

الباب الاول

عموميات

الباب الاول عموميات

١- عام

١-١ المجال :

مجال هذه المواصفات هو تحديد نوعية المواد واسلوب السيطرة النوعية عليها ، اساليب تنفيذ الابنية وتحديد طرق المقايسة وشمولية الاسعار .

١-٢ شمولية المواصفة :

يكمل فصول المواصفة بعضها البعض الاخر وينبغي قراءة كل بند منها بالتكامل مع البنود الاخرى للفصل نفسه او في اي فصل اخر .

١-٣ وثائق التعاقد :

تعتبر هذه المواصفات جزءاً لايتجزأ من مستندات المقاوله الاخرى اي شروط المقاوله لاعمال الهندسة المدنية بقسميها الاول والثاني والمخططات الخاصة بالعمل والمواصفات الفنية (للاحمال الكهربائية والميكانيكية والطرق والصحي) والدليل القياسي الموحد للمسح لاعمال المباني والهندسة المدنية وجداول الكميات واية شروط خاصة اخرى .

١-٤ التعاريف:

تعتمد التعاريف الواردة في شروط المقاوله لاعمال الهندسة المدنية بقسميها الاول والثاني لاجراض تطبيق هذه المواصفات .

١-٥ المواصفات الخاصة :

عند وجود مواصفات خاصة ضمن مستندات المقاوله الصادرة عن صاحب العمل فتعتبر تلك المواصفات مكمله للمواصفات الفنية العامة وفي حالة تعارض المواصفات الخاصة مع المواصفات الفنية العامة فتعتمد المواصفات الفنية الخاصة .

١-٦ التعديلات :

لصاحب العمل الحق في اجراء او اضافة اية تعديلات على هذه المواصفات والاتفاق بين صاحب العمل والمقاول على الالتزامات المالية التي تترتب على ذلك ان وجدت .

٧-١ المواصفات القياسية والدساتير المعتمدة :

تعتمد المواصفات القياسية والدساتير الصادرة عن الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية كاولوية اولى وبعبءه تعتمد المواصفات القياسية والدساتير الصادرة عن المنظمة الدولية للمواصفات والمقاييس (ISO) فمعهد المواصفات البريطانية (BSI) وثم الجمعية الامريكية للاختبار والمواد (ASTM) تليها اية مواصفات معترف بها دوليا ومكافئة للمواصفات المذكورة .

٨-١ الوحدات المعتمدة :

تعتمد وحدات النظام الدولي (SI) فقط عند تطبيق هذه المواصفات .

٩-١ المخططات التنفيذية والمنفذة :

على المقاول تقديم مخططات تنفيذية مستندة على المخططات التصميمية التفصيلية تبين التفاصيل المنوى تنفيذها فعلا واستحصال موافقة المهندس والاستشاري عليها قبل المباشرة بالتنفيذ وتقديم نسخة كاملة لمجموعة المخططات المنفذة مرسومة بالحاسوب بصورة PDF على قرص مدمج اضافة الى نسخة مخططات ورقية (مخططات كما نفذ) الى المهندس عند انتهاء العمل .

١٠-١ نماذج المواد والاعمال :

تقدم نماذج من المواد المراد استعمالها في اية فعالية من فعاليات العمل مع معلومات وافية عنها صادرة عن الشركة المجهزة تبين خصائصها تفصيليا كما تحدد المواصفة التي انتجت بموجبها وبعد موافقة المهندس على نموذج ما يوقع هذا النموذج من قبل المقاول والمهندس ويحفظ لدى الاخير لمقارنته مع الارشاليات الموردة بل ان ذلك مطلوبا ومن الضروري ايضا عمل نماذج لاعمال الانهاء او الوحدات الجاهزة وغيرها واستحصال موافقة المهندس عليها واتخاذها اساسا لقبول تلك الاعمال .

٢ - الاعمال التمهيدية :

١-٢ هدم المنشآت :

عند طلب هدم وازالة المباني والمنشآت القديمة ، على المقاول المحافظة على المواد المتخلفة من ابواب ونوافذ ومجاري وانابيب وغيرها من المواد التي يمكن الاستفادة منها حسبما يراه المهندس مناسبا وعليه ايضا ان يستخلص تلك المواد سليمة ويضعها في جانب من الموقع مرتبة بالشكل الذي يوافق عليه المهندس ، كما عليه ان يرحل بقايا الانقاض غير الصالحة الى خارج الموقع واتخاذ الاجراءات لطرحها في الاماكن التي توافق عليها الجهات المختصة . يجوز استعمال المواد السليمة الناتجة عن الهدم اذا ارتأى المهندس ذلك بموجب اتفاق على سعر كل مادة على المقاول ان يتقيد اثناء الهدم بالحدود المبينة

في المخططات لاتخاذ الاجراءات لاسناد الاجزاء غير المشمولة بالهدم او المباني المجاورة والمحافظة عليها وتحمل كامل المسؤولية عن الاضرار التي يلحقها باي منشأ خارج حدود الهدم .

٢-٢ المحافظة على الابنية المجاورة :

على المقاول وضع خطة مفصلة عن كيفية اسناد الابنية المجاورة سواء عند عملية تنفيذ هدم المنشآت او اثناء التنفيذ والحصول على الموافقة الخطية من المهندس عليها وتنفيذها بكل دقة بما يؤمن سلامة الابنية المجاورة وساكنيها والمصالح الخاصة والعامة .

ان موافقة المهندس على خطة اسناد الابنية المجاورة المقدمة من قبل المقاول لا تعفي المقاول من التبعات القانونية وعليه اصلاح الاضرار التي قد تحدث في تلك المباني واعادتها الى الوضع التي كانت عليه قبل حصول الضرر ودفع التعويضات اللازمة لاصحاب الاملاك المجاورة عن الاضرار المادية والمعنوية التي سببتها لهم اعماله في الموقع .

٢-٣ تسوية الموقع :

يقوم المقاول بتسوية الموقع وازالة الانقاض والاعشاب والاساخ ان وجدت وقشط الموقع اذا تطلب ذلك وردم المنخفضات والسواقي ورص تربة الردم بموجب المواصفات الفنية المطلوبة في اعمال الردم ولغاية عمق (٥٠٠) ملم للمنخفضات والسواقي وتزرع الاعمال لما زاد عن ذلك وفق ما هو مبين في اعمال الردم. في حالة وجود ابنية متعددة في الموقع مختلفة المناسيب وفقا لطوبوغرافية الموقع فعندئذ تتم التسوية بما يتفق والمناسيب المطلوبة لكل بناية .

٢-٤ تثبيت مناسيب الموقع :

على المقاول وبإشراف المهندس اعداد مخططات تبين مناسيب الارض بعد انتهاء اعمال تسوية الموقع وبشكل تفصيلي واعتماد تلك المخططات من قبل كل من المهندس والمقاول لتصبح مرجعا لاعمال المقايسة مستقبلا .

٢-٥ ايبصال الماء والكهرباء والهاتف :

على المقاول تامين خدمات الماء والكهرباء للموقع وبالكميات والقدرة التي يتطلبها تنفيذ المشروع. وله ان يتعاقد لهذا الغرض مع الجهات ذات العلاقة او الاعتماد على المولدات ووحدات تصفية المياه المتنقلة وبهذه الحالة يتطلب قيام المقاول بتشغيل وصيانة الاجهزة والمعدات طيلة مدة التنفيذ. على المقاول ايضا تزويد الموقع بخط هاتفي واحد في الاقل ينصب في دائرة المهندس المقيم طيلة مدة المفاوضة .

يتحمل المقاول تكاليف ايبصال الماء والكهرباء والهاتف ودفع الرسوم والاجور التي تترتب على ذلك وطيلة مدة المفاوضة .

٢-٦ السقالات :

على المقاول اذا تطلب العمل استعمال السقالات بالنوعية المناسبة ان يقدم مخططات تنفيذية مبينا عليها كامل التفاصيل الانشائية والاعمال التصميمية للسقالات الى المهندس لاستحصال موافقته عليها . يجب ان تحتوي السقالات على حواجز حماية بارتفاع لا يقل عن (٩٠٠) ملم ونوافذ نجاة وان لايزيد ميل السلالم المركبة على السقالات عن (٤) راسي الى (١) افقي وان تحتوي السقالات على منصات لا تقل مقاطع الواحدة منها عن (٤٠٠×٢٥) ملم وعلى كل حال يجب ان تركيب السقالات وفق التفاصيل الواردة في مواصفات الشركة المصنعة وعلى ان تستند على مواصفات قياسية معتمدة .

٢-٧ الحماية من تساقط مواد البناء والانقاض

على المقاول اتخاذ الاجراءات اللازمة لحماية الشارع والمارة من تساقط مواد البناء او الانقاض اثناء تنفيذ المشروع .

٣- المباني المؤقتة

٣-١ دائرة المهندس المقيم :

في حالة ورود فقرة خاصة لهذا البند في جداول الكميات على المقاول القيام بانشاء المبني وفق المخططات المعدة من قبل صاحب العمل وبالمساحات المحددة في جداول الكميات وبالموقع الذي يوافق عليه المهندس ويؤتمتها بموجب قائمة معدة مسبقا وملحقة بمستندات المقولة وعلى المقاول ان يقوم بصيانة الدائرة واثاتها طيلة مدة العقد وخلال مدة الصيانة . تحدد جداول الكميات كيفية التصرف بهذا المبني بعد انتهاء المقولة .

٣-٢ دائرة المقاول ومخازنه :

يقدم المقاول المخططات التفصيلية اللازمة لانشاء دائره ومخازن لاستعمالها من قبله لاجراض تنفيذ المشروع ويتفق مع المهندس على الموقع الذي يمكنه انشاء هذه المباني عليه ضمن موقع المشروع ، وعلى المقاول ازالة هذه المباني قبل الاستلام الاولي للمشروع والتصرف بها وتنظيف الموقع من الانقاض الناتجة عن ازلتها . لا يدفع للمقاول كلفة انشاء الدائرة والمخازن وصيانتها وازالتها.

على المقاول ان ينشئ مرافق صحية يتفق على سعتها وموقعها مع المهندس لغرض استعمال مستخدميه وعماله ومستخدمي وعمال دائرة المهندس المقيم وعليه صيانتها وجعلها صالحة للاستعمال بشكل دائم طيلة مدة المقولة وتمديداتها ومن ثم ازلتها قبل الاستلام الاولي للمشروع لا يدفع للمقاول كلفة انشاء هذه المرافق الصحية وصيانتها وازالتها .

٣-٤ : تسبيح الموقع الوقتي

على المقاول القيام بانشاء سياج وقتي حول موقع المشروع مع مدخل رئيسي ظاهرا للعيان واسعا بحيث يمكن لوسائط النقل المختلفة والمكائن والمعدات الدخول والخروج خلاله .
ينشأ هذا السياج الوقتي من الاسلاك الشائكة او المشبكات المعدنية خارج حدود المدينة ومن الصفائح المعدنية التي يتفق مظهرها ومتطلبات المظهر الجيد للمدينة . وفي كل الاحوال يتطلب اخذ موافقة المهندس الخطية على تفاصيل هذا السياج للمقاول الحق برفع السياج الوقتي كلا او جزءا عند مباشرته بانشاء السياج الدائم وبموجب توجيهات المهندس .
تعود ملكية السياج المؤقت للمقاول بعد انتفاء حاجة المشروع له .

٤ - تخطيط الموقع :

٤-١ على المقاول توفير الايدي الفنية وجميع الاجهزة والمعدات والمواد اللازمة لعمليات المسح والتخطيط .

٤-٢ يقوم المهندس بتسليم الموقع وتحديد المحاور ونقاط التسوية المعتمدة (Bench Marks) الى المقاول الذي يجب عليه المحافظة عليها واعادة تثبيتها في حالة تلفها منسوبة الى اقرب احداثيات و/ او مناسيب مرجعية لشبكة المساحة المحلية وبموافقة المهندس.

على المقاول ان يثبت نقاط ربط اضافية في اماكن مختارة بعيدة عن حركة المرور والعمل .

٤-٣ على المقاول مراجعة المخططات الطبوغرافية ومخططات الموقع للتأكد من دقة المعلومات المبينة فيها قبل المباشرة بالعمل . في حالة وجود اي تناقض مع الواقع ، عليه ابلاغ المهندس بذلك خطيا والا فانه يتحمل جميع المسؤوليات المترتبة على اي تعديل او اية تكاليف اضافية تطرأ نتيجة ذلك.

٤-٤ يقوم المقاول بتثبيت مناسيب ارضيات المباني ونقاط المحاور الرئيسية اللازمة لتثبيت وتخطيط المشروع بصورة دقيقة وبأستخدام الآت المسح وبالأستفادة من المباني الثابتة وبأستخدام اوتاد ذات مقاسات مناسبة مع جعل تلك المحاور بعيدة عن حدود الحفريات وبمسافات معقولة حسب المخططات

٤-٥ وتعليمات المهندس ، وعلى المقاول ان يستكمل جميع اعمال التخطيط اللازمة للتنفيذ ويكون مسؤولاً عن صحتها والمحافظة عليها .

الشمولية والكيل :

٥-١ لايدفع للمقاول مبالغ تنفيذ التزاماته الواردة في الفقرات (١-٩ ، ١-١٠ ، ٢-٢ ، ٢-٤ ، ٢-٥ ، ٢-٦ ، ٢-٧ ، ٣-٢ ، ٣-٣ ، ٣-٤) ، حيث تعتبر كلفها متداخلة مع الفقرات ذات العلاقة الواردة في جداول الكميات .

٥-٢ يسعر هدم المنشآت (الفقرة ٢-١) جملة شاملة لكافة الالتزامات الواردة في الفقرة موادا ومعدات وعمالة .

٥-٣ تسعر تسوية الموقع (الفقرة ٢-٣) على اساس المتر المربع شاملا لكافة الالتزامات الواردة في الفقرة موادا ومعدات وعمالة .

٥-٤ تسعر دائرة المهندس المقيم (الفقرة ٣-١) جملة شاملا المبنى بموجب المخططات وصيانتته وتأثيثه بموجب القائمة المتفق عليها مسبقا وتعيين منظم وحارس او اكثر وفق ما مبين في جداول الكميات واستبدال الاثاث الذي قد يستهلك من جراء الاستعمال الاعتيادي وتزويد الدائرة بالقرطاسية اللازمة وطيلة مدة المقابلة وتمديداتها

٥-٥ يسعر تخطيط الموقع الفقرة (٤) جملة شاملا لكافة المتطلبات الواردة في الفقرة .

الباب الثاني

الاعمال الترابية

الباب الثاني

الاعمال الترابية

١-٢ المجال

يتناول هذا الفصل أعمال الحفريات والردم ونقل التراب الفائض إلى خارج موقع البناء وتوريد ما يلزم من أتربة صالحة لأغراض الردم . كما يتناول الشروط التي يجب توفرها لضمان حسن تنفيذ الأعمال والسلامة العامة . ولا يشمل هذا الفصل أعمال الحفر والردم المتعلقة بالطرق الداخلية والساحات والحدائق .

٢-٢ أماكن طرح الأنقاض

على المقاول التقيد بتعليمات الجهات الرسمية المختصة حول أماكن طرح الأنقاض والفائض من الحفريات المصرح بها واستصدار الرخص والتصاريح اللازمة على نفقته .

٣-٢ الأساسات والمجاري القديمة

على المقاول القيام بتكسير الأساسات والأرضيات القديمة التي تظهر أثناء عملية الحفر وطرحها خارج الموقع وإزالة مخلفاتها ويشمل ذلك أنابيب المجاري وأحواض التفتيش والتعفين ، وعليه أيضا فصل خطوط المجاري أو تحويلها مؤقتا أو بصورة دائمة وأن ينقل الأتربة الملوثة الى أماكن الطرح المسموح بها خارج الموقع وعلى نفقته

٤-٢ عموميات

١/٤-٢ الحفريات :

على المقاول القيام بالحفريات بموجب الحدود والأبعاد المبينة في المخططات وتعليمات المهندس . إذا كان ناتج الحفريات كلها أو جزءاً منها صالحاً للاستعمال في أعمال الردم أو الزراعة فعلى المقاول حفظها في مكان مناسب وبشكل لا يعيق الحركة والتنقل في الموقع أو خارجه ونقل غير الصالح منها إلى أماكن الطرح المسموح بها كما في (٢-٢) أعلاه وعلى نفقته الخاصة . إذا ثبت للمهندس أن المقاول قد أهمل أو تهاون في المحافظة على المواد التي كان من الممكن إعادة استعمالها في الموقع نفسه من ناتج الحفريات فعلى المقاول أن يعرض صاحب العمل عنها على نفقته الخاصة .

٢-٤/٢ سحب وتصريف المياه الجوفية :

على المقاول ألتخاذ الأحتياطات كافة لمنع تجمع المياه أو تسربها داخل الحفريات أيا كان مصدرها وعليه سحب المياه بصورة مستمرة بواسطة مضخات تركيب على بعد كاف من الحفريات وحسبما يحدده المهندس ، وأن تستمر عملية الضخ طيلة مدة الحفر وإنشاء المبنى ولحين تسليط ألتقال كافية لمقاومة قوى الدفع إلى الأعلى ويعامل أمان لا يقل عن (١,٥) . عند تصريف المياه إلى المجاري العامة فعلى المقاول أستحصال موافقة الجهات المعنية بذلك ودفع النفقات والرسوم اللازمة و في حالة وجود حفريات عميقة في التربة الرملية فعلى المقاول أستعمال منظومة ضخ مع مرشحات (Well Point System) لتفادي غسل المواد الناعمة ولتجنب خلخلة التربة تحت المنشأ أو المنشآت المجاورة القائمة .

ي كل الاحوال يجب أن يقوم المقاول بتخفيض المياه الجوفية التي تظهر أثناء أعمال الحفر إلى عمق (٥٠٠) ملم أوطأ من مستوى منسوب الحفر لتأمين أرضية جافة للأعمال الأتثنائية المطلوبة ، كما يجب عليه كذلك تصريف المياه بشكل لا يؤدي إلى تلوث البيئة أو إزعاج المواطنين أو عرقلة المرور أو الأضرار بأماكن الغير .

٢-٤/٣ أنهيار جوانب الحفر :

على المقاول أن يبعد مخلفات الحفر عن جوانب الحفر وأن يتخذ الأجراءات لمنع انهيار التربة وفي حالة ألتلاط الخرسانة الطرية بالتربة فعليه أن يزيل تلك الخرسانة ويعيد أعمال الحفريات إلى حالتها والقيام بصب خرسانة بديلة وعلى نفقته الخاصة .

٢-٤/٤ حماية الآثار التاريخية وتمديدات البنى التحتية:

أذا عثر المقاول أثناء قيامه بأعمال الحفريات على آثار تاريخية أو تمديدات كهربائية أو هاتفية أو مائية أو غيرها من أجهزة الخدمات ، معروفة كانت أم غير معروفة ، فعليه أن يوقف العمل ويعلم المهندس بالأمر خطيا وأن يقوم معا بالتنسيق مع صاحب العمل والجهات الرسمية المختصة بألتخاذ الأجراءات اللازمة وعلى صاحب العمل تعويض المقاول عن الكلف أو منحه المدد الأضافية المترتبة على ذلك . وإذا لم يبلغ المقاول عن وجود التمديدات المشار إليها وكان قد ألتفها أثناء ممارسة عمله فعليه إصلاحها وعلى نفقته الخاصة .

٢-٤/٥ معالجة التربة تحت الأسس :

في حالة ظهور طبقات رخوة تحت الأسس أو أية مشاكل خاصة بالتربة تتطلب إجراء تغييرات في تصاميم الأسس فعلى المقاول إبلاغ المهندس بذلك لأخذ الإجراءات المناسبة لمعالجتها وعندئذ يحق للمقاول المطالبة بكلفة الأعمال الإضافية والمدة اللازمة لإنجازها إن تطلب ذلك .

٢-٤/٦ استعمال المتفجرات :

إذا تطلب الأمر استعمال متفجرات لتكسير الطبقات الحجرية فعلى المقاول أستحصل موافقة السلطات المختصة على القيام باستعمال المتفجرات وبموجب تأييد من قبل المهندس وعند حصول الموافقات اللازمة يقوم المقاول بتوفير الآلات والأدوات اللازمة وأخذ الإجراءات الأمنية والبيئية المطلوبة لأجراء عمليات التفجير وان يستخدم أشخاصا مختصين بمثل هذه الأعمال. كما يجب استعمال المتفجرات بطريقة لاتؤدي إلى إزعاج أو عرقلة المارة والممرور أو أن تتسبب أضراراً بالممتلكات المجاورة .

٢-٤/٧ مواصفات مواد الردم :

قبل المباشرة بأعمال الردم على المقاول أخذ موافقة المهندس بصدد مواصفات المواد المستعملة سواء أكانت من ناتج الحفريات أو من خارج الموقع .

٢-٤/٨ الكشف على الحفريات :

لايجوز أن يقوم المقاول بصب خرسانة الأساسات أو وضع أنابيب الخدمات وغيرها من الأعمال قبل قيام المهندس بالكشف على الحفريات وتدقيق الأبعاد والأستقامات والمناسيب والتصريح له بمباشرة تلك الأعمال .

٢-٥ حفريات الأسس

٢-٥/١ أبعاد حفريات الأسس :

تجري حفريات الأسس حسب الأبعاد والمناسيب المبينة على المخططات للأسس الجدارية في حالة الموافقة على عدم أستخدام القوالب لصب الأسس . أما عند أستخدام القوالب لصب الأسس الجدارية ولبقية أنواع الأسس (المنفردة ، الشريطية ، المتصلة ، الثابتة ، المستمرة ، الحصرية ، الدعامات ، الركائز) فتجري الحفريات بأبعاد تزيد عن أبعاد الأسس المؤشرة في المخططات بمقدار يتراوح بين (٢٥٠ - ٥٠٠) ملم طولا وعرضا أو أكثر وبما يسمح بوضع قوالب صب الخرسانة تحدد بدقة الأبعاد الأفقية للأسس مع الألتزام التام بالمناسيب المؤشرة على المخططات .

٢-٥/٢ تحريات التربة :

في حالة ظهور أي اختلاف في نوعية التربة أثناء عملية الحفر فيحق للمهندس الطلب إلى المقاول بأجراء فحوصات إضافية للتربة لتحديد قابلية تحملها وإذا أستدعت الضرورة إجراء تعديل على مناسيب الحفريات أو أبعادها فيجب على المقاول تنفيذ ذلك ويحق له المطالبة بكلفة الأعمال الإضافية والمدد الإضافية التي تترتب على ذلك ومن ضمنها كلفة تحريات التربة .

٢-٥/٣ معدات الحفر الآلية:

في حالة استعمال المقاول لمعدات الحفر الآلية فينبغي عليه أن يقوم بحفر اخر (١٥ .) ملم بأستخدام الحفر اليدوي .

٢-٥/٤ اتساع الحفريات عن المخططات :

في حالة اتساع الحفريات عما هو موضح في المخططات أو ماهو مشار إليه في البند (٢-٥-١) أعلاه أما نتيجة الخطأ أو بسبب أنهيار جوانب الحفريات فعلى المقاول القيام بتعبئة العمق الزائد بالخرسانة العادية على كامل مساحة الأسس المطلوبة في المخططات ، أما الأبعاد الأفقية الزائدة فيمكن تعبئتها بمواد ترابية صالحة يتم رصها على شكل طبقات وحسب مواصفات الردم وذلك بعد صب الأسس ولايحق للمقاول المطالبة بكلف إضافية عن مثل هذه الأعمال .

٢-٥/٥ جوانب الحفر :

على المقاول أن يترك مسافة عمل كافية حول جوانب الحفريات بما يؤمن انسيابية أعمال إنشاء الأسس دون تلوث تلك الأعمال بالتراب الناتج عن الحفر ولا يستحق المقاول كلفاً إضافية عن مثل هذا الإجراء .

٢-٥/٦ موافقة صب خرسانة الأسس :

إذا انقضت مدة قدرها (٤٨) ثمان وأربعون ساعة على موافقة المهندس التحريرية على صب خرسانة الأسس دون أن يتم الصب فأن تلك الموافقة تعتبر باطلة وعلى المقاول أخذ الموافقة الخطية مجددا .

٢-٥/٧ رش أرضية التربة تحت الأسس :

ترش أرضية الأسس بالماء الصالح للشرب إن كانت جافة قبل صب الخرسانة على ان يكون الرش بالكميات وبالطريقة المناسبة حسب تعليمات المهندس .

٢-٨/٥ رص التربة :

يتم التحقق من رص التربة تحت الأسس وبالنسبة المطلوبة للمواصفات والمخططات ويتم حدل التربة تحت الأسس لتحقيق نسبة الرص المطلوبة من الكثافة الجافة القصوى لأجراء اختبار بروكتر المعدل (Modified proctor test) أو بأجراء اختبار لوحة التحميل (Plate bearing test) .

٢-٥ حفريات خنادق التمديدات للخدمات العامة

٢-٦/١ مناسب خنادق التمديدات :

على المقاول حفر الخنادق لتمديدات الخدمات العامة بموجب المخططات وأن يكون مستوى قاعها حسب المناسيب المطلوبة وأن يكون القاع نظيفا خاليا من أية مواد غريبة كالقاذورات وأغصان الأشجار المتساقطة والأعشاب والمواد العضوية وغيرها .

٢-٦/٢ الاستعاضة عن الترب الرخوة :

إذا تبين وجود طبقة رخوة عند المنسوب المحدد للحفريات (ولم تذكر في المخططات أو جداول الكميات) فعلى المقاول ازلتها والاستعاضة عنها بتربة صالحة للردم تفرش بطبقات لا يزيد سمك كل طبقة عن (٢٥٠) ملم وترص لتعطي كثافة قصوى لا تقل عن ٩٥% من الكثافة الجافة القصوى التي يحددها المختبر وذلك عند فحصها باختبار بروكتر المعدل (Modified proctor test) المعدل وتعتبر هذه الأعمال عملا إضافيا يدفع للمقاول لقاء القيام به وفق الاتفاق الذي يتم مع المهندس .

٢-٦/٣ إعادة ردم الحفر الزائد :

إذا قام المقاول بحفر زائد عما مبين على المخططات فيجب عليه إعادة ردم أماكن الحفر الزائد وفقا للفقرة (٢-٦/٢) اعلاه ويتحمل كافة النفقات المالية التي تترتب على هذا العمل . على أن يكون الرص إلى درجة تعطي كثافة قصوى لا تقل عن ٩٥% من الكثافة الجافة التي يحددها المختبر وذلك عند فحصها باختبار بروكتر المعدل (Modified proctor test) .

٢-٦ أعمال الردم

٢-٦/١ موافقة المهندس :

لايسمح بالمباشرة بأعمال الردم قبل استحصال موافقة المهندس على ذلك .

٢-٦/٢ مواصفات المواد المختارة :

تكون مواصفات المواد المختارة لأعمال الردم لجوانب الأسس أو لأعمال التسوية أو خنادق الخدمات العامة كما يأتي :

٢-٦/٢/١ أن لاتزيد نسبة الكبريتات الكلية الممثلة بـ (SO_3) عن ٢,٠ % وأن لاتزيد نسبة مستخلص (SO_3) في ١:٢ (ماء : تربة) عن (١) واحد غم / لتر .

٢-٦/٢/٢ أن لاتزيد نسبة الكلوريدات الممثلة بـ (Cl^-) عن نصف غم / لتر .

٢-٦/٢/٣ أن تكون خالية من جذور الاشجار والاعشاب والقاذورات والمواد العضوية الاخرى .

٢-٦/٢/٤ أن لاتحتوي على حجارة أو حصى يزيد مقاسها عن (٥٠) ملم لأعمال ردم جوانب الأسس وأعمال التسوية ولا يزيد مقاسها عن (٢٠) ملم لأعمال خنادق التمديدات للخدمات .

٢-٦/٢/٥ أن لايزيد معامل لدونتها (Plasticity Index) عن (٣٥) % .

٢-٦/٢/٦ أن لاتكون قابلية احتوائها المائي مفرطة وأن ليس لها قابلية انتفاخ عند زيادة محتواها المائي .

٢-٦/٣ أسلوب الردم :

يتم الردم حول الأسس ولأغراض التسوية بشكل طبقات لايزيد سمك كل طبقة عن (٢٥٠) ملم ترش بالماء وترص ميكانيكيا بالمعدات المناسبة والتي يوافق عليها المهندس للحصول على كثافة قصوى لاتقل عن ٩٠ % من الكثافة الجافة القصوى التي يحددها المختبر وذلك عند فحصها بأختبار بروكتر المعدل (MPT) . يسمح بأستعمال المدقات اليدوية التي لايقبل وزنها عن ١٥ كغم عندما لايمكن عمليا استعمال طرق الرص الميكانيكية الأخرى شريطة الحصول على نفس المواصفات المذكورة آنفا . يتبع نفس أسلوب الردم لتمديدات الخدمات العامة على أن لا تشكل طريقة الرص خطرا على سلامة التمديدات وملحقاتها .

٢-٦/٤ محتوى الماء :

لايسمح بأغراق طبقات الردم بالماء وإذا حدث ذلك فعلى المقاول إعطاء الفرصة الكافية لتصريف ما فيها من المياه ، ولايسمح بأجراء عملية الرص لتلك الطبقات إلا بعد أن يتأكد المهندس من أن محتوى الماء لتلك الطبقات قد وصل إلى القدر المحدد من قبل المختبر عند فحص الكثافة العظمى بطريقة بروكتر المعدلة .

٢-٧/٥ رص المواقع المشبعة بالمياه :

يسمح بأجراء الردم (ويشترط تحقيق الاستقرار اللازمة تحت الأسس وبنسبة الرص المطلوبة) في المواقع التي تغطيها المياه أو المشبعة بالرطوبة بعد أستحصال موافقة المهندس الخطية على ملئها إلى العمق الذي تظهر فيها المياه أو الرطوبة بطبقة من الحصى الخشن (الجلود) أو الحجر المكسر (مكادام macadam) ، وبعد رص المنطقة جيدا تغطى بطبقة من الرمل بسمك (٥٠ - ٦٠ ملم) مع استمرار أعمال سحب المياه والمحافظة على منسوب أسفل الأساس عن الارض الطبيعية. يتم تقدير كمية الحصى والرمل واجور العمالة المستخدمة لهذا الغرض من قبل المهندس أثناء التنفيذ لغرض احتساب كلفتها كأعمال اضافية للمقاول .

٢-٨ إسناد جوانب الحفر

٢-٨/١ طريقة الأسناد :

عندما تتطلب طبيعة التربة وأعماق الحفر إسناد جوانب الحفر منعا لانهيائها يقدم المقاول إلى المهندس مخططات واضحة مرفقة بالحسابات اللازمة لطريقة الأسناد التي سيتبعها لأستحصال موافقته عليها وتكون كلفة الأسناد مشمولة بسعر الحفريات وعلى نفقة المقاول ، ولاتعفي تلك الموافقة المقاول من تحمل المسؤولية كاملة عن أية أضرار تلحق بالعاملين لديه أو لدى جهات اخرى تعمل في الموقع او الأضرار التي تقع للأعمال التي في داخلها وعليه تقع نفقات تعويض أضرار العاملين وإعادة الأعمال المتضررة إلى الوضع السليم المطلوب في المواصفات ومخططات العمل .

٢-٨/٢ فحوص التربة لأسناد جوانب الحفر :

يحق للمهندس أن يطلب من المقاول إجراء الفحوص اللازمة التي يراها مناسبة على التربة أو المواد والأدوات التي ستستعمل لإسناد جوانب الحفر وعلى نفقة المقاول .

٢-٨/٣ الحفر المفتوح :

يجوز اللجوء الى الحفر بدون اسناد أي إجراء الحفر المفتوح بجوانب مائلة بزاوية تتناسب وطبيعة التربة ولكن لا تقل عن (٢) افقي الى (١) رأسي عندما تسمح مساحة الموقع بذلك وبموافقة المهندس ، إذا أرتأى المقاول أن هذه الطريقة أكثر اقتصادا من اتباع وسائل الأسناد المتوفرة شريطة أن لاتزيد عمق الحفريات عن (٤ م) ، أما إذا زاد عن ذلك فيجب عندئذ عمل مساطب متدرجة للحفر المفتوح وفي مثل هذه الحالة على المقاول إجراء الفحوص والحسابات اللازمة للتأكد من عدم انزلاق جوانب الحفر في جميع الظروف وأن يقدم حساباته إلى المهندس للموافقة عليها دون أن يؤثر ذلك على تحمله المسؤولية الكاملة عن سلامة الحفريات ، كما لايحق للمقاول المطالبة بأية كلفة عن أعمال اضافية تترتب عن مثل هذا العمل .

٢-٩ طبقة تحت الأساس

على المقاول تجهيز الطابوق المتكسر او الحجر المكسر أو الحصى الخشن أو الحصى الخابط وحسبما يرد في جداول الكميات والقيام بفرش طبقة تحت الاسس وتحت أرضيات المنشآت ؛ يحدد سمكها الأدنى في المخططات أو جداول الكميات ، ويتغير السمك للوصول إلى وجه مستوي يتفق والمناسيب الموشرة على المخططات على أن ترص هذه الطبقة جيذا لتصبح متماسكة وتصل نسبة رصها إلى ٩٥ % من الكثافة الجافة القصوى و حسب تقرير فحص التربة ، وقد يتطلب الأمر عمل سواقي لتصريف المياه الجوفية تحت هذه الطبقة التي تملأ عادة بالحصى الخشن وتملأ مفاصل هذه الطبقة بمونة سمنت (١ : ٨) لتأمين الربط اللازم .

٢-١٠ مكافحة حشرة الارضة

على المقاول استعمال مواد كيميائية لمكافحة حشرة الارضة والحشرات الأخرى مثل أوكار النمل الأسود الكبير سواء ذكرت في جدول الكميات ام لم تذكر ، وعليه تجهيز مواد غير منتهية الصلاحية تفي بالغرض المطلوب وتقديم نموذج منها واستحصال مصادقة المهندس قبل التنفيذ وأن يتبع تعليمات الشركة المنتجة لتنفيذ هذه الفقرة ويفضل تنفيذ هذه الفقرة مباشرة قبل تنفيذ طبقة التعمية الخرسانية تحت الأساس وتكون مشمولة بسعر اعمال الحفر والردم .

٢-١١ الكيل وشمولية الاسعار

٢-١١/١ حفريات الأسس

٢-١١/١/١ حفريات أسس الجدران :

يشمل سعر الحفريات لهذه الاسس ضخ المياه وأسناد جوانب الحفريات ورص التربة تحت الأسس ومكافحة حشرة الأرضة و ردم الجوانب الى منسوب الأرض الطبيعية بعد التسوية وتحسب الكميات بموجب الأبعاد المثبتة في المخططات بوحدات المتر المكعب .

٢-١١/٢ الأسس الأخرى :

يشمل سعر الحفريات للأسس الأخرى إسناد جوانب الحفر وضخ المياه ورص التربة تحت الأسس ومكافحة حشرة الأرضة و ردم الجوانب الى منسوب الأرض الطبيعية بعد التسوية وتحسب الكميات بوحدات المتر المكعب وبموجب الأبعاد المثبتة في المخططات ولاتضاف كميات الحفريات الإضافية الضرورية لوضع القوالب الجانبية والمشار إليها في الفقرة (٢-٥-١) من هذا الفصل.

٢-١١/٢ حفريات خنادق تمديدات الخدمات :

تكون الحفريات الترابية للأنايبب و المجاري و القابلوات ودهاليز مسالك الخدمة وغيرها من تمديدات الخدمات وكذلك اعادة الدفن بالمواد المختارة وأعمال الردم الى المناسيب ومعالجة المواد المتخلفة مشمولة بسعر فقرة تمديدات الخدمات والأنايبب المجاري ، القابلوات ، وتحسب بوحدات المتر طوياً او بالوحدة التي تذكر في جداول الكميات .

٢-١١/٣ اعمال الردم :

حسب اعمال الردم غير المشمولة في الفقرتين (٢-١١-١) و (٢-١١-٢) بالامتار المكعبة للحجم الصافي الذي يملأ فقط وبموجب الأبعاد المثبتة في المخططات ، ويشمل السعر استخدام مواد الردم من داخل الموقع وخارجه ، والفرش والرص والرش بالماء والفحص وكل متطلبات العمل الاخرى .

٢-١١/٤ طبقة تحت الاساس :

يحدد نوع طبقة تحت الاساس في جدول الكميات وتحسب بالمترالمربع شاملاً المواد والرص وملئ المفاصل .

٢-١١/٥ مكافحة حشرة الارضة :

الباب الثالث
اعمال الخرسانة

الفصل الثالث

اعمال الخرسانة

٣-١ المجال

يغطي هذا الفصل خواص المواد الأولية الداخلة في صناعة الخرسانة و خواص الخرسانة الاعتيادية المسلحة والجاهزة وطرق خلطها ونقلها ورسها وإنضاجها وفحصها والقوالب والأنابيب والفواصل والأمور الأخرى المتعلقة بصناعة الخرسانة .

٣-٢ المواد

٣-٢/١ السمنت

٣-٢/١/١ المواصفات :

يستخدم السمنت المطابق للمواصفة القياسية العراقية (رقم ٥ / ١٩٨٤) الخاصة بالسمنت البورتلاندي ويستعمل السمنت المقاوم للأملاح (Type 5) المطابق للمواصفة القياسية العراقية (م ق ٦٤) لجميع أعمال الخرسانة تحت الارض أو الملامسة للارض الا إذا بين المختبر خلاف ذلك ، وللمهندس طلب أنواع أخرى من السمنت ومواصفات خاصة لأستعمالات محددة وبموجب المخططات وجداول الكميات.

٣-٢/١/٢ التجهيز :

يتم تجهيز السمنت أما معبأ بأكياس ورقية مطابقة لمتطلبات المواصفة القياسية العراقية رقم (٢٣٧٢) الخاصة بأكياس تعبئة المواد الرابطة أو غير معبأ (سائباً) ويجهز بواسطة ناقلة سمنت خاصة .

٣-٢/١/٣ الخزن :

يخزن السمنت المعبأ في مخازن ملائمة جيدة التهوية ذات أرضية معزولة عن الرطوبة ويخزن السائب في صوامع خاصة . يحظر استعمال السمنت السائب المخزون داخل صوامع بعد مرور ستة أشهر من تاريخ إنتاجه كما يحظر استعمال السمنت المعبأ بأكياس بعد مرور ثلاثة اشهر من تاريخ إنتاجه . يحظر حظراً تاماً استخدام السمنت الذي تظهر عليه آثار الرطوبة (مثل التكتل) مهما كانت فترة التخزين .

٣-٢/١/٤ النماذج :

يؤخذ نموذج السمنت لأجراء الفحوص الواردة في المواصفة القياسية العراقية رقم (٥ / ١٩٨٤) بمعرفة المهندس أو من يمثله خلال الأسبوع الأول من وقت تسلم السمنت ويحفظ في وعاء جاف نظيف محكم الغلق ويتم فحصه خلال أربعة أسابيع من وقت التسليم . لا تقل كتلة النموذج المأخوذ من الأرسالية عن (٧سبعة) كغم (في حالتي السمنت المعبأ أو السائب) حيث يتألف هذا النموذج من خليط من (١٢ أثني

عشر) نموذجاً ثانوياً متساوياً مأخوذاً من محلات مختلفة وموزعة توزيعاً منتظماً خلال الأرسالية ، ولا يؤخذ أكثر من نموذج ثانوي واحد من أي كيس من أكياس الأرسالية وفي حالة كون الأرسالية سمناً سائناً فيؤخذ النموذج من وعاء السمنت السائب أو أثناء عملية الملء والتفريغ .

٣-٥/١/٢ الفحص :

يفحص النموذج وفق المواصفة القياسية العراقية رقم (٨) الخاصة بـ (الطرق القياسية الخاصة بالتحليل الفيزيائية للسمنت البورتلاندي) والمواصفة العراقية رقم (٧) الخاصة بـ (الطرق القياسية الخاصة بالتحليل الكيميائية للسمنت البورتلاندي).

٣-٦/١/٢ المطابقة

تعتبر الأرسالية غير مطابقة للمواصفات في حالة عدم استيفائها لأي من المتطلبات الفيزيائية أو الكيميائية وفي هذه الحالة يجب ترحيلها خارج الموقع .

٣-٢/٢ الركام

٣-١/٢/٢ الركام الخشن :

وهو المتبقي على المنخل بحجم (٤٧٥ ر) ملم رقم (٤) ويكون إما حصى غير مكسر أو حصى مكسراً أو مزيجهما أو حجراً مكسراً ؛ ولا يزيد مقاسه الأقصى عن خمس أصغر بعد بين جوانب القالب في الروافد أو ثلث عمق البلاط أو ثلاثة أرباع أقل تباعد صافي بين قضبان التسليح المنفردة أو الاسلاك أو حزم القضبان وأن يكون وفق التدرجات الواردة في الجدول رقم (٣-١) .

٣-٢/٢/٢ الركام الناعم :

هو الركام المار من المنخل بحجم (٤٧٥ ر) ملم رقم (٤) ويكون إما رملأ طبيعياً أو رمل الحصى أو الحجر المكسر ووفق التدرج الوارد في الجدول رقم (٣-٢) .

٣-٣/٢/٢ الركام الشامل :

وهو مادة تتكون بطبيعتها من مزيج من ركام خشن وناعم ووفق التدرج الوارد في الجدول رقم (٣-٣).

٣-٤/٢/٢ المتطلبات :

تكون جسيمات الركام بأنواعه صلدة ونظيفة وخالية من الطين وان تكون نسبة الجسيمات المستطيلة أو المفطحة بالدرجة التي لا تؤثر على قابلية تشغيل الخرسانة أو قوة تحملها وأن لا يحتوي الركام على مواد عضوية ضارة بدرجة تؤثر على تحمل الخرسانة وأن تكون أملاح الكلوريدات واطئة و لا تتجاوز النسب المسموح بها في الخلطة الخرسانية . لايجوز استعمال الركام الخشن الذي يحتوي على إكساعات أملاح كبريتية واضحة ؛ وبخلافه يكون الحد الأعلى المسموح به في الركام الخشن ١ر . % وزناً وكما مبين في الجدول رقم (٣-٤) . أما في الركام الناعم فلا يجوز أن تزيد نسبة ثالث أكسيد الكبريت على ما هو مثبت في الجدول رقم (٣-٥).

جدول رقم (١-٣)

الركام الخشن بموجب المواصفة القياسية رقم (٤٥ / ١٩٨٤)									
النسبة المئوية للمود المارة من المناخل									
المقاس الاسمي للركام ذي مقاس واحد				المقاس الاسمي للركام المدرج					
				النسبة المئوية للمود المارة من المناخل					
ملم.١	ملم.١٤	ملم.٢	ملم.٤	ملم.٦٣	ملم.١٤	ملم.٢٥	ملم.٣٠	ملم.٣٥	حجم المنخل م.ق. ع ٢٣
-	-	-	-	٠.١	-	-	-	٠.١	٧٥
-	-	-	٠.١	٠.١-٨٥	-	-	-	-	٦٣
-	-	٠.١	٠.١-٨٥	٣-٠	-	٠.١	٠.١-٩٥	٠.١-٩٥	٣٧,٥
-	-	٠.١-٨٥	٢٥-٠	٥-٠	٠.١	٠.١-٩٥	٠.١-٩٥	٠.١-٩٥	٢
٠.١	٠.١-٨٥	-	-	-	٠.١-٩	-	-	-	١٤
٠.١-٨٥	٢٥-٠	٢٥-٠	٥-٠	-	٨٥-٠	٦-٣	٤-٠.١	٤-٠.١	١
٢٥-٠	١-٠	٥-٠	-	-	١-٠	١-٠	٥-٠	٥-٠	٤,٧٥
٥-٠	-	-	-	-	-	-	-	-	٢,٣٦

جدول رقم (٢-٣)				
الركام الناعم (م ق ع رقم ١٩٨٤/٤٥)				
النسبة المئوية للمواد المارة من المنخل				رقم المنخل م ق ع ٢٣
منطقة التدرج رقم ٤	منطقة التدرج رقم ٣	منطقة التدرج رقم ٢	منطقة التدرج رقم ١	
٠.١	٠.١	٠.١	٠.١	٠.١ ملم
٠.١-٩٥	٠.١-٩	٠.١-٩	٠.١-٩	٧٥-٤ملم
٠.١-٩٥	٠.١-٨٥	٠.١-٧٥	٩٥-٦	٣٦-٢ملم
٠.١-٩	٠.١-٧٥	٩-٥٥	٧-٣	١٨-١ملم
٠.١-٨	٧٩-٦	٥٩-٣٥	٣٤-٥	٦. مايكرومتر
٥-١٥	٤-١٢	٣-٨	٢-٥	٧. مايكرومتر
١٥-٠	١-٠	١-٠	١-٠	١٥. مايكرومتر

جدول رقم (٣-٣)
الركام الشامل (م.ق.ع رقم ٤٥ / ١٩٨٤)

النسبة المئوية للمواد المارة من المناخل		حجم المنخل
المقياس الاسمي	المقياس الاسمي	م.ق.ع ٢٣
٢.	٤.	
-	١.	٧٥ ملم
١.	١-٩٥.	٣٧٥ ملم
١-٩٥.	٨-٤٥.	٢. ملم
٥٥-٣٥	٥-٢٥.	٤٧٥ ملم
٣٥- ١.	٣-٨.	٦. مايكرومتر
٦- .	٦- .	١٥ مايكرومتر

جدول رقم (٤-٣)
الحد الأعلى لمحتوى أيون الكلوريد في الخلطة الخرسانية

نوع الخرسانة	نسبة أيون الكلوريد محسوبة كنسبة مئوية من كتلة السمنت
خرسانة مسبقة الجهد	٦. ر. %
خرسانة مسلحة معرضة إلى أيون الكلوريد	١٥. ر. %
خرسانة مسلحة جافة أو محمية من الرطوبة	١% ر.
تراكيب خرسانية أو مسلحة أخرى	٣. ر. %

جدول رقم (٣-٥)

نسب أملاح الكبريتات المسموح بها في الركام الناعم وفي الخلطات السمنتية م ق ع (١٩٨٤ / ٤٥)

الحد الاعلى لنسبة SO_3		جزء المنشأ
في الركام	في الخلطات السمنتية (مجموع محتوى الاملاح لكافة المكونات)	
٠,٥% نصف في المائة	٤,٠% (اربعة في المائة) من وزن السمنت إذا كان محتوى السمنت في الخلطة : ٣٠٠ كغم / متر مكعب أو أكثر . ٤,٥% (اربعة ونصف في المائة) إذا كان محتوى السمنت في الخلطة ٢٥٠ كغم/ متر مكعب. أو أكثر واقل من ٣٠٠ كغم /متر مكعب . ٥,٠% (خمسة بالمائة) إذا كان محتوى السمنت في الخلطة أقل من ٢٥٠ كغم/متر مكعب .	المجموعة الأولى وتشمل* أ - الخرسانة المسلحة في الاسس ب- أجزاء المنشأ التي لها تماس مع المياه ج- الخرسانة مسبقة الجهد عدا الواردة في (٢- ج)
٠,٧٥% ثلاثة أرباع في المائة	٤,٥% (أربعة ونصف في المائة) من وزن السمنت إذا كان محتوى السمنت في الخلطة: ٣٠٠ كغم / متر مكعب أو أكثر . ٥% (نصف في المائة) اذا كان محتوى السمنت في الخلطة: ٢٥٠ كغم / متر مكعب أو أكثر واقل من ٣٠٠ كغم / متر مكعب . ٥,٥% (خمس ونصف في المائة) إذا كان محتوى السمنت في الخلطة : أقل من ٢٥٠ كغم/ متر مكعب .	المجموعة الثانية وتشمل - كافة أنواع الخرسانة المسلحة وغير المسلحة عدا الواردة في المجموعة الأولى. ب- البلاطات الخرسانية بلاطات الأرضية ج- الخرسانة مسبقة الجهد المنضمة بالبخار والتي ليس لها تماس مع المياه.
٠,٧٥% ثلاثة أرباع في المائة	٦,٠% (ستة في المائة) من وزن السمنت .	المجموعة الثالثة وتشمل مونة سمنت : ركام ناعم
١,٠% واحد في المائة	٦,٠% (ستة في المائة) من وزن السمنت .	المجموعة الرابعة وتشمل أ - خرسانة الابنية الوقتية التي لا يزيد عمرها على (١٠) عشر سنوات ب - الكتل الخرسانية

*- لانواع السمنت البورتلاندي على أن يستعمل السمنت البورتلاندي المقاوم للاملاح أو السمنت البورتلاندي معتدل المقاومة لتأثير الأملاح الخارجية التي تتعرض لها الخرسانة .
يعتبر الركام الذي تم استخدامه سابقاً في أعمال البناء أو بواسطة تجارب مختبرية حسب المواصفة القياسية العراقية رقم (٤٢) بأنه مقاوم للقلويات الموجودة في السمنت ومناسب لأعمال الخرسانة، أما الركام الذي لايملك هذه المقاومة ، فلا يستعمل أو يستعمل مع السمنت الواطئ القلويات.
يكون الحد الأعلى لنسب المواد الخفيفة والمواد القابلة للتفتت والمواد المارة من منخل بحجم ٧٥ مايكرومتر عند فحص الركام بموجب المواصفة القياسية العراقية رقم (٣٣) بالنسبة للركام الخشن والناعم والمواصفة القياسية رقم (٠٣) بالنسبة للركام الشامل كما هو مبين في الجدول رقم (٣-٦).

جدول رقم (٣ - ٦)

النسب المسموح بها من المواد الضارة في الركام الخشن والناعم

الحد الأعلى المسموح به بالنسبة المئوية بالوزن				المواد الضارة
الركام الناعم		الركام الخشن		
رمل طبيعي	رمل الحجر المكسر	حصى طبيعي	حجر مكسر	
١٥	٥	٣	٣	المواد المارة من منخل بحجم (٧٥) مايكرومتر
١	١	١	١	المواد الخفيفة
١	١	١	١	نسبة الطين (المواد القابلة للتفتت)

تطبق المواصفة القياسية العراقية رقم (٤٧) لتحديد قيمة الحمل المطلوب لإنتاج (١. %) مواد ناعمة أو مقاومة التصادم وقيمة السحج وفق المواصفة القياسية رقم (٤١) والثبات وفق المواصفة القياسية العراقية رقم (٤٤) .

٣-٢/٥ نماذج :

يؤخذ نموذج واحد من كل نوع من الركام الذي لا تزيد كميته عن ١٥. متر مكعب وفي حالة كون الأرسالية أكثر من هذه الكمية فتؤخذ نماذج إضافية عن كل ١٥. متر مكعب ، إلا إذا كانت القناعة متوفرة لدى المهندس بأن الكمية متجانسة إلى الحد الذي يكتفي به بعدد أقل من النماذج .
يكون وزن النموذج الواحد وفق ما هو محدد في الجدول رقم (٣-٧) ، على أن يتم أخذ النموذج من مواضع متعددة من الكوم ومن مختلف الأعماق وأن لا يقل عددها عن عشرة ، بحيث يكون النموذج ممثلاً لجميع كمية الركام .

جدول رقم (٣-٧)

كتل نماذج الركام

نوع المادة	المقاس الاسمي	الحد الأدنى لكتل النموذج (كغم)
الركام الخشن	٢٥ ملم أو أكبر	٥٠
	اصغر من ٢٥ ملم وأكبر من ٤,٧٥ ملم	٢٥
الركام الناعم	٤,٧٥ ملم أو أصغر	١٣

٣-٢/٦ المطابقة :

يعتبر النموذج فاشلاً إذا لم يستوف متطلبات المواصفات القياسية العراقية رقم (٤٥ / ١٩٨٤) ، ما عدا التدرج الذي يكون من الممكن معالجته بطريقة الغريلة.

٣-٢/٣ الماء :

٣-٢/٣ عام

يعتبر الماء ذو الخصائص الفيزيائية والكيميائية المقبول للشرب سواء كان معاملاً لغرض توزيعه للاستعمال العام أو غير معاملاً مقبولاً لصنع الخرسانة .

٣-٢/٣ الشوائب غير العضوية

إن الأيونات الموجودة عادة في المياه الطبيعية هي الكالسيوم و المغنيسيوم و الصوديوم و البوتاسيوم و البيكاربونات و الكبريتات و النترات و الكربونات و الكلوريدات.

تعتبر المياه الحامضية على مجموع هذه الأيونات وبما لا يتجاوز ٣٠٠٠ مغم / لتر مناسبة كماء للخلط شريطة أن لا يتجاوز محتوى أيون الكلوريد (CL^-) ٥٠٠ مغم / لتر ومحتوى أيون الكبريتات = (SO₃) ١٠٠٠ مغم / لتر إلا إذا كانت نسبة الكلوريدات في الخلطة الخرسانية لا تتجاوز تلك التي حددت في الجدول رقم (٣-٤) ونسبة الكبريتات في الخلطة الخرسانية لا تتجاوز تلك التي حددت في الجدول رقم (٣-٥) من هذه المواصفات .

٣-٢/٣ الشوائب العضوية

يتم فحص المياه التي لها لون ملحوظ أو رائحة ملحوظة وفق المواصفة القياسية العراقية رقم (١٦٩٢) للتأكد من مدى ملاءمتها للاستعمال.

٣-٢/٣ أخذ النماذج

يؤخذ نموذج الفحص للماء الذي لا يطابق المتطلبات في (٣-٢-٣) أعلاه وفق المواصفة القياسية البريطانية (رقم ١٣٢٨) .

٣-٢/٣ الفحص

تفحص النماذج وفق المواصفة القياسية رقم (٤١٧) .

٣-٢/٣ المطابقة

يعتبر الماء الذي لا يستوفي متطلبات المواصفة القياسية (رقم ١٦٩٢) غير صالح للاستعمال في صناعة الخرسانة .

٣-٢/٤ المضافات :

مواد تضاف إلى ماء الخلط أو إلى الخلطة الخرسانية لتحسين واحدة أو أكثر من خواص الخرسانة مثل قابلية التشغيل أو سرعة التماسك أو تحسين مقاومتها لتأثير الأنجماد والذف (Thawing).

٣-٢/٤/١ الأنواع :

حددت المواصفة القياسية العراقية (رقم ١٤٣٦) المضافات بنوعين: النوع الأول مقسم إلى أربعة أصناف هي : المعجل لسرعة التماسك و المبطئ لسرعة التماسك والأعتيادي المقلل للماء والمعجل ، وأخيراً المضاف المقلل للماء والمبطئ . أما النوع الثاني فهو مضافات تفقيع الهواء لغرض تحسين مقاومة الخرسانة لتأثير الأنجماد والدفء وكذلك لتحسين قابلية تشغيل الخرسانة.

٣-٢/٤/٢ النماذج :

يستحصل للمضافات التي تكون بشكل مساحيق نموذج ممثل من (٦) ست عبوات أو من (١%) من عدد العبوات ؛ أيهما أكبر، وفي حالة كون العبوات لايزيد عددها عن ستة فيستحصل من جميعها ، وذلك أما بواسطة إدخال انبوب النماذج في العبوة أو بتفريغ محتويات العبوة على سطح نظيف وخطها ، ثم يؤخذ ثلاثة أجزاء من الكومة ؛ كتلة كل منها ١٢٥غم. يتم خلط النماذج الثانوية المستحصلة من العبوات ثم تقلل كتلة النموذج بالتقسيم الرباعي إلى ١٠٠٠ غم .

يؤخذ نموذج ممثل للمضافات المجهزة بشكل سائل معبأ لأرسالية لا تزيد عن ٥٠٠٠ لتر من عدد من العبوات بحيث لا يزيد على لتر واحد .

يتم اخذ نموذج عشوائي للمضافات المجهزة بشكل سائب (غير معبأ) لا يقل عن ١٠٠٠ غم أو لتر واحد ممثل للأرسالية .

٣-٢/٤/٣ الاستعمال :

لايسمح باستعمال مضافات الخرسانة إلا بموافقة المهندس وعندئذ يجب أن تتبع تعليمات الشركة المنتجة بخصوص طريقة الاستعمال .

لايسمح مطلقاً باستعمال مضافات تحوي كلوريدات في أعمال الخرسانة المسلحة .

٣-٢/٤/٤ الفحص :

تفحص المضافات بأنواعها بموجب المواصفة القياسية الأمريكية (ASTM C - 494) ويعاد الفحص إذا مضت مدة تزيد عن ستة أشهر على فحصها .

٣-٢/٤/٥ المطابقة :

يتم رفض المواد المضافة إذا لم تتحقق متطلبات المواصفة القياسية العراقية (رقم ١٤٣٦) والمواصفة القياسية الأمريكية (ASTM C- 494) أو إذا انتهى الموعد المحدد لاستعمالها والمؤشر من قبل المنتج.

٣-٢/٥ الخضاب :

يطابق الخضاب عند استعماله للمواصفة القياسية العراقية (رقم ١٥٣٥) الخاصة بخضاب السمنت البورتلاندي ومنتجاته .

٣-٢/٥ التسليح :

يجب ان تكون قضبان التسليح خالية من التآكل والصدأ والتشقق والصبغ والدهن والتراب أو أي مادة أخرى تضر بالترابط بين الخرسانة والتسليح.

٣-٢/٦/١ الأنواع والمواصفات :

٣-٢/٦/١/١ قضبان التسليح :

يستعمل حديد التسليح المحرز الذي تكون خواصه الفيزيائية والكيميائية وحزوزه مطابقة للمواصفات البريطانية (BS4461 و BS4449) ويجوز استعمال حديد التسليح الأملس في حالة ورود ذلك في المخططات ، وتحدد المخططات الانشائية مقاومة الخضوع المميزة والمواصفة الواجبة الأتباع لقضبان حديد التسليح ونوعيته أي أن تكون قضبان مدلفنة على الساخن أو البارد .

٣-٢/٦/٢ أسلاك الفولاذ المسحوبة على البارد :

تكون مطابقة للمواصفة البريطانية (BS4482) أو المواصفة القياسية الأمريكية (ASTM 17- A82) .

٣-٢/٦/٣ المشبكات السلكية :

تكون المشبكات السلكية الملحومة مطابقة للمواصفة القياسية البريطانية (BS 4483) ويكون نسيج الأسلاك المتشابكة مطابقاً للمواصفة القياسية الأمريكية (ASTM184) .

٣-٢/٦/٤ الصلب مسبق الاجهاد :

يكون هذا النوع من التسليح على أنواع هي : -

قضبان سبائك الصلب عالية الشد المشغولة على البارد والمطابقة للمواصفة القياسية البريطانية (BS4486) ، وأسلاك الصلب المستخدمة في الخرسانة مسبقة الاجهاد والمطابقة للمواصفة القياسية البريطانية (BS2691) ، وجدائل الصلب سباعية الاسلاك للخرسانة مسبقة الاجهاد المطابقة للمواصفة القياسية البريطانية (BS3617) ، وجدائل الصلب ذات التسعة عشر سلكاً للخرسانة مسبقة الاجهاد المطابقة للمواصفة القياسية البريطانية (BS4767) .

٣-٢/٦/٥ التوريد :-

يتم توريد حديد التسليح على شكل ربطات محكمة ومزودة بوثيقة البيانات وتورد الجدائل على شكل لفات ملفوفة على بكرات مزودة أيضاً بوثيقة البيانات . تثبت في وثيقة البيانات المعلومات التالية: رقم المواصفة القياسية التي صنع المنتج بموجبها ، صنف ونوع المنتج ، القطر، الحمل المميز و الكتلة (للمتر طول للقضبان والجدائل والأسلاك والمتر المربع للمشبكات).

٣-٢/٦/٣ التخزين :

تخزن مواد التسليح بشكل يضمن عدم تسرب الرطوبة إليها أو تعرضها للأوساخ أو الزيوت أو الشحوم أو الأسفلت أو ما شابه ذلك وعلى شكل مجموعات منفصلة ومرتبطة وفقاً لنوعها ومقاسها وطولها، أما داخل مستودعات خاصة أو مكشوفة ومرتفعة عن الأرض مع التغليف بأغطية مانعة لتسرب الرطوبة والمياه .

٣-٢/٦/٤ النموذج :

٣-٢/٦/٤/١ قضبان التسليح والصلب مسبق الاجهاد :

تقسم الأرسالية إلى مجموعات متجانسة من حيث الصنف والقطر ثم يؤخذ نموذج بشكل عشوائي من كل مجموعة حسب الجدول رقم (٣-٨) على أن يكون كل نموذج مكون من ثلاث قطع اختبار منفصلة .

الجدول رقم (٣ - ٨)

نماذج قضبان التسليح

عدد النماذج	كتلة المجموعة (طن)
١	١٠ أو أقل
٢	أكبر من ١٠ وحتى ٥٠
٣	أكبر من ٥٠ وحتى ١٠٠
٤	أكبر من ١٠٠ وحتى ٥٠٠
٦	أكبر من ٥٠٠ وحتى ١٠٠٠

٣-٢/٦/٤/٢ المشبكات

يؤخذ ما لا يقل عن نموذج واحد لكل (٢٥ طن أو أقل) .

٣-٢/٦/٥ الفحص :

يتم الفحص بموجب المواصفات الواردة في الفقرات السابقة لكل نوع من أنواع التسليح ووفقاً لمتطلبات القبول المبينة في مستندات المشروع .

٣-٢/٦/٦ المطابقة :

تعتبر الأرسالية أو المجموعات المكونة لها كما جاء في الفقرة (٣-٢/٦/٤) مقبولة إذا اجتازت النماذج كافة الفحوص المطلوبة وبعبكسه ترفض الأرسالية وترحل خارج الموقع .

٣-٣ القوالب :

٣-٣/١ عام :

٣-٣/١/١ يكون طراز القوالب حسبما هو منصوص عليه في المواصفات الخاصة وإذا لم يرد نص بذلك فللمقاول الحق باختيار طراز القوالب ونوعها إذا كانت جودة إنهاء الخرسانة لا تتأثر باستعمال المواد البديلة .

٣-٣/١/٢ إذا رغب المقاول في استعمال قوالب تؤلف من أجزاء أو عناصر مسبقة التصنيع تحمل علامة تجارية فيجب عليه عندئذ تقديم شهادة صادرة من مختبر معتمد من قبل جهة رسمية مختصة تبين الخصائص التشغيلية لتلك القوالب .

٣-٣/١/٣ تتفذ القوالب بحيث تتشكل العناصر الخرسانية داخله بدقة من حيث الأبعاد والشكل والأستقامات ونعومة السطح والزخرفة المطلوبة وحسبما مبين في مخططات المشروع

٣-٣/١/٤ تكون القوالب مانعة لتسرب المونة السمنتية من خلالها ويشدد على ذلك في حالة الخرسانة الوسيمة .

٣-٣/١/٥ تربط أجزاء القوالب ببعضها بشكل يضمن الاحتفاظ بأشكالها ومواضعها لغاية انتهاء الغرض منها كما يجب أن يؤمن الربط سهولة النزع بدون إحداث أي أضرار للأجزاء الخرسانية داخل القوالب أو أي ضرر لأجزاء البناء المشيدة سابقاً.

٣-٣/١/٦ يكون القالب جيد التركيب ويدعم ويربط بطريقة فعالة تمنع حدوث أي تشوه نتيجة الاحمال التي تسلط عليها أثناء عملية الصب أو نتيجة للظروف الجوية .

٣-٣/٢ المواد المستعملة

٣-٣/٢/١ الخشب الطبيعي

يكون الخشب من النوع الطري (soft wood) خاليا من العيوب كالتفلق والتتخر والتقوس وغير ذلك من العيوب .

٣-٣/٢/٢ خشب رقائقي (plywood) :

يحدد صنف الألواح وسمكها في المواصفات الخاصة أو جداول الكميات شريطة أن تكون المواد اللاصقة في إنتاج هذا الخشب مقاومة للرطوبة .

٣-٣/٢/٣ ألواح الخشب المكسوة

وهي ألواح مكسوة بمواد بلاستيكية على أن لا يقل وزن صمغ الفينول أو الميلامين عن (٢٠ %) من وزن الإكساء البلاستيكي الكلي .

٣-٣/٢/٤ الألواح الليفية :

وهي لدائن الألياف الزجاجية وتستعمل عادة في قوالب الأعمدة والقرب جاهزة الصنع والقوالب الخاصة للأغراض المعمارية المميزة .

٣-٢/٥ الألمنيوم :

يكون الألمنيوم قابلاً لأعمال اللحام وغير قابل للتفاعل مع الخرسانة التي تحتوي على كلوريد الكالسيوم وأن يكون محمياً ضد التآكل عند اتصاله مع الصلب ، وأن تكون مواصفاته مطابقة للمواصفات القياسية الأمريكية (ASTM-B221) .

٣-٢/٦ المواد الأخرى :

يمكن استعمال مواد أخرى للقوالب كالألواح المعدنية وألواح النسيج الخشبي وألواح النسيج الزجاجي و اللدائن الرغوية والمطاط وغيرها .

٣-٣/٣ المساند :

٣-٣/١ المساند الخشبية :

يجب ان لا تزيد نسبة نحافة المساند عن (٥٠) وهي نسبة الطول بين عناصر التكتيف إلى البعد الأصغر لمقطع المسند أو قطر المسند في حالة كونه أسطوانياً الشكل . لا يجوز وجود أكثر من وصلة واحدة في المسند الواحد على ان لا يتجاوز عدد المساند الموصولة عن نصف عدد المساند الكلية التي تسند البلاطات وتثلث العدد الكلي لمساند الروافد مع ملاحظة تخالف المساند الموصولة وعدم تجمعها .

٣-٣/٢ المساند المعدنية :

على المقاول تقديم تفاصيل كاملة عن المساند المعدنية مبينا فيها خصائصها الميكانيكية كالقدرة التحميلية القصوى وعلاقتها بالنحافة والترخيم وأن لا يقل عامل الأمان التصميمي لهذه المساند عن ثلاثة وان لا تزيد نسبة نحافة المساند عن (٦٠) .

٣-٣/٣ التكتيف (BRACING) :

يتم ربط المساند قطريا في الاتجاهين الأفقي والرأسي حيثما يلزم لأعطاء الأسناد الجساءة المطلوبة .

٣-٣/٤ التخطيط والتصميم :

يجب تخطيط طريقة إنشاء القوالب بما يضمن سلامة العاملين في إنشائها وأثناء صب الخرسانة لضمان سلامة المنشأ ككل .

على المقاول أن يقدم للمهندس التفاصيل الضرورية والتصاميم والحسابات وطريقة التنفيذ والمواد المزمع استعمالها في القوالب للموافقة عليها تحريريا قبل مدة كافية من نصب القالب

٣-٣/٥ التنظيف :

على المقاول تنظيف القالب بشكل جيد من أي أثر للأوساخ أو المونة أو المواد الغريبة ويكون القالب المعدني خال من الصدأ والقشور .

للمهندس طلب فتحات خاصة مؤقتة في القوالب لتسهيل عمليات التنظيف أو التركيب أو التفقيش أو استخدام الهزازات لرص الخرسانة .

٣-٣/٦ الطلاء :

يجب طلاء القالب بطلاء خاص (كالدھون المعدنية) ليسهل نزعها فيما بعد قبل عملية وضع التسليح على أن يكون الدهان غير قابل للألتصاق أو التبقيع أو الاضرار بالسطوح الخرسانية ولا يضر بأعمال إصلاح السطوح ولا يعيق عملية المعالجة بالماء أو المركبات ويستعمل الطلاء حسب توصيات الشركة المنتجة والمبينة في نشراتها المكتوبة .

٣-٣/٧ إعادة الاستعمال :

يحدد المهندس عدد مرات إعادة استعمال القالب والذي يتوقف على نوع القوالب المستعملة ونوع الانتهاء المطلوب للخرسانة .

٣-٣/٨ التفاوت :

على المقاول عمل القوالب والمحافظة على شكلها بطريقة تضمن الحصول على الابعاد المحددة في المخططات ويسمح بالتفاوتات المبينة في أدناه :

٣-٣/٨/١ التفاوت المسموح به في الميزان الرأسي لخطوط أوجه الأعمدة والجدران وزوايا الأعمدة الظاهرة أو أحاديدي وصلات التحكم أو أية خطوط بارزة لا يزيد عن (١) ملم في المتر أو (١٢) ملم كتفاوت كلي أيهما أقل .

٣-٣/٨/٢ التفاوت المسموح به في مناسيب البلاطات والروافد وفي خطوط التقاء السطوح لا يزيد عن (٢) ملم لكل متر أو (١٠) ملم كتفاوت كلي أيهما أقل .

٣-٣/٨/٣ التغيير المسموح به في المناسيب أو في خطوط البناء عن المواضع المحددة لها في المخططات بالنسبة للأعمدة والجدران لا يزيد عن (٢) ملم لكل متر أو (٢٥) ملم كتفاوت كلي أيهما أقل .

٣-٣/٨/٤ التغيير المسموح به في مقاطع الأعمدة والروافد وسماكات البلاطات والجدران وهو بحدود (٦-) ملم أو (١٢+) ملم .

٣-٣/٨/٥ التغيير المسموح به في مقامات المسقط الأفقي لقواعد الأعمدة هو بحدود (١٢-) ملم أو (٢٥+) ملم أما الأزاحة أو اللامركزية المسموح بها للقواعد فلا تزيد عن (٢%) من بعد القاعدة باتجاه الأزاحة على ان لا يزيد عن (٢٥) ملم والنقص المسموح به في سمك القواعد يجب أن لا يتجاوز (٥ %) من السمك المحدد.

٣-٣/٨/٦ لايجوز أن يزيد التفاوت في أبعاد الدرجة عن ٣ ملم عموديا و ٦ ملم أفقيا .

٣-٣/٩/٩ التنفيذ :

٣-٣/٩/١ ينفذ القوالب فنيون مهرة لهم خبرة ودراية في هذا المجال .

٣-٣/٩/٢ تركيب المواسير والعلب الكهربائية وفتحات التهوية وأنباب المجاري ووصلات الربط في مواضعها الصحيحة المحددة في مخططات المشروع وتستحصل موافقة المهندس على ذلك قبل تركيبها بوقت كاف وتكون خاضعة لموافقة التحررية عند تركيبها ،على أن يكون تركيب هذه التوابع بموجب مخططات تفصيلية تنفيذية يوافق عليها والمهندس وتتخذ بأحكام تام يمنع زحزحتها من أماكنها أثناء عملية صب الخرسانة ويمنع تسرب مونة الخرسانة من حولها .

٣-٣/٩/٣ يتم رفع وسط الروافد أو طرفها الناتئ تحسباً للأنحاء أو التحدب وبمعدل (٢) ملم لكل متر من الفضاء للروافد و (٤) ملم لكل متر من طول العتبة الناتئة.

٣-٣/٩/٤ تتم تهيئة ممرات ومعايير وأرضيات خاصة للعدد الانشائية ووسائل نقل وصب الخرسانة .

٣-٣/٩/٥ تحدد مواقع المفاصل الانشائية ومفاصل التمدد . وبوقت مسبق وبموجب مخططات تفصيلية تنفيذية .

٣-٣/٩/٦ تزود السطوح المائلة والتي يزيد ميلها عن (٣٥) درجة عن الأفق (١,٥ أفقي : ١ رأسي) بقالب علوي لأعطاء شكل الخرسانة المطلوب.

٣-٣/٩/٧ تصمم وتتخذ قوالب الروافد والأجزاء الانشائية المشابهة لها بطريقة يمكن معها نزع جوانب القالب دون التعرض للألواح السفلية أو المساند .

٣-٣/٩/١٠ نزع القوالب :

يسمح بنزع القوالب والدعامات عن عناصر المنشأ إذا أثبتت اختبارات المكعبات الخرسانية المعالجة تحت نفس ظروف معالجة عناصر المنشأ ، أن خرسانة هذه العناصر قد حققت ما لا يقل عن (٧٠ %) سبعين بالمائة من مقاومة التحمل التصميمية المطلوبة أو أن تكون نسبة مقاومة تحمل مكعبات الاختبار إلى المقاومة التصميمية مساوية أو أكبر من نسبة الحمل الكلي الميت وأحمال الأتشاء إلى الحمل التصميمي الكلي ، وبعبارة تبقى القوالب في مواضعها للمدة التي يحددها الجدول رقم (٣-٩) .

جدول رقم (٣-٩)

مدة نزع القالب (بالايام)

العناصر الخرسانية	بعد الفضاء الفعال (متر)	معدل درجة الحرارة (درجة مئوية)			
		أكثر من ٢٠	من ١٠,- الى ٢٠,-	أكثر من ٥ وأقل من ١٠	أقل من ٥
الجدران والأعمدة وجوانب الروافد		يوم واحد	٢ يوم	٣ يوم	٥ يوم
السقوف	أقل من ٣,-	٣ يوم	٧ يوم	١٠ يوم	١٤ يوم
	٣,- - ٦,-	- يوم	١٠ يوم	١٤ يوم	٢١ يوم
	أكبر من ٦,-	١٠ يوم	١٤ يوم	٢١ يوم	٢٨ يوم
الروافد	أقل من ٣,-	٧ يوم	١٠ يوم	١٤ يوم	٢١ يوم
	٣,- - ٦,-	١٠ يوم	١٤ يوم	٢١ يوم	٢٨ يوم
	أكبر من ٦,-	١٤ يوم	٢١ يوم	٢٨ يوم	٢٨ يوم

٣-٤ القنوات والأنابيب المطمورة في الخرسانة :

٣-٤/١ يمكن وضع القنوات والأنابيب المصنعة من مواد غير ضارة بالخرسانة في الخرسانة بموافقة المهندس ، ولا يتم اعتبارها تعويضاً إنشائياً عن الخرسانة المزاحة .

٣-٤/٢ يجوز وضع القنوات والأنابيب المصنوعة من الألمنيوم ضمن الخرسانة الأنشائية إلا إذا غلفت أو غطيت بشكل فعال لمنع تفاعل الخرسانة مع الألمنيوم أو الفعل الكهربائي بين الألمنيوم والحديد.

٣-٤/٣ يجب أن لا تزيد القنوات والأنابيب ومثبتاتها المطمورة في العمود ما يزيد عن (٤%) اربعة بالمائة من مساحة مقطعه المعتمد في حساب المقاومة أو لمتطلبات الحماية من الحريق.

٣-٤/٤ يجب أن لا يزيد المقاس الخارجي للقنوات والأنابيب المغمورة في خرسانة أية بلاطة أو جدار أو رافدة ، عن ثلث سمك الجزء المغمور فيه وأن لا يقل التباعد بين محور كل جزء مغمور وآخر عن ثلاثة أمثال قطرها أو عرضها وأن لا يؤدي طمرها إلى إضعاف ذي شأن في مقاومة المنشأ

٣-٤/٥ إضافة الى المتطلبات الواردة أعلاه ، يمكن طمر الأنابيب المحتوية على تصريف لسائل أو غاز أو بخار في الأجزاء الخرسانية ، شريطة أن تكون الأنابيب ومثبتاتها مقاومة لتأثيرات المواد والضغط والحرارة التي سوف تتعرض لها وأن لا يقل سمك الطبقة الخرسانية الواقية للأنابيب ومثبتاتها عن ٤٠ ملم للخرسانة المعرضة للظروف الجوية أو الملامسة للتربة ، وأن لا يقل عن ٢٠ ملم في حالة عدم تعرض الخرسانة للظروف آتفة الذكر .

٣-٥ الفواصل

٣-٥/١ فواصل التشييد (Construction Joints):

٣-٥/١/١ يجب أن يكون عدد فواصل التشييد بالحدود الدنيا وبما ينسجم مع الاحتياطات اللازمة ضد الانكماش كما يجب أن تكون عملية صب الخرسانة مستمرة لحد بلوغ الأماكن المحددة لهذه الفواصل .
توضع فواصل التشييد بصورة متعامدة مع اتجاه الأمتداد الرئيس للعضو الإنشائي .

٣-٥/١/٢ تعتمد فواصل التشييد وتوضع في مواقع بحيث لا يؤدي وضعها إلى أضعاف مقاومة المنشأ ، كما يجب اتخاذ الإجراءات اللازمة لغرض نقل قوى القص والقوى الأخرى عبر هذه الفواصل . توضع فواصل للأرضيات ضمن الثلث الأوسط لفسح الأمتداد للبلاطات والروافد والعوارض ، كما يجب تجنب فواصل الروافد بمسافة تعادل ضعف عرض الرافدة التي تعترضها .

٣-٥/١/٣ يجب أن لا تتركب أو تصب الروافد والعوارض والبلاطات المحمولة على أعمدة أو جدران لحين زوال لدونة خرسانة الأعضاء الحاملة العمودية الأ بموافقة المهندس .

٣-٥/١/٤ تعتبر الروافد والعوارض والأكتاف والألواح الهابطة وتيجان الأعمدة جزء من منظومة البلاطة ويجب أن تصب سوية بقطعة واحدة إلا إذا أوضحت المخططات أو المواصفات الخاصة خلاف ذلك مع استخدام مادة رابطة بين الخرسانة القديمة والجديدة.

٣-٥/١/٥ يجب تنظيف سطح خرسانة فواصل التشييد ورفع غشاء الخرسانة عنها وتبلييلها قبل وضع الخرسانة المجاورة لها مع استخدام مادة رابطة بين الخرسانة القديمة والجديدة .

٣-١/ فواصل الحركة (Moment Joint) :

تتخذ فواصل الحركة وفق التصميم والمخططات الخاصة بالمشروع وبكل دقة وبالنوع الذي تحدده المخططات مثل فواصل تقلص أو تمدد أو انزلاق أو هبوط ولكل نوع تفاصيله الخاصة . لا يجوز تنفيذ فواصل حركة غير واضحة التفاصيل دون موافقة المهندس التحريرية على ذلك ، وفي كل الأحوال يجب أن يدقق المهندس هذه الفواصل وتنفذ تحت إشراف المهندس المباشر .

٣-٦ أعمال التسليح

٣-٦/١ متطلبات عامة :

تجهز مواد التسليح بالمقاسات والأشكال المطلوبة وتوضع وتثبت في الأماكن المخصصة لها حسب ما يرد في مخططات المشروع والمخططات التنفيذية التي تعد من قبل الجهة المنفذة وبما يتفق عليها المهندس .
تنظف جميع مواد التسليح الموضوعة سابقا وذلك لضمان الترابط الجيد بينها وبين الخرسانة بعد صبها .
يمنع ثني أو تشكيل حديد التسليح بطريقة تضره أو تضر الخرسانة ولا يسمح بتركيب أية قضبان مشكلة أو مثنية بشكل مخالف لما هو محدد من المخططات ، كما لا يسمح باستعمال الحرارة في عمليات ثني أو تشكيل التسليح إلا بعد الحصول على موافقة المهندس التحريرية . يمكن أزاحة أي قضيب يتعارض مع الأنابيب أو المجاري المغمورة في الخرسانة على أن لا تزيد مسافة الأزاحة عن قطر القضيب نفسه وخلافا لذلك يجب الحصول على موافقة المهندس على الترتيب الجديد للقضبان وزيادة عدد القضبان للوصول إلى المتطلبات الإنشائية المطلوبة إذا تطلب الأمر ذلك . كما ويحضر وصل حديد التسليح عند مناطق الأجهادات القصوى في الروافد والبلاطات إلا بموافقة المهندس المصمم . يجب حماية قضبان التسليح من الصدأ وكذلك أية مواد أخرى أو صفائح ستترك ظاهرة (خارج حدود صب الخرسانة الحالية) لأغراض التوسعات المستقبلية .

٣-٦/٢ العقفات القياسية (Hooks):

٣-٦/٢/١ إن تعبير العقفة القياسية يعني الآتي :-

أ- زاوية ١٨ ° مضافا إليها امتداد (٤) أربعة أمثال القطر على أن لا يقل ذلك عن ٦ . ملم عند نهاية القضيب الطليقة .

ب - عقفة ٩ ° مضافا إليها امتداد إثنا عشر مرة بقدر القطر عند نهاية القضيب الطليقة .

٣-٢/٦ الأظواق والعققات الرابطة :

أ- للقضيب بقطر ١٢ ملم وأقل ، عقفة ٩. ° مضافا إليها امتداد (٦) ستة أمثال القطر عند نهاية القضيب الطليقة .

ب- القضيب بقطر ١٨ ملم ولحد ٢٥ ملم ، عقفة ٩. ° مضافا إليها امتداد (١٢) إثنا عشر مرة بقدر القطر عند نهاية القضيب الطليقة .

ج- القضيب بقطر ٢٥ ملم وأكثر عقفة ١٣٥ ° مضافا إليها امتداد (٦) ستة أمثال القطر عند نهاية القضيب الطليقة .

٣-٢/٦ الحد الأدنى لاقطار العققات :

٣-٢/٦/١ يجب ان لا يقل قطر عقفة القضيب مقاسا من الداخل عن القيم المبينة في الجدول رقم (١٠-٣) عدا حالات الأظواق والرباطات .

الجدول رقم (١٠-٣)

الحد الأدنى لقطر العقفة

الحد الأدنى لقطر العقفة	مقاس القضيب (ملم)
(٦) ستة أمثال القطر	١٦ الى ٢٥
(٨) ثمانية أمثال القطر	٢٨ ، ٣٢ ، ٣٦
(١٠) عشرة أمثال القطر	٤٢ ، ٥٦

٣-٢/٦/٢ يكون القطر الداخلي لعققات الأظواق والرباطات ما لا يقل عن (٤) أربعة أمثال القطر لقضيب بقطر أقل من (١٦) ملم ؛ أما للقضبان بقطر (١٦) ملم وأكبر فيكون قطر العقفة حسب الجدول رقم (١٠-٣) .

٣-٦/٣ الحني:

يتم حني كل أنواع حديد التسليح بارداً ويمنع الحني الموقعي لحديد التسليح المطمور جزيئاً في الخرسانة المتصلبة .

٣-٦/٤ سطح حديد التسليح :

يكون حديد التسليح خالياً من قشرة الصدأ السائبة والطين والدهن وأية طبقة سطحية تؤثر على قابلية الترابط بين الخرسانة وحديد التسليح .

٣-٦/٥ وضع حديد التسليح :

٣-٦/٥/١ يتم وضع حديد التسليح في موقعه بصورة دقيقة وربطه بأسلاك مرنة ومغلونة واسناده بصورة مناسبة بقطع خرسانية أو معدنية أو بلاستيكية أو أية مقاعد أو مبادعات أو رباطات مقبولة مثبتة بصورة محكمة لتحديد الإزاحة ضمن التغيرات الوارد في الفقرة (٣-٦-٥-٢) .

٣-٦/٥/٢ التغيرات المسموح به :

٣-٦/٥/٢/١ يكون التغيرات المسموح به للعمق الفعال والحد الأدنى للغطاء الخرساني للأعضاء المعرضة للثني والضغط وللجدران حسبما مبين في الجدول رقم (٣-١١) وفي ما عدا ذلك يكون التغيرات المسموح به للمسافة الصافية لباطن مقولب عن (٦) ملم والتفاوت في الغطاء لا يزيد عن (٣/١) الحد الأدنى لغطاء الخرسانة المحدد في الخرائط أو المواصفات .

جدول رقم (٣-١١)
التغاير في العمق الفعال والحد الأدنى لغطاء الخرسانة

العناصر الخرسانية	بعد الفضاء الفعال (متر)	معدل درجة الحرارة (درجة مئوية)			
		أكثر من ٢٠	من ١٠, - الى ٢٠, -	أكثر من ٥ وأقل من ١٠	أقل من ٥
الجدران والأعمدة وجوانب الروافد		يوم واحد	٢ يوم	٣ يوم	٥ يوم
السقوف	أقل من ٣, -	٤ يوم	٧ يوم	١٠ يوم	١٤ يوم
	٣, - - ٦, -	- يوم	١٠ يوم	١٤ يوم	٢١ يوم
	أكبر من ٦, -	١٠ يوم	١٤ يوم	٢١ يوم	٢٨ يوم
الروافد	أقل من ٣, -	٧ يوم	١٠ يوم	١٤ يوم	٢١ يوم
	٣, - - ٦, -	١٠ يوم	١٤ يوم	٢١ يوم	٢٨ يوم
	أكبر من ٦, -	١٤ يوم	٢١ يوم	٢٨ يوم	٢٨ يوم

٣-٦/٢/٥/٢ يكون التغاير المسموح به لموقع التثبيط على امتداد التسليح ولنهيائته (±٥. ملم) عدا في نهايات الاعضاء غير المستمرة فيكون التغاير المسموح (±١٥ ملم) .

٣-٦/٥/٣ لا يسمح بلحام القبضان المتقاطعة لمجموعة التسليح إلا بموافقة المهندس .

٣-٦/٦ حدود تباعد حديد التسليح

٣-٦/٦/١ يجب أن لا تقل المسافة الصافية بين قضبان التسليح المتوازية في طبقة واحدة عن قطر أكبر قضيب أو (٢٥) ملم أيهما أكبر وايضاً لا يقل عن ٣/٤ مرة وثلاث من الحد الأعلى لتدرج الركام الخشن المستعمل في الخرسانة .

٣-٢/٦/٢ عند استخدام التسليح المتوازي بطبقتين أو أكثر يجب وضع القضبان في الطبقات العليا مباشرة فوق مثيلاتها في الطبقات السفلى مع تأمين مسافة صافية بين الطبقات لا تقل عن (٢٥ ملم) وتكون هذه المسافة على الأقل بقدر الحد الأدنى لتدرج الركام الخشن المستعمل في الخرسانة.

٣-٢/٦/٢ يجب أن لا تقل المسافة الصافية بين قضبان التسليح الطويلة للأعضاء المنضغطة المسلحة (لولبية أو برباطات) عن (١,٥ مرة) لقطر القضيب ولا عن (٣٥ ملم) .

٣-٢/٦/٤ تطبق محددات المسافة الصافية بين القضبان على المسافات الصافية بين وصلة التراكيب والوصلات المتجاورة أو القضبان .

٣-٢/٦/٥ يجب ان لا يزيد التباعد بين قضبان حديد التسليح الأساسية في الجدران والبلاطات عن ضعف سمك الجدار أو البلاطة أو (٣٥ .) ملم ايهما اقل.

٣-٢/٦ القضبان المحزمة :

٣-٢/٦/١ يجب ان لا يزيد عدد القضبان في الحزمة الواحدة عن (٤) أربعة عند حزم قضبان التسليح المتوازية لتعمل كمجموعة واحدة .

٣-٢/٦/٢ يجب ان تحاط القضبان المحزمة بأطواق أو رباطات .

٣-٢/٦/٣ لا يجوز حزم القضبان التي تزيد أقطارها عن (٣٢ ملم) في الروافد.

٣-٢/٦/٤ عند انتهاء امتداد بعض قضبان التسليح في الحزمة ضمن الفسحة لعضو الأنتشاء يجب ان تكون نقاط الانهاء متعاقبة بما لا يقل عن (٤٠) ضعف لقطر القضيب .

٣-٢/٦/٥ يجب معاملة حزمة القضبان كقضيب واحد له قطر محتسب من المساحة الكلية المكافئة وذلك عند اعتماد تحديد التباعد والحد الأدنى للغطاء الخرساني على المقاس الأسمي لقطر القضيب .

٣-٢/٦/٨ حماية الخرسانة لحديد التسليح

٣-٢/٦/٨/١ الصب الموقعي للخرسانة

يجب ان يكون الحد الأدنى للغطاء الخرساني (مقاساً بالملمتر) للتسليح كما يأتي:

أ- الخرسانة المصبوبة على التربة والمعرضة

لها بصورة دائمية. ٧٥

ب- الخرسانة المعرضة للتربة أو الجو .

قضيب بقطر ٤٠ ملم وأكبر ٥٠

قضيب بقطر أقل من ٤٠ ملم ٤٠

ج- الخرسانة غير المعرضة للجو أو غير الملامسة للتربة

١- البلاطات والجدران والعوارض (joists) :

- ٤٠ قضيب قطر ٤٠ ملم وأكبر
- ٢٠ قضيب بقطر أقل من ٤٠ ملم

٢- الروافد والاعمدة :

التسليح الاساسي والرباطات والاطواق

٤٠ والتسليح اللولبي

٣- القشريات والصفائح المطوية :

- ١٥ قضيب قطر ٢٠ ملم وأكبر
- ١٠ قضيب بقطر أقل من ٢٠ ملم

٣-٢/٨/٦ الخرسانة مسبقة الصب :

يجب ان يكون الحد الأدنى للغطاء الخرساني (مقاساً بالملمتر) للتسليح كما يأتي :-

أ- الخرسانة المعرضة للتربة أو الجو :

١- لوح الجدار :

- ٤٠ قضيب قطر ٤٠ ملم وأكبر
- ٢٠ قضيب بقطر أقل من ٤٠ ملم

٢- الاجزاء الاخرى

- ٥٠ قضيب قطر ٤٠ ملم وأكبر
- ٤٠ قضيب بقطر أقل من ٤٠ ملم وأكبر من ١٦ ملم
- ٣٠ قضيب قطر ١٦ م وأقل

ب - الخرسانة غير المعرضة للجو وغير الملامسة للتربة :

١- البلاطات والجدران والعوارض (joists) :

- ٣٠ قضيب قطر ٤٠ ملم وأكبر
- ١٥ قضيب بقطر أقل من ٤٠ ملم

٢- الرافدات والاعمدة

قطر القضيب بما لا يقل

التسليح الاساسي

عن ١٦ ملم ولايزيد

عن ٤٠ ملم

١٠

الرباطات والاطواق واللواب

ج- القشريات والصفائح المطوية :

١٠

قضيب قطر ١٦ ملم وأقل

١٥

قضيب قطر أكبر من ١٦ ملم

٣-٨/٦/٣ حماية القضبان المحزمة :

يكون الحد الأدنى للغطاء الخرساني للقضبان المحزمة مساوياً إلى القطر المكافئ للحزمة وبما لا يزيد عن ٥٠ ملم إلا في حالة الخرسانة المصبوبة على التربة والمعرضة لها دائماً ، عندها يكون الحد الأدنى للغطاء الخرساني ٧٥ ملم .

٩-٦/٣ تثبيت التسليح ووصلاته :

تطبق نصوص المدونة العراقية لمتطلبات الخرسانة المسلحة للمباني في تحديد طول تثبيت التسليح ووصلاته أو أحدث إصدار الخرسانة الأمريكية (ACI-318).

١٠-٦/٣ تركيب وحماية الأوتار مسبقة الاجهاد :

تكون الأوتار وأغطيتها ومثبتات النهايات نظيفة وخالية من الشحوم أو الزيوت أو الدهان أو أية مادة غريبة ، ويسمح الصدا الخفيف الذي يسهل أزالته عن السطح مع عدم تنقر السطح .
يجب حماية أغطية الأوتار والقطع الخاصة بالحقن والمستعملة في المنشآت المترابطة عن أي ضرر .
لا يجوز استعمال الأغطية بدون قيام المهندس بالكشف عليها والتأكد من عدم وجود أية ثقوب فيها في حالة بقاء الأوتار بدون حقن لمدة تزيد عن (٢٨ يوماً) من تاريخ تركيبها ، عندئذ يجب حمايتها مؤقتاً من التآكل أو الصداً لحين حقنها . تثبت الأوتار وأغطيتها والمثبتات بشكل جيد لمنع حدوث أية إزاحة لها أثناء الصب ، ولا يسمح بتفاوتات أكثر من (± 6 ملم) عندما تكون أبعاد الخرسانة (٢٠٠) ملم أو أقل و (± 9 ملم) .

عندما تكون أبعاد الخرسانة أكبر من (٢٠٠) ملم وحتى (٦٠٠) ملم و (± 12 ملم) عندما تكون أبعاد الخرسانة أكبر من (٦٠٠) ملم .

٣-٧ الخرسانة :

٣-٧/١ عام :

٣-٧/١/١ إن قيمة مقاومة الإنضغاط المميزة التي تعتمد عند تصميم المنشآت الخرسانية يجب أن تستند على نتائج فحوص مكعبات بمقاس (١٥٠ ملم) ويعمر (٢٨ يوماً) والتي تحضر وتفحص بموجب المواصفة القياسية العراقية المرقمة (٥٢ / ١٩٧٠) وإن معدل مقاومة الشد الانشطارية تكون على أساس فحوص الانشطار لأسطوانات خرسانية بقطر (٥٠ ملم) وبطول (٣٠٠ ملم) أو مكعبات بمقاس (١٥٠ ملم) وحسب المواصفة القياسية البريطانية (BS1881) يجب أن تحفظ نماذج الفحص في الماء بدرجة حرارة (24 ± 4) °م منذ اليوم الثاني لصبها وحتى يوم الفحص .

٣-٧/١/٢ للمهندس أن يطلب إجراء فحوص المقاومة لمكعبات معالجة بظروف موقع العمل للتأكد من ملائمة أسلوب المعالجة والمحافظة على الخرسانة في المنشأ، وعندئذ تعالج هذه المكعبات بنفس ظروف موقع العمل وأن تعدّ بنفس التوقيت ومن نفس النماذج الخرسانية المستعملة لتحضير مكعبات الفحص في المختبر .

٣-٧/١/٣ تحدد المخططات قيمة مقاومة الأنضغاط المميزة لكل جزء من المنشأ . يبين الجدول رقم (٣-١٢) أصناف الخرسانة المعتمدة في المواصفات القياسية العراقية والمدونة العراقية لمتطلبات الخرسانة المسلحة للمباني .

الجدول رقم (٣-١٢)
اصناف الخرسانة

الصنف د *	المقاومة المميزة (fcu) نت / ملم ^٢	ادنى صنف مطابق للاستعمال المناسب
د ٧	٧	خرسانة أعتيادية
د ١٠	١٠	
د ١٥	١٥	
د ٢٠	٢٠	خرسانة مسلحة
د ٢٥	٢٥	
د ٣٠	٣٠	
د ٣٥	٣٥	
د ٤٠	٤٠	
د ٥٠	٥٠	

* د : درجة تصني الخرسانة

٣-٧/٢ إختيار نسب الخلط :

٣-٧/٢/١ يجب أن تحدد نسب الخلط للخرسانة لتحقيق مايلي :

أ-قابلية تشغيل ملائمة وقوامة مناسبة لوضع الخرسانة في القوالب وحول حديد التسليح تحت الظروف المستعملة في الصب ، ودون حصول انعزال مفرط أو نزف للسائل السمنتي. يحدد الجدول رقم (٣-١٣) قابلية التشغيل الملائمة لأجزاء المنشأ المختلفة مقدرة بمقدار الهبوط عند الفحص بواسطة مخروط الهبوط (Slump test.)

جدول رقم (٣-١٣)
مقدار الهبوط (SLUMP)

التسلسل	موضع الخرسانة	الحد الأعلى (ملم)	الحد الأدنى (ملم)
١	الاسس المسلحة	٨٥	٤٠
٢	الاسس غير المسلحة	٧٠	٢٠
٣	السقوف والجسور والجدران	١٠٠	٥٠
٤	الاعمدة	١٠٠	٥٠
٥	الارصفة	٥٠	٤٠

ب - ظروف التعرض:

عند تعرض الخرسانة لظروف مختلفة كالهواء أو الرطوبة أو البلل أو تأثير أملاح الكبريتات الخارجية أو أية ظروف قاسية أخرى عندئذ يجب الأخذ بنظر الاعتبار عند اختبار نسب الخلط نوعية ونفاذية الخرسانة وبصورة خاصة الحد الأعلى لنسبة (الماء الطليق / السمنت) ومحتوى السمنت في الخلطة الخرسانية إضافة الى مقاومة الانضغاط المميزة المطلوبة يحدد الجدولان (٣-١٤ و ٣-١٥) متطلبات ظروف التعرض المختلفة .

ج- معدل مقاومة ضغط عالية بدرجة كافية للتقليل من تكرار إجراء فحص المقاومة ، بشرط أن تكون نتائج الفحوص التي تقل عن مقاومة الضغط المميزة المطلوبة لا تزيد عن (٥%) من العدد الكلي للنتائج .

جدول رقم (٣-١٤)

متطلبات الديمومة لخرسانة معرضة لظروف محددة ومصنوعة من السمنت البورتلاندي بأنواعه
ومن الركام ذي الوزن الاعتيادي

الخرسانة الاعتيادية			الخرسانة المسلحة			نوع التعرض
نسبة	محتوى	ادنى	نسبة	محتوى	ادنى	
الماء	السمنت	صنف	الماء	السمنت	صنف	
الطليق /	لا يقل	للخرسانة	الطليق /	لا يقل	للخرسانة	
السمنت	عن		السمنت	عن		
لا تزيد	عن		لا تزيد	عن		
كغم/م ^٣	نت/ملم ^٢		كغم/م ^٣	نت/ملم ^٢		
٠,٧	٢٥٠	٢٠	٠,٨٠	٢٠٠	١٥	
٠,٦٠	٣٠٠	٢٥	٠,٧	٢٥٠	٢٥	
						نوع التعرض

طفيف :السطح محافظ عليه من الجو أو من الظروف القاسية (الخرسانة الخارجية المحمية المعرضة للهواء والخرسانة الداخلية) عدا التعرض للظروف الجوية الاعتيادية لفترة قصيرة خلال التشييد.
الاسس الشريطية والخرسانة المائلة للحفر للابنية الواطنة عندما تكون ظروف التربة غير قاسية (محتوى الكبريتات واطىء).

معتدل :السطوح المبللة المحمية من المطر الشديد ومن التجمد والخرسانة المظمورة والخرسانة المغمورة بالمياه بصورة مستمرة

الخرسانة الاعتيادية			الخرسانة المسلحة			نوع التعرض
ادنى صنف	محتوى السمنت	نسبة الماء	ادنى صنف	محتوى السمنت	نسبة الماء	
للخرسانة	لا يقل عن	الطلق /السمنت	للخرسانة	لا يقل عن	الطلق / السمنت	
		لا تزيد			لا تزيد	
نت/ملم ^٢	كغم/م ^٣	عن	نت/ملم ^٢	كغم/م ^٣	عن	
قاسي : السطوح المعرضة لرشقات من المطر ومن دورات متعاقبة من الببل والجفاف والتجمد عرضي . السطوح المعرضة للتكيف الشديد أو الملامسة لماء المجاري أو للمحاليل المائية .السطوح الداخلية للمنشآت المعرضة للظروف البحرية .						
٣٠ د	٣٠٠	٠,٦	٣٠ د	٣٥٠	٠,٥٠	
قاسي جدا : السطوح المعرضة لظروف بحرية أو لتأثير ابخرة أو للماء الجاري الضار ذو pH مساو أو اقل من ٤,٥ . السطوح المبللة المعرضة لتأثيرات املاح ازالة الجليد أو لظروف التجمد القاسي .						
٣٠ د	٣٠٠	٠,٤٥	٣٥ د	٣٥٠	٠,٤ *	

* لادراك قابلية تشغيل ملائمة عند هذه النسبة من الماء / السمنت فقد يكون من الضروري استعمال المضافات.

ملاحظة : ان محتوى السمنت المبين في الجدول متعلق بركام ذي مقاس اسمي اقصى مساو الى (٢٠ ملم) ولغرض المحافظة على قيم مشابهة لمحتوى السمنت في المونة لركام بمقاسات اخرى فيجب زيادة الحد الادنى لمحتوى السمنت اعلى بمقدار (١٥ %) عند استعمال ركام مقاسه الاسمي مساو الى (١٠ . ملم) وتقليله بمقدار (١٥ %) لركام بمقاس اسمي اقصى مساو الى (٤٠ ملم) وفي كل الأحوال يجب ان لا يقل محتوى السمنت في الخرسانة المسلحة عن (٢٥٠ كغم/م^٣) .

جدول رقم (٣-١٥)
متطلبات الخرسانة المعرضة لتأثير املاح الكبريتات

نوع التعرض للاملاح الكبريتية	تركيز الكبريتات ممثلة بـ (SO ₃)			الحد الادنى	الحد الاعلى	
	في التربة					
	في المياه الجوفية	في التربة	في SO ₃ الكلية			
	النسبة	مستخلص	SO في	السمنت	لمحتوى	
	المئوية	١:٢ (ماء :		نوع السمنت	السمنت	
	الكلية	تربة)			الطليق	
	بالوزن	غم / لتر	غم / لتر	كغم / م ^٣		
١	اقل من ٠,٢	١	اقل من ٣%	٢٨٠	٠,٥٥	
٢	٠,٢ - ٠,٥	١,٩ - ١	٠,٣ - ١,٢	٣٣٠	٠,٥٠	
٣	١ - ٠,٥	٣,١ - ١,٩	١,٢ - ٢,٥	البورتلاندي المقاوم للكبريتات	٢٨٠	٠,٥٥
				البورتلاندي المقاوم للكبريتات	٣٣٠	٠,٥٠
٤	٢ - ١	٥,٦ - ٣,١	٢,٥ - ٥	البورتلاندي المقاوم للكبريتات	٣٧٠	٠,٤٥
				البورتلاندي المقاوم للكبريتات	٣٧٠	٠,٤٥
٥	اكثر من ٢	اكثر من ٥,٦	اكثر من ٥	البورتلاندي المقاوم للكبريتات		

خاص بالخرسانة المرصوفة كلياً والحاوية على ركام ذي مقاس اسمي اقصى مساوي الى (٢٠ ملم) ومطابق للمواصفة القياسية العراقية (م ق ع ٤٥ / ١٩٨٠) .

ملاحظات :

١- يجب زيادة الحد الأدنى لمحتوى السمنت بمقدار (٥٠ كغم / م^٣) عند استعمال ركام مقاس اسمي اقصى مساو الى (١٠ ملم) ومن الممكن تقليله بمقدار (٤٠ كغم / م^٣) عندما يكون المقاس الاسمي الاقصى للركام المستعمل الى (٤٠ ملم) وفي اية حال يجب ان لا يقل محتوى السمنت في الخرسانة المسلحة عن (٢٥٠ كغم / م^٣).

٢- ينطبق هذا الجدول على الخرسانة المستعمل فيها ركام مطابق لمتطلبات (المواصفة القياسية العراقية رقم ٤٥ لسنة ١٩٨٠) القريبة من المياه الجوفية المتعادلة والحاوية على املاح الكبريتات الطبيعية والتي تكون قيمة الـ pH لها بين (٦-٩) غير الملوثة باملاح الامونيوم .

٣- يمثل محتوى السمنت في الجداول الثلاثة اعلاه الحد الأدنى الذي يمكن استخدامه، ومن المستحسن استعمال محتوى سمنت اعلى من الحد الأدنى عندما تكون محتويات SO₃ قريبة من الحد الاعلى .

٤- عندما يزيد المحتوى الكلي لـ SO₃ عن (٠, ٥) % واذا كانت معظم هذه الكبريتات من نوع مركبات الكالسيوم القليل الذوبان فقد يشير مستخلص الماء / التربة (٢:١) الى نوع ادنى للتعرض .

٥- في الظروف القاسية عند استعمال المقاطع الرقيقة أو المقاطع المعرضة لضغط من جانب و المقاطع المغمورة جزئياً، عندها يجب الاخذ بنظر الاعتبار تقليل اضافي لنسبة الماء / السمنت وزيادة محتوى السمنت اذا تطلبت الضروري لضمان الحصول على قابلية تشغيل مناسبة للتوصل الى رص كلي لتكون النسبة بالحد الأدنى .

٣-٢/٧-٢/٢ تحدد نسب الخلط للخرسانة وبضمنها نسبة (الماء / السمنت) بالطرق الآتية :

أ- اما على اساس الخبرة الموقعية (الفقرة ٣-٢/٧-٣ / ٣) .

ب - واما على اساس وجبات مختبرية (الفقرة ٣-٢/٧-٤) وذلك باستعمال نفس المواد التي تستعمل في التنفيذ .

ج- أو حسب المتطلبات الواردة في الفقرة (٣-٢/٧-١) .

٣-٢/٧-٣ تحديد نسب الخلط على اساس الخبرة الموقعية :

يتم تحضير ثلاث وجبات منفصلة من الخرسانة باستعمال المواد التي ستجهز للموقع ويفضل ان تكون الظروف مماثلة لظروف الإنتاج الحقيقية وتفحص قابلية التشغيل لكل وجبة من الوجبات التجريبية بموجب المواصفات القياسية العراقية (رقم ٥٠) وتحضر (٣) ثلاثة مكعبات من كل وجبة لاجراء الفحص بعمر (٢٨ يوماً) واذا تطلب الامر فبالأمكان تحضير ثلاثة مكعبات إضافية في كل وجبة لأجراء الفحص بعمر مبكر . ويتم الموافقة على نسب الخلط التجريبية إذا كان معدل المقاومة لتسع (٩) مكعبات مفحوصة بعمر (٢٨ يوم) يزيد عن مقاومة الانضغاط المميزة المطلوبة بمقدار (٣نت/ملم^٢) شرط أن لا تقل مقاومة الانضغاط المنفردة عن مقاومة الأنضغاط المميزة بمقدار (٣نت/ملم^٢) .

٣-٧/٤ تحديد نسب الخلط بموجب وجبات تجريبية مختبرية :

عند استعمال وجبات تجريبية مختبرية كأساس لأختبار نسب خلط الخرسانة يجب ان لا يتجاوز اختلاف الهطول عن (٢٠ ملم) من الحد الاعلى المسموح بالمواصفات . يجب تثبيت منحني يبين العلاقة بين نسبة (الماء / السمنت) ومقاومة الأنضغاط المميزة وأن يكون المنحني مبنيا على أساس ثلاث نقاط في الأقل ، تمثل الواجبات المنتجة لخرسانة ذات مقاومة أعلى وأوطأ من معدل مقاومة الانضغاط المطلوبة والمحددة كالآتي :-

أ- عند وجود سجل لوسيلة إنتاج الخرسانة مبنى على اساس (٤٠ فصفا) متعاقبا للمقاومة على الأقل فان معدل مقاومة الأنضغاط والمستعملة كأساس لأختيار نسب الخلط يجب أن تزيد عن قيمة مقاومة الأنضغاط المطلوبة بمقدار (١٦٤) مضروباً بالأنحراف المعياري للمكعبات المفحوصة على أن لا تقل عن (٣/١) قيمة مقاومة انضغاط الخرسانة ذات المقاومة المميزة أو (٧٥ نت/ ملم^٢) للخرسانة ذات المقاومة المميزة التي تزيد عن (٢٠ نت / ملم^٢).

ب - في حالة عدم وجود سجلات للخرسانة المنتجة فأن معدل قيمة مقاومة الانضغاط يجب أن تكون أكثر من مقاومة الانضغاط المطلوبة بمقدار الثلثين للخرسانة ذات المقاومة المميزة لحد وبضمنها (٢٠ نت / ملم^٢) للخرسانة التي تزيد مقاومتها عن (٢٠ نت / ملم^٢).

٣-٧/٥ تحديد نسبة الخلط من نسبة (الماء / السمنت) :

في حالة عدم توفر معلومات مناسبة من سجل لأربعين فصفا متعاقبا أو عن وجبات تجريبية مختبرية ، فيسمح بتحديد نسب خلط الخرسانة على أساس نسبة (الماء / السمنت) بالحدود المبينة في الجدول رقم (٣-١٤) وفي هذه الحالة يجب أن تفي أيضا بمتطلبات الخرسانة المعرضة لتأثير أملاح الكبريتات الخارجية ومتطلبات مقاومة الأنضغاط المميزة المطلوبة .

٣-٧/٣ تقييم الخرسانة وقبولها :

٣-٧/٣/١ تعتبر نتيجة فحص مقاومة الأنضغاط لخرسانة ما ، يساوي معدل فحص مقاومة الأنضغاط لثلاث مكعبات معدة من نموذج مأخوذ من وجبات خرسانية مختارة عشوائيا وتفحص بعمر (٢٨ يوماً) أو بعمر الفحص المعين لتحديد مقاومة الأنضغاط يجب أن يكون النموذج مأخوذاً قدر الأمكان من النقطة النهائية لخروج الخرسانة من الخلطة وفي حالة الخرسانة جاهزة الخلط فيؤخذ النموذج من الشاحنة الخلطة عند نقطة الاستلام النهائية .

٣-٧/٣/٢ يجب ان يجري فحص واحد للمقاومة في الاقل لكل صنف ولكل يوم وبموجب الجدول رقم (٣-١٦) .

جدول رقم (٣-١٦)
معدلات النماذج الخرسانية

معدل (٢)	معدل (١)	معدل أخذ النماذج (أيهما أقل)
(٥٠) م ^٣ أو (٥٠) وجبة	(٢٠) م ^٣ أو (٢٠) وجبة	
ايهما اقل		عناصر المنشآت
الأسس الحصىرية وحواجز الماء والمنشآت المشابهة	جميع أجزاء المنشأ عدا المنشآت المبينة في معدل (٢)	

إذا كان حجم الخرسانة الكلية المنتجة في أي مشروع يتطلب ان تكرر الفحوص المطلوبة بأقل من أربعة فحوص لكل صنف من الخرسانة فيجب عندئذ إجراء فحوص من أربع وجبات مختارة عشوائياً في الأقل أو من كل وجبة إذا كان عدد الوجبات المستعملة أقل من أربعة .

٣-٣/٧ قبول الخرسانة :

عند فحص النماذج الخرسانية التي تعالج مختبرياً ، تعتبر نوعية الخرسانة مقبولة إذا :

أ- كان معدل المقاومة المحسوبة من أية ثلاثة فحوص متعاقبة للمقاومة لنماذج معالجة في المختبر يزيد بمقدار (٣ نت / ملم^٢) عن مقاومة الانضغاط المميزة المطلوبة .

ب- كانت نتيجة أي فحص منفرد للمقاومة لا تقل عن مقاومة الانضغاط المميزة المطلوبة بمقدار (٣ نت / ملم^٢) .

يجب تحسين أساليب المحافظة على الخرسانة ومعالجتها عندما تكون مقاومة الانضغاط للنماذج المعالجة في الموقع تقل عن ٨٥% عن مثيلاتها المكعبات المعالجة في المختبر . عندما تكون مقاومة المكعبات المعالجة مختبرياً تزيد بشكل ملحوظ على مقاومة الأنضغاط المميزة المطلوبة فليس من الضروري أن تزيد مقاومة المكعبات المعالجة موقعياً بأكثر من (٣ نت / ملم^٢) عن المقاومة المطلوبة حتى (وان لم تتحقق النسبة ٨٥%) .

يجري تعديل قيم مقاومة الأنضغاط لنماذج أسطوانات أو مكعبات الفحص بمقاسات مختلفة عند فحص خرسانة من صنف ٣٥ د أو أقل وفق الجدول رقم (٣-١٧) .

جدول رقم (٣-١٧)

معامل التصحيح للنماذج الخرسانية مختلفة الأشكال والأبعاد والمستعملة لفحص مقاومة الانضغاط

شكل النموذج	أبعاد النموذج (ملم)	معامل التصحيح
مكعب	٢٠٠×٢٠٠×٢٠٠	١,٠٤
مكعب	١٥٠×١٥٠×١٥٠	١,٠٠
مكعب	١٠٠×١٠٠×١٠٠	٠,٨٠
اسطوانة	قطر ١٥٠ بطول ٣٠٠	١,٢٥
اسطوانة	قطر ١٠٠ بطول ٢٠٠	١,٢٠

٣-٧/٣/٤ فشل الخرسانة :

(أ) في حالة فشل أي فحص مقاومة في مطابقة متطلبات الفقرة (٣-٧-٣-ب) فإن الخرسانة الممثلة بهذا الفحص فقط تعتبر غير مطابقة لمتطلبات المقاومة .

(ب) في حالة فشل أكثر من فحص واحد للمقاومة في مطابقة متطلبات الفقرة (٣-٧/٣/٣/ب) . أو إذا فشل معدل المقاومة لأي ثلاث نتائج متعاقبة للمقاومة في مطابقة الفقرة (٣-٧/٣/٣/أ) فتعتبر الخرسانة الممثلة بالمجاميع المماثلة لنتائج الفحوص الثلاثة المتعاقبة غير مطابقة لمتطلبات المقاومة .

٣-٧/٤/٤ إستقصاء نتائج فحوص المقاومة المنخفضة:

٣-٧/٤/١ في حالة عدم مطابقة أي من متطلبات الفقرة (٣-٧/٣/٣) فتنفذ الاجراءات الفورية لرفع نتائج فحوص معدل المقاومة للخلطات الخرسانية اللاحقة.

٣-٧/٤/٢ يقيم المهندس الاجراءات المتخذة للخرسانة المنتجة والمتعلقة بالفقرة (٣-٧/٣/٤) مع الأخذ بنظر الاعتبار العقوبات الفنية ونوع ومدى عدم المطابقة بالإضافة الى الاعتبارات الاقتصادية للاجراءات التصميمية البديلة .

٣-٧/٤/٣ تتغير مديات الاجراءات المتخذة في القبول بالتحفظ (في حالات الاختلافات القليلة عندما تبين الحسابات بأن قابلية المنشأ لتحمل الحمل لم تتأثر) الى الرفض والرفع من الموقع في حالات الأختلافات الكبيرة .

٣-٧/٤/٤ اذا كان هناك شكاً أكيداً في الحصول على خرسانة ذات مقاومة واطئة وبينت الحسابات بأن قدرة المنشأ لتحمل الحمل ستتنخفض بصورة ملحوظة فيمكن عندئذ طلب فحوص لخزعة (Core) مأخوذة من المنطقة المشكوك بها وبموجب المواصفة القياسية العراقية رقم (٥٥ / ١٩٧٠) حيث يتم أخذ ثلاثة نماذج من الخزعات لكل فحص مقاومة عندما تكون نتيجة فحص المقاومة اقل من مقاومة الانضغاط المطلوبة بما يزيد عن (٣ نت / ملم^٢) .

يتم تعريض الخزعات إلى نفس ظروف المنشأ من جفاف حيث يجري تجفيفها في الهواء بدرجة حرارة (٢٥-١٨ م) ورطوبة نسبية اقل من (٦٠ %) لمدة (٧ أيام) قبل الفحص ، أو من بلل حيث يتم وضع الخزعات في الماء لمدة (٤٨ ساعة) في الأقل ومن ثم يجري فحصها وهي رطبة . تعتبر الخرسانة الممتلئة بالخزعات أعلاه وافية إنشائياً إذا كان فحص المقاومة للمكعبات المكافئة والمعتمدة على نتائج معدل ثلاثة خزعات مساوياً (٨٥ %) من قيمة الأنضغاط المطلوبة في الأقل وعلى ان لا تقل نتيجة فحص اية خزعة عن ٤/٣ مقاومة الأنضغاط المطلوبة .

لتأكيد دقة الفحص، يمكن إعادة الفحص في المواقع الممتلئة بنتائج فحص غير معقولة لمقاومة الخزعات يجب تجنب مناطق التسليح والتشققات قدر الإمكان عند الاختراع وكذلك المناطق المشمولة باحتمال حدوث نزف أو أنغزال.

٣-٥/٤ في حالة عدم مطابقة متطلبات المقاومة في الفقرة (٣-٣/٧) وإذا كان هناك شك في عدم ملائمة البناء إنشائياً فللمهندس إجراء فحوص تحميل وحسب ما مبين في المدونة العراقية لمتطلبات الخرسانة المسلحة للمباني .

٣-٥/٧ أنتاج الخرسانة :

٣-٥/٧/١ كيل المواد الأولية :

تقاس كميات السمنت والركام على أساس الوزن والماء بالحجم أما المضافات فتقاس بالحجم اذا كانت على هيئة سائل وبالوزن اذا كانت على هيئة مسحوق. لا يزيد التفاوت المسموح به في وزن السمنت أو حجم الماء عن ($\pm 1\%$) والركام عن ($\pm 2\%$) والمواد المضافة عن ($\pm 3\%$) . يجوز قياس المواد الداخلة في إنتاج الخرسانة بالطريقة الحجمية للأعمال الصغيرة والثانوية على أن تستحصل مسبقاً موافقة المهندس على ذلك .

٣-٥/٦ نوعية المواد الأولية :

يقوم المقاول ومن خلال مختبر معتمد بتحضير الخلطات التجريبية للحصول على مقاومة الأنضغاط المطلوبة في المنشأ ووفقاً لصنف الخرسانة المطلوب على أن يتم تأمين ثبات واستقرار نوعية المواد الأولية المستخدمة في الخلط

والمطابقة لتلك التي أستخدمت في الخلطات التجريبية. تعد خلطات تجريبية جديدة كلما تغير مصدر المواد الأولية والتي تكون مطابقة للمواصفات الواردة في الفقرة .

٣-٧/٥/٣ الخلط :

تخلط الخرسانة موقعيا وبالطريقة الميكانيكية وكما يأتي :

أ- يتم الخلط في خلاطة وجبة نظيفة وبسعة مناسبة للعمل .

ب- يجب أن تدور الخلاطة بالسرعة الموصوفة من قبل المصنع .

ج- يستمر الخلط لفترة دقيقة ونصف في الأقل بعد وضع جميع المواد في حوض الخلاطة ويفضل تغذية الخلاطة بالركام الخشن أولا ثم الركام الناعم وبعد ذلك السمنت على أن تتم تغذية الخلاطة قبل ذلك بجزء من ماء الخلط وان تستمر عملية الخلط طيلة فترة التغذية بالمواد الأخرى.

٣-٧/٥/٣ زمن الخلط :

لا يقل زمن الخلط للخلطات ذات السعة (٠, ٧٥ م^٣) أو أقل عن دقيقة واحدة وللخلطات ذات ساعات أكبر من هذا الحجم فيزداد الوقت بمعدل ١٥ ثانية لكل (٠, ٧٥ م^٣) إضافي أو أجزائها بالنسبة الى سعة الخلاطة.

عند الجمع بين الخلط المركزي الموقعي والخلطة المتحركة ؛ تخلط المواد في الخلاطة المركزية لمدة نصف دقيقة ثم يكمل الخلط في شاحنة الخلط.

لا يجوز زيادة كمية المواد الداخلة للخلطة عن الحد الأقصى المسموح به من قبل الشركة المصنعة. يحق للمهندس تعديل زمن الخلط بما يراه مناسباً للحصول على خلطة منتظمة ومتجانسة القوام .

٣-٧/٥/٣ الخلط اليدوي :

لا يجوز خلط الخرسانة يدويا إلا عند عدم إمكانية توفير خلاطة مناسبة للأعمال البسيطة فقط ، وعندما لا يتطلب العمل خرسانة ذات تحمل عالي. وتخلط الخرسانة يدويا كما يلي :

يكال الركام الخشن أولا ويفرش على مساحة مناسبة ثم يكال الركام الناعم ويوضع فوقه ويفرغ السمنت من الكيس فوق الركام حسب الكمية المطلوبة (يفضل ان تكون الخلطة لكيس سمنت كامل أو مضاعفاته).

يخلط المزيج لحين التجانس (عدد من القلبات) ثم يعمل حوض من الخليط فيه حفرة وسطية يوضع فيها الماء المطلوب ثم تقلب الحافات الخارجية داخل الحوض دون السماح للماء بالتسرب خارجا وتستمر عملية الخلط لحين الحصول على مزيج متجانس تماما يجب أن يتم الخلط فوق أرضية نظيفة وصلبة وغير مسامية .

٣-٥/٧/٤ نقل الخرسانة :

٣-٥/٧/١ يراعى عند نقل الخرسانة من الخلطة الأمور الآتية :

- أ- عدم السماح لمكونات الخرسانة بالانفصال .
- ب- عدم تلوث الخرسانة أثناء النقل .
- ج- إكمال نقل ووضع الخرسانة بفترة زمنية مناسبة قبل تماسكها
- د- تناسب الكمية المنقولة والأنتاجية المطلوبة .

٣-٥/٧/٢ معدات نقل الخرسانة :

- يتم نقل الخرسانة بأي من المعدات الآتية :
 - أ- العربات اليدوية
 - ب- القلابات الآلية
 - ج- الشاحنات الخلطة
 - د- الرافعات (كالرافعات البرجة ، حدوية ، عمودية) .
 - هـ - مضخات الخرسانة
 - و- الأحزمة الناقلة

- يعتمد اختيار نوع المعدة في النقل على ما يأتي :

- أ- كمية وحجم الخرسانة المراد صبها .
- ب- مسافات النقل (قصيرة أو طويلة) .
- ج- مسارات النقل (أفقية ، عمودية ، متعرجة) .
- د- قابلية تشغيل الخرسانة وكمية السمنت في الخلطة .

٣-٥/٧/٣ ضخ الخرسانة :

يمكن ضخ الخرسانة ونقلها في أنابيب الى ارتفاعات أو مسافات طويلة. يجب ان تكون الخرسانة المراد ضخها متماسكة ومتجانسة وذات نسبة (ماء/سمنت) مناسبة وأن تكون غنية بالسمنت وتزيد فيها نسبة الرمل لكي لا يحصل فيها انعزال . يراعى في عملية الضخ الأمور الآتية :

أ- تصميم الخلطة الخرسانية بحيث تكون مناسبة للضخ ويجب فحص الخرسانة بشكل دوري للتحقق من انتظام الخلطة وعدم تغير خصائصها بفضل الضخ وذلك من حيث الهطول ومحتوى الماء وغيرها من خصائص الخرسانة الطرية . وعند ظهور اختلاف يجب اتخاذ الاجراءات اللازمة لتغيير تصميم الخلطة لضمان مطابقة الخرسانة التي تخرج من أنبوب الضخ للمتطلبات . يتم أخذ العينات لأغراض الفحص عند نقطة تفريغ الخرسانة من الخلطة في المضخة وعند نقطة تفريغ الخرسانة من الأنبوب .

ب- أن لا يزيد المقاس الأكبر لحبيبات الركام الخشن عن ثلث القطر الداخلي الأدنى لأنبوب الضخ.

ج- أن تتوفر سيطرة نوعية عالية على نسب الخلط وأسلوب الخلط لضمان إنتاج خرسانة متجانسة سهلة الضخ.

د- أن لا يزيد زمن النقل في الأنابيب عن زمن التماسك الابتدائي للخرسانة.

هـ - عدم استعمال انابيب من مادة الألمنيوم للضخ إذ أن الألمنيوم يتفاعل مع مكونات السمنت ويولد غاز الهيدروجين الذي يكون فجوات داخل الخرسانة المتصلبة .

و- أن لا يزيد ارتفاع الصب من فوهة الخروج لأنبوب الضخ عن ١,٥ .

ز - يجب أن يتم تمليط الانابيب بالملاط بمعدل حوالي ٢٥,٠ م^٣ لكل ١٠٠ م^٣.

٣-٥/٥ وضع الخرسانة :

توضع الخرسانة في محلاتها في القوالب وأحيانا بدون قوالب كما في بعض الاسس الجدارية تتبع الأمور الآتية عند وضع الخرسانة :

أ - تتظف القوالب جيدا وتطلى بصورة مناسبة وترطب الخشبية منها .

ب - ينظف حديد التسليح بصورة جيدة من الأغلفة الضارة .

ج - تزال جميع الأنقاض من الفضاءات التي ستشغلها الخرسانة .

د- يزال الماء من موقع الصب قبل وضع الخرسانة إلا في حالة صب الخرسانة تحت الماء أو بموافقة المهندس .

هـ - أن لا تسبب المناقلة أو الوضع إنعزال أو انفصال في الخرسانة مع المحافظة على خواصها .

و - إكمال وضع الخرسانة ورصها ضمن فترة زمنية مناسبة قبل بدء تماسكها .

ز - أعطاء ربط جيد مع الخرسانة المنفذة سابقا .

ح - أن يتم نقل الخرسانة من الخلطة إلى القالب بأسرع وقت ممكن عمليا .

ط - أن يتم تفريغ الخرسانة بهدوء في موقعها الصحيح وعدم إسقاطها حيث يؤدي ذلك إلى اهتزاز القوالب أو إعادة تحريكها عند عدم وضعها في موقعها الصحيح .

ي- عدم استخدام أية خرسانة أعيد تطبيعها أو خلطها بعد التماسك الابتدائي إلا بموافقة المهندس .

ك- تستمر عملية الصب لحين الانتهاء من صب مقطع أو لوح (ضمن حدودها المعرفة أو الفواصل المقررة مسبقا) ولا يسمح بأي توقف في الصب إلا بموافقة المهندس .

ل- لا يسمح للعمال بالسير على الخرسانة حديثة الوضع إلا بعد تصلبها بصورة كافية.

م- إذا تطلب الأمر استعمال المزلق المائلة (chutes) في صب الخرسانة فيجب ان لا يزيد ميلها عن (٢:١) ولا يقل عن (٣:١) . كما يراعى أن تكون سعة تلك المزلق كافية لحجم تدفق الخرسانة وأن يكون ميلها ثابتاً على كامل طولها ، كي تتزلق الخرسانة عليها لمنع أي انفصال حبيبي .

٣-٦/٥/٧ رص الخرسانة :

يقصد برص الخرسانة أصلاً : طرد الهواء المحصور للحصول على أقصى كثافة ممكنة ولزيادة قوى الربط بين مكونات الخرسانة من جهة وبين الخرسانة وحديد التسليح من جهة أخرى ، إذ أن مقاومة الخرسانة تقل بمقدار (٣. %) عند وجود فراغات فيها بمقدار (٥ %) وعليه يراعى الانتباه جيداً لعملية الرص .

يجري رص الخرسانة أما بطريقة يدوية أو ميكانيكية ، وأكثر وسائل الرص الميكانيكية أنتشاراً هو استعمال الهزازات ، وهي على أنواع :

أ- هزازات داخلية (غاطسة في الخرسانة)

ب- هزازات سطحية

ج- هزازات خارجية (تثبت على القالب)

د- طاوولات اهتزاز

وتتمتاز الطريقة الميكانيكية بميزات كثيرة عن الطريقة اليدوية ومنها زيادة مقاومة الخرسانة للأنضغاط وزيادة كثافة الخرسانة وتقليل درجة الأمتصاص وزيادة مقاومة الخرسانة للعوامل الجوية وزيادة التماسك والترابط بين مكونات الخرسانة .

أما بالنسبة للرص اليدوي فينفذ بواسطة القضبان الحديدية أو الأوتاد الخشبية حيث تغلغل في داخل الخرسانة ، ويمكن استعمال المدقات اليدوية في عملية الرص في حالة الخلطات شبه الجافة .

٣-٧/٥/٧ إنضاج الخرسانة :

يجب ان تبقى الخرسانة بحالة رطبة لفترة (٧-١٤) يوماً بعد الصب في الأقل ، ويمكن استعمال احد الاساليب الآتية لهذا الغرض .

٣-٧/٥/٧ أساليب الأنضاج :

أ- الرش المستمر بالماء ؛ ويستعمل للسطوح الأفقية والعمودية ويتم بواسطة شبكة أنابيب ثابتة وخاصة في معامل انتاج وحدات الخرسانة السابقة الصب بمختلف انواعها .

ب- الغمر بالماء ؛ ويشمل غمر السطوح الأفقية للأرضيات والسقوف والتبليط وذلك بطبقة دائمة من الماء سمكها بضع سنتيمترات ، يحافظ على أبقاء الماء بعمل مصدات من التراب أو الرمل حول محيط السطح المغمور وهي طريقة عملية لمعظم الاعمال . يتبع أسلوب الغمر الكلي في الأحواض وذلك لمنتجات الخرسانة الصغيرة كالكاشي والبلاطات والكتل في بعض الأحيان . يراعى ضرورة تبديل مياه الأحواض خلال فترات زمنية متقاربة لضمان عدم تلوث المياه بالأملاح .

ج- التغليف بالأغطية البلاستيكية ؛ حيث تبلل السطوح الخرسانية بالماء بصورة كاملة ثم تغطى بغشاء من البلاستيك من جميع الجهات لمنع التبخر . ويفضل أن يكون الغطاء غير شفاف وذو لون فاتح . وهذه الطريقة مناسبة في مجال السطوح الأفقية والعمودية وكذلك المائلة.

د - التغليف بالقماش الماص ؛ تغلف الأوجه العمودية للخرسانة بقماش ماص للماء مثل الجفاف أو الشاش أو الخيش ويبلل القماش باستمرار وتستعمل هذه الطريقة في إنضاج الأوجه العمودية للجدران والأعمدة حيث تؤمن تقليل التبخر منها .

هـ - الطلاء بمواد خاتمة للمسام ؛ يتم ذلك عند تصلب الخرسانة بدرجة كافية حيث تنظف وترطب بالماء ثم ترش سطوحها الخارجية بمواد أسفلتية أو كيميائية خاتمة للمسام ويفضل أن تكون هذه المواد غير منفذة للماء وغير لاصقة لما يوضع عليها وهذه الطريقة غير محبذة للحالات التي تستوجب إنهاء معين للخرسانة حيث يصعب إزالة هذه المواد ، بينما تعتبر الطريقة الأمثل في تعبيد الطرق الخرسانية.

و - الأنضاج بالبخار؛ وهي وسيلة انضاج معجل حيث تعرض الخرسانة لتأثير بخار الماء مع تسليط الحرارة أو بدونها، وقد يستخدم أسلوب زيادة الضغط الجوي مع هذه الطريقة في معامل صنع الخرسانة مسبقة الصب.

٣-٧/٥/٢٧ الأمور الواجب مراعاتها عند الأنضاج :

أ- لا يجوز البدء بإنضاج الخرسانة قبل تماسك السمنت وبدء التصلد بدرجة كافية .

ب - تتم المباشرة بأسرع وقت بالأنضاج ولا يجوز تعريض السطوح الخرسانية للجفاف قبل المباشرة بأنضاجها .

ج - الاستمرار في عملية الإنضاج لحين حصول الخرسانة على المقاومة المقبولة، وفي حالة الأنضاج بالماء تكون الفترة عادة بين (٧-١٤) يوماً اعتماداً على درجات الحرارة ورطوبة الجو ونوع السمنت .

د - في الحالات التي لا يمكن فيها إنضاج الخرسانة بصورة جيدة لسبب أو لآخر، فيفضل إبقاء القوالب دون نزعها لفترة اطول للمحافظة على الماء الطليق أطول فترة ممكنة ، ويفضل عندها رش القوالب الخشبية من الخارج لمنع تقلصها .

٣-٧/٦ صب الخرسانة في الجو الحار :

يجب خلال الطقس الحار، العناية بالمواد وطرق الإنتاج والنقل ووضع الخرسانة والمحافظة عليها ، وذلك لمنع ارتفاع درجات حرارة الخرسانة بصورة مفرطة أو تبخر الماء منها ، مما قد يتسبب في إعاقة اكتساب المقاومة المطلوبة أو يؤثر على وظيفة العضو أو المنشأ .

٣-٧/٦/١ يجب أن لا تزيد درجة حرارة الخرسانة عند الصب عن ٤٠° م ، وتتخذ الاجراءات المناسبة لتقليل درجة حرارة الخرسانة بتبريد مكوناتها أو اتباع أي أسلوب آخر بموافقة المهندس .

من الضروري اتخاذ التدابير الآتية لغرض التحكم بدرجات حرارة المواد الأولية أثناء إنتاج الخرسانة وانضاجها :

أ- الركام ؛ حيث أن الركام يشكل النسبة الأكبر من مواد الخلطة الخرسانية فمن الضروري أن يكون بأقل درجة حرارة ممكنة ؛ فقد لوحظ أنخفاض درجة حرارة الخلطة نصف درجة مئوية واحدة عند خفض درجة حرارة الركام درجة مئوية واحدة ، ويتم ذلك عن طريق حفظ الركام في محلات مظلمة ، كما ويمكن تبريده برشة بالماء بصورة منتظمة، ويراعى عندئذ تعديل محتوى الماء عند احتساب نسبة (الماء / السمنت) اللازمة للخلطة بعد حساب محتوى الماء في الركام مباشرة قبل الخلط.

ب- السمنت ؛ لا يفضل استعمال السمنت الساخن وكذلك السمنت حديث الطحن في إنتاج الخرسانة .

ج- ماء الخلط ؛ يستعمل الماء المبرد أو الثلج لخفض درجة حرارة الخرسانة ويكون تأثيره واضحاً بالرغم من ان كمية ماء الخلط لا تشكل نسبة كبيرة من المكونات ، ذلك أن الحرارة النوعية للماء تكون حوالي (٤-٥) مرات أكبر من مثيلاتها للسمنت أو الركام . إن استعمال الثلج مع الماء أو بدلاً من الماء يكون أكبر تأثيراً في خفض درجة الحرارة بسبب الاستفادة من الطاقة الحرارية الكامنة للأنصهار حيث يرمى الثلج في الخلطة للحصول على أقصى تبريد .

د- المضافات ؛ من الممكن استعمال المضافات المبطن والمضافات المقللة لكمية الماء والمبطن، حيث تعمل هذه المواد على تقليل تعجيل تفاعل السمنت بتأثير ارتفاع درجات الحرارة ، وكذلك السيطرة على كمية الماء المستعملة والحيلولة دون زيادتها . كما وإن بعض المضافات تسبب زيادة النزف المبكر لماء الخلطة من سطح الخرسانة وهذا يساعد على إبطاء جفاف السطح وتحاشي ظاهرة التقشر .

٣-٦/٧ خلط الخرسانة :

من الضروري تقليص مدة خلط الخرسانة لأقل فترة مناسبة لتقليل رفع درجة حرارة الخلطة أثناء الخلط. يتم طلاء وعاء الخلطة من الخارج بلون أبيض ويرش بالماء باستمرار لتبريده .

٣-٦/٧ ٤ نقل الخرسانة :

تقل الفترة الزمنية بين خلط ووضع الخرسانة لأقل ما يمكن حيث أن حرارة الأمهات للسمنت (حرارة تفاعل السمنت مع الماء) وبالتالي ارتفاع درجة الحرارة يزداد مع مرور الوقت في حالة الخرسانة الجاهزة ، ولاحتمالات التأخير بسبب النقل يجب إضافة الماء اللازم أو بعضه إلى الشاحنات الخلطة أثناء الحركة.

٣-٦/٧ ٥ وضع الخرسانة ورسها :

تتخذ الإجراءات الآتية لتقليل درجة حرارة الخرسانة :

أ- ضمان استمرارية الصب وبأسرع وقت ممكن من خلال تهيئة كافة متطلبات وضع ورص الخرسانة .
ب- عمل مضلات ومصدات رياح تخفض درجة حرارة القوالب وحديد التسليح وتقلل سرعة جفاف الخرسانة وتشقق سطحها .

ج- تضييل كافة المعدات كالخلاطات والأحزمة الناقلة ومضخات الخرسانة وأنابيبها ومن المفيد تغليف أنابيب ضخ الخرسانة بقماش مبلى باستمرار .

د- البدء بالصب عسراً أو مساءً مع الاستمرار ليلاً بدلاً من البدء في الصباح المبكر حيث يتوافق زمنياً إرتفاع درجة حرارة الجو مع حرارة الأماهة .

هـ- تحاشي حصول ما يعرف بالمفاصل الباردة في الخرسانة ، وهي الحدود المتميزة بين دفعات الخرسانة المختلفة المصبوبة في محل واحد ويتم ذلك بالاستمرار بالصب والرص بسرعة وأنتظام .
و - جعل سمك طبقة الخرسانة في الجدران والعتبات العميقة اقل مما في الجو البارد .

٣-٦/٦/٧-٦ : الأنهاء والأنضاج :

يمكن تقليل التبخر والتشقق في الخرسانة باتباع ما يأتي :

أ- يمكن تقليل التبخر بالتضبيب وذلك قبل وبعد عمليات إنهاء سطح الخرسانة ولا يجوز رش الماء الذي يسبب غسل السمات ومن المفيد تغطية سطح الخرسانة بعد الرص بطبقة من البولي - أثيلين .

ب- لمنع حصول شقوق شعرية في سطح الخرسانة بسبب الانكماش اللدن قبل الأنهاء ، يسمح برج الطبقة السطحية في البلاطات واسعة المساحة ثم تنهى بالمالح أو غيره ،وعند حصول مثل هذه التشققات في البلاطات الاعتيادية فيمكن لأمها بطرق السطح على جهتي الشق بمالح مناسب .

ج- يتم الأنضاج بالتبليل المستمر أو الغمر بالماء ان أمكن كما ويمكن استعمال مركبات أنضاج مناسبة والتي تشكل غشاء مناسباً .وعند استعمال هذه المركبات يفضل تغطية سطوح الخرسانة وعدم تعريضها لأشعة الشمس والرياح .

د- يجب ان تبقى القوالب مبللة بعد وضع وانهاء الخرسانة وعند نزعها يستمر بالأنضاج بالماء والتغليف بالقماش للأجزاء التي لم يمكن إنضاجها . ومن الضروري إنجاز كافة إصلاحات سطوح الخرسانة في هذه الفترة لأنضاجها مع بقية الخرسانة . تترك الأغشية وهي جافة بعد إكمال الأنضاج لفترة أمدها حوالي (٤) أربعة أيام لتسهيل جفاف الخرسانة بشكل تدريجي .

٣-٧/٧ صب الخرسانة في الجو البارد :

٣-٧/٧-١ الإجراءات الواجب توفيرها عند صب الخرسانة في الجو البارد :

فمن الضروري اتخاذ الاحتياطات اللازمة لضمان الحصول على خرسانة جيدة إذ أن منع انخفاض درجة حرارة الخرسانة إلى أقل من (٣-٤) °م ولمدة (٣-٤) أيام سيمكنها من مقاومة الأنجماد والاستمرار في التصلب ومن هذه الاحتياطات ما يأتي :

أ- تسخين المواد والمكونات لاعطاء الخرسانة درجة حرارة ابتدائية قدرها ٣٠ °م تقريباً أو أكثر قليلاً عند استعمال السمنت البورتلاندي الأعتيادي وأقل بقليل عند استعمال السمنت البورتلاندي سريع التصلد .

ب- أن يكون الركام والماء المستخدمان خاليان من أي أثر للثلوج أو الجليد.

ج- تسخين الماء قبل الخلط لرفع درجة حرارته وبما لا يزيد عن (٦٠ - ٨٠ °م)

د- تسخين الركام قبل الخلط لرفع درجة حرارته و بما لا يزيد عن (٧٥ °م) .

هـ- يراعى ألا تزيد درجة حرارة خليط الركام والماء عن (٣٨ °م) عند إضافة السمنت إلى الخليط .

و- ان تكون القوالب وحديد التسليح وأنابيب التوصيلات خالية من الثلوج والجليد مع ملاحظة أن لا يزيد فرق درجات الحرارة بين الخرسانة الطرية والمواد الملامسة لها عن (١٧ °م) .

٣-٧/٧-٢ حماية الخرسانة :

لأغراض حماية الخرسانة يتم اتباع ما يأتي :

أ- تستعمل ألواح من مواد عازلة كألواح الخشب أو اللدائن للمحافظة على درجة حرارة الخرسانة .

ب- رش البلاطات الخرسانية بمركبات الانضاج أو تغطيتها بلفائف البولي - أثلين وذلك لمنع تجمد الماء نتيجة الرياح الباردة .

ج- إستخدام كاسرات الرياح حول الأجزاء الخرسانية المصبوبة حديثاً عندما يكون تأثير الرياح الباردة شديداً وحسب قناعة المهندس .

د- لأنهاء عمليات الحماية يتوجب أخذعينات بمعدل (٦) ستة مكعبات لكل (٧٥) م^٣ أو (٣) ثلاثة مكعبات لكل ساعتين من مدة الصب، أيهما أكثر وتحفظ هذه العينات بنفس ظروف الحماية وتنتهي عمليات الحماية عندما تبلغ مقاومة الخرسانة (٦٥%) من مقاومة الانضغاط المطلوبة بعمر (٢٨) يوماً

هـ - تستعمل المضافات الآتية وبإشراف وبموافقة المهندس :-

أولاً- السوائل المانعة للتجمد مثل كلوريد الكالسيوم " لا يسمح بأضافته إلا في الخرسانة غير المسلحة " أذ أنه يساعد على تأكسد حديد التسليح كما أنه لا يستخدم مع السمنت المقاوم للكبريتات .
ثانياً- كاربونات البوتاسيوم لخفض نقطة إنجماد الماء ويضاف عامل مبطيء معها في هذه الحالة.
ثالثاً - مضافات لتقليل الانكماش .

و- أبقاء القوالب لفترة أطول وعدم نزعها تجنباً لحدوث تشوه في الخرسانة بسبب التصدع.

ز- يمكن استعمال خلطات غنية بالسمنت وذات نسبة (ماء/ سمنت) واطئة لأغراض الصب في الجو البارد .

٣-٧/٨ الخرسانة مسبقة الصب :

٣-٧/٨/١ المجال:

يقصد بها الخرسانة المصبوبة في موقع غير موقعها النهائي في المنشأ "أي في معامل متخصصة أو في ساحة العمل ثم ترفع الأجزاء الخرسانية وتركب في محلها " ، وهي على نوعين :-
أ- وحدات قياسية مثل بلاطات الأرضية والكتل والبلاطات والهياكل ووحدات السقوف ... الخ .

ب- أجزاء غير قياسية تصب في ساحة العمل أو خارجه كالجدران والسقوف وغيرها من الأجزاء .

٣-٧/٨/٢ تراعى الأمور الآتية عند استعمال هذا النوع من الخرسانة :

أيراعى تنفيذ المواصفات الواردة حول الأنواع الأخرى من الخرسانة بما لا يتعارض ووضعية الخرسانة مسبقة الصب كتأثير العوامل الجوية وأساليب وطرق الأنضاج ... الخ .

ب- عدم تعريض هذه الخرسانة إلى إجهادات أعلى من الإجهادات المسموح بها والمحافظة عليها من التشوه أو التلف أثناء النقل أو الخزن أو المناولة أو النصب .

ج- أن تثبت وتسدد الاعضاء مسبقة الصب بصورة مقبولة اثناء النصب لضمان ملائمة الاستقامة والأمان لحين إتمام التوصيلات الدائمة .

د- تحديد مواقع الفتحات الخاصة بأعمال التأسيسات والخدمات وفقاً للمخططات .

هـ- أن تكون القوالب محكمة الوصلات ومتراصة ونظيفة ولا تسمح بمرور مونة السمنت وبالأبعاد المثبتة في المخططات الخاصة بتلك الأعمال .

و- تحدد نقاط التحميل والرفع والاسناد وطريقة رفع الوحدات والآليات التي ستقوم بتنفيذ العمل وتستحصل موافقة المهندس على ذلك .

ز - تأشير وترميز كل عضو مسبق الصب بشكل واضح وقابل للقراءة بما يبين موقعه ووضعيته في المنشأ وسطحه العلوي وتأريخ التصنيع .

ح- وضع علامات مميزة في الأجزاء مسبقة الصب المتماثلة من حيث الأبعاد الخارجية والمختلفة من حيث التسليح أو المقاومة المميزة للخرسانة أو الغلاف الخارجي .

ط- يتم ترتيب القوالب بأحدى المواد الآتية :-

١- خليط النفط ومادة لاصقة وماء بنسبة (١:٣:٠ : ٢٥) على التوالي وبمعدل ٢,١ لتر لكل عشرة أمتار مربعة .

٢- خليط الفازلين والكبروسين بنسبة (٢:١) أو (٣:١) عند الانضاج بالطرق الأعتيادية أو البخار أو (١:١) عند الانضاج بالبخار تحت ضغط عال .

لخرسانة الجاهزة :

وهي خرسانة تم خلطها في مصنع مركزي وموقع ثابت مزود بخلاطات أو خلاطة مركزية ومواد أولية ويكون مسيطر عليها بدقة ، وهي على نوعين :-

أ- خرسانة مخلوطة في المصنع المركزي ويجري نقلها إلى الموقع بواسطة شاحنات خلاطة تدور ببطء لتجنب الأنعزال .

ب- خرسانة يجري تحديد كميات موادها الصلبة في المصنع المركزي ويتم الخلط في الشاحنة الخلاطة ويضاف الماء خلال عملية النقل إلى موقع الصب أو قبل تفريغ الخرسانة مباشرة ، وعندما يتم خلط الخرسانة كلياً بواسطة الخلاطة المركزية فإن زمن الخلط يقاس من وقت وضع جميع المواد الصلبة في الخلاطة ، وعند عدم القيام بإجراء فحوص التجانس للخرسانة (uniformity tests) فإن الحد الأدنى المسموح به لزمن الخلط هو دقيقة واحدة لكل متر مكعب أو أقل وتضاف (١٥) خمس عشرة ثانية لكل متر مكعب إضافي أو أجزائه .

ج - يجب إجراء فحص التجانس لخرسانة الخلطة المركزية عندما يشير مقدار هطول الخرسانة أو مظهرها إلى أن الخلط لم يكن تاماً .

د - تتبع التعليمات الواردة في المواصفة القياسية العراقية رقم (١٣٢٨) الخاصة بمتطلبات الخرسانة الجاهزة أو المواصفة البريطانية رقم (٥٣٢٨) لسنة ١٩٨٩ .

هـ - على مؤرد الخرسانة الجاهزة أن يقدم للمهندس مع كل إرسالية كشفاً منتظماً موقعاً ومختوماً من قبل المسؤولين في الخلاطة المركزية مبيناً فيه المعلومات الآتية :-

أولاً - اسم الخلطة المركزية وموقعها .

ثانياً- الرقم المتسلسل للكشف .

ثالثاً- التأريخ ورقم الشاحنة الخلطة .

رابعاً- درجة (أو صنف) الخرسانة .

خامساً- محتوى السمنت .

سادساً- وقت التحميل بالساعة والدقيقة .

سابعاً- مقدار الهطول .

ثامناً- المقاس الأقصى للركام المستعمل .

تاسعاً- نوع الركام .

عاشراً- المضافات في حالة استعمالها وتحديد نوعها وعلامتها التجارية .

احد عشر - أية معلومات أخرى يتطلب ذكرها .

يحق للمهندس ان يرسل ممثلاً عنه إلى الخلطة المركزية لإجراء التدقيق الموقعي على الإنتاج .

٣-٧/١٠ الخرسانة مسبقة الاجهاد

تتبع المواصفات الفنية بالنسبة للمواد والقوالب وأعمال التسليح والخلطات الخرسانية وطرق إنتاج الخرسانة وصبها وأنضاجها والشروط المتعلقة بالصب في الأجواء الباردة والحارة وكذلك الخرسانة جاهزة الخلط والخرسانة مسبقة الصب مع أخذ العينات والفحص ، إلا إذا ورد نص صريح خلافاً لذلك في المواصفات الخاصة .

٣-٧/١٠ /أنواع الخرسانة مسبقة الأجهاد : تكون هذه الخرسانة بالأنواع الآتية:

أ- الخرسانة مسبقة الاجهاد وتالية الشد

Prestressed post-tensioned concrete

ب- الخرسانة مسبقة الاجهاد ومسبقة الشد

Prestressed pre-tensioned concrete

٣-٧/١٠ / ٢/ تراعى الأمور الآتية في الخرسانة مسبقة الاجهاد :

أ- يستعمل الحقن (Grout) في تعبئة مجاري التسليح المطمورة في الخرسانة مسبقة الاجهاد تالية الشد وذلك من مزيج من الماء والسمنت إلا إذا كانت مساحة مقطع المجرى الذي يتم حقنه أكبر من أربعة أضعاف مساحة التسليح ، حيث يمكن عندها استعمال الركام الناعم في المزيج . ويراعى ألا تزيد نسبة (الماء / السمنت) في الحقن عن النصف بالوزن .

ب- أن لا تزيد نسبة الأملاح والكبريتات والكلوريدات عما ورد في هذه المواصفات .

ج- أن تكون الأغمد مصنوعة من مواد لا تتفاعل مع قلويات السمنت وقوية لتحافظ على شكلها أثناء تركيبها وأن تكون مانعة لتسرب غشاء الخرسانة إلى داخلها .

د- أن يكون القطر الداخلي للغمد أكبر بمقدار ٦ ملم من قطر التسليح الكلي مع مراعاة ألا تقل مساحة مقطع الغمد الداخلية عن ضعف مساحة مقطع أوتار الشد .

هـ - أن تكون القوالب المستعملة مصنوعة بحيث لا تسبب أي تغير أو إعاقة للانفعال المرن أو التحدب .
٣-١٠/٧ شروط عامة :-

أ- على المفاول أن يقدم سجلا مبينا فيه استطالة الوتر أثناء مراحل الأجهاد وقوى الشد القابلة حسبما تسجله المقاييس الخاصة .

ب- أن ينفذ الأعمال فنيون متخصصون ويحق للمهندس طلب وثائق تشهد بخبرتهم .

ج- يجب اتخاذ إجراءات سلامة صارمة لوقاية العاملين من الأخطار الناتجة عن انقطاع الأوتار أثناء عمليات الأجهاد كما ويحذر العاملون من الأقتراب من الأجهزة التي تحدث الأجهاد .

د- يتم إرساء الأوتار بعد وصول قوى الأجهاد إلى القيم المطلوبة وذلك بأستعمال معدات الأرساء كما منصوص عليها في المواصفات أو بالاتفاق مع المهندس .

هـ- أن تتم عملية الحقن بأسرع وقت ممكن بعد الانتهاء من عملية إجهاد الأوتار.

و- تتم عملية الحقن بضخ الحقين خلال المجاري من جهة واحدة بشكل مستمر حتى يصبح الحقين الذي يخرج من منافذ التصريف خاليا من الماء وفقااعات الهواء .

ز- يجب المحافظة على درجة حرارة الخرسانة حول الحقين المتصلد بما لا يقل عن (٨) ثماني درجات مئوية لمدة لا تقل عن ثلاثة أيام ، مع التأكيد على أن لا تقل درجة حرارة الحقين عن (١٠) عشر درجات مئوية ولا تزيد على (٤٠ ° م) أثناء عملية الحقن .

ح- على المفاول ان يزود المهندس بسجلات وافية عن عمليات الحقن .

٣-١٠/٧/٤ شروط واجب توفرها في وسائل الارساء والاعماد والأوتار :

أ - أن تكون خالية من الشحوم والزيوت والدهون وأية مواد غريبة .

ب - أن تكون الأوتار المستعملة بشكل غير مربوط (Unbonded) معالجة ضد الصدأ أو مغطاة بطبقة من المواد الأيبوكسية على أن لا تتفاعل مع مادة الأوتار .

ج- لا تعرض الأوتار لدرجات حرارة عالية ويمكن أستعمال الأوكسي - أستيلين لقطع نهاياتها .

د- تثبت الأعماد بشكل يمنع إزاحتها أثناء صب الخرسانة .

هـ- إذا تطلب وجود أنحراف لتجنب فتحة ما أو لاي سبب ، فيعمل الأنحراف في المستوى الأفقي وبشكل تدريجي بمعدل (١:٥).

و- في حالة الخرسانة مسبقة الاجهاد ومسبقة الشد يجب أن لا تقل المسافة الصافية (Clear distance) بين الأوتار في الصف الواحد عن (١,٥) واحدة ونصف مرة من المقاس الأكبر للركام أو (٢٥) ملم ايهما أكبر .

٣-١١/٧ الخرسانة الوسيمة Fair- Face Concrete

٣-١١/٧/١ تكون سطوح الخرسانة الوسيمة متجانسة الشكل والمظهر واللون، على أن يقوم المقاول بإنشاء نموذج بالحجم الكامل من الخرسانة الوسيمة وذلك للتأكد من أن المواد وطريقة العمل المقترحة ستعطي الشكل المطلوب .

٣-١١/٧/٢ أنواع الخرسانة الوسيمة :

٣-١١-٧-٢-١ النوع الأول ومن متطلباته :

أ- لا يزيد عدد النقر المتخلفة عن الفقاعات الهوائية في المتر المربع الواحد عما مبين أدناه :

العدد/م	قطر الفقاعة ملم
لا شيء	أكبر من ١٢
١٠	١٢-٣
مسموح بها	اصغر من ٣

ب- لا يسمح بوجود أي تفاوت في استواء سطوح القالب لضمان الحصول على سطوح هندسية منتظمة .

ج- لا يسمح مطلقا بإجراء عمليات الترقيع أو التهذيب أو معالجة السطوح للخرسانة الوسيمة .

د- لا يسمح بوجود أي من العيوب الآتية على السطوح الخرسانية الوسيمة :

أولاً- التعشيش (خشونة السطح نتيجة فصل مكونات الخرسانة بحيث يتبقى القليل من الرمل بين حبيبات الحصى)

ثانياً- تسرب المونة

ثالثاً- التقشر

رابعاً- التشطي

خامساً- التحزيز

سادساً- بقع الصدأ

٣-١١/٧/٢ النوع الثاني ومن متطلباته:

أ- يكون سطح الخرسانة فيه ناعما منتظما ولا يزيد عدد النقر المتخلفة عن الفقاعات الهوائية في المتر المربع الواحد عما مبين أدناه :

العدد / م	قطر الفقاعة مم
لاشيء	أكبر من ١٢
٣٢	١٢-٣
مسموح بها	اصغر من ٣

ب- لا يزيد التفاوت في استواء السطوح عن ٣ ملم من جميع الاتجاهات وذلك بالنسبة للمستوى الواحد مهما كانت المادة .

ج- لا يزيد التفاوت في استقامة وصلات القالب عن ١٠ ملم .

د- لا يسمح بوجود اي من العيوب الواردة في (د) من النوع الأول اعلاه.

هـ- يمكن إجراء عمليات الترقيع والتهديب على سطوح هذا النوع عندما تكون العيوب محدودة العدد والمساحة ، وبعد موافقة المهندس .

و- تكون سطوح هذا النوع متجانسة قدر الامكان من حيث اللون والملمس .

ز- تجري معالجة السطوح وفق ما يلي :-

- تعالج بقع الصدأ باستعمال محلول مائي من نترات الصوديوم بتركيز (١٧%) وذلك برشه على السطح المبقع ثم تذر على ذلك السطح بلورات هيبوكبريتات الصوديوم ويغطى السطح بعجينة من الملاط وتترك العجينة مدة عشرة دقائق لتجف وبعد ذلك يتم رفع العجينة وقد تكرر العملية اذا دعت الحاجة .

- يعالج التزهر بمحلول مخفف من حامض الموراتيك بتركيز يتراوح بين (٥ و ١٠%) حيث يجري رش السطح الخرساني بالماء أولاً ثم بالمحلول الحامضي . يتم بعد ذلك رش السطح بالماء بغزارة .

- تعالج السطوح التي سيجري طلاؤها أو دهنها بالمالج باحجار الكاربوراند (وهو الأسم التجاري لكربيد السيلكون وهو حجر رملي شديد الصلابة) ويعالج التعشيش الذي لا تزيد مساحته عن ٠,٥ م^٢ باستعمال ملاط خاص يحتوي على مواد ايبوكسية .

٨-٣ الكيل والشمولية :

١/٨-٣ تعليمات عامة

١/٨-٣ يحدد جدول الكميات نوعية الخرسانة كالخرسانة العادية والمسلحة ومانعة الرطوبة والخرسانة مسبقة الصب ومسبقة الأجهاد وغيرها حسب تحملها ومواصفاتها .

٢/٨-٣ لا تطرح حجوم حديد التسليح أو مقاطع الفولاذ الاخرى وتطرح الفراغات التي تزيد حجومها عن (٥٠, ٠) م^٣ في حالة حساب الفقرة بالحجم والفراغات التي تزيد مساحتها عن (١٠, ٠) م^٢ في حالة حساب الفقرة بالمساحة.

٣-٨/١/٣ تكون الفتحات والتجاويف والخسفات والكلايات وغيرها وأية أعمال مشابهة مشمولة بأسعار فقرات أعمال الخرسانة .

٣-٨/١/٤ تكون كلفة المواد المضافة في خلط الخرسانة بكافة أنواعها وتكاليف احتياطات الصب في الجو الحار أو البارد مشمولة بأسعار العمل .

٣-٨/٢ طريقة كيل الخرسانة المسلحة أو العادية :

٣-٨/٢/١ عند حساب الخرسانة شاملة القوالب وحديد التسليح فأنها تحسب بالحجم (متر مكعب) وتبويب كما يأتي :-

أ- الاسس بمختلف أنواعها والجسور الرابطة وقبعات الركائز أو الروافد.

ب- السقوف وتحسب حسب الفضاءات الصافية والروافد .

ج- الستائر والمردات .

د- الجدران .

هـ- الأعمدة وفي حالة الأعمدة المتاخمة للجدران ، فيحسب العمود بأبعاده الأنشائية أي شاملا سمك الجدار، وعندئذ تحسب الجدران للفضاءات بين الأعمدة . يكون ارتفاع الأعمدة هو ارتفاع الطابق.

و- العتبات (الروافد) وتحسب بأبعاده الأنشائية وبطول مساو للفضاء الصافي ما بين الأعمدة .

ز- العتبات فوق الفتحات .

ح- السلالم ومن ضمنها صحن السلالم .

ط- قواعد المكائن .

٣-٨/٢/٢ عند حساب عمل الخرسانة بصورة منفصلة عن القوالب والتسليح فأنها تحسب بالحجم (متر مكعب) وتبويب بنفس التبويب الوارد في البند (٧-٢-١) من هذا الفصل .

٣-٨/٣ حديد التسليح

٣-٨/٣/١ عند حساب كتلة الحديد تؤخذ الكتلة الصافية فقط ولا تضاف كتلة عن اسلاك الربط والكراسي أو نسبة التلف والضياعات وبموجب مخططات العمل المصادق عليها .

٣-٨/٣/٢ يحسب حديد التسليح بالكتلة لكل قطر ولكل نوع .

٣-٨/٣/٣ يحسب حديد التسليح المشبك (BRC) بالمساحة (متر مربع) وتثبت جداول الكميات مواصفاته .

٣-٨/٤ القوالب :

يشمل السعر عمل الفتحات والخسفات والزوايا البارزة وغيرها وتحسب المساحة الحقيقية لوجه القالب وتبويب كما يلي :-

أ- وجه سفلي أفقي لأرضية طابق أو سقوف بضمنها مردات الماء وغيرها .

- ب - وجه سفلي مائل لارضية طابق وغيرها من ضمنها السلالم وغيرها .
- ج - وجه علوي مائل تحسب لأوجه يزيد ميلها عن ١٥ درجة عن المستوى الافقي .
- د- جوانب الأسس من ضمنها القواعد وقبعات الركائز والعتبات (الروافد الارضية) .
- هـ- جوانب الجدران مع الاعمدة المتاخمة لها .
- و - الجوانب والوجه السفلي للعتبات الأفقية والعتبات المائلة والعتبات فوق الفتحات.
- ز - جوانب الاعمدة
- ح- القوالب التي يستوجب العمل تركها في موقعها .
- ط- تحسب قوالب الخرسانة الوسيمة بشكل منفصل أو كسعر إضافي سواء كان أساس الكيل بموجب الفقرة هذه أو الفقرة (٧-٢) في حالة أن نصت جداول الكميات على ذلك .
- ي- قوالب الأرضية المقوسة .
- ك- أية أعمال قالب لها خصوصية معينة
- ٣-٨/٥ اعمال الخرسانة مسبقة الصب :
- ٣-٨/٥/١ يشمل سعر الخرسانة المسبقة الصب القوالب والتسليح والبراغي والمنبتات ومونة السمنت للمفاصل وجميع ما يتطلبه العمل لتنشيت المقطع والتركيب .
- ٣-٨/٥/٢ تبوب الأجزاء المختلفة في جداول الكميات حسب أنواعها كما تحدد جداول الكميات طريقة الذرعة أما حجما (متر مكعب) أو مساحة (متر مربع) أو بالعدد أو بالمتر طولا.
- ٣-٨/٦ الخرسانة مسبقة الجهد :
- تحسب الخرسانة مسبقة الجهد بالحجم أو بالطول أو بالعدد أو بالمتر طولا وفق ما يرد في جداول الكميات ويشمل السعر الأسلاك والقوالب اللازمة وتنشيت النهايات والتركيب وغيرها.

الباب الرابع

الركائز

الباب الرابع

الركائز

١-٤ المجال

يشمل هذا الفصل المواصفات الفنية للركائز بأنواعها وبموادها المختلفة والتي تغرس بطريقة دق المطرقة أو الرج (Vibration) أو الحفر والمصبوبة موقعياً (Bored) أو المسبقة الصب المطابقة للمواصفة الأمريكية (ASTM D – 1143).

٢-٤ عموميات

١/٢-٤ المنشآت المجاورة :

قبل المباشرة بغرس الركائز يجب التأكد من عدم تأثر المنشآت المجاورة لها حيث يتطلب الأمر دراسة اسس تلك الابنية وملاحظة اي هبوط أو زحف فيها ونوع هيكلها الانشائي وعند الضرورة يصار الى تغيير نوعية الركائز أو تصميمها بما يؤمن سلامة هذه المنشآت المجاورة .

٢/٢-٤ الركائز التجريبية :

لغرض تأكيد قابلية التحمل القصوى للركائز التي تحدد بموجب الدراسات المختبرية لفحوص التربة في الموقع يتطلب الأمر غرس ركيزتين تجريبيتين على الأقل قرب الموقع وخارج مجموعات الركائز العاملة وان يكون لها سجل مفصل لنوعية التربة ومقدار الهبوط وان يحدد طولها ونوع المواد المستعملة في تنفيذها والتي يجب ان تكون شبيهة بتلك التي سوف تستعمل في الركائز العاملة ومقارنة المعلومات المستنبطة من فحص هذه الركائز التجريبية مع دراسات التربة المتوفرة ومن ثم اجراء فحص تحميل لها وفق الطريقة الواردة في الفقرة (٦-٤) من هذا الفصل .

٣-٤ الركائز الخرسانية المسبقة الصب (Precast Piles):

١/٣-٤ عام :

يكون مقطع هذا النوع من الركائز مربع الشكل عادة وعندما تزيد أبعاد المقطع المطلوبة عن (٤٠٠ ملم × ٤٠٠ ملم) فيفضل استخدام كمقطع اسطواني ومجوف وذلك لتخفيف وزن الركيزة .

٢/٣-٤ المواد :

تطابق المواد المستعملة في هذا النوع من الركائز والتي تتضمن السمنت والركام وحديد التسليح المواصفات الفنية العراقية الواردة في الفصل الثالث .

٢-٣/٤ متطلبات خرسانة الصب :

يبين جدول رقم (١-٤) الحدود الدنيا لمحتوى السمنت وقابلية تحمل الخرسانة المستتبطة من نتائج فحص الأنضغاط لنماذج مكعبات قياسية (١٥٠ ملم × ١٥٠ ملم)

جدول رقم (١-٤)

محتوى السمنت وقابلية تحمل المكعبات للركائز مسبقة الصب

ظروف دق الركائز	محتوى السمنت (حد ادنى) كغم / م ^٣	قابلية تحمل المكعبات للأنضغاط بعمر ٢٨ يوم (نيوتن / ملم ^٢)
اختراق صعب او صعب جدا	٣٥٠	٣٠
اختراق اعتيادي وسهل	٣٥٠	٢٥

٤-٣/٤ طريقة الدق :

٤-٣/٤/١ يتم اختيار المطرقة المناسبة لدق الركائز بحيث لا تكون ثقيلة مما يسبب تهشيم رأس الركيزة او خفيفة ترتد اثناء الدق وتسبب موجات انعكاسية وبالتالي فشل الركيزة بالشد وتستعمل قبعة للركيزة بما يتناسب ووزن المطرقة والتي يجب ان تستبدل عند تأثرها بالطرق.

٤-٣/٤/٢ الاستقامة والموقع :

يجب ان تدق الركيزة بصورة شاقولية او بالميلان المحدد بموجب المخططات بكل دقة على ان لايتجاوز الانحراف العمودي في استقامة الركائز عن (٧٥:١) والانحراف الافقي لايتجاوز عن (٧٥) ملم عن موقع الركيزة .

٤-٣/٤/٣ ارتداد الركائز :

عند دق مجموعة الركائز قد ترتفع بعض الركائز نتيجة دق الركائز المجاورة لها لذا يتطلب تدقيق مستويات رؤوس الركائز المنجزة دوريا وفي حالة حصول مثل هذه الظاهرة يجب اعادة دق الركائز الى المستويات المطلوبة .

٤-٣/٤ تهذيب رؤوس الركائز :

تهذب رؤوس الركائز عند مستوى القطع (cut off level) المطلوب في المخططات وبما يؤمن دخول الركيزة مسافة تتراوح بين ١٠٠ ملم الى ١٥٠ ملم داخل قبعة الركائز. يجب ان لا يقل طول التراكب لحديد التسليح الداخل في قبعة الركيزة المعرضة لقوى شد او قوى انضغاط عن المسافة المطلوبة في التصميم وفي مدونة الخرسانة المسلحة لضمان ربط الركيزة بالقبة .

٤-٣/٥ زيادة طول الركائز :

عند الحاجة الى طول اضافي للركيزة فيمكن استعمال وصلة ربط ميكانيكية خاصة وبشترط في هذه الحالة ان يكون لها قوة تحمل تساوى في الاقل لمقاومة الركيزة في منطقة الربط وعلى المقاول تقديم تفاصيل الربط للمهندس المشرف لغرض المصادقة.

٤-٣ الركائز المسبقة الجهد :

٤-٤/١ عام :

يتشابه هذا النوع من الركائز مع الركائز المسبقة الصب الوارد مواصفاتها في الفقرة (٤-٣) من هذا الفصل وتختلف عنها في ان مقطعها يكون اصغر عادة مما يسهل تغلغلها في التربة وكذلك أن تأثر هذه الركائز بالموجات المرتدة وتشققها يكون اقل .

٤-٤/٢ المواد :

تطابق المواد المستعملة في هذا النوع من الركائز من سمنت وركام وحديد تسليح اعتيادي وحبال التسليح لما ورد في الفصل الثالث من هذه المواصفات .

٤-٤/٣ متطلبات الخرسانة :

لا يقل تحمل فحص الأنضغاط المكعبات القياسية (١٥٠ ملم × ١٥٠ ملم) بعمر (٢٨ يوم) عن (٣٥ نت / ملم^٢) للخرسانة المستعملة في انتاج هذا النوع من الركائز .

٤-٤/٣ تهذيب رؤوس الركائز :

تهذب رؤوس الركائز الى مستوى القطع المطلوب في المخططات وبما يؤمن دخول الركيزة مسافة تتراوح بين (١٠٠ ملم - ١٥٠ ملم) داخل قبعة الركائز. يجب ان لا يقل طول التراكب لحديد التسليح الداخل في قبعة الركيزة المعرضة لقوى شد او قوى انضغاط عن المسافة المطلوبة في التصميم وفي مدونة الخرسانة المسلحة لضمان ربط الركيزة بالقبة . يمكن تسليح الجزء العلوي من الركيزة ب فولاذ تسليح اعتيادي بالكمية والطول اللازمين لنقل قوى الشد او الانضغاط المطلوبة .

٤-٤/٣ زيادة طول الركائز :

تستعمل وصلة معدنية من الحديد المطاوع لغرض ربط وصلتين تثبت في منطقة الوصل باستعمال مونة سمنت ورمل جاف او مادة الايبوكسي كمادة رابطة وعلى المقاول تقديم تفاصيل الربط للمهندس المشرف لغرض المصادقة.

٤-٤ الركائز المصبوبة موقعياً :

٤-٥/١ ركائز الدق (DRIVEN) :

تكون الركائز على نوعين الاول يكون له غلاف معدني دائمي(permanent Casing) والثاني له غلاف معدني مؤقت وحسب متطلبات التصميم وتحديدات جداول الكميات .

٤-٥/١/١ المواد :

يجب ان تطابق مواصفات المواد المستعملة من سمنت وركام وحديد التسليح المواصفات الواردة في الفصل الثالث الخاص باعمال الخرسانة المسلحة.

٤-٥/١/٢ متطلبات الخرسانة :

لا يقل محتوى السمنت في الخلطة الخرسانية لهذا النوع من الركائز عن (٣٥.كغم/م^٣) وان يتراوح هطول قوامها بين (٧٥ملم) الى (١٢٥ ملم) للركائز المسلحة تسليحاً خفيفاً وبين (١٠٠ملم الى ١٧٥ ملم) للركائز المسلحة تسليحاً كثيفاً والتي لا يتجاوز قطرها (٦٠٠ملم) بينما لا يوجد حدود للركائز التي تصب تحت الماء او تحت معلق البينتونايت عند استعمال الخلط الجاف في انشاء الركائز عندئذ تهمل متطلبات الهطول المذكورة في اعلاه .

٤-٥/١/٣ صب الركائز :

يجري الصب بشكل دقيق جداً بحيث ليؤكد استمرارية مقطع الركيزة لكامل طولها وان لا يتعرض حديد التسليح الى ازاحة جانبية او اعوجاج اثناء صب الركيزة وفي كل الاحوال فأن عملية الصب يجب ان تتم بحيث لا تتكون فراغات في الركيزة والتي تعزى الى رص الخرسانة بشكل خاطئ او قابلية تشغيل غير كافية او جريان المياه الارضية عبر الخرسانة الطرية او سحب الغلاف المعدني اسرع وابطأ من اللازم يتم قياس حجم الخرسانة المستعملة في الصب بين حين واخر للتأكد من سلامة الركيزة وعدم حصول اي جيوب او فراغات فيها كما يتم التأكد من وجود عمود من الخرسانة يسلط ضغطاً كافياً لمنع دفع الماء او التربة الى داخل الركيزة في المرحلة الاولى من الصب .

عند رفع الغلاف يلاحظ وبشكل دقيق اذا كان هناك سحب للخرسانة الى الاعلى . وعندئذ يعالج انياً وفق توجيهات المهندس .

٤-٥/١/٤ المحافظة على الركائز المجاورة :

يجب ان تدرس عملية دق الركائز بحيث لا تؤثر عملية الدق على الركائز المجاورة حديثة الصب الا بعد تصلب خرسانتها بشكل كاف .

٤-٥/١/٥ مستوى صب الخرسانة :

يتم صب خرسانة الركائز الى مستوى اعلى من مستوى القطع المطلوب في المخططات بمسافة كافية (لا تقل عن ٥٠٠مم) لغرض تغطية هبوط الخرسانة عند رفع الغلاف وحصر الخرسانة والخبث السطحي في تلك المسافة التي ستذهب مستقبلاً الى مستوى القطع المطلوب .

٤-٦/١/٥ الاستقامة والموقع :

تكون محددات الاستقامة وفق الفقرة (٤-٦/٣/٢) من هذا الفصل .

٤-٧/١/٥ ارتداد الركائز (RISEN PILES) :

يتطلب تدقيق مستوى اعلى الركائز دورياً واثناء عملية دق المجموعات للتأكد من عدم ارتفاعها الى الاعلى بسبب انتفاخ التربة او ضغط المياه الجوفية المتزايد اثناء دق الركائز المجاورة . ان معالجة هذا النوع من الركائز باعادة الدق غير عملي لهذا على المهندس ان يطلب استبدال اية ركيزة تظهر فيها حركة الى الاعلى او ازاحة جانبية يسببها دق الركائز المجاورة او ان يطلب فحص تحميل على عدد مناسب من هذه الركائز للتأكد من انها لا زالت تفي بمتطلبات التحمل المطلوب .

٤-٢/٥ ركائز الحفر (BORED PILES) :

تكون هذه على نوعين صغيرة القطر (٦٠٠ ملم و اقل) وكبيرة القطر (اكبر من ٦٠٠ ملم) .

٤-١/٢/٥ المواد :

يجب ان تطابق مواصفات المواد المستعملة من سمنت وركام وحديد تسليح المواصفات الواردة في الفصل الثالث الخاص باعمال الخرسانة المسلحة .

٤-٢/٢/٥ متطلبات الخرسانة :

تطبق المواصفات الواردة في الفقرة (٤-٢/١/٢) على هذا النوع من الركائز .

٤-٣/٢/٥ صب الركائز :

تطبق بشكل عام المواصفات الواردة في الفقرة (٤-٣/١/٢) في صب الخرسانة لهذا النوع من الركائز . عند تنفيذ ركائز حفر في تربة قابلة للتحرك الى داخل الحفر عندئذ يجب استعمال غلاف انبوب معدني مؤقت لتثبيت التربة او تستعمل مادة البنتونايت لنفس الغرض في حالة استعمال الانابيب يجب الحذر عند سحب الانبوب بحيث تتزامن عملية السحب مع عملية صب الخرسانة لكي لا تؤدي عملية السحب الى تغلغل التربة وحدوث فراغات وجيوب في الركيزة.

يجب كذلك اتخاذ الاجراءات اللازمة لمنع تغلغل المياه الجوفية الى داخل الركيزة وذلك لمعادلة ضغطها بمادة البنتونايت . يجب ان يكون الحفر الجاف نظيفاً ويتم صب الخرسانة فيه اذا كانت الركيزة عمودية بواسطة محقان انبوبي طويل لتوجيه الخرسانة بحيث لا ترتطم اثناء الصب بفولاذ التسليح او جوانب الحفر اذا كانت الركيزة مائلة فعندئذ تستعمل سواقي تمتد الى قرب اسفل الركيزة اذا كان ذلك ممكناً

(الركائز كبيرة القطر) اما في الركائز المائلة الصغيرة القطر فربما لا يكون استعمال السواقي عملياً لذا يتطلب استعمال خلطات بمحتوى سمنت عالي وقابلية تشغيل جيدة لمنع حدوث الانفصال اثناء الصب .

٤-٢/٥/٤ محافظة الركائز المجاورة :

تطبق الشروط الواردة في الفقرة (٤-١/٥/٤) .

٤-٢/٥/٥ مستوى صب الخرسانة :

يكون مستوى صب الخرسانة كما ورد في الفقرة (٤-١/٥/٥) .

٤-٢/٥/٦ الاستقامة :

تكون استقامة الركيزة كما ورد في الفقرة (٤-١/٥/٦) .

٤-٦ فحص الركائز :

٤-٦/١ عام :

يهدف فحص التحميل للركيزة تحديد الازاحة الشاقولية المتوقع حدوثها عند تسليط ثقل مساو للثقل التصميمي او مضاعفاته او تحديد الحد الاقصى لقابلية تحمل الركيزة او يستخدم لغرض تأكيد سلامة الركيزة من الناحية الانشائية او تحديد عامل الامان للركيزة عند تحميلها الثقل العامل .

لغرض تحديد الحد الاقصى لقابلية تحمل الركيزة يتطلب غرس ركيزتين تجريبيتين على الاقل خارج المجموعات العاملة ولكن قريبا منها ومشابهة لها من ناحية المواد المستعملة وطريقة الغرس والطول المحدد في جداول الكميات تحمل هذه الركائز بانثال كما سوف ياتي ذكره لاحقا لغاية الفشل .

تفحص الركائز ضمن المجموعات بمعدل ركيزة واحدة لكل ١٠٠ (مائة) ركيزة على ان لا يقل العدد الكلي للركائز الخاضعة للفحص عن ثلاثة ركائز في الموقع الواحد . يتم تحميل الركائز ضمن المجموعات الى ثقل يعادل ضعف الثقل التصميمي للركيزة.

٤-٢/٦ عامل الامان والازاحة الشاقولية القصوى :

يحدد التحمل التصميمي للركيزة بموجب عاملين اساسيين اولهما عامل الامان وهو النسبة بين تحمل الركيزة الاقصى الى الحمل التصميمي والذي يجب ان لا يقل عن ثلاثة . وثانيهما هو مقدار الازاحة الشاقولية القصوى المسموح بها والتي يجب ان لا تزيد عن ربع ملمتر لكل طن يسلط على الركيزة على ان لا تزيد الازاحة الشاقولية القصوى عن (٢٥ مم) عند تحميل الركيزة بحمل الفحص المطلوب ايها اقل . على هذا الاساس يكون تحمل الركيزة التصميمي مساويا الى نصف حمل الفحص الذي يسبب الازاحة الشاقولية المحددة في اعلاه او ثلث الحمل الذي يسبب فشل الركيزة ايها اقل .

٤-٣/٦ تهيئة ركيزة الفحص :

يهدب رأس الركيزة او يضاف اليها للوصول الى المستوى المطلوب بالمخططات ويصب فوقه قبعة وجه التحميل ويكون التحميل فيها عمودياً على محور الركيزة . يراعى في عمل القبعة بعدها عن الارض بحيث لا ينقل اي جزء من الثقل الى الارض تحت مستوى القبعة .

٤-٦/٤ طريقة التحميل :

هناك طريقتان لتحميل ثقل الفحص على الركيزة . الاولى باستخدام اثقال مينة على منصة بينها وبين الركيزة جهاز رفع مزود بمقياس تحديد الثقل ويجب في هذه الحالة ان يكون الثقل المستعمل اكبر من حمل الفحص المطلوب وان يكون خط مركز ثقل المنصة متطابقاً مع مركز الركيزة وان تبعد اقرب نقطة اسناد للمنصة (١,٣ م) في الاقل من وجه ركيزة الفحص . لاستعمل هذه الطريقة في فحص الركائز المائلة انما يتم الاستفادة من المنشآت المجاورة والتي لها الكتلة المناسبة لاستعمالها في تسليط الاثقال. اما الطريقة الثانية فتعتمد على استعمال ركائز شد تدق حول ركيزة الفحص وترتبط ركائز الشد برافدات متعامدة فوق ركيزة الفحص حيث توضع رافعة تسليط الضغط بين الركيزة وتلك الرافدات وعند استعمال الطريقة الثانية يجب ان يبعد مركز ركائز الشد مسافة لا تقل عن ثلاث مرات بقدر قطر ركيزة الفحص عن مركز ركيزة الفحص وان لا تقل المسافة هذه باية حال من الاحوال عن (٢ م). في حالة كون ركائز الشد المستخدمة في الفحص هي ركائز عاملة عندئذ يجب ان يدقق مستوى سطحها خلال اجراء الفحص وان تكون الازاحة الى الاعلى مساوية للصفر عند رفع ثقل الفحص .

٤-٦/٥ قياس الازاحة الشاقولية :

يمكن استعمال جهاز تسوية يؤمن قراءة الازاحة الشاقولية بدقة (٥,0 مم) من مسطرة مثبتة على الركيزة او قبعتها ، الا انه يفضل عمل حامل لاجهزة قياس دقيقة يثبت على الارض في نقطة تبعد عن مركز الركيزة مسافة لا تقل عن ثلاث مرات قطر ركيزة الفحص او (٢ م) ايها اكبر حيث يثبت في نهاية الحمل القريبة من الركيزة جهاز القياس (DIAL GAUGE) بحيث تستند الركيزة على محور جهاز القياس لغرض قياس حركة الركيزة الى الاسفل عند تسليط ثقل الفحص ، ان دقة قراءة جهاز القياس يجب ان لا تقل عن (١,0 ملم) .

يمكن استخدام اية طريقة اخرى لقياس الهبوط شريطة ان لا تتأثر تلك الطريقة بعملية تسليط الثقل الا بالقدر الذي يتم قياس هطول الركيزة وان تكون دقتها مساوية لدقة جهاز القياس المذكور اعلاه او افضل وبموافقة المهندس التحريرية .

٤-٦/٦ اسلوب الفحص :

٤-٦/٦/١ فحص الركائز العاملة :

يسلط الثقل على الركيزة على مراحل تبدأ بمقدار زيادة قدرها (٢٥ %) من الحمل التصميمي وحتى تسليط الحمل التصميمي كاملاً ثم تكون الزيادة لكل مرحلة لاحقة بمقدار (١٠ %) من الحمل التصميمي وحتى اكتمال حمل الفحص المطلوب . للمهندس ان يقرر عمل دورات تحميل واعادة تحميل بعد كل مرحلة من المراحل او الاستمرار بالمراحل حتى حمل الفحص الكلي . في كل مرحلة من مراحل

التحميل يتم قياس مقدار الازاحة الشاقولية ووقت زيادة الحمل في بداية المرحلة ونهايتها ومن ثم يبقى حمل المرحلة ثابتاً مع الاستمرار في قراءة الازاحة الشاقولية الى ان يصبح معدل الزيادة في الازاحة ٢٥,٠ ملم / ساعة عندئذ يمكن اضافة حمل المرحلة التالية وهكذا الى ان يتم بلوغ الى الحمل المطلوب .

يبقى الحمل المطلوب مسلطاً لمدة (٢٤ ساعة) ويستمر بقراءة الازاحة الشاقولية خلالها لحين التأكد من ثبوت الازاحة الشاقولية خلال ذلك الا اذا كانت الازاحة ثابتة بمقدار (٢٥,٠ مم) للساعة الواحدة بعد (١٢ ساعة فما فوق) من آخر تحميل فبالأماكن البدء برفع التحميل . يياشر برفع الحمل بنفس الطريقة التي اتبعت في تسليط الحمل وتسجل ايضاً قراءة الارتداد خلال كل مرحلة والى حين رفع كافة الاحمال ومن ثم الاستمرار بقراءة الارتداد لفترة (١٢ ساعة) بعد رفع الحمل ، اما اذا حصل فشل في الركيزة يستمر اسناد الحمل الى ان تبلغ الازاحة الشاقولية الى (١٥ %) من قطر الركيزة او البعد المائل بين اضلاع الركيزة .

تقدم نتائج الفحص على اساس منحنيات تبين مراحل تسليط الحمل ومقدار الازاحة الشاقولية لكل مرحلة مرتبطة بوقت كل مرحلة وكذلك منحنيات تبين العلاقة بين الازاحة الشاقولية والحمل المسلط .

٢/٦/٦/٤ فحص الركائز التجريبية :

يتبع نفس اسلوب الفحص للركائز العاملة الان التحميل يستمر حتى الفشل او ثلاثة اضعاف الحمل التصميمي دون الحاجة الى اجراء فحص الارتداد وحسب رأي المهندس .

٣/٦/٦/٤-٤ فحص السلامة (Integrity Test) :

يستخدم هذا الفحص للتأكد من سلامة الركيزة بتحديد طول الركيزة وقطرها او ابعادها والاضرار الحاصلة في الركيزة من الفطور او التحذب او التقعر ويستخدم هذا الفحص للركائز المسبقة الصب وللركائز ذات الصب الموقعي .

٧-٤ الشمولية والكيل :

١/٧-٤ يشمل عمل الركائز تجهيز المواد والقيام بدق الركائز بالنوع الذي يحدده جدول الكميات وعلى اساس المتر الطول الذي يحسب من مستوى القطع والى نقطة النهاية السفلى للركيزة ، في حالة كون مستوى القطع (CUT OFF LEVEL) اوطأ من منسوب الارض عندئذ تحسب فقرة حفر جزء الركيزة المكمل (BLINED BORING) بالمتر الطول من مستوى القطع والى مستوى العمل .

٢/٧-٤ يحسب تهذيب رؤوس الركائز بالعدد ويشمل السعر رفع الانقاض الناتجة عن التهذيب .

٣/٧-٤ تحسب خرسانة قيعات الركائز بالمتر المكعب شاملا السعر للمواد والعمل والقوالب .

٤/٧-٤ تحسب ركائز الفحص التجريبية بالعدد شاملا السعر دق الركائز وفحصها .

٥/٧-٤ تحسب ركائز الفحص ضمن المجموعات بالعدد شاملا السعر كافة المستلزمات عدا كلفة الركيزة المفحوصة حيث تزرع ضمن ذرعة الركائز .

الباب الخامس

الوحدات البنائية

الباب الخامس الوحدات البنائية

١-٥ المجال

يشمل هذا الفصل جميع الوحدات البنائية ومنها الطابوق والكتل والحجر وغيرها بانواعها المختلفة المستعملة في البناء .

٢-٥ المواد

١/٢-٥ الطابوق : ويكون بالأنواع الآتية :

١/١/٢-٥ الطابوق الطين "الأجر"

١/١/٢-٥ المواصفات :

وهو الطابوق المصنع بعد فخر الطين "الأجر" ويستعمل في البناء للأغراض العامة ويطابق المواصفة العراقية رقم (١٩٨٨/٢٥) .

يراعى أن يكون شكل الطابوقة منتظماً وزواياها قائمة وحافات مستقيمة وسليمة وضمن حدود التفاوتات الواردة في المواصفة أعلاه وأن تكون كذلك متجانسة ، جيدة الحرق ، خالية من قطع الحصى والحجر والعقد الجيرية وأن لا تقل نسبة الطابوق السليم الخالي من الشقوق والعيوب الظاهرة عن (٩.٠ %) من الأرسالية ، وأن تكون الطابوقة بأبعاد (٢٤.١٥×٧٥) ملم على أن لا تتجاوز نسبة التفاوتات ما يأتي :-

الحد الأعلى للتفاوت في الطول والعرض $\pm 3\%$

الحد الأعلى للتفاوت في السمك $\pm 4\%$

الحد الأعلى لأستواء السطح $\pm 5\text{ملم}$

ويكون الطابوق أما مصمتاً أو مثقباً أو مجوفاً وحسب نسبة التثقيب الواردة في المواصفة أعلاه .

يصنف الطابوق إلى ثلاثة اصناف كما مبين في الجدول رقم (١-٥) .

المتطلبات الفيزيائية للطابوق الطيني

الأنصاف	الحد الأدنى لمقاومة الأنضغاط نيوتن / ملم ²		الحد الأعلى للنسبة المئوية بالوزن لأمتصاص الماء		التزهير (حد اعلى)
	معدل مقاومة الأنضغاط لعشر طابوقات	مقاومة الأنضغاط لطابوقة واحدة	معدل امتصاص عشر طابوقات	امتصاص طابوقة واحدة	
صنف أ	١٨	١٦	٠.٢ %	٢٢ %	خفيف
صنف ب	١٣	١١	٠.٢٤ %	٢٦ %	متوسط
صنف ج	٩	٧	٠.٢٦ %	٢٨ %	-

٥-٢/١/٢٠١١ : النماذج :

تؤخذ النماذج لأغراض إجراء الفحوص أعلاه وفق الأسلوب التالي:
يتم تقسيم الأرسالية إلى اقسام متساوية ويؤخذ عينات من كل قسم بصورة عشوائية حيث يكون مجموعها ملمثلاً للأرسالية وكما يلي:-

إذا كان الغرض إجراء واحد أو أكثر من الفحوص وبضمنها الأبعاد فيكون عدد العينات (٣) في الأقل حيث تقسم الأرسالية إلى عشرة اقسام متساوية وتؤخذ (٣) عينات من كل قسم ، أما إذا كان الغرض إجراء أي من الفحوص دون فحص الأبعاد فيكون عدد العينات عشرة تؤخذ من عشرة أقسام متساوية .

٥-٣/١/٢٠١١ : الفحوص :

تجربالفحوص وفق المواصفة العراقية رقم (١٩٨٩/٢٤) الخاصة " بفحص واخذ نماذج طابوق البناء " .

٥-٤/١/٢٠١١ : المطابقة :

تعتبر الأرسالية مقبولة عند مطابقة النماذج لمتطلبات المواصفة وفي حالة عدم مطابقة أي فحص تعتبر الأرسالية فاشلة وترحل خارج الموقع.

٥-٢/١/٢ الطابوق الخرساني :

٥-٢/١/٢/١ المواصفات :

وهو طابوق البناء الخرساني المصمت المطابق للمواصفة القياسية العراقية رقم (١.٦٨) والمصنع من السمنت البورتلاندي المطابق للمواصفة القياسية رقم (١٩٨٤/٥) وركام مطابق للمواصفة القياسية العراقية رقم (١٩٨٤/٤٥) ناجح بالفحوص المطلوبة بأضافة مواد أخرى أو بدونها ، وتكون الطابوقة بأبعاد (٢٠٠ ملم × ١٠٠ ملم × ٥٠ ملم) والتفاوت المسموح به لكافة الأبعاد (± ٢ ملم) ولهذا النوع من الطابوق المواصفات الآتية :

- الحد الأدنى لمقاومة الانضغاط (١٧ نيوتن / ملم^٢) لطابوقة واحدة و (٢. نيوتن / ملم^٢) لمعدل (٣) ثلاث طابوقات .

- لايزيد امتصاص الماء لأية عينة " طابوقة " عن (٨ %) ولايزيد معدل امتصاص الماء لثلاث عينات عن (٦٥ %) .

- يكون الطابوق سليماً خالياً من الشقوق أو أية عيوب أخرى تتعارض وطبيعة الاستعمال ولا تعتبر الشقوق الثانوية المسببة عن طرق الإنتاج أو الناتجة عن أساليب النقل والتجهيز مبرراً للرفض؛ عند استعمال هذا النوع لأغراض الواجهات أو التغليف المعماري فيجوز قبول الأرسالية إذا كانت نسبة العيوب فيها لا تزيد عن (٢ %) من الأرسالية ولايزيد طول الشقوق أو التلثم عن (١ ملم) .

٥-٢/٢/١/٢ النماذج :

يتم تؤخذ النماذج لأغراض اجراء الفحوص كما يلي: -

يتم اختيار (٦) ست عينات من كل وجبة ذات (١٠٠٠) عشرة آلاف وحدة أو جزء منها و (١٢) (اثنا عشر عينة لوجبة تكون أكثر من عشرة آلاف وحدة وأقل من (١٠٠٠٠٠) مائة الف عينة . للوجبات المحتوية على أكثر من (١٠٠٠٠٠٠) مائة وحدة يتم انتقاء (٦) ست عينات لكل (٥٠) خمسون الف وحدة أو جزء منها وتؤشر كل عينة بوضوح .

٥-٢/٢/١/٣ الفحوص :

تجرى الفحوص أعلاه وفق طرق الفحص الواردة في الدليل الأسترشادي المرجعي رقم (٣٢) / (١٩٨٩) الخاص بطرق أخذ النماذج وفحص وحدات البناء الخرسانية .

٥-٢/١/٢٠٢٤ : المطابقة :

عند عدم مطابقة النموذج لأي من متطلبات المواصفة العراقية رقم (١.٦٨) فيؤخذ نموذج جديد من نفس الأرسالية ويفحص وعند فشله في المطابقة لمتطلبات الفحص ترفض الأرسالية وترحل خارج الموقع .

٥-٢-١-٢ طابوق الرمل الجيري :

٥-٢-١-٣-١ المواصفات :

وهي وحدة بناء الجدار المصنعة من خليط دقيق متجانس من الرمل المتكون من الكوارتز أو الحصى السليكوني أو خليط منهما مع الجير وكبسها آلياً ومعالجتها بالبخار المشبع تحت الضغط ويمكن تلوين الطابوق بإضافة الخضاب وتكون أبعادها كما يأتي :

(٢٤. ملم ١٥× ملم ٧٥× ملم) وبتفاوت لا يتجاوز الحدود الآتية :

للقيمة الفردية ± 3 ملم

المعدل للوحدات ± 2 ملم

وتتطابق متطلبات طابوق الرمل الجيري القيم الواردة في المواصفة القياسية العراقية رقم (٥٤٨) كما في الجدول (٥-٢).

جدول رقم (٥-٢)

الحد الأدنى لمقاومة الأنضغاط والكثافة للنماذج الجافة

لطابوق الرمل الجيري

الحد الأدنى لمقاومة الأنضغاط نيوتن / ملم ^٢		الكثافة الأجمالية غم /سم ^٣	
لوحة واحدة	معدل الوحدات	لوحة واحدة كحد أدنى	معدل الوحدات
١٤	١٧	١٠.٧	١٠.٨ - ٢

- لا يزيد الحد الأقصى لأنكماش الجفاف عن (٠,٠٤) % .
- لا يزيد امتصاص الماء عن (١٢ %) بالكتلة .

٥-٢/١/٣-٢ النماذج :

تؤخذ النماذج أما أثناء التحميل أو التفريغ حيث يتم تقسيم الأرسالية إلى عشرة اقسام متساوية ويؤخذ من كل قسم طابقتين أو من الأكداش في حالة تعذر اخذ النماذج أثناء التحميل أو التفريغ حيث تقسم الأكداش إلى عشرة اقسام متساوية وتؤخذ طابقتين من كل قسم حيث تؤخذ هذه النماذج من ارسالية حدود الف ولغاية عشرين الف طابوقة ويعكسه تقسم الأرسالية إلى مجموعات في (20000) عشرين ألف طابوقة وتؤخذ نماذج من كل مجموعة ويحافظ على النماذج في مكان جاف بعيد عن الشوائب وعند تعرض النماذج للتلف أو الكسر فيزداد عدد النماذج.

٥-٢/١/٣-٣ الفحوص :

تجرى الفحوص وفق طرق الفحص الواردة في المواصفة العراقية رقم (٥٤٨) .

٥-٢/١/٣-٤ المطابقة :

تعتبر الأرسالية مقبولة عند مطابقة النماذج للمتطلبات الواردة في المواصفة رقم (٥٤٨) وعند فشل النماذج في أي من المتطلبات تعتبر الأرسالية فاشلة وترحل خارج الموقع .

٥-٢/٢-٢ الكتل :

وتكون بالأنواع الآتية :

٥-٢/٢-١ الكتل الفخارية :

٥-٢/٢-١/١ المواصفات :

وهي كتل البناء الطينية المفخورة والتي تزيد أبعادها في الطول أو العرض أو الارتفاع عن الأبعاد المحددة للطابوق الطيني (٢٤.ملم × ١١٥ ملم × ٧٥ ملم) وحاوية على فجوات يزيد حجمها عن ٢٥% من حجم الكتلة وتستخدم في بناء الجدران والقواطع والسقوف وتكون على نوعين : النوع الأول وهي الكتل المستخدمة في بناء المنشآت المحملة بالأتقال كالجدران والسقوف والمعرضة للظروف المناخية الشديدة ، والنوع الثاني هي الكتل المستخدمة في بناء المنشآت غير المحملة وغير المعرضة للظروف الجوية مثل القواطع .

يكون شكل الكتلة منتظماً ولا تتجاوز نسبة التسلم فيها عن (10%) عشر من المئة من حجم الكتلة وزواياها قائمة وحوافها مستقيمة وسليمة (إلا إذا طلب خلاف ذلك وحسب متطلبات

العمل) وذات مقطع متجانس تام الحرق خالي من العقد الجيرية والحجر ولا تقل نسبة الكتل السليمة الخالية من الشقوق والعيوب عن (٩٠ %) من الأرسالية .
تطابق الكتل " بنوعها " الأبعاد والتفاوتات الواردة في الجدول (٣-٥) .

جدول رقم (٣-٥)

أبعاد الكتل الفخارية المجوفة التفاوت المقبول فيها

الطول / ملم	العرض / ملم	الارتفاع / ملم
٥ ± ٢٤٠	٥ ± ٢٤٠	٥ ± ٢٤٠
٥ ± ٢٤٠	٥ ± ٢٤٠	٤ ± ١٦٠
٥ ± ٢٤٠	٥ ± ٢٤٠	٣ ± ١٠٠
٦ ± ٣٢٠	٥ ± ٢٤٠	٣ ± ١٠٠

تطابق خصائص الكتل المتطلبات الواردة في مسودة المواصفة العراقية رقم (٢٤١٩) الخاصة بكتل البناء الفخارية المجوفة وفق الجدول رقم (٥-٤) .

جدول رقم (٥-٤)
متطلبات الكتل الفخارية المجوفة

النوع	الحد الأدنى مقاومة الأنضغاط نت / ملم ^٢		الحد الأعلى للنسبة المئوية بالوزن لامتصاص الماء		التزهر
	معدل ٥ كتل	كتلة واحدة	معدل ٥ كتل	كتلة واحدة	
الأول	٧	٦	١٧	٢	معتدل
الثاني	٢,٥	٢	٢٤	٢٧	-

٥-٢/٢/١/٢-٢ : النماذج :

تؤخذ النماذج كما في البند (٢-١/١/٢-٥) من هذا الفصل .

٥-٣/١/٢/٢-٣ : الفحوص :

تجرى الفحوص وفق البند (٣-١/١/٢-٥) من هذا الفصل .

٥-٤/١/٢/٢-٤ : المطابقة :

كما في البند (٤-١-١-٢-٥) من هذا الفصل .

٥-٢/٢/٢-٢ : كتل الرمل الجيري :

٥-٢/٢/٢-١ : المواصفات :

وهي وحدة بناء الجدار بالأبعاد الموضحة في الجدول رقم (٥-٥) وتصنع من خليط دقيق متجانس من الرمل المتكون من الكوارتز أو الحصى السليكوني أو خليط منهما مع الجير وتكس بضغطها اليأ وتعالج بالبخار المشبع تحت الضغط تكون الكتل بنوعين : مصمتة ؛ لاتزيد نسبة حجم الثقوب فيها عن (٠.٢ %) ومجوفة وتكون نسبة حجم الثقوب من (٢١-٠.٥) % من حجم الكتلة . تكون الأبعاد القياسية لكتل الرمل الجيري كما مبينة في الجدول رقم (٥-٥) .

جدول رقم (٥-٥)
الأبعاد القياسية لكتل الرمل الجيري

الطول ملم	العرض ملم	الارتفاع ملم
٢٤.	٢٤.	١٦.

يكون التفاوت المسموح به للأبعاد الثلاثة (الطول والعرض و الارتفاع) للكتل المجوفة والمصمتة كالآتي : القيمة الفردية ± ٤ ملم
لمعدل الوحدات ± ٣ ملم
تطابق خواص الكتل المتطلبات الواردة في المواصفة العراقية رقم (٥٤٨) وكما في الجدول رقم (٥-٦).

جدول رقم (٥-٦)
خواص كتل الرمل الجيري

الحد الأدنى لمقاومة الأنضغاط نت / ملم ^٢	الكثافة الأجمالية غم / سم ^٢		الحد الأعلى للأعلى للأنكماش للنسبة المئوية بالوزن لأمتصاص الماء	الحد الأعلى للأنكماش
	وحدة واحدة	معدل الوحدات		
وحدة واحدة	معدل الوحدات	وحدة واحدة	معدل الوحدات	الحد الأعلى للأنكماش
٧	٩	١,٣ كحد ادنى	١,٦-١,٤	٤٠.٠
				١٢%

٥-٢/٢/٢/٢-النماذج :

تؤخذ النماذج لأغراض الفحوص وفق الأسلوب التالي :

أ- أثناء التحميل أو التفريغ : وفي هذه الحالة تقسم إرسالية إلى عشرة أقسام متساوية وتتخذ كتلة واحدة من كل قسم .

- من الأكدا س : وفي هذه الحالة تقسم الأكدا س إلى عشرة أقسام متساوية وتتخذ كتلة واحدة من كل قسم حيث تؤخذ هذه النماذج من إرسالية بحدود (2500) الفين وخمسمائه ولغاية (5000) خمسة الألف كتلة.

عند زيادة عدد الكتل في الإرسالية عن (٥٠٠٠) خمسة الألف كتلة تقسم الإرسالية إلى مجموعات كل منها (٥٠٠٠) خمسة الألف كتلة لغرض اخذ النماذج باعتبار كل مجموعة إرسالية . يحافظ على كتل النموذج في مكان جاف وبعيد عن الشوائب ولحين إجراء الفحص عليها وعند تعرض بعض الكتل للضرر ويزداد عدد الكتل ويذكر في تقرير الفحص المختبري عدد الكتل المتضررة .

٥-٢/٢/٢/٢ الفحوص :

تجرى الفحوص للنماذج التي أخذت في الفقرة أعلاه وفق المواصفة القياسية العراقية رقم (٥٤٨).

٥-٢/٢/٢/٢ المطابقة :

تعتبر الإرسالية مقبولة عند مطابقة الفحوص للمتطلبات الواردة في المواصفة القياسية العراقية رقم (٥٤٨) وعند عدم مطابقة أي من الفحوص للمتطلبات أعلاه تعتبر الإرسالية فاشلة وترحل خارج الموقع.

٥-٢/٢/٢/٢ الكتل الخرسانية :

وهي حدات بناء خرسانية تكون بنوعين هما :

١- كتل خرسانية محملة .

٢- كتل خرسانية غير محملة .

٥-٢/٢/٢/٢/١ كتل البناء الخرسانية المحملة :

وهي وحدة بناء الجدران التي تزيد في الطول والعرض والأرتفاع عن الأبعاد المحددة في المواصفة القياسية العراقية الخاصة بالطابوق الخرساني رقم (١.٦٨) وتستعمل في تشييد الجدران الحاملة . وتصنع من الأسمنت البورتلاندي المطابق للمواصفة القياسية العراقية رقم (١٩٨٤/٥) والركام المطابق للمواصفة.

القياسية العراقية رقم (١٩٨٤/٤٥) ذي الوزن الاعتيادي والخفيف أو كليهما والماء مع / أو بدون اضافة مواد اخرى اوبدونها . هي بنوعين مصممة ؛ يقل فيها الحجم المجوف عن (٢٥%) خمسة وعشرون في المئة من الحجم الكلي للكتلة . ومجوفة تحتوي على واحد أو أكثر من التجاويف ويكون الحجم المجوف فيها ما بين (٢٥-٠.٥%) خمسة وعشرون الى خمسين بالمئة من الحجم الكلي للكتلة . تصنف الكتل إلى درجتين (أ ، ب) حسب الاستعمال ونوع التعرض للرطوبة والعوامل الجوية .

تطابق الكتل المتطلبات الواردة في المواصفة القياسية العراقية رقم (١٩٨٥ / ١.٧٧) وكما مبين في الجدول رقم (٥-٧) أدناه:

جدول رقم (٥-٧)
متطلبات التحمل والأمتصاص للكتل الخرسانية المحملة

نوع الكتلة	الدرجة	الحد الأدنى لمقاومة الأنضغاط نت / ملم ^٢ محسوباً على معدل المساحة الكلية		الحد الأعلى للنسبة المئوية بالوزن لامتصاص الماء
		معدل (٣) ثلاث كتل	كتلة واحدة	
مصمتة	أ	١٣	١١	١٠
	ب	٩	٧	١٥
مجوفة	أ	٧	٦	١٥
	ب	٥	٤,٥	٢٠

تكون الكتل الخرسانية سليمة و متينة خالية من الشقوق أو العيوب الأخرى التي تتعارض . والتي تقلل من تحملها أو من ديمومة المنشأ ؛ لا تعتبر الشقوق الثانوية المتسببة اثناء الإنتاج أو التلم الصغيرة الناتجة عن اساليب النقل والتي لا تزيد عن (٢٥ ملم) خمسة وعشرين ملم وبنسبة نقل عن (٥ %) خمسة من المئة من الأرسالية مبررا للرفض .

تكون الأوجه المعدة للأكساء بطبقة واقية كاللبخ أو البياض أو غيرها ذات خشونة كافية لتأمين الالتصاق .

تكون الأبعاد القياسية للكتل كما مبين في الجدول رقم (٥-٨) .

جدول رقم (٥-٨)
الأبعاد القياسية لكتلة البناء الخرسانية

المادة	الطول (ملم)	العرض (ملم)	الارتفاع (ملم)
كتلة بناء خرسانية قياسية	٤٠٠	٢٠٠	٢٠٠
	٤٠٠	٢٠٠	١٥٠
	٣٠٠	٢٠٠	١٥٠
	٣٠٠	١٥٠	١٥٠
	٣٠٠	٢٠٠	١٠٠
	٣٠٠	١٥٠	١٠٠

لا يجوز ان يقل سمك الوتره وسمك القشرة عن (٢٠ ملم) . ولا يزيد التفاوت المسموح به في أي بعد ، طول، عرض ، ارتفاع عن (٣ ملم) ثلاثة ملمترات للبعد القياسي المحدد من قبل المنتج .
٥-٢/٢/٣/١/٢ نماذج :

يتم اختيار عينات الفحوص وفق الأسلوب التالي :
تؤخذ (٦) ست وحدات من كل ارسالية ذات عشرة آلاف وحدة أو جزء منها و (١٢) اثنتا عشرة وحدة لوجبة تكون أكثر من عشرة الآف وحدة وأقل من مئة الف وحدة . يتم انتقاء (٦) ست وحدات لكل (٥٠٠٠٠) خمسين ألف وحدة أو جزء منها للوجبات المحتوية على أكثر من (١٠٠٠٠٠) مئة الف وحدة (الوحدة تعني الكتلة الخرسانية).

٥-٢/٢/٣/١/٣ الفحوص :

تجرى الفحوص على العينات التي اخذت في الفقرة (٥-٢/٢/٣/١) وفق الدليل الأسترشادي المرجعي رقم (١٩٨٩/٣٢) الخاص (بطرق أخذ نماذج وفحص وحدات البناء الخرسانية).

٥-٢/٢/٣/١ / ٤ المطابقة :

عند فشل الأرسالية من كتل البناء الخرسانية للألياف بمتطلبات المواصفة القياسية العراقية رقم (١٩٨٥/١.٧٧) يجري أنتقاء عينات جديدة ويتم رفض تلك الأرسالية بأكملها عند فشل المجموعة الثانية من العينات وترحل خارج الموقع .

٥-٢/٢/٣/٢ الكتل الخرسانية غير المحملة :

٥-٢/٢/٣/١ المواصفات :

تكون الكتل الخرسانية غير المحملة بنوعين مصمتة ومجوفة وتصنع من السمنت البورتلأندى المطابق للمواصفات القياسية العراقية رقم (١٩٨٤/٥) والماء والركام المطابق للمواصفة القياسية العراقية رقم (١٩٨٤/٤٥) مع / أو بدون إضافة مواد او بدونها وتستخدم هذه الكتل في بناء الجدران غيرالمحملة فوق مستوى الأرض . لغرض تمييزها عن البلاطات وعن الطابوق الخرساني ، يجب أن لا يقل واحد أو أكثر من ابعادها الأساسية عن (٣٠٠ ملم) ثلاثمئة ملمتر في الطول و(٢٠٠ملم) مائتا ملمتر في العرض و(١٠٠) مائة ملمتر في الارتفاع وعلى أن لا يزيد ارتفاعها على طولها أو على ستة مرات عرضها . وتصنف حسب وزنها إلى:

جدول رقم (٥-٨)

التصنيف الوزني للكتل الخرسانية غير المحملة

التصنيف الوزني	كثافة الخرسانة المجففة في الفرن (كغم / م ^٣)
خفيفة الوزن	١٦٨٠ حد اعلى
متوسطة الوزن	أكثر من ١٦٨٠ - ٢٠٠٠
اعتيادية الوزن	أكثر من ٢٠٠٠

تكون أوجه هذه الكتل المعرضة للظروف الجوية خالية من التلم أو الشقوق أو العيوب الأخرى وإذا كانت هذه العيوب بنسبة تقل عن (٥%) من الأرسالية ولا تزيد التلم عن (٢٠ ملم) لا تقبل الأرسالية و يعتبر ذلك مبررا للرفض .

تطابق خصائص الكتل المتطلبات الواردة في المواصفة القياسية العراقية رقم (١١٢٩ / ١٩٨٨) وكما مبين في الجدول رقم (٩-٥).

جدول رقم (٩-٥)
متطلبات مقاومة الأنضغاط والامتصاص
للكتل الخرسانية غير المحملة

الحد الأدنى لمقاومة الأنضغاط محسوباً على معدل صافي المساحة نت / ملم ^٢	الحد الأعلى للنسبة المئوية بالوزن لأمتصاص الماء	
٣,٥	٢٢	كتلة واحدة معدل ٣ كتل
٤	١٨	

٥-٢/٢/٣/١/٢ : النماذج :

تؤخذ النماذج من الكتل الخرسانية غير المحملة بنفس الأسلوب المشار اليه في البند المرقم (٥-٢-٢/٢/٣/١) من هذا الفصل.

٥-٢/٢/٣/١/٣ : الفحوص :

تجرى الفحوص على النماذج أعلاه كما في البند (٢-٢/٣/١/٣).

٥-٢/٢/٣/١/٤ : المطابقة :

تنتقى عينات جديدة عند فشل الأرسالية بالأبقاء بمتطلبات المواصفة ويتم رفض الأرسالية عند فشل المجموعة الثانية من العينات بالأبقاء بمتطلبات الفحص وترجل خارج الموقع .

٥-٢/٢/٤ : كتل الخرسانة الخلوية (الثرمستون) .

٥-٢/٢/٤/١ : المواصفات :

هي وحدات بنائية تصنع من خليط من الرمل والجير الحي (النورة) والسمنت بنسب مختلفة مع اضافة مسحوق الألمنيوم ومواد كيميائية اخرى لتكوين هيكل خلوي نتيجة لتحرر الغازات. تعالج الوحدات بالبخر المشبع تحت ضغط مرتفع لأتمام التصلد تكون ابعاد الكتل كما مبينة في الجدول رقم (٥-10) .

جدول رقم (٥-١٠)
ابعاد الكتل الخرسانية الخلوية

الطول ملم	الارتفاع ملم	السكك ملم
٤٩٠	٢٤٠	١٨٠
٤٩٠	٢٤٠	١٢٠
٥٩٠	٢٤٠	١٨٠
٥٩٠	٢٤٠	٢٤٠

ولايسمح بتجاوز أي بعد من أبعاد الكتل عن (± 3 ملم) . تكون أوجه الكتلة متوازية وخالية من العيوب التي تؤثر على ادائها و زواياها قائمة و حافاتها حادة .
تطابق خصائص الكتل المتطلبات الواردة في المواصفة القياسية العراقية رقم (٢٠٠٠/١٤٤١)
وكما مبين في الجدول رقم (٥-١١)

جدول رقم (٥-١١)

متطلبات عامة للكتل الخرسانية الخلوية

لصنف	الكثافة * كغم/ م ^٣	الحد الأدنى لمقاومة الأنضغاط نت / ملم		الحد الاعلى للمنسبة المئوية بالوزن لأمتصاص الماء	الامتصاص الشعري حد اقصى %	الأنكماش ** البعدي %
		وحدة واحدة	معدل الوحدات			
٠,٥	٥٥٠-٤٥١	٢	٢,٥	٤٥	١٢	٠,١
٥,٦	٦٥٠-٥٥١	٣	٤	٤٥	١٢	٠,١
٠,٧	٧٥٠-٦٥١	٤	٥	٤٥	١٢	٠,١
٠,٨	٨٥٠-٧٥١	٦	٧	٤٥	١٢	٠,١

* الكثافة في حالة الجفاف .

** الأنكماش البعدي عند التجفيف

٥-٢/٢/٤/٢ : النماذج :

تؤخذ النماذج من الأرسالية كما يلي :-

تقسم الأرسالية إلى وجبات بعدد (٢٠٠٠) ألفي كتلة لها نفس الصنف والأبعاد لكل وجبة وما يتبقى يعتبر وجبة .

تؤخذ (١٥) خمسة عشر عينة من كل وجبة بصورة عشوائية وتفحص من ناحية الأبعاد والعيوب البصرية .

يجري فحص الكثافة ومقاومة الأنضغاط على (٦) ست عينات .

تؤخذ عينتان لكل من فحص الامتصاص والأنكماش الشعري والامتصاص

٥-٢/٢/٤/٣ : الفحوص :

تجرى الفحوص للمتطلبات الواردة أعلاه وفق المواصفة العراقية رقم (١٤٤١ / ٢٠٠٠) .

٥-٢/٢/٤/٤ المطابقة :

تعتبر الوجبة مطابقة لمتطلبات هذه المواصفة إذا :

- أ- لم يتجاوز عدد الكتل التي تكون أبعادها غير مطابقة و التي فيها عيوب ظاهرية أو أي منها (٢) كتلتين .
- ب- كان معدل الكثافة ضمن حدود الكثافة لذلك الصنف .
- ج- كان معدل مقاومة الأنضغاط مساويًا للمتطلبات الواردة في الجدول رقم (٥ - ١١) .
- د- نجحت كل العينات في فحوص الأنكماش والأمتصاص البعدي والأمتصاص الشعري وفي حالة فشل واحدة أو أكثر من العينات، تفحص (٦) ست كتل جديدة وفي هذه الحالة يجب أن تجتاز هذه الكتل متطلبات هذه الفحوص .

٥-٢/٢ الحجر الطبيعي :

يكون الحجر الطبيعي المستخدم لأغراض البناء والأكساء بالأنواع الآتية:

- الرخام
- الحجر الرملي
- الحجر الجيري
- حجر الكرانيت

٥-١/٣ الرخام :

هو حجر بلوري يتكون بصورة اساسية من واحد أو أكثر من معادن الكالسايت أو الدولومايت أو السرينتين ويكون قابلاً للتلميع ، ويصنف حسب نوعا لمعادن الرئيسية المكونة وكالاتي :

- أ- كربونات الكالسيوم البلورية (معدن الكالسايت)
 - ب- كربونات الكالسيوم والمغنيسيوم البلورية (معدن الدولومايت) .
 - ج- كربونات الكالسيوم الملمية والسرينتين .
 - د- ترافرتين (حجر جيري من مياه الينابيع) .
- يجب أن يكون مظهر وشكل الرخام سليماً خالياً من العيوب كالتشظي أو التصدع أو التشقق أو انفصال في خط الالتحام على جانبي العرق أو أية ندبة أو شائبة تؤثر على تكاملية (integrity) ومتانة ومظهر الحجر .

٥-٢/٣/١/١ المواصفات :

تطابق خواص الرخام المتطلبات الواردة في المواصفة القياسية العراقية رقم (١٣٨٧/١٩٨٩) وكما في الجدول رقم (٥-١٢)

جدول رقم (٥-١٢)
المتطلبات الفيزيائية للرخام

الخصائص الفيزيائية	المتطلبات	التصنيف	طريقة الفحص
الحد الاعلى للنسبه المئوية بالوزن لامتصاص الماء	٥٧٥	الأصناف الأربعة أ ، ب ، ج ، د	حسب المواصفة الخاصة بطرق فحص الحجر *
الكثافة كغم /م ^٣ (حدادنى)	٢٦٠٠ ٢٨٠٠ ٢٧٠٠ ٢٣٠٠	الصنف أ الصنف ب الصنف ج الصنف د	حسب المواصفة الخاصة بطرق فحص الحجر *
الحد الأدنى لمقاومة الأنضغاط نت /ملم ^٢	٥٢	الأصناف الأربعة	حسب المواصفة الخاصة بطرق فحص الحجر *
الحد الادنى لمعايير الكسر	٧	الأصناف الأربعة	حسب المواصفة الخاصة بطرق فحص الحجر *
الحد الادنى لمقاومة التآكل ملم	١	الأصناف الأربعة	حسب المواصفة الخاصة بطرق فحص الكاشي **

* حاليا بشكل مسودة برقم (٢٧١٥)

** حاليا بشكل مسودة برقم (١٤٧٥)

٥-٢/٣/٢ الحجر الرملي

هو رمل متكتل تتكون حبيباته بصورة اساسية من الكوارتز أو من خليط الكوارتز والفلدسبار أو من تركيب هـش (فتاتي) من مواد رابطة مختلفة، متضمنة السيليكا أو اكاسيد الحديد أو الكالساييت أو الطين. يكون الحجر الرملي بعدة انواع حسب نسبة السليكا الحرة فيه :

- أ - حجر رملي ويكون الحد الأدنى للسليكا الحرة فيه بنسبة (٦٠%) ستين في المائة
- ب- حجر رملي "كوارتيزيني " ويكون الحد الأدنى للسليكا الحرة فيه بنسبة (٩٠%) تسعين في المائة .
- ج- الكوارتيزيت ويكون الحد الأدنى للسليكا الحرة فيه بنسبة (٢٥%) خمسة وعشرون في المائة .

٥-٢/٣/١ المواصفات:

يطابق الحجر الرملي المتطلبات الواردة في المواصفة القياسية رقم (١٣٨٧ / ١٩٨٩) وكما مبين في الجدول رقم (٥-١٣) .

الجدول رقم (٥-١٣)
المتطلبات الفيزيائية للحجر الرملي

الخصائص الفيزيائية	المتطلبات	التصنيف	طريقة الفحص
الحد الأعلى للنسبة المئوية بالوزن لأمتصاص الماء	٢٠ ٢ ١	صنف (أ) صنف (ب) صنف (ج)	حسب المواصفة الخاصة بطرق فحص الحجر *
الكثافة كغم/م ^٣ (حد أدنى)	٢٢٥٠ ٢٤٠٠ ٢٥٥٠	صنف (أ) صنف (ب) صنف (ج)	حسب المواصفة الخاصة بطرق فحص الحجر *
الحد الأدنى لمقاومة الانضغاط (نت/ملم ^٢)	١٤ ٧٠ ١٤	صنف (أ) صنف (ب) صنف (ج)	حسب المواصفة الخاصة بطرق فحص الحجر *
الحد الأدنى لمعايير الكسر نت/ملم ^٢	٢ ٧ ١٤	صنف (أ) صنف (ب) صنف (ج)	حسب المواصفة الخاصة بطرق فحص الحجر *
الحد الأدنى لمقاومة التآكل ملم	١	الأصناف الثلاثة	حسب المواصفة الخاصة بطرق فحص الكاشي **

* حالياً بشكل مسودة برقم (٢٧١٥)

** = = = = (١٤٧٥)

٥-٢/٣/٣ الحجر الجيري :

وهو حجر رسوبي يحتوي بصورة رئيسية على كاربونات الكالسيوم (معدن الكالسأيت) أو ثنائي كاربونات الكالسيوم و المغنيسيوم (معدن الدولومايت) أو خليط من كليهما (الكالسيات والدولومايت) .

يكون الحجر الجيري بعدة انواع حسب كثافته :

أ - الحجر ذو الكثافة الواطئة :

هو الحجر الذي تتراوح كثافته بين ١٧٦٠ كغم / م^٣ - ٢١٥٠ كغم / م^٣ .

ب - الحجر ذو الكثافة المتوسطة :

هو الحجر الذي تزيد كثافته عن ٢١٥٠ كغم / م^٣ وتساوي ٢٥٠٠ كغم / م^٣ كحد أعلى .

ج - الحجر ذو الكثافة العالية :

هو الحجر الذي تزيد كثافته عن ٢٥٠٠ كغم / ملم^٣ .

يكون الحجر الجيري ذا صلادة ومتانة جيدة وخاليا من العيوب المرئية أو كتل المواد التي تؤثر على مظهره أو مقاومته عند الاستعمال في الظروف البيئية الاعتيادية .

٥-٢/٣/١ المواصفات :

يطابق الحجر الجيري المتطلبات الواردة في المواصفة القياسية العراقية (١٣٨٧ / ١٩٨٩) وكما مبين في الجدول رقم (٥-١٤)

الجدول رقم (٥-١٤)
المتطلبات الفيزيائية للحجر الجيري

الخصائص الفيزيائية	المتطلبات	التصنيف	طريقة الفحص
الحد الأعلى للنسبة المئوية بالوزن لأمتصاص الماء	١٢ ٧,٥ ٣	صنف (أ) صنف (ب) صنف (ج)	حسب الدليل الأسترشادي المرجعي العراقي رقم (٦٥) والخاص بفحص الحجر
الكثافة	١٧٥.	صنف (أ)	حسب الدليل الأسترشادي المرجعي العراقي رقم (٦٥) والخاص بفحص الحجر
كغم/م ^٣ (حد أدنى)	٢١٥. ٢٥٥.	صنف (ب) صنف (ج)	حسب الدليل الأسترشادي المرجعي العراقي رقم (٦٥) والخاص بفحص الحجر
الحد الأدنى لمقاومة الأنضغاط (نت/ملم ^٢)	١٢ ١٨ ٥٥	صنف (أ) صنف (ب) صنف (ج)	حسب الدليل الأسترشادي المرجعي العراقي رقم (٦٥) والخاص بفحص الحجر
الحد الأدنى لمعايير الكسر نت/ملم ^٢	٢ ٣,٥ ٧	صنف (أ) صنف (ب) صنف (ج)	حسب الدليل الأسترشادي العراقي المرجعي رقم (٣١) والخاص بطرق فحص الكاشي
الحد الأدنى لمقاومة التآكل ملم	١	الأصناف الثلاثة (أ ، ب ، ج)	

٥-٢/٣/٤ : حجر الكرانيت :

حجر الكرانيت يشتمل على حبيبات صخرية نارية (بركانية) يتباين لونها بين الوردي والرصاصي الفاتح أو الغامق وتتكون اساسا من الكوارتز والفلسبار مع واحد أو أكثر من المعادن الغامقة ويكون نسيجها متجانسا وقد يكون صخوراً متحولاً من الكرانيت أو ذا نسيج (بيوريفيري) يمكن ان تصنف بعض الصخور النارية الغامقة مثل (البازالت) ضمن هذا النوع مع أنها لا تتكون من الكرانيت.

٥-٢/٣/٤/١ : المواصفات :

تطابق خواص حجر الكرانيت المتطلبات الواردة في المواصفة القياسية رقم (١٣٨٧ / ١٩٨٩) وكما مبين في الجدول رقم (٥-١٥) .

يجب ان يكون حجر الكرانيت سليما خاليا من العيوب كالتشققات والتصدعات وغيرها التي تؤثر على كفاءته الانشائية أو ديمومته كما ويجب ان يكون خالياً من شوائب المعادن التي تؤدي إلى ظهور بقع في الأجواء الطبيعية .

الخصائص الفيزيائية	المتطلبات	طريقة الفحص
الحد الأعلى للنسب المئوية بالوزن لامتصاص الماء	٠,٤٠	حسب الدليل الأسترشادي العراقي المرجعي رقم (٦٥) والخاص بفحص الحجر
الكثافة كغم/م ^٣ (حد أدنى)	٢٥٠٠	حسب الدليل الأسترشادي العراقي المرجعي رقم (٦٥) والخاص بفحص الحجر
الحد الأدنى لمقاومة الأنضغاط (نت/ملم ^٢)	١٢٠	حسب الدليل الأسترشادي العراقي المرجعي رقم (٦٥) والخاص بفحص الحجر

جدول رقم (١٥)
المتطلبات الفيزيائية لحجر الكرانيت

تكملة جدول رقم (١٥)
المتطلبات الفيزيائية لحجر الكرانيت

الخصائص الفيزيائية	المتطلبات	طريقة الفحص
الحد الأدنى لمعايير الكسر نت/ملم ^٢	١٠	حسب الدليل الأسترشادي العراقي المرجعي رقم (٦٥) والخاص بفحص الحجر
الحد الأدنى لمقاومة التآكل ملم	١	حسب الدليل الأسترشادي العراقي المرجعي رقم (٣١) والخاص بطرق فحص الكاشي

٥-٢/٣/٥ الاستعمالات :

لأغراض تحديد خواص الحجر الطبيعي الفنية وأهميتها تبعا لحالات الاستعمال يستخدم الجدول رقم (١٦) لهذا الغرض .

جدول رقم (٥-١٦)

تحديد اهمية الخواص الفنية للحجر الطبيعي تبعا لحالات الأستعمال

الاستعمالات	الخواص الفنية								
	الامتصاص	الكثافة	مقاومة الأنضغاط	معايير الكسر	مقاومة التآكل	مقاومة الصقيع	معامل المرونة	التمدد الحراري الخطي	تحمل الصدما ت
اكساء الواجهات الخارجية	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xx	xx	xxx
اكساء الواجهات الداخلية	xx	xxx	xx	xxx	xxx	x	x	xxx	xxx
اكساء الأرضيات الخارجية	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xx	xxx	xxx
اكساء الأرضيات الداخلية	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	x	x	xxx	xxx
السلام المعلقة	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	x	x	x	xxx
بناء لجدران الخارجية	xxx	xxx	xxx	xx	xx	xx	xx	xx	x
بناء الجدران الداخلية	xx	xxx	xxx	xxx	x	x	x	x	x

x غير مهم

xx اختياري

xxx مهم

٥-٢/٣/٦ النماذج :

يتم اختيار النماذج بحجم كافي لجميع الفحوص المطلوبة بحيث يمثل عددها المعدل الحقيقي لنوع أو صنف الحجر المراد فحصه .

٢٥/٥

٢٠١٢/٥١٤٣٣ م

م.ب.ع ٣٠٠

٥-٢/٣ الفحوص :

تجرى الفحوص على النماذج وفق المواصفة العراقية رقم (١٣٨٧ / ١٩٨٩) الخاص بطرق الفحص القياسية للحجر الطبيعي المستخدم في البناء .

٥-٢/٣ المطابقة :

تحدد الفحوص الواجب أجراؤها حسب الاستعمال وكما مبين في الجدول رقم (٥ - ١٦) و يعتبر الحجر مطابق عند اجتيازه تلك الفحوص.

٥-٣ بلوك الأيتونغ :-

ان مادة الأيتونغ صديقة للبيئة وهي تفي جميع متطلبات الحياة الحديثة ولا توجد ملوثات أو فضلات خطرة يمكن ان تنتج في عملية التصنيع وليس هناك فضلات لمواد ثقيلة (سامة) أي مواد خام . ان البخار المنخفض الحرارة الناتج اثناء عملية التصنيع يحفظ الكثير من الطاقة الحرارية ويعاد استخدامه من اجل انتاجية افضل . ان فضلات الإنتاج يعاد تصنيعها في الدورة الجديدة من اجل خلق بيئة جديدة مثالية وامنة . وجدت هذه المواد بكميات غير محدودة في جميع انحاء العالم حيث تدخل هذه المادة بكميات كبيرة في الابنية ذات المساحة البيتونية ذات المسامات الهوائية وتمتلك هذه المادة القساوة وذلك من خلال البنية الصلبة لمادة الكالسيوم التي تعطي الأيتونغ.

خصائص الأيتونغ :-

من مميزات هذه المادة بانها ذات عزل حراري جيد لدرجات الحرارة المنخفضة والمرتفعة مع سهولة في الاستخدام في التطبيقات الانشائية مع توفير اليد العاملة والطاقة هذه المادة لها خصائص عالية الجودة وملئمة للمنازل السكنية والمنشآت الصناعية وهي متكونة من مواد مسامية عالية من الرمل والأسمنت والكلس .

وهي مقاومة ومناسبة للسطوح والجدران التي تتمتع بخصائص التحمل وان الجدران المصنوعة من مادة الأيتونغ ذات الأبعاد (٢٥ x ٦ . سم) ويمكنها تحمل وزن قدره ٢٢-٧٥ طناً وهي خفيفة وهي اخف من الترمستون بـ (٦) مرات من القرميد بـ (٣) مرات ملما يقلل من نفقات النقل وان خفة المادة تزيد من مقاومة الزلازل وتتحمل حرارة تعادل (١٢٠٠) درجة مئوية وهذا يقدم حماية وسهولة استخدام هذه المادة في الجدران المقاومة للحريق .

الباب السادس
الملاط (المونة)

الباب السادس الملاط (المونة)

١-٦ المجال :

يشمل هذا الفصل انواع الملاط المستعمل في اعمال البناء وخواص المواد الاولية الداخلة في تحضيره .

٢-٦ المواد :

١/٢-٦ السمنت :

تطبق مواصفات البورتلاندي الواردة في الفصل الثالث من هذه المواصفات (اعمال الخرسانة) على السمنت المستعمل في تحضير المواد الرابطة .

٢/٢-٦ الركام :

تطبق متطلبات الركام الواردة في فقرات الفصل الثالث من هذه المواصفات على الركام الناعم الذي يستعمل في تحضير المواد الرابطة عدا ما سوف يتم تحديده عند بحث مختلف انواع المواد الرابطة .

٣/٢-٦ الماء :

تطبق متطلبات الماء الصالح لانتاج الخرسانة الواردة في الفصل الثالث من هذه المواصفات (اعمال الخرسانة) .

٤/٢-٦ النورة :

مصطلح عام يشمل الصيغ الكيميائية والفيزيائية للجير الحي والمطفأ (الهيدروليكي).

١-٤-٢-٦ التصنيف :

يصنف الجير لاجراض هذه المواصفة كالآتي :

صنف أ - الجير الهيدروليكي المستعمل في المونة لاجراض البناء والتشييد .

صنف ب - الجير الهيدروليكي المستعمل في مونة البناء .

صنف ج - الجير الدهني المستعمل لاجراض طبقة الانهاء في البياض.

صنف د- الجير المستعمل كمادة اولية في انتاج بعض المواد الانشائية كالخرسانة الخلوية والطابوق الجيري .

٢-٤/٢-٦ المواصفات :

يطابق الجير المصنف في الفقرة (١-٤-٢-٦) المتطلبات الكيميائية والفيزيائية الواردة في المواصفة القياسية

العراقية رقم (٨.٧) والخاصة بخواص الجير المستعمل في البناء وانتاج المواد الانشائية والمبينة في

الجدولين رقم (١-٦) و (٢-٦) .

جدول رقم (٦-١)
المتطلبات الكيميائية لاصناف الجير

المتطلبات							الخاصية
صنف (د)		صنف (ج)		صنف (ب)		صنف (أ)	
مطفا	حي	مطفا	حي	مطفا	حي	مطفا	
٨٥	٨٥	٨٠	٨٠	٧٠	٧٠	٦٠	مجموع اكاسيد الكالسيوم والمغنيسيوم % بالكتلة حد ادنى
٥	٥	٥	٥	٥	٥	٥	اوكسيد المغنيسيوم % بالكتلة حد اعلى
٥	٥	-	-	١٥	١٥	٢٥	اكاسيد السيلكا والالومنيا والحديد % بالكتلة حد ادنى
-	-	-	-	٢	٣	٢	الراسب المتبقي غير الذائب في حامض الهيدروكلوريك عدا السيلكا % بالكتلة حد اعلى الفقدان بالحرق % حد اعلى
-	-	-	٥ للكتل الكبيرة للجير ٧ للكتل الصغيرة	-	٥ للكتل الكبيرة للجير ٧ للكتل الصغيرة	-	ثاني اوكسيد الكربون / بالكتلة حد اعلى القيمة السمنتية حد ادنى
٥	٥	٥	٥	٥	٥	٥	حد اعلى
-	-	-	-	-	٣,0	٦,0	حد اعلى
-	-	-	-	-	٦,0	-	

٦-٢/٤/٣ النماذج

عند تجهيز النورة بشكل فل (على شكل كومة او في شاحنة) يتم اخذ نموذج لا يقل وزنه عن ٢ كغم
يجمع من اماكن مختلفة اذا كان وزن الارسالية لا يتجاوز ٣٠ طن . واذا كانت الارسالية اكثر من ٣٠
طن فتؤخذ نماذج بأوزان تتناسب مع مضاعفات هذه الكمية . تمزج الكميات المستحصلة وتقسم تقسيما
"ربعا"

للحصول على ثلاثة نماذج كتلة كل منها ٢,٣ كغم عند التجهيز على شكل عبوات فتؤخذ نماذج بما لا يقل عن ١% من العبوات من مواقع مختلفة من الارسالية . تفتح كل عبوة مأخوذة كنموذج ويؤخذ منها ٤٥٠ غم في الاقل يوضع في وعاء ثم تخلط المادة المأخوذة ويجري عليها التقسيم الرباعي ثم تؤخذ ثلاث نماذج كتلة كل منها ٢,٣ كغم اذا كان المقاس المنخلي غير معلوم او لا يقل عن الكتل الواردة في الجدول (٦-٣) اذا كان المقاس المنخلي معلوم.

جدول رقم (٦-٣)
كتلة النموذج للنورة المعبأة

المقاس المنخلي للمنتج كحد اعلى / ملم	كتلة النموذج كحد ادنى/ كغم
0.19	٢,٣
٢٥	٤,٥
٣٧,٥	١٣,٦
.٥	٣٤

٦-٢/٤/٤ الفحص :

يتم اجراء الفحوص وفق الدليل الاسترشادي العراقي المرجعي رقم ٣٣٧ الصادر عن الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية .

٦-٢/٤/٥ المطابقة :

يعرض النموذج المحضر لكل وجبة لمختلف الفحوص الكيميائية والفيزيائية وتعتبرالوجبة مطابقة للمواصفة العراقية القياسية رقم (٨٠٧) والخاصة بخواص الجير المستعمل في البناء و انتاج المواد الانشائية عند مطابقة النموذج لجميع متطلبات المواصفة .

٦-٢-٥ الجص:

كبريتات الكالسيوم ذو الصيغة الكيميائية ($\text{CASO}_4.2\text{H}_2\text{O}$) المطابق للمواصفة القياسية العراقية رقم(٢٨).

٦-٢/٥/١١ الانواع :

الجص الاعتيادي :

جص نصف ميمه او خليط من اطوار نصف ميمه واللامائي ويستخدم لاغراض البناء كمادة رابطة ولاعمال البياض في الطبقة التحتية .

متطلباته الفيزيائية ان يكون ناعما" بحيث لا يزيد المتبقي منه على غريال رقم ١٦ عن ٨% وان لا يقل

وقت تماسكه عن (٨ دقائق) ولايزيد عن ٢٥ دقيقة وعلى ان لا يزيد وقت تماسكه عن (١٥ دقيقة) عند استخدام الجص لاغراض العقادة . اما متطلباته الكيميائية فهي ان لا تقل نسبة ثالث اوكسيد الكبريت عن ٣٥% وزناً وان لا تقل نسبة اوكسيد الكالسيوم فيه عن ثلثي نسبة ثالث اوكسيد الكبريت . كذلك يجب ان لايزيد مجموع نسبة الاملاح الذائبة واملاح المغنسيوم والمحسوبة كنسبة مئوية لاوكسيد الصوديوم واوكسيد المغنسيوم من وزن الجص عن ٢٥,0 % وزناً ولا تزيد نسبة الماء المتحد عن ٩% وزناً وان لا تزيد نسبة الفقدان عند الحرق عن ٩% وزناً.

البورك :

جص نصف ميمه عالي النقاوة يفضل أن يستعمل لاغراض البياض في طبقة الأنهاء من متطلباته الفيزيائية ان يكون ناعماً بحيث يمر من غربال رقم ١٦ بنسبة ١٦% ووقت ماسكه لا يقل عن (٨) دقائق ولايزيد عن (٢٥) دقيقة ومقاومته للانضغاط لا تقل عن ٥ نت / ملم^٢ ومعيار كسره لا يقل عن ١,٥ نت / ملم^٢ اما قوة صلاته فيجب ان لايزيد قطر الثلمة عن صدمة الكرة الساقطة عن ٥ ملم . لأستيفاء المتطلبات الكيميائية يجب ان لا تقل نسبة ثالث اوكسيد الكبريت عن ٤٥% وزناً وان لا تقل نسبة اوكسيد الكالسيوم عن ثلثي نسبة ثالث اوكسيد الكبريت وان لا يزيد مجموع نسبة الاملاح الذائبة واملاح المغنسيوم والمحسوبة كنسبة مئوية لاوكسيد الصوديوم واوكسيد المغنسيوم من وزن البورك عن ٢٥,0%.

الجص الفني :

جص نصف ميمه او خليط من اطوار نصف ميمه واللامائي ويستخدم لاغراض البناء كمادة رابطة ولاعمال البياض في الطبقات التحتية وفي طبقات الانهاء جميعاً . متطلباته الفيزيائية ان يكون ناعماً بحيث لا يزيد المتبقي على غربال رقم ١٦ عن ٥% وان لا يقل وقت تماسكه عن (١٢) دقيقة ولا يزيد عن (٢٠) ومقاومة انضغاط لا تقل عن ٦ نيوتن / ملم^٢ معيار كسره لا يقل عن ٢ نت / ملم^٢ ولاستيفاء قوة صلاته يجب أن لا يزيد قطر الثلمة للكرة الساقطة عن ٥ ملم . ومتطلباته الكيميائية هي ان لا تقل نسبة ثالث اوكسيد الكبريت عن ٤٠% وزناً وان لا تقل نسبة اوكسيد الكالسيوم عن ثلثي نسبة ثالث اوكسيد الكبريت وان لا يزيد مجموع نسبة الاملاح الذائبة واملاح المغنسيوم المحتسبة كنسبة مئوية لاوكسيد الصوديوم واوكسيد المغنسيوم من وزن الجص عن ٢٥,0% وان لا تزيد نسبة الماء المتحد ٩% وزناً ونسبة الفقدان عند الحرق عن ٩% وزناً .

٢-٥/٢-٦ النماذج :

يتم اخذ النماذج وفق متطلبات الجدول رقم (٤-٦) .

متطلبات اخذ النماذج لجص البناء

كتلة الارسالية		
اقل من ٢ طن	١-٢ طن	اكثر من ١ طن
لا تقل كتلة النموذج عن ٦ كغم مأخوذة من ٣ عبوات او ٣ أماكن مختلفة من الارسالية الفل .	لا تقل كتلة النموذج عن ٨ كغم مأخوذة من ١٠ عبوات او ١٠ أماكن مختلفة من الارسالية الفل .	لا تقل كتلة النموذج عن ١٢ كغم مأخوذة من ١٦ عبوة او ١٦ مكانا مختلفا من الارسالية الفل .

٦-٢/٥/٣ الفحص :

- تم اجراء الفحوص الواردة في هذه المواصفة وفقا للمواصفات القياسية العراقية الاتية :
- أ- المتطلبات الكيميائية : يتم فحص المتطلبات الكيميائية لانواع الجص المختلفة وفقا للمواصفة القياسية العراقية رقم (٢٦) الخاصة بالتحليل الكيميائي لجص الاغراض البنائية .
- ب- المتطلبات الفيزيائية : يتم فحص المتطلبات الفيزيائية وفقا للمواصفة القياسية العراقية رقم (٢٧) الخاصة بالفحوص الفيزيائية لجص الاغراض البنائية .

٦-٢/٥/٤ المطابقة :

تعتبر الوجبة او الارسالية مطابقة للمواصفات عند اجتياز العينات لكافة الفحوص ومطابقة النتائج لمتطلبات المواصفة القياسية العراقية رقم (٢٨) .

٦-٣ ملاط السمنت (مونة السمنت)

يتكون ملاط السمنت من خليط السمنت والرمل والماء بنسب حجميه تتراوح بين ٣:١ الى ٤:١ (سمنت : رمل) او اي نسب اخرى تحددها المخططات وعلى ان تكون هذه المواد مطابقة للمواصفات الواردة في الفصل الثالث من هذه المواصفات باستثناء تدرج الرمل الذي يجب ان يطابق تدرجه الجدول رقم (٦-٥) .

جدول رقم (٥-٦)
تدرج الركام الناعم (الرمل) المستعمل في ملاط السمنت

مقاس الغريال	النسبة المئوية المارة خلال الغريال	
	الركام الناعم الناتج من تكسير الحجر او الحصى	الرمل الطبيعي
رقم ٤ (٤,٧٥) ملم	١٠٠	١٠٠
رقم ٨ (٢,٣٠٦) ملم	١٠٠-٩٥	١٠٠-٩٥
رقم ١٦ (١,١٨) ملم	١٠٠-٧٠	١٠٠-٧٠
رقم ٣٠ (٦٠٠ ميكرون)	٧٥-٤٠	٧٥-٤٠
رقم ٥٠ (٣٠٠ ميكرون)	٠-٢٠	٣٥-١٠
رقم ١٠٠ (١٥٠ ميكرون)	٢٥-١٠	١٥-٢
رقم ٢٠٠ (٧٥ ميكرون)	صفر-١٠	-

تبلل وحدات البناء ذات القابلية لامتصاص الماء عند استعمال ملاط السمنت كمادة رابطة في بناء الجدران لتقليل امتصاصها لماء المونة . لا يجوز السير على الجدران اثناء عملية البناء عند استعمال مونة السمنت كمادة رابطة وانما يتم ذلك على منصات تنصب لغرض البناء . كما لا يجوز بناء اكثر من ثلاثة سوف متتالية في وجبة عمل واحدة .

يتطلب انضاج المونة رش الجدران بالماء لمدة لا تقل عن ثلاثة ايام وحسب توجيهات المهندس .

٦-٤ ملاط النورة :

تخلط النورة مع الرمل (الذي يكون تدرجه مطابقاً لما ما جاء في الفقرة (٦-٢) الجدول رقم (٥-٦) من هذا الفصل) والماء بشكل متجانس وتكون نسبة المزج كما جاء في فقرة مونة السمنت اي بنسبة حجميه ٣:١ (نورة : رمل) حجماً او ٤:١ وحسبما ما تحدده فقرة جداول الكميات او المخططات . يفضل استعمال مزيج من النورة والسمنت وذلك لزيادة سرعة تصلب المونة وزيادة تشغيلها وعندئذ تكون نسبة المزج الحجمية ٩:٢:١ (نورة : سمنت : رمل) عند البناء بالطابوق او الكتل البنائية و٦:١:١ في اجزاء المنشآت المعرضة للعوامل الجوية كالجدران الساندة والستائر والاسس .

٦-٥ ملاط الجص :

يحضر ملاط الجص باضافة الجص الى الماء تدريجياً وحيث ان مدة تصلب ملاط الجص قصيرة لذا يجب تحضيره بكميات قليلة وقرب الموقع الذي يستعمل فيه لتقليص الفترة اللازمة للنقل وان تستعمل مضافات مبطنّة ان تطلب الامر .

لا يجوز اعادة خلط ملاط الجص او اضافة الماء له بعد حصول التماسك كما يجب ان تستخدم اوعية خلط وآلات نشر نظيفة وخالية من اثار الجص المتصلب حيث ان تلك البقايا تقلل من زمن تماسك الجص حديث المزج .

الباب السابع
اعمال البناء

الفصل السابع

اعمال البناء

٧-١ المجال :

يشمل هذا الفصل متطلبات بناء الجدران المحملة وغير المحملة الصلدة والمجوفة والجدران المكساء وكذلك انواع ومتطلبات الربط والبناء للجدران المشيدة بالحجر ويشمل أيضاً طرق احتساب الكميات وشموليته .

٧-٢ البناء بالطابوق

٧-٢/١ الطابوق الطيني (الاجر) والطابوق الجيري :

يكون الربط في بناء الجدران بالطابوق الطيني والجيري ملائماً وسليماً وان تكون هناك فواصل مناسبة بين السوف المتتالية والالتزام بكل دقة باملاء المفاصل تماماً بالمونة المستعملة وان تكون المفاصل الشاقولية والافقية وتلك الموازية للقوى العاملة متساوية تماماً .

٧-٢/١/١ انواع الربط :

يقصد بالربط تشكيله اوضاع الطابوق في البناء بحيث تكون الوحدات البنائية متماسكة (مترابطة) بدرجة تؤمن تحملاً جيداً للبناء ، ومن انواع الربط .

٧-٢/١/٢ الربط على الرأس (Header Bond) :

وهو الربط الذي تكون فيه جميع السوف مبنية بطابوق على الرأس ويفضل هذا النوع في بناء القواعد والجدران حادة الاقواس .

٧-٢/١/٢/٢ الربط على الطول :

هو الربط الذي تكون فيه جميع السوف مبنية بطابوق على الطول ويستعمل هذا الربط في الجدران بسمك نصف طابوقة في القواطع غير المحملة وبعض الجدران المجوفة .

٧-٢/١/٣ الربط الانكليزي (English Bond) :

هو الربط الذي يكون وضع الطابوقة في وجه الجدار على الطول في ساف بأكمله وعلى الرأس في الساف الذي يليه اي ان البناء يكون بنوعين من السوف على التوالي ويراعى ماياتي في هذا النوع من الربط :

أ- توضع في كل ساف على الراس دواله مجاورة للطابوقة في الركن .

ب- تكون كل طابوقة على الراس في ساف معين مغايرة للطابوقة على الطول في الساف الذي فوق او تحت ذلك الساف وتعطي مسافة حل بحدود ٥٠ مم .

ج- لا توجد مفاصل بنده مستمرة بين سافين متتاليين عدا تلك التي تقع في قرب نهاية الجدار عند الدواله لكي يكون الربط أقوى .

٧-٢/١/٤ الربط الالمانى (Flemish Bond) :

هو الربط الذي يكون فيه بجوار كل طابوقة على الرأس طابوقة على الطول وهكذا بالتناوب في جميع
سوف الجدار ويكون بنوعين :

أ- ربط الماني مزدوج :

ويكون فيه مظهر الجدار من الامام والخلف من نوع الربط الالمني وتكون كل طابوقة على الراس
موضوعة في وسط الطابوقة على الطول التي تحتها (عدا الاركان) .

ب- ربط الماني مفرد :

ويكون فيه الربط من النوع الالمني في الواجهة الامامية للجدار ومن النوع الأنكليزي في الواجهة الخلفية
وفي جميع السوف .

٧-٢/١/٥ الربط على الكاز :

وهو عبارة عن بناء جدار سمك ٧٥سم (سمك طابوقة) ويكون القسم الظاهر من الطابوقة هو الوجه
بابعاد ١١٥×٢٤مم ويستعمل هذا الربط في القواطع المستخدمة في الفضاءات الصغيرة غير المعرضة
بشكل مباشر الى تغييرات الجو وفي بعض الجدران المجوفة .

٧-٢/١/٦ ربط مجوف :

ويستعمل هذا النوع لبناء جدران مجوفة بسمك طابوقة واحدة (٢٤٠مم) ويكون الساف طابوقة سكة ثم تليها
طابوقة على الكاز وهكذا .

ويمتاز هذا النوع من الربط بانه عازل وخفيف الوزن . وينهى الجدار المعرض للخارج بلبخ السمنت ، او
غيره من مواد الأنهاء .

٧-٢/١/٧ ربط سياج الحديقة :

وهو ربط من النوع الأنكليزي حيث يبنى بثلاث سوف على الطول ويكون الساف الرابع على الرأس او من
نوع ربط سياج حديقة الماني حيث تؤخذ في الساف الواحد ثلاث طابوقات على الطول ثم تؤخذ الطابوقة
الرابعة على الرأس وهكذا يتكرر البناء .

٧-٢/١/٨ ربط نقش :

تستعمل النقشات المختلفة للأغراض المعمارية في الجدران ومواقد النار وغيرها وتكون اما جزء من بناء
الجدران او قشرة اضافية وعندئذ يجب ان تربط بالجدار بواسطة رباطات معدنية وفق ما تبينه المخططات
التفصيلية المعمارية .

٧-٢/١/٩ شروط عامة لبناء الطابوق :

١- ينقع الطابوق (الا اذا استعمل الجص كمادة رابطة) وذلك لتقليل امتصاص الماء من المادة الرابطة
ويساهم في رفع الغبار العالق على وجه الطابوق حيث ان الغبار يقلل التلاصق بين المادة الرابطة
والوحدات البنائية .

٢- يحدد ويثبت منسوب ارضية البناء بحيث يكون الساف الاول في جميع مناطق البناء افقياً تماماً .
٣- وضع قطع الاركان اولاً وترتبط نقاط الاركان التي اصبحت بمستوى افقي واحد من الجهة الخارجية بخيط موتر .

٤- تفرش المادة الرابطة بحيث تملأ المفاصل الافقية والشاقولية في البناء .

٥- يكون الوجه الاعلى للطابوق الملاصق للمونة افقياً ويدقق بواسطة ميزان مسطرة ذو الفقاعة .

٦- يكون وجه الطابوق الظاهر باستقامة واحدة .

٧- تكون الواجه الخارجية للجدران والاركان شاقولية .

٨- تكون مسافة الحل وهي المسافة الافقية بين مفصلين بنده متجاورين في سافين متتاليين مساوية الى نصف عرض الطابوقة ناقصاً نصف عرض مفصل بنده في مختلف انواع الربط عدا الربط على الطول حيث تكون مسافة حل مساوية لنصف طول الطابوقة ناقصاً نصف عرض بنده .

٩- لا يجوز سير عامل البناء على الجدران اثناء العمل وفي حالة ارتفاع البناء الى ما يزيد عن ١٥ م فيجب استعمال السقالات.

٧-٢/٢ الطابوق الخرساني :

يستعمل الطابوق الخرساني ، والذي يكون عادة ملوناً في اعمال التغليف المعماري والواجهات حيث تحدد المخططات التفصيلية كيفية البناء ونوع الدرز المطلوب ان كان من النوع اللاش الخسف وكذلك تفاصيل البندات الشاقولية والمفاصل الافقية كما يتطلب عمل قاعدة مناسبة لهذا النوع من البناء اما على شكل صبة خرسانية او استعمال مقطع معدني مطلي بصيغ مانع للصدأ مع استعمال أشرطة من مشبك معدني مغلون لربطه الى الجدار مع تحشية الفراغ بين الطابوق الخرساني والجدار بمونة السمنت بصورة جيدة ولايجوز بناء اكثر من سافين اثنين او ما يزيد ارتفاعه عن ٥٠٠ ملم ايهما اقل بدون تحشية الفراغ بين طابوق التغليف وواجهة الجدار .

٧-٣ البناء بالكتل

٧-٣/١ الكتل الخرسانية

تبنى الجدران من الكتل الخرسانية بالربط على الطول وتكون مسافة الحل مساوية الى نصف الطول الاسمي للكتلة ناقصاً سمك المفصل . لذا تؤخذ كتلة مقدارها نصف الطول الاسمي لكتل الجدار في بداية كل ساف اخر وذلك في الحافة الطليقة من الجدار .

٧-٣/١ عند تلاقي جدارين بزاوية قائمة تؤخذ في الاركان كتلة على الطول في الساف الاول واخرى على الرأس في الساف الذي فوقه وهكذا عندما يكون سمك الجدار بعرض كتلة واحدة مساوية الى نصف الطول الاسمي للكتلة ، او يمكن استخدام كتل ذات اشكال خاصة لتأمين الربط . تعتمد ابعاد الكتلة الركنية على عرض الجدار وابعاد الكتل المستعملة في بنائه .

٧-٢/١/٣ تفضل الكتل ذات الجوانب الملساء في بناء القواطع غير المحملة بينما تفضل الكتل ذات الجوانب النائثة في الجدران المحملة او تلك التي تتعرض الى قوى عرضية.

٧-٣/١/٣ تنفذ اضلاع التقوية المسلحة (الرباطات) بأستعمال كتل خاصة مفتوحة بحيث يمكن مد قضبان التسليح داخل الكتل المفتوحة افقيا" . ترصف الكتل وتدرز وتملئ بالخرسانة بعد مد القضبان . ٧-٣/١/٤ يتطلب البناء بالكتل استخدام عدد من الوحدات المختلفة الاشكال والابعاد لتنفيذ التفاصيل البنائية بصورة صحيحة .

٧-٣/١/٥ تفرش المادة الرابطة عند بناء الكتل المجوفة على كامل مساحة قشرة وجهي الكتلة في مفاصل الفرشة والبندة حسب السمك المطلوب في القواطع والجدران الداخلية الغير محملة كما وان البنات يجب ان تملأ بالمادة الرابطة في الجدران المحملة .

٧-٢/١/٦ تبنى الاعمدة المسلحة باستعمال كتلة واحدة خاصة لكل ساف او كتلتين حيث تؤخذ البنات في السوف المتتالية في الالوجه المتعامدة للعمود للحصول على ربط جيد .

٧-٢/١/٧ لتقليل الاجهادات الناتجة عن مختلف القوى والتأثيرات في الجدران والسيجات تستخدم كتل ذات نتوءات جانبية تتداخل في حروز مناسبة في الكتلة التي على الجانب الاخر من المفصل .

٧-٢/١/٨ تستعمل كتل ذات حز جانبي في تنفيذ مقاطع الشبايك.

٧-٢/١/٨ تستعمل كتل ذات خرسانية تحوي على خسفات لاستيعاب انابيب الماء والكهرباء المخفية في الجدران او لتبرير الانابيب ضمن تجاوير الكتل .

٧-٣/٢ البناء بالكتل الخلوية (الثرستون):

تستخدم نفس الاساليب المتبعة في البناء بالكتل الخرسانية الواردة في البند ٧-٣/١ عدا الفقرات (٧-٣/١/٣ ، ٧-٢/١/٣ ، ٧-٢/١/٣ ، ٧-٢/١/٣ ، ٧-٢/١/٣) لعدم ملائمتها لهذا النوع من الكتل .

٧-٤ البناء بالحجر :

٧-٤/١ اعداد الحجر للبناء :

يتم اعداد الحجر للبناء وفق ماهو مطلوب في جدول الكميات وتشير اليه المخططات التفصيلية وذلك بقص او نحت وجه الحجر او صقلة وضبط حافته حسب نوع البناء بأحد الاشكال التالية :

٧-٤/١/١ الحجر المتروك : ويعني استعمال الحجر بحالته الطبيعية على ان يكون مقاسها ملائما ويكون الوجه في هذا النوع خشنا وغير منتظم الشكل .

٧-٤/١/٢ الحجر المعدل : ويعني قص الزوايا البارزة غير المنتظمة وجعل قطع الحجر ذات ابعاد شبه منتظمة .

٧-٤/١/٣ الحجر المنشور : ويعني تعديل الحجر وقصه بالمنشار بحيث يكون وجه الحجر مستو مع وجود اثر المنشار بشكل خطوط متوازية او مائلة .

٧-٤-١-٤ الحجر المنحوت

الحواشي : تعمل في الحجر حاشية مستوية وصقيلة بعرض ٢٠ - ٣٠ مم وتترك بقية مساحة الوجه بانتهاء خشن .

٧-٤/١ الحجر المستوي : يكون وجه الحجر مستويا وذلك بالاستعانة بوسائل يدوية او ميكانيكية حيث يستخدم في البناء المنتظم الصقيل في الواجهات وانتهاء الوجه للحجارة اما ان يكون ممشط بمشط حديدي خاص او منقور حيث يحفر الوجه بالمنقار او يكون الوجه مصقولاً بالفأس .

٧-٤/٢ اشكال البناء بالحجر :

٧-٤/٢/١ بناء لاش :

يستعمل الحجر المتروك في هذا النوع من البناء ويشترط تأمين ربطاً طويلاً باتجاه وجه الجدار وربطاً عرضياً باتجاه سمكه وان يتم توزيع قطع الحجر الكبيرة بصورة متجانسة واستعمال قطع من الحجر المعدل في الاركان لتأمين ربط جيد وقوة ثبات لمنطقة التقاء الجدران وقد يتطلب الأمر بناء لاش بشكل سوف منتظمة او غير منتظمة حيث يتم عندئذ تسوية منسوب الجدار بشكل افقي بارتفاعات تتراوح بين ٤٠٠ مم و ٩٠٠ مم شاقولياً تبعاً لمقاسات الحجر المستعمل او حسب توجيهات المهندس. يجب في حالة البناء بشكل سوف ان تكون المفاصل الافقية متصلة ومتوازية ومستقيمة وذات سمك واحد على طول الواجهة بأكملها وتكون متعامدة تماماً مع المفاصل الشاقولية.

٧-٤/٢/١ بناء منتظم :

يستعمل الحجر المعدل او المنشور في منحوت الحواشي او المستوى في هذا النوع من البناء وقد يكون ارتفاع الحجر الظاهر في واجهة الجدار موحداً ويفضل ان لا يزيد الارتفاع عن ٢٥٠ مم او ان يتم البناء بشكل سوف يختلف ارتفاع السوف المتتالية بعضها عن بعض وفق نظام تحدده المخططات الخاصة في البناء وتوجيهات المهندس . عند استعمال الحجر المعدل قد لا تظهر السوف منتظمة بشكل واضح بالنظر لاختلاف ارتفاع الحجر المستعمل .

٧-٥ اكساء الجدران :

٧-٥/١ الاكساء بالطابوق :

يكون الطابوق المستعمل نظيفاً ، مستقيم الحافات ، قائم الزوايا ، لا يحتوي على ثلم وتكون المفاصل متساوية وتضبط باستعمال ترايش خشبية او معدنية ، تستعمل رباطات معدنية مغلونة او مشبكات مغلونة لربط التغليف بالجدار وان يحافظ على الجدار من التلوث اثناء البناء وان يكون لون الطابوق متجانساً ، يطبق ما جاء في البند ٧-٢/٢ الخاص بالطابوق الخرساني في هذه المواصفات على فقرة الاكساء بالطابوق بالاضافة الى الشروط التي ذكرت في اعلاه.

٧-٢/٥ الاكساء بالحجر :

٧-١/٢ الاكساء بالرخام والمرمر :

يتم الاكساء بالرخام والمرمر حسب الاشكال الواردة في المخططات وتوجيهات المهندس وباستعمال قطع صقيلة جداً ذات سمك واحد وان تكون الالواح مقطعة بصورة هندسية .

توضع الواح بمسافة تبعد ٢٠-٣٠ مم عن وجه الجدار وتثبت وقتياً في بضع النقاط بعجينة جبس باريس ثم تثبت الالواح بكلايب ذات نهايتين معقوفتين تدخل الاولى في حفرة معدة في ظهر اللوح واخرى في مفصل فرشاة في الجدار الخلفي ثم تملأ المسافة بين الجدار والالواح بمونة السمنت بنسبة حجم ٣:١ (سمنت : رمل) وتضبط استقامات الوجه والاركان باستعمال القبان كما يتم تثبيت الالواح مع بعضها بمفصل عصفورة معدني غيرقابل للصدأ . يبدأ الاكساء من احد الاركان السفلية ويتجه العمل بشكل سوف افقية نحو الاعلى ويحدد عدد السوف المسموح انجازها يومياً بمدى تماسك وتصلب مونة الربط ويجوز عدم استعمال مونة خلف القطع الرخامية في حالة استعمال كلايب لها جساءة كافية .

٧-٢/٢ الاكساء بأنواع الحجر الاخرى :

تثبت قطع الحجر الى الجدار بطريقة مشابهة للاكساء بالمرمر مع عمل قاعدة مناسبة يرتكز عليها الساف الاول من الاكساء . تكون هذه القاعدة اما على شكل صبة خرسانية او استعمال مقطع معدني مطلي بصبغ مانع للصدأ . يمكن استعمال شرائط من مشبك معدني خفيف مغلون لربط الاكساء الى الجدار بدلاً من الكلايب ولا يجوز بناء اكثر من سافين اثنين او ما يزيد ارتفاعه عن ٥.٠ مم ايهما اقل بدون تحشية الفراغ بين الجدار والاكساء بأستعمال مونة السمنت .

٧-٦ بناء الجدران المجوفة :

يتكون الجدار المجوف من جدارين بينهما تجويف لمسافة العزل يترك فارغاً او قد يملئ بمواد عازلة وحسبما ينص عليه في جداول الكميات. وتراعى الامور الاتية في هذا النوع من البناء .

٧-٦/١ استعمال رباطات معدنية مناسبة غير قابلة للصدأ كأن تكون من الفولاذ المغلون او الفولاذ غير القابل للصدأ او قد تستعمل مادة البروبلين ((نوع من البلاستيك)) لربط قشرتي الجدار المجوف مع بعضها .

٧-٦/٢ تركيب الرباطات بحيث تتخذ جميع الاحتياطات اللازمة لمنع تغلغل الرطوبة من الخارج الى الداخل عن طريقها .

٧-٦/٣ في حالة بناء جدار مجوف فوق الاساس الخرساني مباشرة يملئ الفراغ بين الجدارين (الداخلي والخارجي) بخرسانة ذات ركام بمقاس مناسب (ناعم) لغاية اسفل منسوب مانع الرطوبة وذلك لتقوية الجدار المجوف.

٦-٤/ ان يتم انهاء حافات البناء المجوف وغلقها بشكل مناسب عند فتحات الابواب والشبابيك وذلك لتأمين الربط المناسب ولمنع تغلغل الرطوبة من مناطق اتصال الابواب والشبابيك مع الجدار .

٦-٥/ توضع طبقات مانعة للرطوبة لغاية منسوب لا يقل عن ١٥٠ مم فوق مستوى سطح الارض الطبيعية او مستوى الرصف الخارجي ان وجد ويراعى وضع تلك الطبقات بشكل منفصل بحيث يبقى الفراغ بين قشرتي الجدار مستمراً.

٦-٦/ توضع مجاري وفتحات خاصة تحت مستوى الطبقات المانعة للرطوبة وذلك لتصريف المياه المتجمعة في الفراغ بين الجدارين الى الخارج .

٦-٧/ لا يسمح بتهوية الفراغ بين قشرتي الجدار المجوف ((يكون الفراغ مقللاً تقريباً)) لان التهوية تؤدي الى تقليص كفاءة العزل .

٦-٨/ ان يحافظ على الفراغ بين قشرتي الجدار المجوف بأن يكون نظيفاً مع منع تساقط كسر الطابوق او الملاط داخل الفراغ .

٦-٩/ يتم استعمال الرباطات المناسبة الا اذا ورد نص صريح في المخططات يحدد نوع الرباطات المطلوبة وتكون الرباطات بالانواع الاتية :

١. رباط فراشة

٢. رباط مزدوج المثلثات

٣. رباط معقوف رأسياً

٧-٧ العقادة بالطابوق والجص والشيلمان :

٧-١/ يجري العمل بموجب المخططات على ان لا تزيد المسافات بين حديد الشيلمان عن (0,0 م) الا اذا بينت المخططات أكثر من ذلك .

٧-٢/ يجب ان يصبغ الشيلمان قاطين دهان واقى للصدأ ثم يثبت في المكان المطلوب قبل وضع الشيلمان على الجدران.

٧-٣/ يستند الشيلمان على جدران الطابوق مباشرة او على وسادة من الكونكريت بحيث تصل نهايته حتى ٣/٢ سمك الجدران ثم تغطى هذه النهايات بصف من الطابوق او الكونكريت من الجهة الخارجية.

٧-٤/ يجب ان تكون الجسور متوازية مع بعضها وعلى مستوى واحد ويتراوح ارتفاع القوس للعقادة بين (١٥ - ٢٥ ملم) .

٧-٥/ يجب وضع الطابوق رأساً على جهته الجانبية على ان يكون مفصل كل صف من الطابوق واقفاً من منتصف الطابوقة السابقة في الصف الذي يليه ويجب استعمال المطرقة لكسر الطابوق عند الحاجة الى نصف طابوقة .

٦/٧-٧ تفرش طبقة من مونة الجص بعد وضع كل صف من الطابوق وعند وضع الطابوقة يجب ان تضغط فوق المونة وتمسك بواسطة المطرقة حتى يتم وضع الطابوقة التي تليها .

٧/٧-٧ تستند نهايات وجوانب هذا النوع من العقادة فوق الجدران .

٨/٧-٧ بعد الانتهاء من انشاء السقف توضع طبقة التغليف (التشميع والمتكونة من الجص الممزوج مع جزيئات الطابوق الناعمة فوق ظهر العقادات وملء الفراغات الحاصلة من جراء تفاوت ارتفاع حديد الشيلمان وسمك العقادة بحيث يصبح التغليف افقياً ومستوياً) .

٨-٧ الكيل والشمولية :

١/٨-٧ تشمل فقرات هذا الفصل تثبيت وتركيب اطارات الشبايك والابواب والمحجلات والمفاصل والكلايب ومواد التثبيت وعمل الفتحات والتجاويف وغيرها لاعمال الخدمات بالاضافة الى المواد والعمالة والسقالات وكل المتطلبات الضرورية لانجاز العمل على اكمل وجه .

٢/٨-٧ لا تطرح من اعمال البناء الفراغات التي يقل حجمها عن ٢,0 متر مكعب او تقل مساحتها عن ٢٥,0 متر مربع في حالة احتساب ذرعة الفقرة بالمساحة.

٣/٨-٧ تحسب الجدران من الطابوق بسمك ٢٤٠ ملم او اكثر بالمتري المكعب مع دعوماتها .

٤/٨-٧ تحسب الجدران من الطابوق بسمك ١٢٠ ملم او اقل بالمتري المكعب .

٥/٨-٧ تحسب الجدران المشيدة بالكتل الخرسانية التي بسمك ٢٠٠ ملم او اكثر بالمتري المكعب .

٦/٨-٧ تحسب الجدران المشيدة بالكتل الخرسانية التي يقل سمكها عن ٢٠٠ ملم بالمتري المكعب .

٧/٨-٧ تحسب الجدران المشيدة بالحجر التي يبلغ سمكها ٣٠٠ ملم او اكثر بالمتري المكعب.

٨/٨-٧ تحسب الجدران المشيدة بالحجر التي يقل سمكها عن ٣٠٠ ملم بالمتري المكعب.

٩/٨-٧ تحسب اعمال الاكساء بكافة انواعها بالمتري المكعب .

١٠-٨-٧ تحسب الاقواس بالمتري طول او بالعدد كفرق سعر ويشمل السعر القوالب اللازمة لعمل الاقواس .

الباب الثامن

الوقاية من الرطوبة واحكام المفاصل

الباب الثامن

الوقاية من الرطوبة واحكام المفاصل

٨-١ المجال

يشمل هذا الفصل المواد المانعة للرطوبة بانواعها وطرق اخذ النماذج وفحصها وطرق اجراء المعالجات الوقائية من الرطوبة ومنع تسرب المياه .

٨-٢ المواد :

٨-٢/١ اللباد القيري :

٨-٢/١/١ الانواع :

يقسم اللباد حسب نوع النسيج الاساسي الى نوعين ، الاول مصنوع من الياف نباتية ، والثاني من الياف زجاجية .

يشتمل النوع الاول على صنفين أ ، ب . الصنف (أ) يكون نسيجه الاساسي مشبع بالقير المغطى بمواد اكساء على وجهيه لمنع التصاقه و تتغير كتلته تبعا لسمك النسيج الاساسي وكمية قير الاشباع وتتراوح بين ١,٤ كغم/ م^٢ الى ٢,٥ كغم / م^٢ . يستعمل الخفيف منه في تغطية السقائف بينما يستعمل الثقيل في اعمال تسطیح السقوف اذ يوضع بين طبقات من الاسفلت السائل او المستحلب ويغطي بطبقات التسطیح الاخرى . اما كتلة الصنف (ب) فتكون ٣,٥ كغم / م^٢ تقريباً ويستعمل كطبقة عازلة للرطوبة خارجية ومكشوفة على السقوف المنحدرة وسطوح الجدران العمودية .

ويشمل النوع الثاني ايضاً صنفين أ ، ب . الصنف أ مشبع بالقير ومغطى بمواد اكساء مانعة للالتصاق اثناء اللف ، كتلته ١,٨ كغم / م^٢ ويستعمل في السقوف بين طبقات القير ويغطي بحبيبات معدنية مانعة للالتصاق وتوفير حماية مناسبة من الظروف الجوية .

٨-٢/١/٢ المواصفات :

يطابق اللباد القيري المتطلبات الواردة في المواصفة القياسية العراقية رقم (٤) من حيث قوة القطع و المرونة و مقاومة الحرارة و فقدان بالتسخين والتشقق .

٨-٢/١/٣ النماذج :

يتم اخذ نماذج من الارسالية بطول لا يقل عن ٢ م وبعرض اللفة بعد فتح الطيات الخمسة الاولى بالكمية المحددة في الجدول رقم (٨-١) على ان يؤخذ كل نموذج من لفة مختلفة ويتم اختيار اللفات التي تؤخذ منها النماذج عشوائياً .

جدول رقم (٨-١)
اعداد نماذج اللباد

عدد اللفات	عدد النموذج
١٠٠ او اقل	٥
اكثر من ١٠٠ ولحد ٢٠٠	٦
اكثر من ٢٠٠ ولحد ٥٠٠	٧
اكثر من ٥٠٠ ولحد ١٠٠٠	٨
اكثر من ١٠٠٠	٩

٨-٢/١/٤ الفحص:

يتم اجراء الفحص وفق المواصفة القياسية العراقية رقم (٤) وفي حالة الشك بنوعية اللباد كأن يكون نوع النسيج غير متجانس لجميع لفات اللباد فعلى المهندس اجراء فحص مقاومة تسرب الماء وذلك بتعريض عينات دائرية من اللباد بقطر ٢٠٠ مم لضغط عمود من الماء مقداره ٣٠٠ مم ولمدة ساعة واحدة وبموجب المواصفة القياسية العراقية (رقم ٤) .

٨-٢/١/٥ المطابقة :

تعتبر الارشالية مقبولة اذا اجتازت النماذج جميع الفحوص المطلوبة وبعبكسه ترفض النماذج وترحل خارج الموقع .

٨-٢/٢ القير المستعمل في التسطيح :

وهو من المنتجات الهيدروكاربونية التي قد تكون طبيعية كالقير او من مشتقات النفط عند تكريره كالأسفلت. ويشمل قير التسطيح اربعة انواع كما سيرد لاحقا عندما لا يذكر الانحدار للسطوح المطلوب تغطيتها بمادة القير فيمكن اقتراح حدود الانحدار الواردة ادناه ويمكن التصرف بالارشادات المقترحة حسب نوع وموقع الانتهاء ونوع وسمك العازل وطريقة استخدامه وخبرة وكفاءة عمال التسطيح .

٨-٢/٢/١ حدود الانحدار لانواع القير :

١- النوع الاول :

يمتاز هذا النوع بكونه لاصقاً جيداً ، له خواص التئام ذاتي وتتأثر سيولته نسبياً بدرجات حرارة السطح ويستعمل عموماً في السطوح المائلة المكسوة بالحصى او الخشب والتي لايزيد انحدارها عن ٤ %.

٢- النوع الثاني:

تتأثر سيولة هذا النوع من القير بدرجات حرارة السطح تأثيراً معتدلاً ، لذا يستعمل لسطوح الابنية المائلة ذات انحدار يتراوح بين ٤% الى ١٢% تقريباً .

٣- النوع الثالث :

لا تتأثر سيولة هذا النوع من القير بدرجات حرارة السطح نسبياً ، لذا يستعمل لسطوح الابنية المائلة ذات انحدار يتراوح بين ٨% الى ٢٥% تقريباً .

٤- النوع الرابع :

لا تتأثر سيولة هذا النوع من القير بدرجات حرارة السطح ، لذا يستعمل لسطوح الابنية المائلة في المناطق التي تكون فيها درجات الحرارة عالية نسبياً طول ايام السنة ويستخدم بانحدار يتراوح بين ١٦% الى ٥٠% .

٨-٢/٢ المواصفات :

تطابق خواص قير التسطيح المتطلبات الواردة في المواصفة القياسية العراقية (رقم ١١٩٦) وللانواع الاربعة اعلاه وكما مبين في الجدول رقم (٨-٢) .

٨-٣/٢ النماذج :

تؤخذ النماذج من الخزانات والشاحنات اثناء ملئها او من الشاحنات والبراميل والاكياس المملوءة وكما ياتي :-

أ- نماذج من الخزانات :

يؤخذ ادم^٣ من القير من الصمام الجانبي الموجود في قعر الخزان مع مراعاة احكام غلق فتحات دخول وخروج القير . تهمل الكمية الاولى من القير عند بداية فتح الصمام وقبل اخذ النموذج .

ب- نماذج الشاحنات المملوءة :

تزال طبقة الماء المتراكمة على سطح القير ان وجدت ويؤخذ نموذج واحد بحجم ادم^٣ من الصمام الواقع وسط الشاحنة ان وجد مع اهمال الكمية الاولى من القير .

ج- البراميل والاكياس :

يتم اختيار البراميل والاكياس عشوائياً على ان لا يقل عدد النماذج الماخوذة عن حاصل الجذر التكعيبي الكلي للبراميل وعندما يكون حاصل الجذر التكعيبي عدد كسري فيؤخذ الرقم الصحيح الاكبر الذي يليه . يؤخذ ١٠٠غم من كل برميل من نقطة تبعد ١٠٠م عن المستوى العلوي للقير و ١٠٠م من الجوانب .

جدول رقم (٨-٢)
المتطلبات الفيزيائية للقيير المستعمل في التسطيح

النوع الرابع		النوع الثالث		النوع الثاني		النوع الاول		الفحص
الحد الاعلى	الحد الادنى	الحد الاعلى	الحد الادنى	الحد الاعلى	الحد الادنى	الحد الاعلى	الحد الادنى	
١٠٧	٩٦	٩٦	٨٥	٨٠	٧٠	٦٦	٥٧	نقطة الليونة م°
-	٢٤٦	-	٢٤٦	-	٢٤٦	-	٢٤٦	نقطة الوميض م°
٢٥	٦	-	٦	-	٦	-	٣	النفاذية والاختراق صفر م°
٢٥	١٢	٣٥	١٥	٤٠	١٨	٦٠	١٨	٢٥ م°
٧٥	-	٩٠	-	١٠٠	-	١٨٠	٩٠	٤٦ م°
-	١,٥	-	٢,٥	-	٣	-	١٠	اللدونة (قابلية السحب) عند ٢٥ م° (سم)
-	٩٩	-	٩٩	-	٩٩	-	٩٩	الذوبان في ثالث كلوريد الاتلين %

د- تصهر النماذج وتخلط جيداً ثم تؤخذ عينة بحجم ٤ دسم^٣ اذا كانت النتائج تمثل وجبة انتاج واحدة . اما اذا كانت النماذج تمثل عدة وجبات انتاج مختلفة فتؤخذ عينة بحجم ٤ دسم^٣ من كل نموذج وتجرى الفحوصات لكل عينة .

٨-٢/٢/٤ الفحوص:

يتم اجراء الفحوص وفق المواصفات العراقية الاتية :

<u>المواصفة</u>	<u>الفحص</u>
المواصفة القياسية العراقية رقم ١٠٠	نقطة الليونة
المواصفة القياسية العراقية رقم ١٤٣	نقطة الوميض
المواصفة القياسية العراقية رقم ٩	النفاذية والاختراق
المواصفة القياسية العراقية رقم ١٦٠	اللدونة (قابلة السحب)
المواصفة القياسية العراقية رقم ١٤٦	قابلية الذوبان في ثالث كلوريد الاثيلين

٨-٢/٥ المطابقة :

تعتبر الوجبة مقبولة اذا كانت مطابقة للمتطلبات الواردة في الجدول رقم (٨-٢) واذا اجتازت العينات جميع الفحوص .

٨-٢/٣ قير الاساس المستعمل في عمليات التسطيح :

هو مادة قيرية مخففة بمذيب نفطي مناسب يجعلها ملائمة للاستعمال بالفرشاة او الممسحة او الرش على السطوح الانشائية لغرض احكام المساحات والشقوق الشعرية وتغليف الدقائق السائبة لضمان الالتصاق الكامل للطبقة القيرية الرئيسية مع السطوح الانشائية فوق او تحت مستوى سطح الارض .

٨-٢/٣/١ المواصفات :

تطابق خواص قير الاساس الذي يجب ان يكون متجانساً وخال من الماء

المتطلبات الواردة في المواصفة العراقية (رقم ١١٩٥) كالاتي :

أ- اللزوجة عند ٢٥ م° ٤-١٦١ سنتي ستوك

ب- التقطير :

المقطر لحد ٢٥ م° لا يقل عن ٣٥ % حجماً

المقطر لحد ٣٦٠ م° لا يزيد عن ٦٥ % حجماً

يفي المتبقي بعد التقطير لحد ٣٦٠ غم بالمتطلبات الاتية :

ج- النفاذية (الاختراق) ١٠٠ غم ، ٥ ثانية ، ٢٥ م° (٢٠-٥٠)

د- الذوبان في ثالث كلوريد الاثيلين لا يقل عن ٩٩ %

٨-٢/٣/٢ النماذج :

أ- يتم اختيار عدد من العبوات عشوائياً من كل شحنة او جزء منها على ان لا يقل عدد النماذج عن حاصل الجذر التكعيبي للعدد الكلي للعبوات الموردة في الارشالية الواحدة ، واذا كان حاصل الجذر التكعيبي للعدد الكلي للعبوات عدد كسري فيؤخذ الرقم الصحيح الاكبر الذي يليه .

ب - يخلط محتوى كل عبوة مختارة خطأ جيداً بأستعمال خلاطة مناسبة لحين الحصول على قوام متجانس .

ج- تسحب عينات لا يقل مقدار كل منها عن ٥٠٠ سم^٣ من وسط كل عبوة بواسطة اداة سحب العينات ثم تنقل الى وعاء نظيف ذي حجم ملائم ويحفظ مغلقاً قبل وبعد سكب العينات فيه .
يرج الوعاء جيداً ثم يؤخذ منه ١٠٠٠ سم^٣ من المزيج مباشرة على ان يكون الوعاء نظيفاً بدقة قياسية ومزوداً بسداد لولبي محكم . يثبت السداد مباشرة بعد ادخال العينة ، تعتبر العينة ممثلة للارسالية ثم تنقل الى المختبر لاجراء الفحوص .

٨-٣/٣ الفحوص :

تجري الفحوص وفق المواصفات العراقية والامريكية الاتية:

المواصفة	الفحص
المواصفة العراقية رقم ٣٣٠	أ- اللزوجة
المواصفة العراقية رقم ٣١٥	ب- التقطير
المواصفة العراقية رقم ٩	ج- النفاذية (الاختراق)
د - الذوبان في ثالث كلوريد الاثيلين المواصفة الأمريكية ASTM الجزء D4-04 ٩٥ لسنة ١٩٨٣	٨-٣/٤ المطابقة :
تعتبر الارسالية مقبولة ومطابقة للمتطلبات الواردة في الفقرة (٨-٣/٤) اذا اجتازت العينات جميع الفحوص .	

٨-٣/٤ مادة احكام فواصل التبليط الخرساني والاسفلتي للاستعمال على الحار (الماسك):
تتكون مادة احكام الفواصل من مزيج من عدة مواد تكون بمجموعها مادة مرنة ولاصقة وذات قابلية فعالة لاحكام الفواصل الافقية للاستعمال على الحار وذلك في اعمال التبليط والجسور والتسطيح بالبلاطات والمنشآت المشابهة الاخرى وهي على صنفين ، الصنف (أ) لاحكام الفواصل الخرسانية في اعمال الطرق والجسور، والصنف (ب) لاحكام الفواصل في اعمال التسطيح بالبلاطات .

٨-٣/٤ المواصفات :

تطابق خواص المعجون القيري صنف (ب) المتطلبات الواردة في المواصفة القياسية العراقية رقم (١١١٠) كالاتي:

أ- الاختراق : لايتجاوز ٩ مم تحت ظروف ٢٥°م وبوزن ١٥٠ غم ولفترة ٥ ثنائية.

ب- السيولة : لا تزيد على ٥ مم بدرجة حرارة ٧٠°م .

ج-الارتباط : لا يظهر اي شق او انفصال او اية فتحة يزيد عمقها في اية نقطة عن ٦مم في العينة او ما بين العينة والقطع الخرسانية الملتصقة بها اثناء عملية الفحص في درجة الصفر المئوي ولخمس دورات تمدد وتقلص متعاقبة.

د- اعادة فحص الارتباط : اذا فشلت المجموعة الاولى من العينات في مطابقة متطلبات فحص الارتباط يعاد الفحص على مجموعة جديدة من العينات على ان تؤخذ العينات الجديدة بدرجات حرارة اعلى بمقدار ١١م° في الاقل من التي اخذت في العينات الفاشلة على ان تكون اقل من درجة حرارة التسخين الدنيا بمقدار ١١م° .

٨-٢/٤ متطلبات عامة :

يكون المعجون القيري مادة مرنة لها قابلية التصاق جيدة تعمل على احكام الفواصل الخرسانية وتحميها من تغلغل الرطوبة عبر دورات عديدة من تعاقب التمدد والتقلص بسبب تغير درجة الحرارة كما يجب ان لا تسيل المادة من الفواصل او تلتصق بالعجلات والاجسام الملامسة اثناء موسم الحر . وان هناك امكانية لصهر هذه المادة بالتسخين لتحويلها الى قوام سائل ملائم لملئ الفواصل .
درجة حرارة التسخين الامن :

هي درجة الحرارة القصوى التي يمكن ان تبلغها مادة الاحكام بعد التسخين مع بقاءها مطابقة للمتطلبات المحددة . تكون درجة حرارة السكب اقل بمقدار ١١م° في الاقل من درجة التسخين الامن لاجزاء الفحص، حيث تحدد وتؤشر من قبل المنتج على جميع العبوات وتعلم بها جهة الفحص قبل المباشرة بأجراء الفحوص المختبرية .

٨-٢/٤/٣ النماذج :

يؤخذ نموذج واحد من كل مجموعة منتجة في وجبة واحدة على ان يكون النموذج مأخوذاً من ثلاث عبوات مختلفة (او من الثلث الوسطي لكل منها) .

٨-٢/٤/٤ الفحوص :

يتم اجراء الفحوص على النماذج وفق المواصفة القياسية العراقية (رقم ١١١٧) .

٨-٢/٤/٥ المطابقة :

تعتبر الارشالية او الوجبة مطابقة اذا اجتازت النماذج جميع الفحوصات . وبخلافه ترحل خارج الموقع .

٨-٢/٤/٦ التنفيذ :

١- يجب اختيار وسيلة التسخين وطريقة الاستعمال بعناية تامة وحسب ما يوصي به المنتج حيث ان التسخين الى درجات الحرارة العالية أو تكرار التسخين او التسخين لفترات طويلة يمكن أن يؤدي الى تلف الأجزاء المعرضة للتسخين او حتى تلف جميع الأجزاء رغم كونها مطابقة لهذه المواصفات .

٢-تسخن هذه المادة في غلاية او(مصهر) مزدوج الغلاف يملأ الفراغ بين غلافيه بالزيت او اي سائل مناسب ناقل للحرارة لهذا الغرض كما يجهز هذا الجهاز بمسيطر حراري وخلط ميكانيكي ومضخات تدور . ولأجل التأكد من كون الطريقة المتبعة في التسخين لا تؤدي الى تلف المادة . يتم اخذ عينات من جهاز التسخين بصورة دورية وتصب مباشرة في قوالب السيولة واجراء فحص السيولة عليها .وفي حالة حصول زيادة بالسيولة بمقدار ٣ مم او اكثر فذلك يشير الى حصول تلف نتيجة لحصول خطأ في طريقة التسخين .

٣-عند استعمال المادة الخاضعة لهذه المواصفات لاحكام فواصل تبليط منشأ مشيد حديثاً ، يجب ان تكون الفواصل جافة وخالية من كل الرواسب والاوزاخ والغبار والمواد الغريبة الاخرى ، كما يجب معاملة الجدران الجانبية للمفصل بالتيار الرملي ثم بالهواء المضغوط بعد ذلك يجري احكامها باستعمال الجهاز المذكور في الفقرة (٢) اعلاه.

٤-عند استعمال مادة احكام الفواصل لادامة او اعادة احكام فواصل سبق واستعملت فيها مادة مغايرة ، يتم استعمال محراث دوار او فرشاة سلكية او اية وسيلة مناسبة اخرى مصممة لهذا الغرض وتنظف اوجه المفصل الجانبية بالتيار الرملي ثم بالهواء المضغوط وبعد ذلك يتم احكامها باستعمال الجهاز المذكور في الفقرة (٢) اعلاه .

٥-يجب استعمال مانع التصاق او مادة تبطين في قعر الفواصل التي تملئ بمادة الاحكام وذلك لأجل التحكم في عمق طبقة الاحكام وتحقيق الشكل المطلوب وذلك لاسناد مادة الاحكام ومنعها من الانبعاج او الغور .وتكون مواد التبطين او مانعات الالتصاق متوافقة مع مادة الاحكام وبالنظر لارتفاع درجة الحرارة مادة الاحكام لذلك يجب اختيار مادة التبطين بعناية تامة .

عند استعمال هذه المادة يجب الانتباه الى تحاشي الزيادة في ملئ الفواصل ، حيث يوصى بأن يكون الحد الاعلى للزيادة ٦ مم صيفاً و ٣ مم شتاء .

٨-٥/٢ المستحلب القيري المستخدم كطلاء واقى في السقوف :

يكون المستحلب القيري ذو قوام مناسب وملئم للاستعمال (بدرجة حرارة تزيد عن الصفر المئوي) كطلاء واقى من الماء والرطوبة للاسس والسقوف ضمن عمليات التسطيح ، وذلك بوضع طبقة سميكة نسبياً باستعمال الفرشاة او الممسحة او جهاز رش مناسب وبدون الحاجة الى تخفيف بالماء او التسخين حيث يلتصق المستحلب على السطوح الجافة او المبللة.

٨-٥/٢ الانواع :

يكون المستحلب القيري بالاصناف الاتية :

أ- النوع الأول :

مستحلب قيري حاوي على مادة مالئة معدنية ومحضر باستعمال عامل استحلاب كيميائي .

ب- النوع الثاني :

مستحلب قيري غير حاوي على الياف تقوية يحضر باستعمال عامل استحلاب معدني غروي .

ج- النوع الثالث :

مستحلب تقوية حاوي على الياف تقوية غير معدنية ومحضر باستعمال عامل استحلاب غروي .

٨-٢/٥/٢ المواصفات :

تطابق خواص المستحلب القيري المتطلبات الواردة في المواصفة العراقية (رقم ١١٧٣) كما مبين في الجدول رقم (٨-٣) .

جدول رقم (٨-٣)

الخواص الفيزيائية للمستحلب القيري

النوع الأول		النوع الثاني		النوع الثالث		الخاصية
الحد الأدنى	الحد الأعلى	الحد الأدنى	الحد الأعلى	الحد الأدنى	الحد الأعلى	
١١٠٠	١١٤٠	٩٨٠	١٠٤٠	٩٨٠	١٠٨٠	٠١ كتلة اللتر واحد (غم)
٤٠	٦٠	٤٧	٥٣	٤٥	٥٥	٠٢ المتبقي بعد التبخير %
٣٠	٥٠	-	٨	٥	٢٥	٠٣ المواد غير المتطايرة المتبقية بعد الحرق (%)
٤٠	٦٠	-	٥٣	-	٥٥	٠٤ محتوى الماء (%)
-	٢٤	-	٢٤	-	٢٤	٠٥ الجفاف / ساعة
لا يميل الى الالتقاد						٠٦ الالتقاد
لا يحدث تبخر او هبوط او الانزلاق						٠٧ فحص التسخين بدرجة ١٠٠ ± ٣°م
لا يحدث تقشر او تشقق						٠٨ المرونة (صفر ± ٥.٠ م)
تتفحم طبقة الطلاء في مكان اللهب						٠٩ فحص اللهب المباشر
لا يحدث تبخر او هبوط او استحلاب						٠١٠ مقاومته للماء

٨-٢/٥/٣ النماذج :

أ- تفتح الاوعية الاصلية للمستحلب وتفحص من ناحية تجانس قوام المستحلب ويلاحظ فيما اذا كان هناك انفصال في مكونات المادة الى طبقات مختلفة القوام ، مثلاً وجود طبقات خفيفة او كثيفة ، وجود ترسب او تكتل ... الخ ، ويلاحظ ايضاً فيما اذا كان هناك اي صعوبة في تحريك المستحلب ومزجه الى حالة التجانس، ثم تدون بشكل ملاحظات اولية .

ب- يتم اختيار عبوة واحدة من الدفعة اذا كانت منتجة من وجبة واحدة .

ج- اما في حالة كون العبوات منتجة في وجبات مختلفة او عندما تكون نتائج فحص النماذج المأخوذة وفق الفقرة اعلاه غير مطابقة للمتطلبات المعتمدة فيؤخذ عشوائياً عدد من العبوات مساوياً لحاصل الجذر التكعيبي الكلي للعبوات في الوجبة ، يبين الجدول التالي عدد العبوات المختارة كنماذج :

جدول رقم (٨-٤)

عبوات نماذج المستحلب القيري

العدد الكلي للعبوات	عدد العبوات التي تؤخذ كنماذج
٨-٢	٢
٢٧-٩	٣
٦٤-٢٨	٤
١٢٥-٦٥	٥
٢١٦-١٢٦	٦
٣٤٣-٢١٧	٧
٥١٢-٣٤٤	٨
٧٢٩-٥١٣	٩
١٠٠٠-٧٣٠	١٠
١٣٣١-١٠٠١	١١

د- يؤخذ ما لا يقل عن ١٠٠غم من كل وعاء من نقاط تبعد ٨٠ ملم عن مستوى السطح العلوي للمستحلب و ٨٠ ملم عن جوانب العبوة .

هـ- تمزج النماذج جيداً وتتؤخذ منها عينة بحجم ٤ لتر اذا كانت تمثل وجبة انتاج واحدة ، اما اذا كانت تمثل عدة وجبات انتاج مختلفة فتؤخذ عينة بحجم ٤ لتر من نماذج كل دفعة وتجري الفحوصات على كل عينة .

٨-٢-٥-٣ الفحوص :

يتم اجراء الفحوص وفق المواصفة القياسية العراقية (رقم ١١٧٤) .

٨-٢-٥-٤ المطابقة :

تعتبر الارشالية مطابقة للمواصفات عند اجتياز العينات لجميع الفحوصات الواردة في المواصفة العراقية (رقم ١١٧٣) .

٨-٢/٦ الطلاء القيري الاسود :

وهو قير بدرجة ليونة عالية ، يتكون اساساً من مواد هيدروكربونية قابلة للذوبان في ثاني كبريتيد الكربون ويكون خالي من الخضاب او من اي مادة فعالة ، ويمكن استعماله للطلاء بسهولة بالفرشاة او الرش او بطريقة التغطيس بحيث يصبح طلاءً فعالاً واقعياً للحديد والفلواز (للاستعمال على البارد) ومن الممكن استعماله لسطوح مكونة من مواد غير الحديد والفلواز لوقايتها من الماء والرطوبة والظروف الجوية الاخرى . يمكن الحصول عليه اثناء تصفية النفط الخام او كراسب طبيعي او كجزء من مكونات الاسفلت الطبيعي متحداً مع مواد معدنية .

٨-٢/٦/١ الانواع :

أ- النوع الاول :

الطلاء القيري الاسود الملائم للاستعمال على البارد للاغراض العامة يتكون من محلول متجانس من القير في مذيب مكون كلياً من الهيدروكربونات البارافينية و مزيج من الهيدروكربونات البارافينية او الهيدروكربونات العطرية على ان لا يزيد محتوى المركبات العطرية عن ٢٥% من المذيب كما يمكن ان يحتوي المذيب البارافيني على مركبات نفثينية . ويقسم هذا النوع من الطلاء الى صنفين أ ، ب يختلف احدهما عن الاخر بنقطة الوميض .

ب- النوع الثاني :

وهو الطلاء القيري الاسود الملائم للاستعمال على البارد لطلاء خزانات مياه الشرب ويتكون من محلول متجانس من قير مناسب مذاب في صفوة ببيضاء .

٨-٢/٦/٢ المواصفات :

تطابق خواص النوعين الاول والثاني المتطلبات الواردة في المواصفة العراقية (رقم ١٢٥٧) وكما مبين ادناه :

٨-٢/٦/١ القوام :

أ- النوع الاول :

يكون الطلاء ملائماً للاستعمال بالفرشاة او بالرش بعد مجانسته بالتحريك الخفيف او استعماله بطريقة التغطيس بعد تخفيفه عند الضرورة وحسب تعليمات المنتج .

ب- النوع الثاني :

يكون الطلاء ملائماً للاستعمال بالفرشاة او الرش بعد مجانسته بالتحريك الخفيف واذا تطلب تخفيفه فيجب استعمال الصفوة البيضاء فقط .

٨-٢/٦/٢ فترة الجفاف :

عند استعمال الطلاء (النوعين الاول والثاني) حسب المواصفة القياسية العراقية (رقم ٦٥) على لوحة فولاذية مصقولة بابعاد ١٥٠ملم × ١٠٠ملم وفحصه حسب المواصفة القياسية العراقية (رقم ٦٦) الخاصة بتعيين وقت جفاف السطح للطلاء والوارنيش فأن سطح الطلاء يجب ان يجف بعد فترة لا تزيد على ٢٤ ساعة.

٨-٢/٦/٣ الحماية من التآكل :

عند استعمال الطلاء (بنوعيه الاول والثاني) حسب المواصفة القياسية العراقية (رقم ٦٥) بطبقتين على لوحة فولاذية مصقولة وفحصه حسب المواصفة القياسية العراقية (رقم ٧٢٨) الخاصة بـ (الطلاء بتعيين المقاومة للسوائل) وذلك باستعمال محلول مائي من كلوريد الصوديوم بتركيز ٣ % لمدة ٤ أيام فأن الطلاء يبقى ملتصقا تماماً على اللوحة ولا تظهر اي علامات التآكل عليها بعد ازالة الطلاء باستعمال مادة مزيلة .

٨-٢/٦/٤ الانحناء :

عند استعمال الطلاء (بنوعيه الاول والثاني) حسب المواصفة القياسية العراقية (رقم ٦٥) على لوحة من القصدير المصقول يترك ليحف لمدة ٧ أيام ويفحص حسب المواصفة القياسية العراقية رقم (٧٠) الخاصة بالطلاء - فحص الانحناء باستعمال قضيب قطره ٦ملم حيث ينبغي ان لا تظهر اي علامات تشقق او انفصال لطبقة الطلاء .

٨-٢/٦/٥ المواد المتطايرة :

يجب ان لا يحتوي الطلاء (بنوعيه الاول والثاني) على اكثر من ٥٠% من كتلته على مواد متطايرة عند فحصه حسب المواصفة القياسية العراقية (رقم ٦٧) الخاصة بالطلاء ، تحدد المواد المتطايرة وغير المتطايرة عند درجة حرارة ١٣٠م° وفترة تسخين لا تقل عن ٤ ساعات .

٨-٢/٦/٢ تصنيف الخطورة حسب نقطة الوميض :

أ- لا يشتعل الطلاء بأية درجة حرارة دون ٣٢ م° لصف أ أو أية درجة حرارة دون ٢٢ م° لصف ب عند فحصه وفق المواصفة القياسية العراقية (رقم ٤٤) الخاصة بالطلاء ، تعين درجات الخطورة بواسطة نقطة الوميض .

ب - النوع الثاني : لا يشتعل الطلاء بأية درجة حرارة دون ٣٢ م° عند فحصه وفق المواصفة القياسية العراقية (رقم ٢٤٤).

٨-٢/٦/٢ الانهاء :

عند استعمال الطلاء (بنوعيه الاول والثاني) بطبقة او بطبقتين وفق المواصفة القياسية العراقية (رقم ٦٥) على لوحة فولاذية مصقولة بأبعاد (٣٠٠ ملم × ٣٠٠ ملم) يكون سطح الطبقة الناتجة ناعماً ومعتماً واسود لماع وبدون هطول او سيلان او أية عيوب اخرى .

٨-٢/٦/٢ التأثير على الماء :

عند فحص الطلاء (بنوعيه الاول والثاني) حسب طريقة الفحص الواردة في المواصفة القياسية العراقية (رقم ١٢٥٧) فيجب ان لا يكتسب الماء المتلامس مع طبقة جافة من الطلاء مذاقاً غير مرغوب فيه ولا يظهر وجود الفينول المذاب ولا يكتسب اكثر من خمسة هازن من وحدات اللون .

ملاحظة :

يمكن تقييم المذاق بالمقارنة مع نموذج متفق عليه بين المشتري والمنتج .

٨-٢/٦/٣ النماذج :

يجري فحص العبوات الحاوية على الطلاء . بأختيار عدد مناسب منها بطريقة عشوائية وكما مبين في الجدول رقم (٨-٥) . تفتح كل عبوة من العبوات المنتجة ويزال اي غطاء واقى وتفحص المحتويات للتجانس او انفصال الاطوار (كمثال طور الزيت ،المذيب ،الماء) ، اذا كانت محتويات المنتج تبدو متجانسة او جعلت متجانسة بالتحريك .

يؤخذ نموذج على طول العمق الكلي للمنتج باستعمال انبوب معدني مناسب لاختذ النماذج او اي معدات مناسبة او وضع النموذج في وعاء مناسب بحيث يملأه مع ترك فسخة هوائية تقدر بحوالي ٥% ويغلق وعاء النموذج ويؤشر .

يفحص المنتج بصرياً في وعاء الصنع بالمراحل النهائية للإنتاج وان كان متجانس المظهر تؤخذ نماذج متعددة من اجزاء ومستويات مختلفة من الكتلة الكلية باستعمال انبوب اضافة النماذج او المغرفة ، وكبديل عن ذلك يمكن اخذ نماذج صغيرة عند فترات مختلفة خلال التعبئة في عبوات التجهيز وذلك للحصول على نموذج ممثل للكتلة الكلية ، اذا جهز المنتج على شكل ارسالية يلاحظ الرقم الكلي لعدد العبوات وينتخب منها نماذج بطريقة عشوائية على ان يكون عدد النماذج هو الجذر التربيعي لنصف عدد العبوات

الكلية □ ن حيث ان : ٢_

(ن) عدد العبوات ضمن الارسالية . يتبع الجدول رقم (٨-٥) كدليل لعدد العبوات المنتخبة للفحص .

جدول رقم (٨ - ٥)

عدد عبوات نماذج الطلاء

عدد العبوات المأخوذة كنماذج	عدد عبوات الارسالية
٢	١٠-٢
٣	٢٠-١١
٤	٣٥-٢١
٥	٥٠-٣٦
٦	٧٠-٥١
٧	٩٠-٧١
٨	١٢٥-٩١
٩	١٦٠-١٢٦
١٠	٢٠٠-١٦١
عند زيادة عدد العبوات عن هذا العدد تؤخذ عبوة واحدة من كل ٥٠ عبوة اضافية	

تقرير اخذ النماذج :

يتضمن تقرير اخذ النماذج كافة المعلومات الضرورية المتعلقة بالمنتج مع كافة التفاصيل لتشخيص النموذج المتناول . كما ويحتوي التقرير على معلومات عن اي تأثيرات غير اعتيادية كالاتي :

١- عيوب العبوة

٢- شوائب مرئية

ج- الروائح غير الاعتيادية

د- الالوان غير الاعتيادية

هـ- اخطاء التأشير

و- عدم التجانس : بضمنه وجود قشرة سطحية قبل اخذ النموذج .

ملاحظة : يمكن الاطلاع على مزيد من التفاصيل بالرجوع الى الدليل الاسترشادي (رقم ٤٦) الخاص بالطلاء والوارنيش .

٨-٢/٦/٤ الفحوص :

تجري الفحوص كما ورد في الفقرات ابتداءً من (٨-٢/٦/١) لغاية (٨-٢/٦/٨) .

٨-٢/٦/٥ المطابقة :

تعتبر الوجبة او الارشالية مطابقة لمتطلبات المواصفة العراقية (رقم ١٢٥٧) عند اجتيازها لكافة الفحوص .

٨-٢/٦/٦ ملاحظات حول استعمال الطلاء القيري الاسود :

- ١- ان يكون استعمال الطلاء القيري لحماية السطوح (لمنع الرطوبة) وليس لاغراض التلوين .
- ٢- ان تكون السطوح الحديدية نظيفة جدا وخالية من الصدأ قبل وضع الطلاء ويتم الطلاء بطريقة مستمرة بدون ترك مساحات غير مطلية .
- ٣- لا يستعمل الطلاء القيري لمقاومة الظروف الحارة في المراحل والمداخن وكذلك لا يستعمل لمقاومة التلوث بالزيوت المعدنية او مذيبيات الطلاء .
- ٤- يكون الطلاء القيري - النوع الثاني - مناسباً للاستعمال في خزانات مياه الشرب والاحواض (الصهاريج) بالاضافة الى استعمال النوع الاول حيث لا تتقل طبقة الطلاء مذاقاً او رائحة او لوناً الى مياه الشرب.
- ٥- ان ديمومة طبقات الطلاء تعتمد على كل من سمك الطبقة ودرجة التعرض . لذا يستعمل الطلاء بعدد من الطبقات المناسبة (السمكة) حيث تعطي حماية اكبر من الطبقات الخفيفة .
- ان الطلاء القيري حساس لضوء الشمس والأضاءة القوية الاخرى التي تسبب فقدان المعان ومن ثم التبشر . لذا من الواجب تجنب وسائل الانارة في او قرب الخزانات او اماكن الطلاء .
- ٦- ان تستعمل الصفوة البيضاء او المخففات الموصى بها من قبل المنتج لتخفيف طبقة الطلاء وعندما يكون ذلك ضرورياً على ان يتم تخفيف النوع الثاني بالصفوة البيضاء فقط .
- ٧- استعمال طبقة اساس مانعة للصدأ لمنع الصدأ الداخلي على المعادن الحديدية وتستعمل طبقة اساس تتكون من زيت بذر الكتان والرصاص الاحمر وتترك لفترة مناسبة حسب ظروف التجفيف لاجل التأكد من تصلب طبقة الاساس قبل استعمال الطلاء القيري .
- ٨- لا تستعمل أية طبقة اساس يدخل في تركيبها الرصاص او اي مادة سامة مع النوع الثاني من الطلاء القيري لطلاء خزانات مياه الشرب .

٨-٢/٦/٧ تحضير السطوح :

تكون السطوح بالانواع الاتية :-

- ١- سطوح مكشوفة غير مسامية :- حيث يجب ازالة جميع الاوساخ والشحوم .

٢- سطوح مغطاة سابقاً بالطلاء القيري :- يجب ازالة جميع الاوساخ والشحوم والطبقات الملتصقة برخاوة اما بالغسل او بوسائل اخرى مناسبة . كما يجب طلاء اي رقعة مكشوفة من المعدن بطبقة اولية من الطلاء القيري قبل اجراء الطلاء العام .

٣- سطوح مسامية مكشوفة :- تزال كافة الاوساخ والاتربة بالتفريش الجيد وفصل اية قشور ملتصقة برخاوة . ان غسل السطوح المسامية غير مرغوب فيه الا اذا تركت السطوح لوقت كاف لتبخر الماء .

٨-٦/٢-٨ عملية الطلاء :

١- تترك جميع السطوح المهيئة لتجف مع تجنب اجراء عملية الطلاء في جو رطب او في ظروف تزيد من عملية التكثيف .

٢- تستعمل للسطوح غير المسامية طبقة كاملة ويفضل استعمال الفرشاة على السطح وبصورة جيدة للحصول على طبقة مستمرة ومتجانسة . يتم طلاء جميع التجاويف والحافات والمفاصل وتقاطعات الاجزاء ورؤوس المسامير البرشامية واللولبية والصامولات ، ولا يجري اي طلاء لاحق لحين جفاف طبقة الطلاء السابقة تماما .

٣- يفضل استعمال تيار هوائي لطرد الجزء المذيب عند الطلاء داخل الخزانات .

٤- تطلّى الهياكل الفولاذية بطلاء اساس (اوكسيد الرصاص الاحمر) تتعبها على الاقل طبقتان من القير الاسود .

٥- تستعمل للسطوح المسامية طبقتا طلاء من القير الاسود في الاقل حيث تطلّى الطبقة الثانية مباشرة بعد جفاف الطبقة الاولى مع ضبط معدل انتشار المادة لتعطي طبقة نهائية جيدة .

اذا كانت مسامية السطح الاصلي عالية ، عندئذ يجب استعمال طبقة اساس مخففة اضافية واذا كان السطح خشناً كبعض السطوح الخرسانية او غيرمنتظماً او يحتوي على مفاصل كما في اعمال البناء بالطابوق فيتم الاتفاق مع المنتج حول طريقة الاستعمال .

٦- لا يعتبر استعمال الطلاء القيري مناسباً عندما يراد انهاء العمل بانواع اخرى من الطلاء نظراً لأحتمال نضوح القير الى خارج الطبقة العلوية وحدوث تشوه فيها . وعندما يستدعي الأمر استعمال طلاء زيتي فوق طبقة القير الاسود فيجب استعمال طبقة عازلة مناسبة بينهما .

٨-٦/٢-٩ طلاء خزانات مياه الشرب والصهاريج بالنوع الثاني :

تراعى في طلاء خزانات مياه الشرب والصهاريج بالنوع الثاني من الطلاء الامور التالية:

١- أن تكون السطوح جافة وخالية من القشرة والصدأ والاساخ وتزال الشحوم من السطوح الجديدة او القديمة قبل اجراء عملية الطلاء مباشرة .

٢- يفضل تنفيذ طبقتين طلاء على المعادن المكشوفة ويفضل نشر الاولى بالفرشاة .

٣- يتم طلاء التجاويف والحافات ورؤوس المسامير البرشامية واللولبية والصامولات ولايجري اي طلاء ثاني الى ان تجف طبقة الطلاء الاولى تماماً.

٤- بعد التجفيف الجيد لطبقتي الطلاء وقبل استعمال الخزان بصورة فعلية يجب ملئ الخزان او الصهريج بماء شرب بارد ويفرغ بعد مدة لا تقل عن ٤ ساعات واذا وجد ان للماء مذاق فتكرر العملية وهذا مهم جدا للحماية من تلوث الماء بالمذيبات الموجودة في الطلاء .

٨-٢/٧ مواد الاحكام ذات الاساس المطاطي :

يصنع عادة هذا النوع من مواد الاحكام من مستحلب المطاط الطبيعي بعد خلطه باحدى المواد المائلة الملائمة اضافة الى الاصباغ والمضافات الكيماوية اللازمة لتحقيق متطلبات المواصفة القياسية العراقية (رقم ١٦٤٧) . تكون هذه المواد ذات قوام مناسب للاستعمال مباشرة . ان هذه المواد مصممة بحيث تقاوم الحركة الجانبية للفواصل بنسبة ١٥% كحد اعلى .

٨-٢/٧/١ الخزن :

تحافظ مادة الاحكام على نوعيتها مدة لا تقل عن ١٢ شهر من تاريخ انتاجها عندما تكون مخزونة في عبواتها الاصلية في درجة الحرارة المحددة من قبل المنتج ويكون اللون التجاري لمادة الاحكام عادة بين الابيض والرمادي مالم يحدد خلاف ذلك .

٨-٢/٧/٢ المواصفات :

تطابق خواص مواد الاحكام ذات الاساس المطاطي للمتطلبات الواردة في المواصفة القياسية العراقية (رقم ١٦٤٧) وكما مبين في الجدول رقم (٨-٦) .

جدول رقم (٨-٦)

المتطلبات الفيزيائية لمواد الأحكام ذات الأساس المطاطي

الفحص	المتطلبات
١- الأنبثاق	٢ غم / ثا كحد ادنى
٢- التهوية الأصطناعية	لايوجد بعد التهوية الأصطناعية
أ- فقدان بالغسل	= = = =
ب- الهطول	= = = =
ج- التشقق	
د- تغير اللون	ضمن الحدود المقبولة من قبل المستهلك
هـ- فقدان الالتصاق	٢٥% كحد اعلى مقدرة على اساس مساحة الأرتباط الكلية تساوي ١٦ر ٤٥ سم ^٢
٣- الأنكماش الحجمي	٣٠% كحد اعلى
٤- المرونة عند درجات الحرارة الواطنة	لايوجد تشقق خلال الطبقة السفلية للينة او فقدان التصاقها
٥- الرجوعية	٧٥% كحد ادنى (كمعدل لكل العينات)
٦- فقدان الالتصاق	٢٥% كحد اعلى (كمعدل لكل العينات)
٧- الهطول	٤ مم كحد اعلى (كمعدل لكل عينة)
٨- معامل التبع	٣ كحد اعلى
٩- زمن فقدان التدبق	لا توجد مواد ملتصقة على الشرائط اللدائنية

٨-٣/٧/٢ نماذج :

يؤخذ النموذج من عبوة يتم اختيارها عشوائياً من الارشالية المجهزة .

٨-٤/٧/٢ الفحوص :

يتم اجراء الفحوص وفق طرق الفحص الواردة في المواصفة القياسية العراقية (رقم ١٦٤٧) .

٨-٥/٧/٢ المطابقة :

تعتبر الارشالية مطابقة عند اجتياز جميع العينات لكافة الفحوص الواردة في المواصفة القياسية العراقية (رقم ١٦٤٧) .

٧/٢-٨ مواد الاحكام المصنوعة من البولي فينيل كلوريد المرن :

وهي صفائح مصنوعة من البولي فينيل المرن والتي تستعمل لاحكام الفواصل في الابنية والتي يتوقع ان تكون الحركة فيها اكثر من ١٥ مم . تكون الصفائح خالية من الشقوق والنتوءات والفقاكات الهوائية والثقوب والعيوب الاخرى التي تؤثر على ادائها عند فحصها بالعين المجردة .

١/٨/٢-٨ الانواع :

تصنع هذه المواد عادة على شكلين ، اما صفائح مسطحة او مموجة ويمكن الاتفاق على اشكال اخرى .

٢/٨/٢-٨ الابعاد :

تكون ابعاد مواد الاحكام من البولي فينيل كما في الجدول رقم (٧-٨) :

جدول رقم (٧-٨)

ابعاد مواد احكام (موانع تسرب الماء)

العرض الاسمي (مم)	السك الاسمي (مم *)	الطول الاسمي (م)
١٠٠	٤	١٠ الى ٣٠
١٥٠		
٢٠٠	٥	
٢٢٠		
٢٢٠	٦	
٢٥٠		
٣٠٠	٧	
٣٥٠		
٣٥٠	٨	
٤٠٠		

* السمك للصفائح المسطحة هي المسافة بين السطحين المتوازيين لها . وبالنسبة للصفائح المتعرجة هي المسافة بين السطحين المتقابلين للصحيفة في اخف منطقة .

٣/٨/٢-٨ تفاوت الابعاد :

يكون التفاوت بالابعاد كما في الجدول رقم (٨-٨) :

جدول رقم (٨-٨)
تفاوت الابعاد لمواد احكام (موانع) تسرب الماء

البعد	التفاوت (من البعد الاسمي)
العرض	$3 \pm$
السك	$10 \pm$
الطول	$10 \pm$

٨-٢/٨/٤ المواصفات :

تطابق خواص مواد احكام البناء المتطلبات الواردة في المواصفة القياسية العراقية (رقم ٣٣٦٦) وكما مبين في الجدول رقم (٨-٩) .

٨-٢/٨/٥ النماذج :

كما سيرد في الفقرة (٨-٢/٩/٢) لاحقاً .

٨-٢/٨/٦ الفحوص :

تجري الفحوص بموجب المواصفة القياسية العراقية المبينة في الجدول رقم (٨-٩) لكل نوع من انواع الفحوص .

٨-٢/٩ الحشوات الجاهزة لفواصل التمدد للهياكل الانشائية :

وهي عبارة عن شرائح من مادة قابلة للكبس ، كالقصب او الخيزران او البردي او اي الياف اخرى ملائمة " ذات طبيعة خلوية " مرتبطة مع بعضها باحكام ومشبعة بالقيور بشكل متجانس او شرائح من حبيبات الفلين مرتبطة مع بعضها باحكام برابط قيري ملائم وموضوعة بين طبقتين من اللباد المشبع او مصنوعة من لباد الصوف الزجاجي .

جدول رقم (٨-٩)

خواص مواد احكام البناء المصنوعة من البولي فينيل المرن

الخاصية	المتطلبات	مواصفات طرق الفحص
- الوزن النوعي (كحد اقصى)	١,٤	المواصفة العراقية رقم ٦٨٨
- الصلابة (كحد ادنى)	٦٥	الدليل الاسترشادي المرجعي رقم ١٠٨
- مقاومة الشد ,, ميكا باسكال ,, كحد ادنى	١٢,٢	المواصفة العراقية رقم ٤٣٧ نوع عينة الفحص ٢ سرعة الفحص ٢٠٠ ملم/ دقيقة = = = =
- الاستطالة عند القطع (كحد ادنى)	٢٥٠	
- المرونة م ° (كحد اعلى)		
- مقاومة التعتيق المعجل ، التغير في الكتلة (كحد اقصى)	٣٠-	المواصفة العراقية رقم ١١٥١
- مقاومة المواد الكيماوية : أ- مقاومة القواعد	١٠±	المواصفة العراقية رقم ٣٣٦٦
- التغير في مقاومة الشد (كحد اقصى)	٢٠±	= = = =
- التغير في الاستطالة (كحد اقصى)	٢٠±	
- التغير في الكتلة (كحد اقصى)	٥±	
ب- مقاومة المحلول الملحي		
- التغير في مقاومة الشد (كحد اقصى)	١٠±	
- التغير في الاستطالة (كحد اقصى)	١٠±	
- التغير في الكتلة (كحد اقصى)	٢±	

ميكا باسكال = ١٠.٢ كغم / م^٢

٨-٢/٩/١ المواصفات :

تطابق خواص الحشوات الجاهزة المتطلبات الواردة في المواصفة العراقية (رقم ١٢٨٠) وكما مبين ادناه :-

١- مقاومة الانضغاط :

لا يقل الأجهاد اللازم لضغط النموذج الى ٥٠% من سمكه الاصلي عن ٠,٧ نيوتن / مم^٢ ويزيد عن ٥,٣ نيوتن / مم^٢ اذا كان سمك النموذج ١٣ ملم او اكثر أما اذا كان سمك النموذج الاسمي اقل من ١٣ مم فيسمح بتسليط ضغط لايتجاوز مقداره على ٨,٧ نيوتن / ملم^٢ ولا يقل عن ٠,٧ نيوتن / ملم^٢ . لا يزيد مقدار الفقدان في كتلة النموذج بعد الانتهاء من الفحص على ٣% .

٢- الرجوعية :

يسترجع النموذج ٧٠% من سمكه الاصلي في الاقل بعد ١٠ دقائق من رفع الضغط .

٣- الانبثاق :

لا يزيد انبثاق النموذج عن ٦,٥ ملم نحو سطح الخرسانة عندما يفحص بضغط النموذج الى ٥٠% من سمكه الاصلي مع حصر ثلاث جهات من النموذج .

٤- نسبة القير :

لا تقل نسبة القير في الحشوة عن ٣٥% من وزنها وان يكون موزعاً بشكل متجانس من خلال المقطع المستعرض للمادة .

٥- نسبة امتصاص الماء :

لا تزيد نسبة امتصاص الماء عن ١٥% من حجم النموذج ذو سمك ١٣ ملم او اكثر ولا تزيد عن ٢٠% من حجم النموذج ذو سمك اقل من ١٣ ملم .

٦- مقاومة العوامل الجوية :

تمتاز الحشوة بالمتانة ومقاومة التفتت او انفصال الالياف عند تعرضها للعوامل الجوية .

٧- اختراق المادة القيرية :

يتراوح اختراق المادة القيرية بين (٢٥-١٠٠) مقاساً بأعشار المليمتر عند درجة حرارة ٢٥°م عند الفحص وفق المواصفة العراقية (رقم ٩) .

٨- الكثافة :

لا تقل كثافة الحشوة الجافة عن ٣٠٤٠ ر.غ/سم^٣ .

٨-٢/٩/٢- النماذج :

١- يتم اختيار نموذج واحد لكل سمك ولكل ارسالية لا تزيد عن ١٠٠م^٢ .

٢- يؤخذ نموذج من الحشوة للفحص بحيث يكفي لاجراء الفحص على خمسة عينات ابعاد كل منها

١١٥ مم × ١١٥ مم .

٨-٢/٩/٣ الفحوص :

يتم اجراء الفحوص لاغراض المطابقة وفق المواصفة القياسية العراقية (رقم ١٢٨٠)

٨-٢/٩/٤ المطابقة :

تعتبر الوجبة او الارسالية مطابقة للمواصفات اذا اجتازت العينات جميع الفحوص الواردة في المواصفة القياسية العراقية (رقم ١٢٨٠) .

٨-٢/٩ مواد الاحكام الاخرى - تستعمل مادة البولوسلفايد ومعجون السيلكا وفق تعليمات ومواصفات الشركة المنتجة .

٨-٢/١٠ لمركبات المانعة لتسرب الماء التام " غير القيرية "

وتكون اما مواد سائلة او شحمية وهي على نوعين : - النوع الاول مادة سمنتية او كلسية ذات نعومة اكثر من نعومة السمنت تضاف لها عند الصنع مواد دهنية تجعلها مانعة لتسرب الماء عند خلطها مع السمنت والركام والماء . اما النوع الثاني فهو مضافات سائلة شحمية من اصل دهني عضوي لها القابلية على الذوبان والامتزاج في الماء ، وعند جفافها تفقد قابليتها للذوبان في الماء وتتحول الى مادة منفرة للماء .

٨-٢/١١/١ المواصفات

تطبق خواص المركبات مانعة للتسرب المتطلبات الواردة في المواصفة القياسية العراقية (رقم ٣٣٣١) وكما مبين في ادناه :

١- نفاذية العينات للماء :

تكون نفاذية العينات القياسية محضرة باضافة نسبة محددة من مانع التسرب اقل من نصف نفاذية عينات مشابهة محضرة بدون اضافة مانع للتسرب .

٢- زمن التماسك :

يكون زمن التماسك للسمنت الممزوج مع نسبة محددة من مانع التسرب كالآتي :

زمن التماسك الابتدائي ، لا يقل عن ٤٥ دقيقة .

زمن التماسك النهائي ، لا يزيد عن ١٠ ساعات .

٣- مقاومة الانضغاط :

يكون معدل مقاومة الانضغاط لـ ٣ مكعبات وباستعمال النسبة المحددة من مانع التسرب كمادة مضافة كما يأتي :-

- مقاومة الانضغاط بعمر (٣) ايام لا يقل عن ١٦ نيوتن/ ملم^٢
(٧٢ ساعة) . ولا يقل عن ٨٠% من مقاومة
الانضغاط لمكعبات بعمر ٣ أيام محضرة
من السمنت والرمل فقط.

مقاومة الانضغاط بعمر (٧) ايام لا يقل عن ٨٠% من مقاومة (١٦٨ ساعة) الانضغاط لمكعبات بعمر ٧ ايام محضرة من السمنت والرمل فقط
ملاحظة : (١) على المنتج ان يثبت نسبة كل من الكلوريدات والكبريتات .
ملاحظة : (٢) ان يستعمل مانع التسرب بالنسب التي يوصى بها المنتج على ان لا تزيد على ٣% من وزن السمنت .

٨-٢/١١/٢ النماذج :

تؤخذ النماذج وفق الفقرة الخاصة بمضافات الخرسانة في الفصل الخاص بالخرسانة .

٨-٢/١١/٣ الفحوص :

تجرى الفحوص وفق المواصفة القياسية العراقية (رقم ٣٣٣١) .

٨-٢/١١/٣ المطابقة :

تعتبر الوجبة او الارشالية مطابقة للمواصفات اذا اجتازت النماذج جميع الفحوص .

٨-٣ شروط عامة :

٨-٣/١ تراعى الامور الاتية عند استعمال او تنفيذ طبقات مانع الرطوبة :

٨-٣/١/١ على المقاول تخصيص اماكن تخزين المواد المستعملة في اعمال طبقات مانعة الرطوبة بحيث لا تتعرض هذه المواد للعوامل الجوية .

٨-٣/١/٢ يمنع تنفيذ اعمال التسطيح او طبقات مانع الرطوبة قبل جفاف السطوح تماماً .

٨-٣/١/٣ تكون السطوح المطلوب تغطيتها بطبقات مانعة الرطوبة نظيفة ،ناعمة وخالية من الجزيئات السائبة والزيوت والشحوم والمواد الغريبة .

٨-٣/١/٤ تحدد جميع اماكن اختراق التمديدات الميكانيكية وما شابهها قبل البدء بتنفيذ اعمال طبقات مانع الرطوبة للسقوف وذلك لمنع الضرر الناتج عن قص وثقب هذه الاعمال بعد تنفيذها .

٨-٣/١/٥ يجب اصلاح اجزاء السقف غير المستوية وملئ جميع الفراغات والثغرات باستخدام الملاط وتعيم المناطق التي تم اصلاحها .

٨-٣/١/٥ يجب ان لا يقل ميل السقف عن نصف بالمائة عند تنفيذ اعمال المواد المانعة للرطوبة على السقوف .

٧/١/٣-٨ يجب حماية اعمال السقوف وطبقات مانع الرطوبة بعد استخدامها وبخاصة عند استعمال هذه السقوف لاغراض تنفيذية .

٨/١/٣-٨ يتم قص جميع الاسلاك والقضبان غير المستمرة لعمق لا يقل عن ٥ سم تحت منسوب السطح ، ثم تغطى اماكن القطع بالملاط وينعم سطحها قبل المباشرة بتنفيذ اعمال طبقات مانع الرطوبة.

٢/٣-٨ الاساليب المتبعة في معالجة مناطق تسرب الرطوبة :

للحفاظ على الابنية الحديثة من الرطوبة ، يتم معالجة مناطق تسرب الرطوبة بصورة جيدة وكما يلي :

١/٢/٣-٨ معالجة السقوف :

تكون السقوف اما مائلة او مستوية .

عند عدم تحديد عدد طبقات مانع الرطوبة ومواصفاتها على المخططات فتتبع الإجراءات التالية في المعالجة .

١/١/٢/٣-٨ عمل ساف افقي من مانع الرطوبة تحت غطاء الستارة في الستائر الواطئة او سافين احدهما تحت الغطاء والاخر بمستوى اعلى من مانع الرطوبة في السطح واسفل الستائر المرتفعة وذلك لمعالجة الرطوبة المختزنة خلال بناء الستارة نفسها .

٢/١/٢/٣-٨ لقطع طريق تسرب المياه من وجه الستارة الداخلي الى السقف فتؤخذ طبقات مانع الرطوبة من السقف وتستمر عمودياً على وجه الستارة الداخلي من الاسفل لمسافة لا تقل عن ١٥٠ - ٢٠٠ مم ثم تتداخل في الستارة افقياً كما ورد في الفقرة (١/١/٢/٣-٨) .

٣/١/٢/٣-٨ استعمال طبقتين في الاقل كمانع رطوبة للسطوح وان التسطيح الجيد يتطلب استعمال طبقات من الاسفلت بينها طبقة من اللباد الاسفلتي بحيث تكون الطبقة الاولى قيرية ثم يؤخذ اللباد بطبقة اخرى وتتراكب قطع اللباد مسافة لا تقل عن ١٠٠ ملم وتكون القطعة المتراكبة العليا باتجاه اعلى مسار الماء لمنع اختراق الماء من خلال المفصل وتلصق لمسافة التراكم بمادة قيرية لاصقة ويستمر بالتراكب بين طبقات القير واللباد بحيث يكون عدد طبقات القير اكثر من عدد طبقات اللباد بطبقة واحدة وتكون اول طبقة من المادة القيرية .

٤/١/٢/٣-٨ يراعى في السقوف الخرسانية وضع مانع رطوبة قيري مع اللباد فوق السطح العلوي للسقف مباشرة وذلك عندما تكون المادة العازلة المستعملة هشة كالتهووير بالتراب بينما يتم وضع طبقات مانع الرطوبة فوق طبقة العازل الحراري اذا كانت مادة العزل ذات تحمل معتدل وسطح مستو نسبياً.

٥/١/٢/٣-٨ تكون الميازيب ذات قطر مناسب وباعداد كافية حسب معدلات هطول الامطار ويحافظ على محل اتصال الميزب بالسطح وذلك بجعل نهاية الميزب المتصلة بالسطح ذات شفة وتغطى هذه الشفة بطبقات مانع الرطوبة ثم تعمل فوقها صبة خرسانية مسرحية نحو فوهة الميزب وتختتم حافات هذه الصبة بماسنك مانع الرطوبة ، تغطى فوهات الميازيب بمشبك معدني خاص لمنع دخول الاجسام الكبيرة .

٨-٣/٢/١/٦ عند وجود رطوبة جوية وعندما يكون هنالك فرق كبير في درجات الحرارة بين جهتي السقف داخل المنشأ وخارجه فيعالج هذا الأمر بوضع طبقة من حاجز بخاري يتكون من غشاء من الألمنيوم او اي صفيح خفيف مقاوم للرطوبة مثبت على السطح الداخلي للسقف تحت طبقة البياض او على السطح العلوي للسقف الخرساني .

٨-٣/٢/١/٧ تعالج السقوف ذات الميل القليل بنفس طريقة معالجة السقوف المستوية وفي بعض الحالات يكتفي بمعالجة السطوح بالاصباغ الاسفلتية او بطبقات قليلة من المواد الاسفلتية تفرش بالفرشاة وتنفذ الطبقة النهائية بأستعمال اصباغ اسفلتية .

٨-٣/٢/١/٨ يتبع نفس الاسلوب الوارد في الفقرة السابقة لمعالجة السقوف ذات الميل الكبير كما وانها تسقف بمواد قليلة السمك كصفائح الفولاذ المغلون او غيرها من الالواح المموجة او المستوية وتكون هذه الالواح متراكبة لمسافة لا تقل عن ١٠٠ - ١٥٠ ملم بحيث تكون الالواح العليا المتراكبة فوق الالواح السفلى وذلك لمنع تسرب الماء من خلال مفصل التراكب .

٨-٣/٢/١/٩ تكون حافات السقف السفلى بارزة بدرجة كافية لمنع سيلان الماء على وجه الجدار .

٨-٣/٢/١/١٠ يمكن تصريف المياه من خلال سواقي معدنية ذات سعة وانحدار مناسبين مستقرة على طول السقوف وتصرف المياه المتجمعة فيها الى الاسفل بواسطة ميازيب خاصة .

٨-٣/٢/١/١١ من الممكن طلاء السقوف المائلة والمستوية بمواد سائلة بلاستيكية وعندما تجف هذه السوائل وتتصلب مكونة سطوح مقاومة للرطوبة. من هذه المواد مطاط البوليثيلين الممزوج بالخضاب ويكثر استخدام هذه المواد للسقوف الخرسانية المختلفة وفوق سطوح الخشب الرقائقي (plywood) والسطوح المعدنية .

٨-٣/٢/٢ معالجة الجدران وارضية الطابق الارضي :

٨-٣/٢/٢/١ عمل سوف بارزة لوقاية الجدران من تأثير مياه الامطار .

٨-٣/٢/٢/٢ عمل ساف على طول الجدار من (باتلو) ويكون مستمر مع طبقة مانع الرطوبة في الارضية ، يعمل ساف مانع للرطوبة بارتفاع لا يقل عن ٥٠ مم فوق منسوب الممشي الخارجية او التربة الملامسة للجدران الخارجية لمنع عبور الرطوبة من خلال الاتربة المتراكمة عند اسفل الجدار من الخارج الى المستويات فوق طبقة مانع الرطوبة .

٨-٣/٢/٢/٣ يفضل انهاء الوجه الخارجي للجدار باللبخ لمنسوب اعلى من منسوب مانع الرطوبة و عدم ملامسته للممشي الخارجية .

٨-٣/٢/٢/٤ لوقاية الارضيات من الرطوبة التي تتسرب اليها من التربة الملامسة ، تستعمل طبقة من مانع رطوبة قيري او تستعمل طبقة من البوليثين ، كما ويمكن رفع منسوب الارضيات فوق منسوب

الارض الطبيعية بمقدار مناسب وتملاء المسافة فوق الارض الطبيعية لحد اسفل صبة الارضية بمواد خشنة كالركام الخشن او الحجر المكسر .

٨-٣/٢/٥ لا يسمح بتراكم المادة الرابطة على وصلات الربط بين ورقتي الجدار في الجدران المجوفة لكونها تسمح بعبور الرطوبة فقط بين وجهي الجدار .

٨-٣/٢/٦ من الضروري ان يكون انهاء حافات البناء عند فتحات الابواب والشبابيك والعتبات العليا والسفلى بشكل جيد مع استعمال مانع الرطوبة لهذا الغرض.

٨-٣/٣ معالجة الأجزاء البنائية تحت منسوب الارض :

عند عدم تثبيت طرق ومواصفات معالجة الرطوبة على المخططات المعمارية والانشائية تراعى الامور الاتية عند المعالجة :

٨-٣/٣/١ اختيار مواد انشائية جيدة ذات الديمومة العالية والامتصاص القليل.

٨-٣/٣/٢ تنفذ الجدران الخارجية والأرضيات بدون تشوهات او عيوب كي لا تؤدي الى تلف طبقة مانع الرطوبة .

٨-٣/٣/٣ عمل حوض مستمر من طبقة او طبقات من مانع الرطوبة يكون ملاصقاً للجدران الخارجية والداخلية والارضية من الخارج ويكون من النوع المرن الذي لا يتشقق نتيجة الحركة او بسبب الاجهادات .

٨-٣/٣/٤ تتم وقاية طبقة مانع الرطوبة من تأثير التربة الملامسة ومن كافة المؤثرات الميكانيكية التي تؤدي الى هطولها او انفصالها .

٨-٣/٤ معالجة السرداب :

عند عدم تثبيت عدد طبقات مانع الرطوبة ومواصفاتها على المخططات المعمارية والانشائية تتم المعالجة من خلال اتباع الامور الاتية :

٨-٣/٤/١ يحفر السرداب بموجب الابعاد الواردة في المخططات وتضخ المياه الجوفية لغرض تجفيف السطح العلوي للحفر .

٨-٣/٤/٢ ترعب الارضية بكسر الطابوق او الحصى الخابط او الحجر المكسر وفق ما هو مثبت في المخططات ويدق التريبع جيداً في حالة استعماله.

٨-٣/٤/٣ ينهى السطح العلوي للحفر بطبقة من الخرسانة (١:٣:٦) ليصبح جاهزاً لتنفيذ طبقات مانع الرطوبة فوقه . تنفذ طبقة الخرسانة العادية بالابعاد الخارجية للسرداب وبسمك لا يقل عن ١٠٠ ملم .

٨-٣/٤/٤ تنفذ طبقات مانع الرطوبة للارضية وتتكون عادة من مواد قيرية او مستحلبات قيرية وبينها طبقات لباد ، يمكن استعمال اغشية بلاستيكية معالجة بمواد قيرية او اي مواد مماثلة على ان تقدم مواصفات هذه المواد للمهندس للمصادقة.

٨-٣/٤/٥ تتفد طبقة حماية من الخرسانة العادية وذلك لوقاية طبقة مانع الرطوبة من تأثير حديد التسليح او احذية العمال وبسمك لا يقل عن ٥٠ ملم .

٨-٣/٤/٦ تتفد صبة الخرسانة المسلحة للارضية على ان تصب الخرسانة جميعها دفعة واحدة بدون توقف او يوضع مانع مناسب لتسرب الماء في الحافات التي يتوقف عندها الصب .

٨-٣/٤/٧ تتفد الجدران من الخرسانة المسلحة مع مراعاة عدم ربط وجهي القالب باسلاك او قضبان لانها قد تتآكل وتسرب الرطوبة بل تستعمل مثبتات خاصة ذات نهايات خاسفة في وجه الجدار مع شفة لمنع تسرب الماء .

٨-٣/٤/٨ يتم وضع مانع تسرب الماء المطاطي او PVC (Water Stop) ويثبت في مواقع المفاصل الانشائية بشكل محكم لمنع ألتواء المانع او ازالته اقلياً او عمودياً اثناء عملية الصب ويكون المانع المطاطي مطابقاً للمواصفات القياسية التي انتج بموجبها وبما تشير اليه وثائق الشركة المنتجة .

٨-٣/٤/٩ تتفد طبقات مانع الرطوبة على اوجه الجدران العمودية بعد جفافها وتنظيفها.

٨-٣/٤/١٠ بناء الجدران الخارجية الواقية لمانع الرطوبة من الطابوق ومونة السمنت بسمك طابوقة وتدرز اوجهها الخارجية ثم يعاد الدفن .

٨-٣/٤/١١ مكن استعمال مضافات سمنتية مانعة للرطوبة في كافة اعمال الخرسانة للسرايب .

٨-٤ الشمولية والكيل :

٨-٤/١ تكون جميع الذرعات للالوجه المغطاة فقط ولاتضاف اي زيادة للتراكب (Over Laps) وغيرها ، ويشمل العمل تنفيذ كافة طبقات مانع الرطوبة الواردة في المخططات وموادها اللاصقة وغيرها من المستلزمات . ولا تذرع المساحات التي تقل عن ٥٠,٥٠ متر مربع .

٨-٤/٢ تكون الذرعة على اساس المتر المربع للجدران والسطوح لكافة الطبقات وبالسبك المحدد في جداول الكميات .

٨-٤/٣ تكون الذرعة على اساس المتر الطول لمواد احكام الفواصل .

٨-٤/٤ تكون الذرعة على اساس المتر الطول لمانع التسرب المائي .

الباب التاسع

العزل الحراري

الباب التاسع العزل الحراري

٩-١ المجال :

يشمل هذا الفصل اعمال العزل الحراري من حيث نوعية مواد العزل وخصائصها وطرق تركيبها وغير ذلك

٩-١-١ المواد العازلة :

الصوف المعدني

الزجاج الخلوي

الواح البولي ستارين

مضاف رغوة البولي يوريثان

سليكات الكالسيوم

الفرميكولايت

الصوف الصخري

٩-٢ المواد :

٩-٢/١ الصوف المعدني :

هو مادة عزل حراري تتكون اساسا من الياف مصنعة من انصهار الحجر او الخبث المعدني او الزجاج مع / او بدون مادة لاصقة .

٩-٢/١/١ الانواع :

لباد العزل الحراري هو مادة مرنة قابلة للانثناء ومتماسكة مصنوعة من الصوف المعدني وتجهز على شكل لفات وبدون اغطية .

بطانة العزل الحراري : هي مادة عزل حراري مصنوعة من الصوف المعدني بشكل مسطح قابل للانثناء ومتماسكة وتجهز على شكل لفات حسب الطلب وتسليح بالورق او قطع النسيج التي لا تقل مقاومتها للشد عن (٢٠ نيوتن / ملم^٢) او تغطي بشرائح او رقائق معدنية.

الواح العزل الحراري : هي مادة عزل حراري على شكل الواح صلبة او شبه صلبة مكونة اساساً من خلط مادة رابطة مناسبة مع الصوف المعدني وقد يوضع غطاء مناسب او مركبات مانعة للرطوبة عند الحاجة.

اغطية العزل الحراري الانبوبية : هي اغطية انبوبية الشكل تصنع من الصوف المعدني باستخدام رابط مناسب وتغطي برقائق ملائمة عند الحاجة.

٩-٢/١/٢ الاصناف :

يصنف الصوف المعدني الى عدة اصناف حسب مرونته وفق المواصفة العراقية القياسية رقم (١٤٧٠) .

الصنف الاول - رجوعي (مرن) وقابل للانتشاء

الصنف الثاني - قابل للانتشاء

الصنف الثالث - شبه صلب

الصنف الرابع - صلب

كما ويمكن تصنيفه الى مجاميع حسب الكثافة وكما مبين في الجدول رقم (٩-١)

جدول رقم (٩-١)

جدول التصنيف للصوف الزجاجي حسب الكثافة

المجموعة	الكثافة (كغم / م ^٣)
١ - أ	لغاية ٣٥
١ - ب	٨٥-٣٥
٢	١٦٠-٩٠
٣	٣٢٠-١٧٠

٩-٣/١/٢ المواصفات :

تطابق خواص الصوف المعدني المتطلبات الواردة في المواصفة العراقية رقم (١٤٧٧).

٩-٣/١/٢ التفاوت في الكثافة :

يسمح بتفاوت مقداره (± 15) من الكثافة الاسمية ويراعى عدم احتساب رقائق الاغطية عند تعيين الكثافة .

٩-٢/٣/١ قابلية التداول :

يجب أن تكون كل قطعة من الصوف المعدني متماسكة جيدا" ليتمكن نقلها ونصبها كوحدة واحدة .

٩-٣/٣/١ الاستقرار الحراري :

يجب ان تبقى المادة محافظة على شكلها العام وان لا يلاحظ عليها اي تغير منظور في تركيب الالياف

وشكلها عند تسخين نموذج منه الى درجة الحرارة المثبتة كحد اعلى للاستعمال .

٩-٢/١/٣/٤ : التآكل :

لا تحتوي مادة العزل الحراري على اي مادة تسبب تآكل للسطوح الملامسة لها .

٩-٢/١/٣/٥ : الحامضية : يجب ان تكون الدالة الحامضية من (٦-١٠) .

٩-٢/١/٣/٦ : الرجوع بعد الانضغاط :

يجب ان لا يقل الرجوع للمادة عن (٩٥%) من السمك الاصلي بعد رفع الضغط المسلط على نموذج منها بواسطة الانضغاط الى (٧٥%) من السمك الاصلي .

٩-٢/١/٣/٧ : الموصلية الحرارية K:

يجب ان لا تتجاوز قيم الموصلية الحرارية (k) عند وجه بارد درجة حرارته ٤٠ °م عن القيم المدرجة في الجدول رقم (٩-٢) .

جدول رقم (٩-٢)

الموصلية الحرارية للصوف المعدني *

الموصلية الحرارية وط / م (كلفن)				معدل درجة الحرارة °م
مجموعة (٣)	مجموعة (٢)	مجموعة (١-ب)	مجموعة (١-أ)	
٠.٠٤٣	٠.٠٤٣	٠.٠٤٣	٠.٠٤٩	٥٠
٠.٠٥٢	٠.٠٥٢	٠.٠٥٢	٠.٠٦٩	١٠٠

* عند الحاجة الى معدل درجة حرارة غير واردة في الجدول اعلاه مراجعة الى المواصفة القياسية العراقية رقم (١٤٧٧) لسنة ١٩٩٠ الصوف المعدني المستعمل للعزل الحراري .

٩-٢/١/٣/٨ : امتصاص الرطوبة :

يجب ان لا يزيد امتصاص الرطوبة عن (٥%) (بالكتلة) عند استعمال مادة العزل الحراري في درجات الحرارة الواطنة .

٩-٢/١/٤ : الابعاد والتفاوت المسموح به

الابعاد : تكون الابعاد القياسية كما مبين في الجدول رقم (٩-٣) .

جدول رقم (٩-٣)
الابعاد القياسية للصوف المعدني

الصنف	الطول م	العرض م	السبك م
الاول - رجوعي (مرن) قابل للانثناء	٧٥ر	٠.٦٠	١٥٢-١٢٧
	١٥	٠.٩٠	زيادة مقدارها
	٣٠	١.٣٠	١٢٧
	٦٠	١.٨٠	
الثاني - قابل للانثناء الثالث- شبه صلب الرابع- صلب	٠.٧٦	٠.٣١	٢٠١٦-٢٥٤
	١.٢٢	٠.٣٨	زيادة مقدارها
	١.٥٢	٠.٦١	١٢٧
		٠.٧٦	

التفاوت : يسمح بالتفاوت المثبت في الجدول الاتي :

الابعاد	التفاوت
الطول	صفر ملم
العرض	٣ ملم
السبك	٣ ملم

٩-٢/١/٥ النماذج :

يتم اختيار النماذج لكل ارسالية مكونة من نفس النوع والصنف والشكل والحجم والسبك ومنتجة في نفس الظروف وفي نفس الفترة الزمنية كما مبين في الجدول رقم (٩-٤) وللفحصين الاول والثاني (يقصد بالفحص الثاني هو اعادة الفحص عند فشل الفحص الاول) .

٩-٢/١/٦ الفحوص :

تجرى الفحوص وفق طرق الفحص الواردة في المواصفة القياسية العراقية رقم (١٤٧٧) .

٩-٢/١/٧ المطابقة :

تقبل الدفعة اذا كان عدد الوحدات غير المطابقة مساويا الى او اقل من العدد المقبول المثبت في الجدول رقم (٩-٤) .

اذا كان عدد الوحدات غير المطابقة اكبر من عدد القبول فيؤخذ نموذج ثاني ويجري فحصه .
تعتبر الدفعة مطابقة اذا كان عدد الوحدات غير المطابقة لنموذج الفحص الثاني اقل او مساو الى عدد القبول كما في الجدول رقم (٩-٤) .

تعتبر الدفعة فاشلة ومرفوضة اذا كان عدد الوحدات غير المطابقة لنموذج الفحص الثاني اكبر من عدد القبول وكما مبين في الجدول رقم (٩-٤) وعندئذ يجب ترحيلها خارج الموقع .

جدول رقم (٩-٤)

نماذج ومعايير المطابقة للصوف المعدني

حجم الدفعة		الفحص الاول		الفحص الثاني	
حجم النموذج	العدد المقبول	حجم النموذج	العدد المقبول	حجم النموذج	العدد المقبول
٣	١	٥	١	١	١٥٠ او اقل
٥	١	٨	١	١	١٥١ - ١٢٠٠
٨	٢	٨	١	١	١٢٠١ - ٢٥٠٠٠
١٣	٣	١٣	٢	٢	٢٥٠٠٠ واكثر

٩-٢/١/٨ الاغطية :

يعين المهندس فيما اذا كانت مادة العزل الحراري المطلوبة مع / او بدون طبقة تغطية وفي حالة وجود طبقة تغطية فيجب ان يعين نوعها ومتطلباتها الفيزيائية ، وتكون التغطية بشكل عام :

ورق المنيوم بسمك (٠.٠٣ ملم) وسمك (٠.٠٥ ملم) مبطن بصفائح ورقية.

ورق لدن مطلي ومقوى بمادة مانعة للرطوبة مثل الفلين .

المنيوم مطلي بطبقة من الفينيل بسمك (٠.١ ملم) .

رقائق معدنية بقماش مقوى بورق لدن مقاوم للحريق والرطوبة

٩-٢/٢ الزجاج الخلوي :

هو عازل حراري يتكون من زجاج يصنع بشكل رغوي او خلوي عند الصهر ثم يبرد ببطئ ويلون حتى يستقر ليكون مادة صلبة غير قابلة للاحتراق ذات خلايا محكمة الغلق وتنتج المادة على شكل كتل بأبعاد قياسية او تجارية وتطابق المواصفة القياسية العراقية رقم (١٤٧٥) .

٩-٢/٢/١ الانواع :

٩-٢/٢/١/١ النوع الاول :

الكتل المسطحة والالواح :

تكون الكتل مستطيلة الشكل وبالأبعاد المبينة في جدول رقم (٩-٥).

الجدول رقم (٩-٥)

الأبعاد والسّمك لكتل الزجاج الخلوي

النوع	الطول × العرض ملم × ملم	السّمك ملم
الكتل	٢٥٠ × ٥٠٠ ٥٠٠ × ٥٠٠	٤٠
		٥٠
		٦٠
		٧٠
		٨٠
		٩٠
		١٠٠
		١١٠
	٣٠٠×٤٥٠ ٦٠٠×٤٥٠	٦٠
		٧٠
		٨٠
		٩٠
		١٠٠
		١٢٠
الالواح	١٠٠٠×٥٠٠ ١٢٠٠×٦٠٠	٤٠
		٥٠

٩-٢/٢/١/٢ النوع الثاني :

عازل للانابيب والشبكات الانبوبية :

يجهز العازل على شكل اسطوانات مجوفة مقسومة طوليا الى نصفين او على شكل مقاطع مقوسة وبطول (٤٠٠ ملم ٥٠٠ ملم او ٦٠٠ ملم) ليناسب الحجم القياسية ويكون بسمك من (٢٠ ملم الى ١٠٠ ملم) بزيادة ١٠ ملم (عدا سمك التغليف) .

اما بالنسبة لسمك اكثر من (١٠٠ ملم) فيمكن ان يجهز الصوف الزجاجي بطبقتين .
يجهز عازل بطول (٦٠٠ ملم) للانابيب التي قطرها الاسمي اقل ولغاية (١٥٠ ملم) وبطول (٤٠٠ ملم) للانابيب التي قطرها الاسمي اكثر من (١٥٠ ملم) .

التفاوت المسموح للابعاد :

لا يختلف معدل الطول والعرض والسمك والمقاس عن الابعاد القياسية باكثر من التفاوتات المبينة في الجدول رقم (٩-٦) .

جدول رقم (٩-٦)

التفاوتات المسموحة في الابعاد للزجاج الخلوي

الابعاد	الكتل ملم	الواح ملم	انابيب ملم
الطول	$176 \pm$	$322 \pm$	$322 \pm$
العرض	$176 \pm$	$176 \pm$	-
السمك	$176 \pm$	$176 \pm$	$322 \pm$

٩-٣/١/٢/٢ النوع الثالث :

عند عدم تثبيت الابعاد في المخططات يمكن الاتفاق على ابعاد مختلفة غير قياسية وتفاوت محدد ، كما يمكن الاتفاق على اشكال خاصة بالنسبة لهذا النوع من العازل .

٩-٢/٢/٢ المواصفات :

تطابق خواص الزجاج الخلوي المتطلبات الواردة في المواصفة القياسية العراقية رقم (١٤٧٥) وكما مبين في الجدولين رقم (٩-٧) و (٩-٨) على التوالي :

جدول رقم (٧-٩)
الخواص الفيزيائية للزجاج الخلوي

المتطلبات	الخاصية
١١	١- الكثافة (كغم / م ^٣)
١٥	- معدل كحد ادنى - معدل كحد اعلى
٥١٥	٢- مقاومة الانضغاط (كيلو باسكال) *
	- معدل كحد ادنى
	٣- مقاومة الشد (كيلو باسكال)
	- معدل كحد ادنى
٤١٠	٤- امتصاص الماء (نسبة مئوية حجمية)
	- معدل كحد اقصى
٠.٥	٥- نفاذية بخار الماء (غم / م ^٢ * خلال ٢٤ ساعة)
	عند درجة حرارة ٢٧ م° وضغط ١ مم زئبق لسماك
	١٠ ملم - للمعدل كحد اقصى
٠.٣٦٥٥	

* كيلو باسكال = كيلو نيوتن / م^٢ = ١٠٠ كغم / م^٢

** غم = ٠.٦٤٨ ر. حبة

جدول رقم (٨-٩)

الموصلية الحرارية للزجاج الخلوي *

معدل درجة الحرارة °م	واط متر .كلفن
١٠٠	٠.٧٤٥ ر.
٩٠	٠.٧٢٥ ر.
٥٠	٠.٦٣٥ ر.
٤٠	٠.٦٢٥ ر.
٢٥	٠.٦٠ ر.
١٠	٠.٥٨ ر.
صفر	٠.٥٦٥ ر.
٢٠-	٠.٥٣٥ ر.

* عند الحاجة الى معدل درجة حرارة غير وارد في الجدول اعلاه يمكن مراجعة المواصفة القياسية العراقية رقم (١٤٧٥) .

٩-٢/٢-٣ النماذج :

تؤخذ النماذج وفق الفقرة (٩-٢-١-٥) من هذا الفصل .

٩-٢/٢-٤ الفحوص:

تجرى الفحوص وفق المواصفة القياسية العراقية رقم (١٤٧٥) .

٩-٢/٢-٥ المطابقة :

تتم المطابقة وفق الفقرة (٩-٢/١-٧) من هذا الفصل .

٩-٢/٣ الواح البولي ستايرين المدد (خلوي التركيب) المستعملة لاجراض العزل الحراري (عند درجة حرارة لا تتجاوز ٧٥ °م) .

٩-٢/٣-١ الاصناف :

تصنف الالواح حسب كثافتها الى ثلاثة اصناف هي :

الاصناف	الكثافة (كغم / م ^٣)
أ	لغاية ١٦
ب	٢٠-١٦
ج	٢٠-٢٤

٩-٢/٣/٢ الانواع :

تقسم الاصناف اعلاه الى نوعين هما :

٩-٢/٣/١ النوع (١) :

تتكون مادة هذا النوع من البولي ستايرين المدد المشتقة بصورة رئيسية من مونومر الستايرين والممددة لتكوين تركيب خلوي يتكون بصورة رئيسية من خلايا مغلقة .

٩-٢/٣/٢ النوع (٢) :

تكون مادة هذا النوع مشابهة لمادة النوع (١) ولكنها تتميز بخاصية الانطفاء الذاتي وتكون مسافة انتشار اللهب (مدى الاحتراق) لهذه المادة اقل من (١٢٥ ملم) عند فحص عينة بأبعاد (١٥٠ ملم × ١٥٠ ملم) وبسمك مناسب وفق المواصفة القياسية العراقية رقم (١٧٨٨).

يتم تحسين خصائص الاحتراق بأضافة كمية كافية من مادة تعوق انتشار اللهب او اجراء تعديلات اخرى مناسبة .

٩-٣/٣/٢ الابعاد القياسية والتفاوتات :

٩-٣/٣/١ الابعاد :

تكون الالواح القياسية بالابعاد المدرجة في ادناه :

الطول : ١٠٠٠ ملم ، ٢٠٠٠ ملم .

العرض : ٥٠٠ ملم ، ١٠٠٠ ملم

السمك : ١٠ ملم ، ٢٠ ملم ، ٣٠ ملم ، ٤٠ ملم ، ٥٠ ملم .

٩-٢/٣/٢ التفاوت :

التفاوت للطول والعرض المسموح به : ٥٠٠ ± ٤ ملم ، ١٠٠٠ ± ٦ ملم ، ٢٠٠٠ ± ١٠ ملم .

التفاوت المسموح به للسمك : ١٠ ± ١ ملم ، ٢٠ فما فوق ± ٢ ملم .

٩-٢/٣/٤ المواصفات :

تكون خواص الالواح مطابقة لمتطلبات المواصفة القياسية العراقية رقم (١١٧١) وكما مبين في الجدول رقم (٩-٩) .

٩-٢/٣/٥ النماذج :

تؤخذ النماذج بموجب الفقرة (٩-٢/٣/٥) من هذا الفصل .

٩-٢/٣/٦ الفحوص :

تجرى الفحوص على النماذج وفق المواصفات الواردة في الجدول رقم (٩-٩) .

٩-٢/٣/٧ المطابقة :

تجرى المطابقة وفقاً للفقرة (٩-٢/٣/٧) من هذا الفصل .

٩-٢/٤ رغو البولي يوريثان الجاسئة المسبقة التشكيل والمستخدمه لاغراض العزل الحراري .
هي مادة عازلة تنتج من تفاعل البولي ايزوسيانات مع مركبات البولي هيدروكسي بوجود عامل مساعد
وباستعمال احد غازات الفلور كروبون كعامل نفخ ، تستعمل لاغراض العزل الحراري فوق الانابيب والسطوح
المستوية عند درجات حرارة تتراوح من -٧٠م° الى ١١٠م° .
٩-٢/٤/١ التصنيف :

تصنف رغو البولي يوريثان الجاسئة الى ثلاثة اصناف هي :
الصنف (١) : بولي يوريثان بكثافة اقل من ٢٧ كغم/م^٣ .

جدول رقم (٩-٩) الفحوصات القياسية لألواح البولي ستايرين

طريقة الفحص	الصنف			الخاصية
	ج	ب	أ	
وفق مسودة المواصفة العراقية رقم (١٨١٨) الخاصة بمقاومة الانثناء للدائن الخلوية	١٨٠	١٦٠	١٤٠	مقاومة الانثناء (كحد ادنى) كيلو باسكال (كغم / ق/سم ^٢)
وفق المواصفة العراقية رقم (٧٥٢) .	١١٠	٩٠	٧٠	مقاومة الانضغاط (كحد ادنى) كيلوباسكال (كغم / ق/ سم ^٢)
وفق المواصفة العراقية رقم (١١٧١)	١٠٩	٠٩	٠٧	النفاذية لبخار الماء عند ٣٨م° ورطوبة نسبية ٩٠% (كحد اقصى)
وفق المواصفة العراقية رقم (١١٧١)	٥٠	٦٠	٧٠	غم / م ^٢ × ٢٤ ساعة
	٠.٣٥	٠.٣٦	٠.٣٧	الموصلية الحرارية كحد اقصى واط / م كلفن عند ١٠م° (كيلو سعرة / م. ساعة)
	١	١	١	ثبات الابعاد (كحد اقصى)
وفق مسودة المواصفة العراقية رقم (١٨٧٨) الخاصة بتقدير خصائص الاحتراق الافقية للدائن الخلوية				التغيير عند ٨٠م° (%)
				خصائص الاحتراق (مم)
	يساوي او يزيد عن (١٢٥) ملم			النوع (١)
	اقل من (١٢٥) ملم			النوع (٢)

الصنف (٢) : بولي يوريثان بكثافة ٢٧ - ٤٠ كغم / م^٣

الصنف (٣) : = = = ٤٠ ر ٤٠ - ٦٤ كغم / م^٣

٢-٩/٤/٢ الأبعاد القياسية والتفاوتات :

٢-٩/٤/٢/١ تكون الأبعاد القياسية والتفاوتات المسموح بها لكل رغوة البولي يوريثان الجاسئة كما مبين في الجدول رقم (٩-١٠) ما لم يتم تحديد أبعاد أخرى في المخططات .

جدول رقم (٩-١٠)

الأبعاد القياسية والتفاوتات لكل البولي يوريثان الجاسئة

السلك مم	التفاوت للسلك مم	الطول × العرض مم × مم	التفاوت للطول و العرض مم
١٠	± ٢	٥٠٠ × ٥٠٠	± ٤ إذا كان الطول أقل من ١٠٠٠
١٥		٦٠٠ × ٦٠٠	
٢٠		٦٠٠ × ٩٠٠	
٢٥		١٠٠٠ × ١٠٠٠	
٣٠		٩٠٠ × ١٨٠٠	± ٥ إذا كان الطول أكثر من ١٠٠٠
٣٥		١٠٠٠ × ٢٠٠٠	
٤٠		١٢٠٠ × ٢٤٠٠	
٤٥			
٥٠			
٦٠			
٧٥			
١٠٠			
١٢٥			
١٥٠			

٢-٩/٤/٢/٢ تنتج الأشكال الانبوبية من البولي يوريثان الجاسيء بطول (٩٠٠ ملم) وبسلك لا يزيد عن (١٠٠ ملم) وبقطر داخلي يلائم مقاسات الانابيب الفولاذية والنحاسية . وتجهز بأشكال اسطوانية ذات شق على امتداد طولها او كمقاطع مقوسة مأخوذة من كتل او اشكال مقولبة . لا يزيد التفاوت للطول على (± ٦ ملم) ولا يزيد عن (± ١ ملم) بالنسبة للسلك .

٩-٢/٤/٣ المواصفات :

٩-٢/٤/٣ المظهر

تكون رغوة البولي يوريثان الجاسئة بتركيب متجانس وخالية من تراكمات المواد غير المنتفخة والمواد الغريبة والحافات والزوائد المكسورة .

التقوب والفراغات :

لا يسمح بوجود اي ثقب او فراغ يزيد ابعاده عن (٦ ملم × ٦ ملم × ٦ ملم) كما لا يسمح بوجود اكثر من عشرة ثقوب ابعاد تساوي او تزيد عن (٣ ملم × ٣ ملم × ٣ ملم) في كل متر مربع .

الانبعاثات :

لا يسمح بوجود أية انبعاثات يزيد عمقها عن (١٠ %) من السمك الاصلي للمادة العازلة بمساحة تزيد عن (٢٠ %) من مساحة كل قطعة .

٩-٢/٤/٢ قابلية الاحتراق :

تطابق الخواص الفيزيائية لرغوة البولي يوريثان الجاسئة متطلبات المواصفة العراقية رقم (١١١٦) وكما مبين في الجدول رقم (٩-١١) .

٩-٢/٤/٣ الخواص الفيزيائية :

تطابق الخواص الفيزيائية لرغوة البولي يوريثان الجاسئة متطلبات المواصفة القياسية العراقية رقم (١١١٦) وكما مبين في الجدول رقم (٩-١١) .

٩-٢/٤/٤ النماذج :

تؤخذ النماذج وفقاً لمتطلبات الفقرة (٩-٢/٤/٥) من هذا الفصل .

٩-٢/٤/٥ الفحوص :

تجرى الفحوص وفق المواصفات الواردة في الفقرة (٩-٢/٤/٣) من هذا الفصل .

٩-٢/٤/٦ المطابقة :

كما في الفقرة (٩-٢-١-٧) من هذا الفصل .

جدول رقم (٩-١١)
الخواص الفيزيائية لرغوة البولي يوريثان الجاسئة

الخاصية	الوحدة	الصنف ١	الصنف ٢	الصنف ٣	طريقة الفحص
الكثافة	كغم / م ^٣	اقل من ٢٧ ر	٤٠ ر. ٢٧٠ ر.	٤٠ ر. ٤٦ -	وفق المواصفة العراقية (رقم ٣٥٠)
الموصلية الحرارية عند اقصى متوسط لدرجة الحرارة ٢٤ م°	واط / م. كلفن	%٢٤٥	%٢٤٥	%٢٤٥	وفق مسودة المواصفة العراقية رقم
تحمل الضغط عند تشوه مقداره ١٠ % او عند نقطة المطاوعة (ايهما اسرع / حد ادنى)	كيلو / باسكال	١١٥			وفق المواصفة القياسية العراقية (رقم ٧٥٢)
النفاذية لبخار الماء عند ٣٨ م° ، ٨٨ % رطوبة تانسبية لعينة بسبك ١ سم / حد اقصى	غم / م ^٢ ، ٢٤ ساعة	٢٩٠	٢٢٠	١٨٠	وفق المواصفة القياسية العراقية رقم (٦٣١)
ثبات الابعاد بعد فحص التصنيف المعجل عند اجواء رطبة (حد اقصى)	%	٤	٤	٤	وفق المواصفة القياسية العراقية رقم (١١١٦)
مقاومة الانتشاء (حد ادنى)	كيلو باسكال	١٠٥	١٤٠	٢٧٥	وفق مسودة المواصفة القياسية العراقية رقم (١٧٦٨)

٩-٢/٤/٧ التنفيذ :

تراعى الامور الاتية عند استعمال رغوة البولي يوريثان الجاسئة :

- ١ - عدم استعمالها في مواقع قد تتعرض بصورة مباشرة للهب او اي حريق بسيط حيث تعتبر رغوة البولي يوريثان من المواد القابلة للاحتراق .

- ٢- وضع تعليمات صارمة وخاصة بالنسبة للتدخين .
- ٣- استشارة الجهة المعنية حول المحاذير والمتطلبات اللازم مراعاتها اثناء صنع وخزن وتداول مثل هذه المواد .
- ٤- يزود المنتج المستهلكين بمعلومات وافية عن المخاطر الصحية لهذه المواد لوقاية العاملين من تركيب واستعمال هذه المواد العازلة .
- ٥- تكون السطوح التي تفرش عليها الرغوة ، نظيفة وخالية من الرطوبة والالوساخ والغبار قبل المباشرة بالاعمال ، وتكون خالية من الصدأ والشحوم بالنسبة للسطوح المعدنية .
- ٦- يمنع السير على منطقة العمل اثناء التنفيذ ولفترة لا تقل عن ٢٤ ساعة بعد انتهاء الاعمال كما يراعى حماية المناطق المغطاة بالرغوة من الحرارة العالية الناتجة من بعض العمليات كعمليات اللحام وما شابهها وذلك بوضع حواجز حرارية . تفحص الرغوة بعد فرشها للتأكد من التصاقها بشكل جيد بالسطح ويكون عدم الالتصاق عادة ناتجاً لعدة اسباب اهمها وجود رطوبة بالسطح او الخلط غير الصحيح بالمواد. وان تكون منفذة بالمبول المطلوبة .
- ٧- تغطي رغوة البولي بوريثان التي قد تتعرض لاشعة الشمس بغشاء واق اذا اساس ليكوني او اكريل او فينيل او اي مادة مناسبة .

٩-٢/٥ سليكات الكالسيوم العازلة للحرارة :

هي سليكات الكالسيوم المائية المتفاعلة والمقواة باللياف مناسبة ، وتكون هذه المادة العازلة على شكل الواح ، بطانيات ومقاطع انبوبية ملائمة للاستعمال عند حرارة لا تزيد عادة عن (٦٥٠ م°) وقد تستعمل بعض انواع سليكات الكالسيوم عند درجة حرارة تصل الى (٩٨٠ م°) .

٩-٢/٥/١ الابعاد القياسية والتفاوتات :

٩-٢-٥-١-١ الابعاد:

١- الالواح المستوية :

الطول (ملم) : ٥٠٠ ، ٦٠٠ ، ٩٠٠ ، ١٠٠٠

العرض (ملم) : ١٥٠ ، ٣٠٠ ، ٥٠٠ ، ٦٠٠

السك (ملم) : ٣٥ ، ٤٠ ، ٥٠ ، ٦٠ ، ٧٥ ، ١٠٠

٢- المقاطع الانبوبية :

الطول (ملم) : ٥٠٠ ، ٦٠٠ ، ٩٠٠ ، ١٠٠٠

القطر (ملم) : يناسب قطر الانابيب المطلوب عزلها ولا يزيد عن ٢٢٠.

السك (ملم) : ٢٠ ، ٢٥ ، ٤٠ ، ٥٠ ، ٦٠ ، ٧٥

٣ - البطانيات المشطوبة (مائلة الحافة) :

الطول (ملم) : ١٠٠٠ ، ٩٠٠ ، ٦٠٠ ، ٥٠٠

العرض الاكبر (ملم) : ١٠٠ ، ٧٥

السك (ملم) : ١٠٠ ، ٧٥ ، ٦٠ ، ٥٠ ، ٤٠ ، ٢٥

٤ - المقاطع المقوسة والبطانيات المشطوبة (مائلة الحافة) :

الطول (ملم) : ١٠٠٠ ، ٩٠٠ ، ٦٠٠ ، ٥٠٠

القطر (ملم) يناسب قطر الانابيب التي يطلب عزلها و لا يستعمل للسطوح المقوسة ذات نصف قطر اقل من ١١٠ .

تكون الالواح خالية من اي التواء و ذات اوجه مستوية وحافات متعامدة مع الالوجه ومع بعضها .
تكون المقاطع الانبوبية او البطانيات متحدة المركز وخالية من الالتواء وتكون الالوجه المتقابلة مستوية وتتعامد النهايات في السطح مع المحور الطولي .

تكون الحافات المشطوبة متوافقة مع نصف قطر السطح المقوس المطلوب عزله .

٩-٢/١/٥/٢ : التفاوت المسموح للابعاد :

٩-٢/١/٥/٣

١. الالواح والبطانيات :

الطول والعرض (ملم) ± 3

السك (ملم) - ١٥ ، + ٣

٢. المقاطع الانبوبية :

الطول (ملم) ± 3

القطر الداخلي (ملم) - صفر ، + ٥

معدل السك (ملم) - ١٥ ، + ٣

التجانس : لا يختلف السك الموضعي عند اي نقطة عن معدل السك ب (± 3 مم).

٩-٢/٥/٢ : المواصفات :

تطابق خواص سليكات الكالسيوم متطلبات مسودة المواصفة القياسية العراقية رقم (٢٣٨٦) وكما مبين ادناه :

٩-٢/٥/٢/١ الرطوبة

لا تزيد نسبة الرطوبة للمادة عن (٧%) بالكتلة .

٩-٢/٢/٥ الكثافة الظاهرية :

يكون معدل الكثافة الظاهرية للمادة (١٦٠-٣٢٠ كغم / سم^٣) ولا يزيد التفاوت المسموح به عن (± ١٥ %) عن القيمة المثبتة من قبل المنتج .

٩-٢/٢/٥ مقاومة الانضغاط :

لا يزيد اختزال سمك المادة عن (١٠ %) تحت الظروف الاتية :-
وسط جاف تحت ثقل (١٥ كيلو باسكال) .

وسط رطب (بعد غمره في الماء لمدة ١٨ ساعة تحت ثقل ١٧٠ كيلوباسكال).

٩-٢/٢/٥ مقاومة الانثناء :

لا تقل مقاومة الانثناء للمادة عن (٢٤٠ كيلو باسكال) .

٩-٢/٢/٥ مقاومة الحرارة :

عند فحص المادة تحت درجات الحرارة المتزايدة تعتبر المادة ملائمة للاستعمال تحت
الحراري " Snaking Heat " الى درجة الحرارة التي تقابل المتطلبات الاتية :-

الانكماش الطولي (حد اقصى) - ٢%

الفقدان بالكتلة (حد اقصى) - ١٥%

مقاومة الانضغاط ، لايزيد اختزال المادة عن ١٠% تحت تأثير ٣٤٥ كيلو باسكال (كيلو نيوتن / م^٢) .

٩-٢/٥ الموصلية الحرارية :

لا تزيد الموصلية الحرارية للمادة عند درجة حرارة (٤٠ م°) للوجه البارد عن القيمة المبينة في الجدول رقم (٩-١٢) .

الجدول رقم (٩-١٢)

الموصلية الحرارية لسليكات الكالسيوم

متوسط درجة الحرارة	درجة حرارة الوجه الساخن	الموصلية الحرارية
م°	م°	واط / م .كلفن
١٠٠	١٥٠	٦١%
١٥٠	٢٥٠	٧٠%

٧/٢/٥/٢-٩ الدالة الحامضية :

تكون الدالة الحامضية بين (٨ ر.٠ ، ١١ ر.٠) .

٣/٥/٢-٩ النماذج :

تؤخذ النماذج وفق الفقرة (٩-٢-١-٥) من هذا الفصل .

٤/٥/٢-٩ الفحوص :

تجرى الفحوص وفق مسودة المواصفة القياسية العراقية رقم (١٣٨٦) .

٥/٥/٢-٩ المطابقة :

كما مبين في الفقرة (٩-٢-١-٧) من هذا الفصل .

٦/٢-٩ الفرميكولايت :

هي عبارة عن معدن الفوميكولايت الطبيعي الممدد بالحرارة والمنخل للحصول على التدرج المطلوب .

١/٦/٢-٩ التصنيف :

تصنف مادة الفرميكولايت السائبة الى خمسة اصناف حسب الكثافة الجافة وكما مبين في الجدول رقم (٩-١٣) .

جدول رقم (٩-١٣)

تصنيف مادة الفرميكولايت

الكثافة السائبة الجافة كغم / م ^٣		الصف
حد اقصى	حد ادنى	
٨٠	٤٨	صفر
٨٨	٥٩	١
٩٦	٦٤	٢
١١٢	٧٢	٣
١٢٨	٨٨	٤

٢/٦/٢-٩ المواصفات :

تطابق الفرميكولايت المتطلبات الواردة في الجدولين رقم (٩-١٤) (٩-١٥) .

جدول رقم (٩-١٤)

الموصلية الحرارية للفرميكولايت (واط / م^٢ . كلفن)

الصنف	الموصلية الحرارية كيلو واط / م . كلفن عند متوسط درجة الحرارة °م		
	°م ^{-٨٤}	°م ^{-٤}	°م ^{-٢٤}
صفر	-	-	٢٤٤
١	-	-	٢٤٤
٢	-	-	٢٤٤
٣	-	-	٢٤٤
٤	١٧٢	٢٣٣	-

قيم الجدول اعلاه محسوبة لعينة قياسية سماكتها تعادل (٢٥ ملم) .

جدول رقم (٩-١٥)

التدرج الحبيبي لمادة الفرميكلولايت التراكمي المتبقي (نسبة مئوية وزنية)

المناخل	٩٥ ملم	٧١ ملم	٣٦ ملم	١٨ ملم	٦٠٠ ملم	٣٠٠ ملم	٥٠ ميهم
صفر	٨٠-٣٠	-	١٠٠-٨٠	-	-	-	-
١	صفر-	-	-	٩٠-	-	-	-
٢	١٠	صفر-١٠	٩٠-٤٥	١٠٠	١٠-٩٥	-	-
٣	-	-	صفر-١٠	-	١٠٠-٩٠	-	-
٤	-	-	-	صفر-٥	-	٩٨-٦٠	٩٠

٩-٢/٦/٣ النماذج :

تؤخذ النماذج وفق ما ورد في الفقرة (٩-٢-١-٥) من هذا الفصل .

٩-٢/٦/٤ الفحوص :

تجري الفحوص وفق المواصفات القياسية الامريكية وكما يلي :

الكثافة ASTM-C 520 ، الموصلية الحرارية ، ASTM- C516 ، ASTM- C177، التدرج الحبيبي ، C136 - ASTM .

٩-٢/٦/٥ المطابقة :

كما ورد في الفقرة (٩-٢-١-٧) من هذا الفصل .

٩-٢/٧ رغوة البولي يوريثان الجاسنة المستخدمة بالرش :

مادة لدائنية خليوية جاسنة ذات خلايا منتظمة مغلقة ، تتكون بتفاعل محفز لمركبات البولي ايزوسيانات ومركبات البولي هيدروكسيل مع استخدام غاز كلوروفلوروكربون كعامل نفخ .

٩-٢/٧/١ التصنيف :

الصنف (١):

بولي يوريثان ملائم للسطوح العازلة غير المحملة والتي قد تتعرض او لاتتعرض للجو مثل الجدران العازلة والسقوف الداخلية والاستخدامات الاخرى المماثلة .

الصنف (٢) :

بولي يوريثان ملائم للسطوح العازلة المحملة بحمولة محددة كالسطوح المعرضة للجو والاستخدامات المماثلة التي يرافقها ارتفاع في درجات الحرارة وتتطلب مقاومة انضغاط مستمرة تضاف مادة مقاومة للنار للمادة الاولى والتي تلبي متطلبات التعليمات المحلية الوطنية .

٩-٢/٧/٢ المواصفات :

تطابق خواص رغوة البولي يوريثان الجاسنة المتطلبات الواردة في مسودة المواصفة القياسية العراقية رقم (١٥٢٧) وكما مبين في الجدول رقم (٩-١٦) .

٩-٢/٧/٣ النماذج :

تحضر النماذج على شكل الواح بعد ان يتم رشها تحت الظروف الحقيقية السائدة في الموقع (مثل الطقس ، اتجاه الرش ، السطح السائد ٠٠٠ الخ) وفقاً لتوصيات الشركة المنتجة .

تكون النماذج ممثلة للمنتج النهائي في الموقع مع الاخذ بنظر الاعتبار سمكها (ويكون ٣٠ ملم كحد ادنى عدا سمك اللوح) وذات كمية وحجم ملائمين لاجراء الفحوص عليها .
تعتبر مساحة قدرها (٥م^٢) كافية لاجراء الفحوص لمرة واحدة .

تترك النماذج لمدة ٧٢ ساعة عند درجة حرارة (٢±٢ م°) قبل قطعها أو اجراء الفحوص عليها .
النماذج المأخوذة من اللب
عند الحاجة الى نماذج تؤخذ من اللب فتحضر بازالة كل من القشرة الخارجية والجانبية للطبقة بمقدار
(٣-٥ ملم) .
يمكن ان تحتوي النماذج المأخوذة من اللب على قشرة داخلية واحدة او اكثر عند حدود الطبقات .
يمكن الاتفاق بين المهندس والمقاول على عدد الواح نماذج الفحص .

جدول رقم (٩-١٦)

متطلبات رغوة البولي يوريثان المستخدمة بالرش

المتطلبات		الوحدة	الخواص
الصف (٢)	الصف (١)		
٢٠٠	١٠٠	كيلو باسكال	مقاومة الانضغاط عند تشوه قدره ١٠% حد ادنى
٢٠	٢٠	ملي واط/ملي كلفن	الموصلية الحرارية الابتدائية - حد اقصى - عند معدل حرارة ١٠ م°
٢٢	٢٢	=	الموصلية الحرارية الابتدائية - حد اقصى - عند معدل درجة حرارة ٢٣ م°
٥	-	%	الانضغاط المستمر - حد اقصى بعد ٤٨ ساعة عند وتحت ضغط قدره ١٠ كيلو باسكال
٥ الى ١٠	٥ الى ١٠	تانو غم % باسكال	نفاذية بخار الماء ٢٣ م° - رطوبة نسبية من صفر - ٥٠%
٢ الى ١٦	-	متر / ثا	٣٨ م° / رطوبة نسبية من صفر - ٨٨% ثبات الابعاد عند - ٢٥ م°
٤±	٤±	%	+ ٧٠ م° ورطوبة نسبية ٩٠%
٣±	٢±	%	+ ١٠٠ م°
في الرغو	فشل الالتصاق	-	محتوى الخلايا المغلقة - حد ادنى قوة للصلق

٩-٢/٧/٤ الفحوص:

يتم ارسال النماذج وفقاً لمسودة المواصفات القياسية العراقية رقم (١٥٢٧).

٩-٢/٧/٥ المطابقة :

تعتبرالارسالية او الدفعة مقبولة اذا اجتازت النماذج جميع فحوص المواصفة القياسية العراقية رقم (١٥٢٧) .

٩-٢/٧/٦ التنفيذ : رغبة البولي يوريثان الجاسئة .

تراعى الامور الاتية عند التنفيذ :

استعمال حواجز البخار عندما تكون درجة الحرارة التي تستخدم عندها المادة ادنى من حرارة المحيط .

استخدام الطلاء المقاوم للظروف الجوية .

استخدام المادة المقاومة للظروف الجوية .

اتباع ارشادات الشركة المصنعة حول كيفية الاستخدام الامن للمادة لتحاشي تعريض صحة وسلامة

العاملين للخطر في منطقة العمل .

الموصلية الحرارية بعد التعتيق للالواح :

تكون الموصلية الحرارية بعد التعتيق (٢٤ ملي واط / ملي كلفن) عند قياسها وفق المواصفة القياسية العراقية

عند معدل درجة حرارة (١٠م °) بعد فترة تتراوح بين ثلاثة اشهر كحد ادنى و (٦ اشهر) كحد اقصى من

تاريخ انتاجها ولكل صنف، وتكون بمقدار (٢٦ ملي واط / ملي كلفن) عند قياس الالواح عند معدل

درجة الحرارة (٢٣ م °) بعد فترة تتراوح بين ثلاثة اشهر كحد ادنى وستة اشهر كحد اقصى من تاريخ انتاج

كل صنف .

نظراً لتأثر الموصلية الحرارية للمادة العازلة الخلوية بطبيعة التركيب الكيماوي للمنتوج ونسب الخلايا المغلقة

والمفتوحة للرطوبة وتركيب الغازات في الخلايا ، حيث تزداد الموصلية الحرارية بمرور الوقت لتغير تركيب

الخلايا الغازية فإنه بالامكان استخدام مواد سطحية رقيقة التي تقلل من تأثير التغيرات.

تعتمد متطلبات الموصلية الحرارية الابتدائية الظاهرية في الجدول (٩-١٦) على النماذج التي تم رشها حالياً

، تستخدم نتائج الفحص لاغراض المواصفة ولا تعكس نوع الاداء الفعلي

٩-٢-٨ الصوف الصخري (ROCK WOOL)

الصوف الصخري عبارة عن الياف معدنية تصنع من صخور البازلت (البركانية) وتستخدم كعازل حراري

وصوتي ومانع لانتشار الحريق .

مميزات الصوف الصخري :

يتميز الصوف الصخري عن غيره من المواد العازلة الاخرى بما يلي :-

كفاءة عالية في العزل الحراري والصوتي ومنع انتشار الحريق

لا يتأثر بالماء والظروف المحيطة ولا يزول بالتقادم.

لا يحترق ويتحمل درجات حرارية عالية تزيد عن (٧٥٠ م°) .

غير عضوي ولا يسمح بنمو الفطريات والطفيليات.

خالي من الكبريتات والكلوريدات فلا يسبب تاكل السطوح الملامسة.

ليس له اضرار صحية ويساهم في توفير استهلاك الطاقة وحماية البيئة من التلوث .

متوفر بأسعار رخيصة ويتم استخدامه بسهولة دون الحاجة الى كفاءات متخصصة .

٩-٢/٨/١ انواعه :

اولاً : الصوف الصخري السائب (Loose Rock wool)

يكون على هيئة الياف سائبة طويلة تستخدم على حالتها تلك او على شكل الياف قصيرة .

٩-٢-٨-٢ استخدامه :

١- يستخدم الصوف السائب ذو الالياف الطويلة في :

عزل عوادم السيارات

الافران

الاعراض الزراعية

٢- يستخدم الصوف السائب المندوف كمادة خام في صناعة السقوف المعلقة.

٩-٢/٨/٣ يستخدم الصوف السائب لعزل :

جدران وسقوف وارضيات المباني

المباني الجاهزة والمنشآت المعدنية

غرف التبريد والسيارات المبردة والمركبات

اقنية الهواء لانظمة التبريد والتدفئة والسخانات الشمسية

للعزل الصوتي في استوديوهات الاذاعة والتلفزيون والمسارح والصالات وغيرها

٩-٢/٨/٤ لفائف لبادية (rock wool felt)

وتكون على هيئة لفات مرنة تم ربط اليافاها ببعض بمواد رابطة . وتنتج بسماكات وكثافات مختلفة وتصفح

بمواد التصفيح المختلفة لتناسب طبيعة استخدامها .

٩-٢/٨ ٥ استخداماتها : تستخدم اللفائف اللبادية لعزل

اقنية الهواء لانظمة التبريد والتدفئة .

المنشآت المعدنية والسطوح القرميدية وحظائر الحيوانات.

المراجل والانابيب الساخنة والباردة

٩-٢/٨ ٦ فرشاة مخاطة (rock wool quilted mats)

تكون على هيئة لفات مخاطة بخيوط قطنية او فايبر كلاس او سلك معدني دون استخدام اية مواد رزينة رابطة وتتحمل حرارة عالية لذا فهي تستخدم عادة في العزل الصناعي .

٩-٢/٨ ٧ استخداماتها :

١-تستخدم الفرشاة المخاطة في عزل

المنشآت المعدنية

المراجل

السخانات الشمسية

افران الغاز

٢-تستخدم الفرشاة المصفحة بالمشبك المعدني لاجراض العزل الصناعي ولدرجات الحرارة المرتفعة كما في :

محطات توليد الكهرباء

خزانات وانابيب النفط

مصافي النفط

الافران وكافة المنشآت الصناعية

٩-٢/٨ ٨ مغلفات الانابيب (rock wool pipe section)

تكون على هيئة انابيب مفرغة مشكلة من الياف الصوف الصخري المرزنة وتكون مشروحة طولياً ليتم ادخال الانابيب المطلوب عزلها وتكون مغلفة برقائق الالمنيوم المقواة .

٩-٢/٨ ٩ استخداماتها :

تستخدم في عزل الانابيب الساخنة والباردة

٩-٢ ٢ تنفيذ الألواح العازلة :

٩-٣ ١ عزل السقوف :

يجري طلاء السقوف بالمواد اللاصقة الخاصة كالاسفلت البارد مثلاً ، ومن ثم يجري صف الواح البولي ستارين او الالواح المنصوص عليها في المخططات وجداول الكميات .

يجري تنفيذ الطبقات المانعة للرطوبة وكما ورد فصل المواد المانعة للرطوبة .
إذا تطلب الأمر وضع الواح البولي ستارين على شكل طبقات فيجب عندئذ لصق كل طبقة بالآخرى
باستعمال مواد لاصقة خاصة وتكون كل طبقة متخالفة مع الأخرى .
يراعى أن تكون المواد اللاصقة الخاصة من النوع الذي لا يحتوي على مذيبات هيدرو كاربونية كالبنزين مثلاً .

قد يجري التنفيذ بصورة معكوسة حيث يتم وضع الطبقات المانعة للرطوبة وخرسانة الميلا على السقوف
ثم توضع الواح البولي ستارين فوق مانع الرطوبة مباشرة بشكل متراس مع مراعاة أن تكون الحلول بين
الألواح بشكل متخالف وفي هذه الحالة يتم وضع طبقة واقية من نسيج صناعي ذو قاعدة بوليسترية يتراكب
لا يقل عن (٣٠٠ ملم) فوق الواح البولي ستارين (أو أي الواح منصوص عليها في المخططات) وذلك
لمنع المواد الناعمة من النفاذ إلى الحلول .

توضع طبقة مثبتة فوق الطبقة الواقية التي ذكرت سابقاً لمنع حركة الألواح من أماكنها ولمنع الأشعة
البنفسجية من النفاذ إلى الألواح . تتكون هذه الطبقة من واحدة مما يأتي :
طبقة من الركام الخشن ذو مقاس اسمي بحدود ٤٠ ملم لا يقل سمك الطبقة عن ٥٠ ملم .
طبقة من البلاط .

طبقة من الخرسانة المسلحة .

في السقوف المعدنية تثبت الواح العزل الحراري تحت السطح المعدني وتثبت بلوالب مثبت خاص إذا لم
يكن التسقيف من النوع العازل أصلاً .

٩-٣/٢ عزل الجدران :

تثبت الواح البولي ستارين إلى سطح الجدار باتقان وبأستخدام مواد لاصقة خاصة .
تكسى الألواح بطبقة انهاء اسمنتية بسمك لا يقل عن (١٥ ملم) توضع
على مشبك معدني مغلول مثبت على الجدار بشكل جيد .
يمكن استعمال الواح تكسية جاهزة معزولة بالبولي ستارين (أو أي الواح منصوص عليها في المخططات)
أو الواح تكسية غير معزولة تثبت إلى الواح البولي ستارين مع مراعاة تطبيق تعليمات الشركة المصنعة
عن كيفية التثبيت .

٩-٤ الشمولية والكيل :

٩-٤-١ تكون جميع الذرعات للأوجه المغطاة فقط ولا تضاف أية زيادة للتراكب (Over laps) وغيرها ، وتشمل جميع المواد والعمل وتهيئة المواقع ولا تطرح الفراغات التي تقل مساحتها عن (٠.٥٠ متر مربع) لأعمال العزل الحراري للسطوح .

٩-٢/٢ تحسب الكميات لطبقات العزل الحراري للسطوح والجدران على أساس المتر المربع.

٩-٤-٣ تحسب الكميات لطبقات العزل الحراري للأنابيب على أساس المتر طول .

الباب العاشر
التسقيف بالالواح المموجة

الباب العاشر

التسقيف بالالواح المموجة

١٠-١ المجال :

يشمل هذا الفصل الاعمال التسقيف بالالواح المموجة من حيث المواد والتركيب وطريقة الفحص والكيل وشمولية الاسعار.

١٠-٢ الواح الفولاذ المغلون المموجة :

١٠-٢/١ المواد :

تطابق الواح الفولاذ المغلون المموجة المواصفة القياسية البريطانية (BS 3.83) ولوازم التثبيت كالكلاليب والصواميل والمشابك وغيرها مطابقة للمواصفة القياسية البريطانية (BS1494:PART 1) اما اغطية الحوافي (FLASHING) فتطابق المواصفة البريطانية رقم (BS 6961) او (BS 1178) اما بالنسبة لمرازيب مياه الامطار وملحقاتها فتطابق المواصفة القياسية البريطانية (BS 1091) هذا ويجب ان لايقبل وزن طلاء الخارصين لوحدة المساحات عن ماهو محدد في المواصفة القياسية البريطانية (BS 3083).

١٠-٢/٢ الخزن :

تخزن الالواح في مخزن دافي جاف وتوضع على حصالات خشبية عازلة بين الالواح وبين ارضية المخزن.

١٠-٢/٣ التركيب :

١٠-٢/٣/١ يجب ان تكون الالواح مستطيلة الشكل ذات سمك مطابق للمخططات التفصيلية، وخالية من الالتواء والانتفاخ ، نظيفة السطوح خالية من الشحوم والزيوت والغبار واية مواد ملوثة اخرى . وان يكون طلاء الخارصين سليما غير متقشر.

١٠-٢/٣/٢ يجب انتهاء جميع اعمال الصبغ والدهان لاجزاء المنشأ الحامل للالواح قبل المباشرة باعمال تركيبها .

١٠-٢/٣/٣ تركيب الالواح في صفوف متوازية من المنسوب الادنى الى المنسوب الاعلى على ان لا يقل تراكيب الالواح في الاتجاه الطولي عن (١٥٠ ملمتر) ولا يزيد عن ٢٥٠ ملمتر والجاني .

١٠-٢/٣/٤ ثقب الالواح عند قمة الموجه وبقطر يزيد بمقدار (١) مم عن قطر لوازم التثبيت المستعملة ويراعى ان تكون الثقوب اقرب ما يمكن الى ظهر المدادات (purilans) وعلى بعد لا يقل عن ٤٠ مم من حافات اللوح ولا تزيد المسافة بين ثقب واخر عن (٤٠٠) مم .

١٠-٢/٣ ٥ يزود كل لولب تثبيت بصامولة من الفولاذ المغلون يتناسب مع مقاس اللولب مع واشر بيتيومين او مطاط لمنع تسرب المياه من الثقوب .

١٠-٢/٤ الدهان :

١٠-٢/٤/١ تدهن الواح الفولاذ المغلون الموجه اذا اشارت جداول الكميات الى ذلك وعندئذ يجب تنظيف الالواح جيدا لازالة الاوساخ ويمكن استعمال المذيبات العضوية كالاسيتون والكحول والترينتين وغيرها لازالة الشحوم والزيوت من الالواح .

١٠-٢/٤/٢ تظلى الالواح بدهان التأسيس المناسب كرساصات الكالسيوم ، الرصاص الاحمر ، كرومات الخارصين ، خليط من كرومات الخارصين والاكسيد الاحمر او خليط من الرصاص الاحمر وابيض الرصاص وحسب الفصل الثالث عشر من هذه المواصفات وبموجب جداول الكميات مع مراعاة ان لا يحتوي دهان التأسيس اية مواد كاوية . تجرى عملية التأسيس فور الانتهاء من عمليات التنظيف .

١٠-٢/٤/٣ تحدد جداول الكميات طبقات الدهان بعد التأسيس على ان لا تقلل عن طبقتين وان يطابق الدهان ما ورد في الفصل الثالث عشر من هذه المواصفات وان يكون الخضاب المستعمل في الدهان اما من الالمنيوم او الاوكسيد الاحمر او ابيض الرصاص او اوكسيد الخارصين .

١٠-٢/٥ النماذج :

تؤخذ نماذج الفحص بمعدل لوحين لكل ارسالية مكونة من (١٠٠٠) لوح او اقل بطريقة عشوائية واذا زادت الارسالية عن (١٠٠٠) لوح فتقسم الى مجموعات مكونة من (١٠٠٠) لوح لكل مجموعة ويؤخذ لوحين من كل مجموعة ويعتبر المتبقي بعد التقسيم مجموعة لغرض اخذ النماذج .

١٠-٢/٦ الفحص :

يفحص وزن طلاء الخارصين لوحدة المساحات حسب المواصفة القياسية البريطانية (BS 3.83) .

١٠-٣ الواح الالمنيوم الموجه :

١٠-٣/١ المواد :

تطابق الالواح المستعملة للمواصفة القياسية البريطانية (BS 4868) ولوازم التثبيت من لولب وصواميل ومشابك مطابقة للمواصفة القياسية البريطانية (BS 1494 :PART 1) اما مرازيب مياه الامطار وملحقاتها فتطابق المواصفة البريطانية القياسية (BS 2997) اذا كانت من الالمنيوم و (BS 46) اذا كانت من الحديد المطاوع و (BS 43) اذا كانت من الخارصين (زنك) و (BS 1091) اذا كانت من الفولاذ وتحدد جداول الكميات النوعية المطلوبة . لا يجوز استعمال المرازيب النحاسية مع السقوف المصنوعة من الالمنيوم .

١٠-٢/٣ الخزن :

تخزن الالواح في الموقع على حمالات خشبية للمحافظة عليها من الرطوبة . وتخزن المواد الاخرى المستعملة في صناديق حافظة ولكل صنف على حدة . يتم الخزن بحيث لا تتلوث المواد المخزونة بالسمنت او التربة .

١٠-٣/٣ التركيب :

١٠-٣/٣/١ يجب ان تكون الالواح عند التركيب خالية من الالتواء والانقفاخ ، نظيفة السطوح ، خالية من الشحوم والزيوت والغبار او اية مادة ملوثة اخرى .

١٠-٣/٣/٢ يجب انهاء اعمال دهان المنشأ الذي سيجري تغطيته قبل المباشرة باعمال التركيب. تعالج سطوح الالواح التي تمس مباشرة السطوح الخرسانية اوالملاط او الحجر او الطابوق او الخشب بطلاء هذه السطوح بطبقة من البيتيومين مقاوم للقلويات او بالدهان المناسب .

١٠-٣/٣/٣ يجري تركيب الالواح في صفوف متوازية من المنسوب الادنى الى المنسوب الاعلى على ان لا يقل تراكيب الالواح في الاتجاه الطولي عن (١٥٠) مم ولا تزيد عن (٢٥٠) مم ولا يقل التركيب الجانبي عن عرض موجة ونصف .

10-٣/٣/٤ تثقب الالواح عند قمة الموجه وبقطر يزيد بمقدار (١) مم عن قطر لوازم التثبيت المستعملة. يراعى عدم احداث اي تلف او اعوجاج في الالواح اثناء عملية التثقيب وان تكون الثقوب في اماكنها الصحيحة وعلى بعد لا يقل عن (٤٠) مم من حافات الالواح وان لا تزيد المسافة بين كل ثقب والذي يليه عن (٤٠٠) مم .

10-٣/4/٥ يزود كل لولب تثبيت بصامولة من الالمنيوم تتناسب مع مفاصله مع واشر من اللباد او المطاط لمنع تسرب المياه.

١٠-٣/٤/٦ يحضرتماس التركيبات من النحاس او البرونز بشكل مباشر مع الواح الالمنيوم الموجه حيث يجب وضع عوازل فاصلة بينها كالباد المطابق للمواصفة القياسية العراقية رقم (٤) او مركبات مبلمر كلوريد الفينيل (PVC) المطابقة للمواصفات القياسية البريطانية (BS 2571) .

١٠-٤/٤/٧ يحضر استعمال الدهان الذي يحتوي على مركبات النحاس او الزئبق او الرصاص او الكرافيت او الكربونات على اي من الاجزاء التي لها تماس مباشر مع الواح الالمنيوم .

١٠-٣/٤ النماذج :

تؤخذ نماذج الفحص بمعدل لوحين لكل ارسالية مكونة من (١٠٠٠) لوح او اقل بطريقة عشوائية واذا زادت الارسالية (١٠٠٠) لوح فتقسم الى مجموعات مكونة من الف لوح ويؤخذ لوحين من كل مجموعة ويعتبر المتبقي بعد التقسيم مجموعة لغرض اخذ النماذج .

١٠-٣/٥ الفحص :

١٠-٣/٥ مقاومة الألواح للشد :

يتم الفحص وفق المواصفة القياسية البريطانية (BS 18 : PART 1)

١٠-٣/٥ التركيب الكيميائي:

يتم الفحص وفق المواصفة القياسية البريطانية (BS 1728) الخاصة بالتحليل الكيميائي للالمنيوم وسبائكها

١٠-٣/٦ المطابقة :

تعتبر الارشالية مطابقة لهذه المواصفات اذا اجتازت جميع العينات الفحوص المشار اليها في (١٠-٣/٥) اعلاه والا يجب اخذ ضعف العدد الاول من العينات مجددا وتعتبر الارشالية مطابقة للمواصفات اذا اجتازت جميع العينات الفحوصات المطلوبة ويعكسه تعتبر الارشالية مرفوضة ويجب ترحيلها من الموقع .

١٠-٤ اللوح اللدائنية (البلاستيكية) المموجة :

١٠-٤/١ المواد :

تكون الألواح اللدائنية المموجة مطابقة للمواصفات البريطانية (BS 8154) .

١٠-٤/٢ شكل القطع والمقاسات :

يكون شكل القطع ومقاسات الألواح اللدائنية المموجة مماثلا لمقطع الألواح الاخرى المستعملة للسقف وحسبما يرد بالمخططات .

١٠-٤/٣ التركيب :

١٠-٤/٣/١ تكون الألواح خالية من الالتواء والانقفاخ ولا تحتوي على عيوب تصنيعية يمكن رؤيتها بالعين المجردة كالمواد الغريبة والشروخ وخطوط الصب والفقاغات الهوائية التي يزيد قطرها عن (٣) مم كما يجب ان تكون نظيفة وخالية من الغبار والشحوم والزيوت او اية مواد ملوثة اخرى . على ان تزال الشحوم والزيوت ان وجدت باستعمال الماء الدافئ والصابون فقط .

١٠-٤/٣/٢ لا يقل تراكم الألواح طولا وعرضا عن (٣٠٠) مم للسقوف التي يقل ميلها عن (١٥) درجة و(٢٠٠) مم للسقوف التي يزيد ميلها عن ذلك مع استعمال المواد الخاتمة عند مناطق التركيب مع الألواح الاخرى في كلا الحالتين .

١٠-٤/٤ النماذج :

تؤخذ نماذج الفحص والمطابقة بمعدل لوحين لكل الف من الارشالية او اقل على ان لا يقل عدد العينات عن لوحين .

١٠-٤/٥ الفحص :

يتم فحص مسمار القص (Shear Slot) والانحراف (Deflection) وانتشار الضوء (Light Diffusion) ونفاذ الضوء (Light transmission) بموجب المواصفة القياسية البريطانية (BS 4154) .

١٠-٤/٦ المطابقة :

تعتبر الارشالية مطابقة لهذه المواصفات اذا اجتازت العينات جميع الفحوص المنصوص عليها في (١٠-٥) اعلاه والا فتؤخذ عينات بعدد مضاعف عن ماهو مذكور في (١٠-٤/٤) وترفض الارشالية في حالة فشل اي من العينات الماخوذة مجددا وعندئذ يجب ترحيل الارشالية الى خارج الموقع .

١٠-٥ سقف الواح مبلمر كلوريد الفينيل (PVC) المموجة :

١٠-٥/١ تكون الواح مبلمر كلوريد الفينيل (PVC) مطابقة للمواصفات القياسية البريطانية (BS 42.3) وتكون اما شفافة او نصف شفافة او كمداء وتحدد جداول الكميات الصنف المطلوب .

١٠-٥/٢ شكل المقطع والمقاسات :

يكون شكل مقطع الواح مبلمر كلوريد الفينيل (PVC) المموجة ومقاساتها مماثلاً لمقطع الالواح الاخرى المستعملة في السقف .

١٠-٥/٣ الخزن :

تخزن الالواح بالموقع على ارضية متينة ومستوية باكداس لا يزيد ارتفاعها عن متر واحد على حمالات خشبية وفي اماكن محمية .

١٠-٥/٤ التركيب :

١٠-٥/٤/١ يجب ان تكون الالواح خالية من الالتواء والانثناء ولا تحتوي على عيوب تصنيعية يمكن رؤيتها بالعين المجردة كالمواد الغريبة والشروخ وخطوط الصب والفقاكات الهوائية التي يزيد قطرها عن (٣ر١) مم كما تكون نظيفة وخالية من الغبار والشحوم والزيوت او اية مادة ملوثة اخرى

١٠-٥/٤/٢ يراعى ما ورد في البند (١٠-٤-٣) باستثناء ان يكون تراكيب الالواح بالاتجاه الطولي

(٣٠٠) ملم عندما يكون ميل السقف (١٥°) اما التراكيب في الاتجاه الجانبي فلا يقل عن عرض موجتين

١٠-٥/٥ النماذج :

تؤخذ نماذج الفحص بمعدل لوحين لكل الف لوح من الارشالية او اقل على ان لا يقل عدد العينات عن لوحين .

١٠-٥/٦ الفحص :

يتم اجراء فحص ثبات اللون والاحتفاظ بالشكل (Retention of Profile) والوزن الساقط (Falling Weight Test) ومقاومة التحميل (Loading Resistance) او نفاذ الضوء (Light transmission) بموجب المواصفة القياسية البريطانية (BS 42.3) .

١٠-٥/٧ المطابقة :

كما جاء في الفقرة (١٠-٤/٦) من مواصفات الالواح اللدائنية .

١٠-٦ الكيل والشمولية :

١٠-٦/١١ الالواح :

تشمل اسعار سقوف الالواح بكافة انواعها المذكورة في هذا الفصل كافة ما يلزم من مواد وخزن الالواح ولوازم التثبيت والمواد الخاتمة (حيثما يلزم) والسقالات والايدي العاملة والتركيب والفحص وغيرها لانجاز الاعمال على اكمل وجه بموجب هذه المواصفات ، ولا تشمل اعمال مرازيب مياه الامطار واغطية الحافات تحسب هذه السقوف على اساس المتر المربع لواقع المساحة للسقوف المنجزة بعد حسم جميع الفراغات والفتحات والثغرات التي تزيد مساحتها عن ٢٥ م^٢.

١٠-٦-٢ تشمل اسعار اعمال اغطية الحافات والمرازيب كل ما يلزم من مواد وعمالة ولوازم تثبيت واعمال السقالات وتحسب بالمتر الطولي للواقع المنفذ .

١٠-٦/٣ تشمل اسعار دهان السقوف لكل ما يلزم من مواد وعمالة وخزن المواد وعمل السقالات والتنظيف والتأسيس والدهان وغيرها لانجاز الاعمال على اكمل وجه وعلى اساس المتر المربع للمساحات التي جرى دهنها بعد حسم جميع الفراغات والفتحات والثغرات التي تزيد مساحتها عن ٢٥ م^٢.

الباب الحادي عشر
انهاء الجدران والسقوف

الباب الحادي عشر انهاء الجدران والسقوف

١١-١ المجال

يشمل هذا الفصل خواص مواد الانهاء وتكسية الجدران وطرق اخذ النماذج وفحصها وكذلك يشمل الفصل انواع الانهاء للجدران والسقوف وطرق التنفيذ وشروطها .

١١-٢ المواد

١١-٢/١ ملاط السمنت (ملاط السمنت - النورة) :

وهو ملاط ذو تحمل عالي وذو فعالية جيدة لمقاومة الرطوبة ولهذا يستخدم في الأماكن كالمرافق الصحية والحمامات ومحلات الغسل والمطابخ .

١١-٢/١/١ نسب الخلط :

تكون مواصفات مواد المزج (السمنت : الرمل - مزيج من الرمل النهري مع رمل المغريل : الماء) مطابقة للمواصفات القياسية العراقية وكما ورد في الفصل السادس (المونة) .

تكون نسبة المزج (٣:١) (سمنت : رمل) حجما او بالنسب التي يحددها جدول الكميات ، على ان يكون الرمل نظيفا مدرجا كما مبين في الجدول رقم (١١-١) - وفي حالة كون الخلطة صعبة المزج والنشر ، فيمكن ان تضاف اليها النورة المطفاة المطابقة لما ورد في الفصل السادس من هذه المواصفات لزيادة القابلية التشغيلية للخلطة (Workability) وجعلها سهلة النشر . وفي حالة استخدام النورة المطفاة تكون نسب الخلط كالآتي (٦:١:١) حجما .

١١-٢/١/٢ طريقة الخلط :

تخلط النورة المطفاة عند استعمالها مع الركام الناعم اولا بشكل جيد للحصول على خليط متجانس ثم يضاف الاسمنت مع استمرار الخلط . واخيرا يضاف الماء بالتدرج مع الخلط لغاية الحصول على عجينة المونة المناسبة القوام .

جدول رقم (١١-١)

تدرج الركام الناعم المستعمل في خلطة مونة السمنت والنورة المطفأة بموجب المواصفة القياسية العراقية م.ق.ع ١٩٨٤/٤٥

فتحة المنخل / ملم	طبقة الأساس	الطبقة النهائية
٤,٧٥	١٠٠-٩٠	١٠٠-٩٠
٢,٣٦٠	١٠٠-٧٥	١٠٠-٨٥
١,١٨٠	٩٠-٥٥	١٠٠-٧٥
٠,٦٠٠	٥٩-٣٥	٧٩-٦٠
٠,٣٠٠	٣٠-٨	٤٠-١٢
٠,١٥٠	١٠-صفر	١٠-صفر

يتم الخلط اما ميكانيكيا او يدويا على لوح خاص من الخشب او المعدن على ان تحدد نسب الخلط بالحجم باستعمال عربات يدوية او صناديق ذات مقاسات مناسبة وبموافقة المهندس المشرف.

١١-٢/٢ البياض بالجص :

يجب ان يكون الجص حديث الحرق وناعماً جيداً وخالياً من المواد الغريبة ، وناصع البياض. و يتميز البياض بالجص بسهولة مزج المونة ونشرها ، وفي هذه الحالة يمكن عمل البياض بعدد اقل من الطبقات وبسبك اقل ، ويعطي سطحا صقيلا يتقبل الاصباغ بصورة ممتازة ولا يستعمل هذا الانتهاء للجدران الخارجية لكون الجص مادة غير مقاومة للرطوبة . ولا يستعمل جبس باريس عادة في اعمال البياض لسرعة تماسكه واذا استعمل ففي الطبقة الاخيرة وفي عمل التصليحات ، في حين تستعمل انواع الجص الاخرى في مختلف طبقات البياض.

١١-٢/٢/١ نسبة الخلط :

تكون مواصفات نسب الخلط (الجص : الرمل) مطابقة للمواصفات القياسية العراقية وكما ورد في الفصل السادس من هذه المواصفات (المونة).

يخلط الجص الميكانيكي مع الرمل بنسبة تقريبية (١:١) عند استعماله لطبقات الاساس الاولى والثانية، (الجص المحلي) عدا جص الكور (الجص المحلي) الذي لا يخلط بالرمل لاحتوائه على شوائب منها الرمل .

١١-٢/٢ طريقة الخلط :

يجرى نخل الجص جيدا لتخليصه من الشوائب و الحبيبات المتكتلة للحصول على مسحوق ناعم متجانس .
يجرى خلط المواد في الحالة الجافة بشكل جيد لحين الحصول على خليط متجانس ثم يضاف الماء للخليط مع استمرار عملية الخلط لحين الحصول على عجينة مونة مناسبة القوام .
تستعمل خلطة المونة بعد التحضير مباشرة خاصة اذا بدأت علامات التماسك بالظهور كما يمنع خلط المونة القديمة بالمونة الجديدة .
يراعى تنظيف ادوات الخلط بصورة جيدة من بقايا المونة المتبقية وغسل هذه الادوات بالماء قبل الاستعمال مجددا .

١١-٣/٢ الانتهاء بأستخدام البلاطات السيراميكية والمواد المستخدمة لتثبيتها :

١١-٣/٢-١ البلاطات السيراميكية (الفرغوري):

بلاط قليل السمك ناتج من خليط الاطيان والسليكا ومواد مساعدة للصهر والاذابة ومواد خام معدنية وملونات .
تمر هذه المواد بمراحل انتاجية متعددة من تكسير ونخل وخلط وترطيب ... الخ ثم تصنع بالضغط والبتق والصب او بأستخدام طرق تصنيعية اخرى .

يجفف البلاط عند درجة حرارة الغرفة تجفيفا اوليا ثم يحرق تدريجيا بدرجات الحرارة العالية . يكون البلاط السيراميكي مزججا او غير مزجج وهو غير قابل للاشتعال او التأثر بالضوء و يستعمل للالوجه الداخلية التي تتعرض للرطوبة كالمطابخ والحمامات والمرافق الصحية وغيرها وتكون طريقة التثبيت على شكلين ، الأول بأستخدام مونة السمنت والرمل مباشرة على الجدران بعد الشريت بمونة السمنت والثانية بالتثبيت على الجدران بعد لبخها بالسمنت بأستخدام مواد لاصقة خاصة .

١١-٣/٢-١ انواع البلاط السيراميكي :

يصنف البلاط السيراميكي الى مجاميع حسب طريقة التصنيع وكما يلي:

أ- بلاط البثق (تشكيله أ)

هو البلاط الذي يشكل عندما يكون بحالة لدنة داخل ماكينة البثق ويمكن الحصول على البلاط المحدد الابعاد بتقطيع العجينة المنبثقة .

ب- البلاط القابل للفصل (SPLIT TILES) :

بلاط مزدوج يفصل بعد الحرق الى بلاط مفرد مزجج او غير مزجج وله تموجات متوازية في جهة الظهر .

ج- بلاط الاجر (QUARRY TILES) :

بلاط ناتج من تقطيع العجينة المنبثقة من ماكينة البثق وبالتعاقب ويكون اما مضغوطا او غير مضغوط ويكون في بعض الاحيان مزججا .

د-البلاط الناتج من ضغط الغبار (تشكيلة ب):

بلاط قوامه على شكل مسحوق او حبيبات صغيرة مقولب تحت ضغط عال ويكون اما مزججا او غير مزجج .

هـ - بلاط الصب (تشكيلة ج) :

بلاط ناتج من صب العجينة في قالب او على سطح فخاري مسامي مقاوم للحرارة حيث يقوم بامتصاص الماء ويكون اما مزججا او غير مزجج .

١١-٢/١/٣/٢ التصنيف :

يصنف البلاط السيراميكي الى مجاميع اما حسب طريقة التصنيع كما ورد في الفقرة (١١-٢/١/٣) من هذا الفصل او حسب نسبة امتصاصه للماء وكما مبين في الجدول رقم (١١-٢) .

جدول رقم(١١-٢)

تصنيف البلاط السيراميكي حسب امتصاصه للماء

مجموعة (٣)	مجموعة (٢)		مجموعة (١)	امتصاص الماء
مجموعة (٣)	مجموعة ٢-٢	مجموعة ١-٢	ص $\geq 3\%$	ص %
ص $< 10\%$	ص $\geq 10\%$	ص $\geq 6\%$		التشكيلة
مجموعة أ-٣	مجموعة أ-٢-٢	مجموعة أ-١-٢	مجموعة أ-١	أ
مجموعة ب-٣	مجموعة ب-٢-٢	مجموعة ب-١-٢	مجموعة ب-١	ب
مجموعة ج-٣	مجموعة ج-٢-٢	مجموعة ج-١-٢	مجموعة ج-١	ج

حيث ان ص % تمثل نسبة امتصاص الماء

١١-٢/١/٣/٣ المواصفات :

يجب ان تطابق ابعاد وخواص البلاطات السيراميكية المتطلبات الواردة في المواصفات القياسية العراقية المرقمة (١٣٩٢ ، ١٧٠٤ / ج ٢ ، ١٧٠٤ / ج ٣ ، ١٧٠٤ / ج ٤) .

١١-٢/١/٣/٤ المظهر العام :

يتم تشخيص عيوب البلاطات بالعين المجردة من مسافة متر واحد وتحت انارة قدرتها ٣٠٠ لوكس مسطرة على وجه البلاطة حسب م.ق.ع ١٣٩٢ / ١٩٨٨ وكما مبين في الجدول رقم(١١-٣).

جدول رقم (١١-٣)

متطلبات المظهر العام للبلاطات السيراميكية حسب م.ق.ع ١٣٩٢/١٩٨٨

العيوب	المتطلبات
١- كسر في حافة البلاطة	كسر واحد على ان لا يتجاوز عمقه ١ ملم وطوله ١٥ ملم .
٢- كسر في زاوية البلاطة	كسر في زاوية واحدة للبلاطة بعمق لا يزيد على ٢ ملم .
٣- تشقق حافات البلاطة	شق واحد بطول لا يزيد على ١ ملم .
٤- شقوق على وجه البلاطة	لا يسمح بها .
٥- بقع ،نقط ،خدوش وثقوب صغيرة	لا تتميز بوضوح .
٦- مناطق غير مزججة على وجه البلاطة	يسمح بوجود منطقة واحدة غير مزججة على حافة البلاطة بعمق لا يزيد على ٢ ملم على حافة البلاطة وبمساحة لا تزيد على ٢٥ ملم ^٢ ولايسمح بوجودها على سطح البلاطة.

١١-٢/٣/١/٥ النماذج :

يؤخذ نموذج (ثلاثة بلاطات) من كل ارسالية متكونة من (٥٠٠) بلاطة او اقل في حالة زيادة الارسالية عن (٥٠٠) بلاطة ، فنقسم عندئذ الى مجموعات ، كل منها تحتوي على (٥٠٠) بلاطة ويعتبر الجزء المتبقي نتيجة التقسيم مجموعة لغرض اخذ النماذج . وعندئذ يؤخذ نموذج من كل مجموعة بطريقة عشوائية .

١١-٢/٣/١/٦ الفحوص :

تجري الفحوص وفق طرق الفحص الواردة في المواصفات القياسية العراقية رقم ١٧٠٤/ج ٢ ، ١٧٠٤/ج ٣ ، ١٧٠٤/ج ٤ .

١١-٢/٣/١٧ المطابقة :

تعتبر الارشالية او الوجبة مقبولة اذا اجتازت جميع الفحوص الواردة في المواصفات اعلاه (وحسب صنف ونوع البلاطة) .

١١-٢/٣/٢ الفسيفساء :

وهي بلاط صغير الحجم يصنع من السيراميك المزجج او الزجاج باشكال مختلفة حسب وحدات قياسية .
تلتصق كل مجموعة على ورق خاص بالترتيب المناسب وذلك لتسهيل عملية تركيبها على ان لا تزيد نسبة امتصاصه عن ٤% وتطابق المواصفات الواردة في المخططات وجداول الكميات .

١١-٢/٣/٣ المواد اللاصقة :

هي مواد لاصقة تستعمل لثبيت الكاشي السيراميكي ويكون التثبيت اما بطبقة خفيفة لا يزيد سمكها عن ٣ ملم كسمك نهائي للطبقة او بطبقة سميكة لا تقل سمكها عن ٣ ملم ولا يزيد على ١٢ ملم .

١١-٢/٣/١١ الانواع :

أ- تصنف المواد اللاصقة الى خمسة انواع حسب تركيبها الكيميائي وشكلها الفيزيائي وكما يأتي :-
النوع الاول : مونة تتصلب بالماء :

تتكون من مزيج من عامل ربط هيدروليكي وتكون عادة من سمنت بورتلاند وركام ناعم ومضافات عضوية تمزج لتكوين خليط جافا يخلط بالماء قبل الاستعمال .

النوع الثاني : مادة لاصقة مبددة (مشتتة) .

تنتج كمزيج جاهز للاستعمال وتتكون من عامل (عوامل) عضوي رابط على شكل مستحلب مائي او ليتر (عصارة الشجر) مع مواد مالئة معدنية .

النوع الثالث : مادة لاصقة سمنتية مبددة (مشتتة) :

تتكون من سمنت بورتلاند مطابق للمواصفة القياسية العراقية رقم (٥) او من مسحوق محضرمزج بالماء قبل وقت قصير من استعماله لجعله بشكل مشتت مائي ذو قوام طري

النوع الرابع : مادة لاصقة راتنجية :

تصنع بشكل مزيج جاهز للاستعمال ، ويتكون من مواد مالئة تنشر في محلول يتكون من عامل ربط عضوي في مذيب قابل للتبخر .

النوع الخامس : مادة لاصقة راتنجية متفاعلة :

تتكون من مركبين او اكثر وقد يحتوي كل منهما على مادة (مواد) مالئة معدنية،تمزج معا بنسب معينة مباشرة قبل الاستعمال ويحدث التصلد بواسطة التفاعل الكيميائي بين المكونات العضوية للمركبات المختلفة

ب- تصنف هذه المواد اللاصقة حسب مقاومتها للماء الى ثلاثة اصناف هي :-

صنف ١- مواد تظهر مقاومة سريعة للماء .

صنف ٢- مواد تظهر مقاومة بطيئة للماء .

صنف ٣- مواد ليس لها متطلبات بخصوص مقاومتها للماء .

١١-٢/٣/٣/٢ المواصفات :

تطابق خواص المواد اللاصقة المتطلبات الواردة في مسودة المواصفات القياسية العراقية رقم ٢٢٨٤٠ وكما يأتي :-

أ- مقاومة الشد :

لا يقل متوسط مقاومة الشد للمادة اللاصقة عند فحصها للاصناف ١ و ٢ و ٣ عن ٩٥٠ نيوتن بعد فترة تكييف لمدة ١٤ يوما بظروف اعتيادية ، ولا يقل متوسط مقاومة الشد للصنف (١) فقط عن ٦٥٠ نيوتن بعد فترة تكييف لمدة ٧ أيام في ظروف اعتيادية يعقبه غمر في الماء لمدة ٧ أيام عند درجة حرارة المختبر . ولا يقل للصنف (٢) فقط عن ٦٥٠ نيوتن بعد فترة تكييف لمدة ١٤ يوما في ظروف اعتيادية ، يعقبه غمر في الماء لمدة ٧ أيام عند درجة حرارة المختبر .

ب- مقاومة القص :

يكون متوسط مقاومة القص للمادة اللاصقة كالآتي :

لا تقل عن ٨٩ كيلو نيوتن للاصناف ١ و ٢ و ٣- بعد فترة تكييف لمدة ١٤ يوما في ظروف اعتيادية ، ولا يقل عن ٥٤ كيلو نيوتن بعد فترة تكييف لمدة ٧ أيام في ظروف مختبرية اعتيادية يعقبها خزن في فرن عند درجة حرارة 100 ± 2 م° لمدة ٧ أيام . ولا تقل بالنسبة للصنف ١- فقط عن ٥٤ كيلو نيوتن بعد فترة تكييف لمدة ٧ أيام في ظروف مختبرية اعتيادية، يعقبها غمر في الماء لمدة ٧ أيام عند درجة حرارة المختبر .

ج- الوقت المفتوح :

يعرف الوقت المفتوح على انه الفترة الزمنية التي تنقص بعدها مقاومة الشد للمادة اللاصقة عن ٩٥٠ نيوتن . ويراعى ان لا تقل عن تلك التي يحددها المنتج .

د- قابلية الضبط (التعديل)

لا يقل متوسط مقاومة الشد للمادة اللاصقة عند فحصها عن ٧٣٠ نيوتن بعد تكييفها لمدة ١٤ يوما في ظروف مختبرية اعتيادية يعقبه زمن ضبط لمدة ٥ دقائق ، ولا يقل عن ٤٥٠ نيوتن بعد تكييفها لمدة ١٤ يوما في ظروف مختبرية اعتيادية يعقبه زمن ضبط لمدة ١٠ دقائق .

١١-٢/٣/٣/٣ : الخزن :

عند خزن المادة اللاصقة في مكان جاف بدرجة حرارة تتراوح بين ٥-٣٠ م° أو مدى اوسع وحسبما يثبتته المنتج على العبوات يجب ان لا تظهر المادة اللاصقة اي علامة تدل على وجود تأثير مايكروبيولوجي . وتطابق خواصها متطلبات مسودة المواصفة العراقية رقم ٢٨٤٠ لمدة لا تقل عن ١٢ شهرا . اما المواد اللاصقة التي لها عمر اقل من المثبت سابقا ولكنها تطابق متطلبات مسودة المواصفة اعلاه ، فتعتبر مطابقة بشرط ان يثبت المنتج على العبوات بوضوح اقصى فترة ممكنة للخزن .

١١-٢/٣/٣/٤ : الاستعمال :

عند استعمال مادة لاصقة للصق الكاشي على السطوح العمودية يجب ضمان عدم انزلاق الكاشي الى الاسفل خلال عملية اللصق . عدة عوامل تؤثر في الانزلاق مثل مسامية وسمك الكاشي وطبيعة المادة اللاصقة وطبيعة الجدار . يتم فحص الانزلاق من خلال وضع المادة اللاصقة بالسمك الملائم ويثبت الكاشي على الجدار العمودي بدون اي اسناد اضافي ، بحيث لا تتجاوز الفترة بين وضع المادة اللاصقة ووضع الكاشي ٥ دقائق ثم يسجل مدى حدوث الانزلاق . اذا كانت المادة اللاصقة تتطلب عملية مزج قبل استعمالها كمزج مكونان مجهزان من قبل المنتج ، او مزج مسحوق مع الماء . تجري عملية المزج حسب تعليمات المنتج ، وتستهمل المادة في حالتها الجاهزة للاستعمال خلال فترة ٢٠ دقيقة من المزج الا اذا ثبت خلاف ذلك من قبل المنتج .

١١-٢/٣/٣/٥ : النماذج :

تؤخذ عبوة واحدة من الارسالية يتم اختيارها عشوائيا .

١١-٢/٣/٣/٦ : الفحوص :

تجري وفق طرق الفحص الواردة في مسودة المواصفة القياسية العراقية رقم ٢٨٤٠ .

١١-٢/٣/٣/٧ : المطابقة :

تعتبر ارسالية مقبولة اذا اجتاز النموذج جميع الفحوص المطلوبة في مسودة المواصفة القياسية العراقية رقم ٢٨٤٠ .

١١-٢/٤ : الالواح الجبسية :

وهي تعمل من الجص او البورك اذ يصب في قوالب حديدية بسمك (٨ ، ١٠ ، ١٢ ملم) وبطول (٢٠ × ٢٤٠ م) يخلط مع الجص غبار الحجارة وقد تعمل مجوفة او صلبة وقد تكون مسلحة بألياف نباتية او القصب او مشبكات معدنية وقد لاتسلح وهي خفيفة الوزن سهلة الكسر مستعملة بكثرة لرخص ثمنها وسهولة تركيبها وهي قابلة لدق المسامير عليها وتتكون الالواح الجبسية من لباب جبسي مغلق وملصوق بقوة بورق قوي ومتين ذو مواصفات خاصة تتناسب مع موقع الاستخدام مكونا الواحا مستوية ومستطيلة

الشكل . وقد يحوي اللب على مضافات تكسبه خواص اخرى . تجري تغطية الحافات الطولية للوح بالورق ويعمل لها شكل جانبي ليلانم نوع الاستعمال ، للالواح الجبسية خواص تجعلها ملائمة للاستعمال في مواقع تتطلب الحماية من الحريق والعزل الصوتي والحراري . وتستعمل الالواح كذلك للتغليف النهائي لجدران الوحدات البنائية وللسقوف وقواطع الحديد والخشب او لتغليف قضبان واعمدة الفولاذ والحديد او الكالسيوم قواطع جاهزة ويمكن ان تستعمل كأساس لعمليات البياض بالجص .

١١-٢/٤/١ انواع الالواح الجبسية :

أ- الواح جبسية جدارية :

هي الواح لها وجه قابل لتنفيذ الزخرفة عليها .

ب- الواح جبسية جدارية ذات لب محسن التماسك في درجات الحرارة العالية :

يحتوي لب هذه الالواح على الياف معدنية او مضافات اخرى لتحسين التصاق اللب في درجات الحرارة العالية وتحوي على وجه ملائم للزخرفة المباشرة .

ج- الواح جبسية جدارية ذات قابلية امتصاص ماء قليلة :

هي الواح يحتوي لبها او اغلفتها الورقية مضافات خاصة لغرض تقليل امتصاصها للماء وتكون ملائمة للاستعمالات الخاصة في البناء التي يتطلب فيها توفر هذه الخاصية لتحسين اداء اللوح يمكن عمل زخرفة لوجه اللوح .

د- الواح الاساس لملاط الجبس :

بامكان هذه الالواح تقبل طبقة الملاط الجبسي (البياض بالجص) عليها وقد تكون مثقبة خلال التصنيع الاول .

هـ- الواح الاساس لملاط الجبس ذات لب محسن التماسك عند درجات الحرارة العالية :

تحتوي هذه الالواح على الياف معدنية او اضافات اخرى لتحسين قابلية تماسكها عند درجات الحرارة العالية كما تمتلك وجه ملائم لوضع الملاط الجبسي (البياض بالجص) . وقد تكون مثقبة خلال عملية التصنيع الاول .

١١-٢/٤/٢ حافات ونهايات الالواح الجبسية :

أ- تكون حافات الالواح الجبسية الجدارية المغطاة بالورق اما مربعة او مستقيمة او مائلة او دائرية .

ب- تكون حافات الواح الاساس لملاط الجبس اما مربعة او دائرية .

ج- تكون نهايات الالواح الجبسية الاخرى ذات قطع مربع .

١١-٢/٤/٣ المواصفات :

١- الالواح الجبسية الجدارية :

أ-الابعاد والتفاوتات :

تكون ابعاد وتفاوتات الالواح الجبسية الجدارية وفق المواصفة القياسية العراقية رقم ١٦٧٦ وكما مبين في الجدول رقم (١١-٤) .

جدول رقم(١١-٤)

ابعاد وتفاوتات الالواح الجبسية الجدارية

الابعاد / ملم	التفاوت / ملم
الطول	من ١٨٠٠ الى ٣٦٠٠ بزيادة مقدارها ١٠٠
العرض	٦٠٠ ٩٠٠ ١٢٠٠
السماك	٩,٥ ١٢,٥ ١٥,-

ب- حافات المقاطع المستدقة :

تكون ابعاد حافات المقطع المستدقة عند فحصها وفق المواصفة القياسية العراقية رقم ١٦٧٦ كالآتي :-

عمق الحافة المستدقة من ٠,٦ ملم الى ١,٩ ملم .

عرض الحافة المستدقة من ٤٠ ملم الى ٨٠ ملم .

ج- حمل الكسر :

لا يقل معدل حمل الكسر لخمس عينة فحص مستطيلة الشكل ابعادها ٤٠٠ ملم × ٣٠٠ ملم عند فحصها

وفق المواصفة القياسية العراقية رقم ١٦٧٦ عن القيم الواردة في الجدول رقم (١١-٥) ولا تقل اية قيمة فردية

عن ١٠% من المعدل ادناه .

جدول رقم (١١-٥)
حمل الكسر للالواح الجبسية الجدارية

حمل الكسر / نيوتن / كحد ادنى		سمك اللوح (ملم)
الاتجاه العرضي	الاتجاه الطولي	
١٤٠	٣٦٠	٩,٥
١٨٠	٥٠٠	١٣,٥
٢٢٠	٦٥٠	١٥,-

د- الانحراف بسبب الرطوبة :

لا يزيد معدل انحراف الالواح الجبسية عن القيم الواردة في الجدول رقم (١١-٦) .

جدول رقم (١١-٦)
الانحراف بسبب الرطوبة للالواح الجبسية

الانحراف / ملم	سمك اللوح / ملم
٤٨	٩,٥
٣٢	١٢,٥
١٦	١٥,-

٢- الواح الاساس لملاط الجبس :

أ- الابعاد والتفاوتات :

تكون ابعاد وتفاوتات الواح الاساس لملاط الجبس وفق المواصفة القياسية العراقية رقم ١٦٧٦ كما مبين في الجدول رقم (١١-٧) .

جدول رقم (١١-٧)

ابعاد وتفاوتات الواح الاساس لملاط الجبس

الابعاد / ملم	التفاوت / ملم
الطول	صفر ± 6 صفر ± 16 للالواح غير المثقبة للالواح المثقبة
العرض	صفر ± 8
السكك	$9,5$ $12,5$

ب - حمل الكسر :

لا يقل معدل حمل الكسر لخمس عينات فحص مستطيلة الشكل ابعادها ٣٠٠×٤٠٠ ملم عند فحصها وفق المواصفة القياسية العراقية رقم ١٦٧٦ عن القيم الواردة في الجدول رقم (١١-٨) ولا تقل اية قيمة فردية عن ١٠ % من المعدل ادناه .

ملاحظة :

لا يطبق حمل الكسر على الواح الاساس لملاط الجبس المثقبة .

ج- الانحراف بسبب الرطوبة :

كما ورد في الفقرة (٢-٤/٣/٥) والجدول رقم (١١-٦) من هذا الفصل .

جدول رقم (١١-٨)

حمل الكسر لالواح الاساس لملاط الجبس

حمل الكسر / نيوتن / كحد ادنى		سمك اللوح (ملم)
الاتجاه العرضي	الاتجاه الطولي	٨,٥ ١٢,٥
١٢٥	١٨٠	
١٦٥	٢٣٥	

١١-٢/٤/٤ : النماذج :

ياخذ المهندس او من يمثله النماذج بصورة عشوائية عند تسليم الارسالية بحيث تكون مؤشرة ولايزيد على خمسة نماذج لكل نوع وسمك .

١١-٢/٤/٥ : الفحوص :

تجري الفحوص وفق المواصفة القياسية العراقية رقم (١٦٧٦) .

١١-٢/٤/٦ : المطابقة :

تعتبر الارسالية او الوجبة مطابقة اذا اجتازت النماذج جميع الفحوصات الواردة في القياسية العراقية رقم (١٦٧٦) .

١١-٢/٥ : الواح الديكور (الفورمايكا) :

وهي الواح مكونة من رقائق مصنوعة من مواد سليلوزية مشبعة براتنجات تتصلد حراريا وترتبط مع بعضها عند تسليط حرارة وضغط لا يقل عن ٥ ميكاباسكال .

تتميز هذه الالواح بسطح وصلد ومقاوم للتآكل والتخدش والصدم والماء المغلي والتبقع والحرارة العالية .

١١-٢/٥/١ : التصنيف :

صنف ١-

الواح ذات مقاومة عالية للتآكل بالحك وذات متانة عالية .

صنف ٢-

الواح ذات اداء عال تستعمل لتغطية السطوح الافقية والسطوح العمودية التي تعرض لاجهاد شديد .

صنف ٣-

الواح ذات اداء ادنى من الصنف (٢) تستعمل للسطوح العمودية والسطوح الافقية التي تتطلب اجهاد معتدل

صنف ٤-

الواح ذات اداء متوسط تستعمل للسطوح العمودية التي تتطلب مواصفات ادنى من صنف (٣) .

الواح بمستوى ادنى من الصنف (٤) من حيث المظهر وثبات الوح ومقاومة الحرارة والرطوبة ، تستعمل للسطوح العمودية التي لا تتعرض للضوء .

١١-٢/٥/٢ المظهر :

يكون السطح صقيلا وحسن المظهر وخال من الشقوق والخدوش والبقع والعيوب الظاهرية الاخرى التي تؤثر على اداء المنتج وذلك عند فحص الالواح من مسافة ٥ م للصنف (١، ٢، ٣، ٤) ومن مسافة ٣ م للصنف (٥). للالواح التي يكون احد وجهيها مزينة تكون الجهة الاخرى خشنة الملمس او معاملة بطريقة تسهل لصقها على قاعدة او سطح .

١١-٢/٥/٣ الابعاد :

أ- الابعاد :

تكون تفاوتات الابعاد كما في المواصفة القياسية العراقية (١٤٩٨) .

ب- استقامة الحافات :

تكون الحافات مستقيمة مع تفاوت قدره ١٥ ملم / م من طول الحافة و لا يقل طول الحافة المقاسة عن ١ متر .

ج- تعامد اضلاع اللوح :

يكون اللوح مستطيلاً مع تفاوت قدرة ١,٥ ملم / م من طول الحافة .

د- استواء السطح :

لا تزيد المسافة بين مسطرة مستقيمة بطول ١ م و سطح اللوح في اي موضع على الحدود المبينة في الجدول رقم (١١-٩) عند فحصها وفق الطريقة الواردة في الدليل الاسترشادي المرجعي رقم (٣٠) الصادر عن الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية .

جدول رقم (١١-٩)
نسبة الابتعاد عن الاستقامة

التركيب	السبك س (ملمتر)	العمل مسافة بين مسطرة مستقيمة وسطح اللوح (ملمتر)
لوح ذو وجه واحد	س > ٢,٠ ٢,٠- ≥ س ≥ ٥,-	١٢٠ ٥٠
لوح ذو وجهين	٢,٠- ≥ س ≥ ٥,- ٥,- ≥ س	١٠ ٥

١١-٢/٥/٤ : المواصفات :

تطابق خواص الواح الفورميكا الفيزيائية للمتطلبات الواردة في المواصفة القياسية العراقية رقم (١٤٩٨) .

١١-٢/٥/٥ : مجال استعمال الالواح :

آ - تستعمل الالواح في المجالات الموضحة في الجدول (١١-١٠) علماً ان هذا الجدول هو للإرشاد ولا يشمل جميع الاستعمالات الممكنة .

جدول رقم (١١-١٠)
استعمالات الواح الفورميكا

الصنف	مجال الاستعمال
١	للخدمة الشاقة كتغطية الارضيات ومايتطلب ذلك في مجال الاستعمال.
٢	السطوح الافقية للمطابخ او مناضد المطاعم والابواب الكثيرة الاستخدام ولتغطية الجدران والجدران الداخلية لحافلات النقل .
٣	واجهات المطابخ ولتغطية الجدران والرفوف .
٤	الخدمة الخفيفة كاسطوح المكشوفة للخزانات (قطع الاثاث) .
٥	السطوح الداخلية لقطع الاثاث .

ب- استعمالات اخرى :

تتوفر انواع خاصة لبعض الالواح لها خواص محددة وكما يلي :

الواح لها نفس الخصائص المحددة في فقرة التصنيف اضافة الى امكانية تشكيلها تحت حرارة وانثناء وفق ما يوصي به المنتج .

صنف (ب) الواح مقاومة للنار :

الواح مشابهة للأنواع المحددة في فقرة التصنيف بالاضافة الى مقاومتها للنار .

١١-٢/٥/٦ النماذج :

يؤخذ لوح واحد من كل نوع او صنف من الارشالية لاجراء الفحوص المطلوبة مختبريا عدا فحص المظهر الذي يجب ان يتم اختيار ما لاقل عن ثلاثة الواح عشوائيا من كل نوع او صنف لا جراء فحص المظهر .

١١-٢/٥/٧ الفحوص :

تفحص النماذج وفق طرق الفحص الواردة في الدليل الاسترشادي المرجعي رقم (٣٠) الصادر عن الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية .

١١-٢/٥/٨ المطابقة :

تعتبر الارشالية او الوجبة مقبولة ، اذا اجتازت النماذج جميع الفحوص الوارد في المواصفة القياسية العراقية رقم (١٤٩٨) .

١١-٢/٦ الالواح البنائية الليفية :

تكون مكونات هذه الالواح الاساسية من الخشب ويزيد سمكها عادة عن ١٥ ملم مصنوعة من الياف سليولوزية مترابطة نتيجة تلبد اليافا او نتيجة استعمال مواد لاصقة بالنسبة للالواح المصنوعة بالطريقة الجافة ، ومن الممكن استعمال طريقة اللصق والتشبع او اية طريقة اخرى لتحسين بعض الخواص .

١١-٢/٦/١ التصنيف :

تصنف الالواح الى عدة اصناف وفق صلابتها وكثافتها وكما مثبت في المواصفة القياسية العراقية رقم (٧١٧) .

١١-٢/٦/٢ المظهر العام :

تكون الالواح مستطيلة الشطل بحافات مستقيمة ومتعامدة .

١١-٢/٦/٣ الاستقامة :

تكون الالواح مستطيلة الشطل بحافات مستقيمة ومتعامدة .

١١-٢/٦/٤ التعامد :

لا يزيد الانحراف للالواح عن ٣ ملم عند قياسها عموديا على امتداد مسافة مقدارها متر واحد .

١١-٢/٦ ٥ المواصفات :

تطابق خواص الالواح المتطلبات الواردة في المواصفة القياسية العراقية رقم (٧١٧) .

١١-٢/٦ ٦ النماذج :

تؤخذ ثلاث عينات عشوائية من كل ارسالية من الالواح للفحص .

١١-٢/٦ ٧ تجري الفحوص وفق المواصفة القياسية العراقية رقم (٧١٧) .

١١-٢/٦ ٨ المطابقة :

تعتبر الارسالية مطابقة للمواصفات اذا اجتازت كافة الفحوص المطلوبة وبعكسه ترفض وترحل خارج الموقع

١١-٢/٧ الماريلكس (الختم بالحبيبات الطبيعية الملونة) :

هي مادة لأكساء الجدران ، شديدة الصلادة والمرونة وتستعمل في مختلف الظروف المناخية . وتعطي حماية

كلية في المساحات الرطبة ضد تكون العفن والبكتريا . ينفذ الماريلكس على الجدران الخرسانية والخرسانة

الوسيمة والالواح الخشبية والخشب الرقائقي والالواح الجبسية .

١١-٢/٧ ١ المكونات :

تتكون مادة الماريلكس من رمل السليكا وحبيبات السليكا بسمك ١٢ - ١٧ ملم (مطحون حجر البناء)

وخضاب لا يسبب استعماله خفوت في اللون ورائجات مثخنة ومضافات ضد العفن والبكتريا وتتوفر باللون

مختلفة .

١١-٢/٧ ٢ المواصفات :

ان خواص الماريلكس هي :-

أ - مقاومته للاشتعال

ب - مقاومته للحرارة المستمرة ، حيث لا يظهر تغيرا عند وضعها في فرن لمدة عشرة أيام في درجة حرارة

٨٠ م°

١١-٢/٧ ٣ النماذج :

يؤخذ نموذج لا يقل عن كيلو غراما واحد من كل نوع من الانواع المجهزة في ارسالية واحدة .

١١-٢/٧ ٤ الفحوص :

تطابق الفحوص طرق الفحص الواردة في المواصفة الامريكية (ASTM BW,0-635) .

١١-٢/٨ الطابوق :

راجع الفقرة في الفصل السابع (اعمال البناء) .

١١-٢/٩ الرخام (المرمر) :

راجع فقرة الحجر في فصل الوحدات البنائية (الفصل الرابع) .

١١-٢/١٠ الدهان والاصباغ :

راجع اعمال الطلاء والوارنيش (الفصل الثالث عشر) .

١١-٢/١١ حجر البولي استر (المرمر الصناعي) :

١١-٢/١١/١ المواد :

البولي استر خليط من مواد مالئة ورائنج بولي استر غير مشبع ومصلدات وخضاب .

١١-٢/١١/٢ المواصفات :

تطابق خواص المرمر الصناعي المتطلبات المبينة في الجدول رقم (١١-١١) .

جدول رقم (١١-١١)

خواص المرمر الصناعي

المتطلبات		الخاصية
لليكور	الاستعمال الاعتيادي	
١٢٠ نيوتن / ملم ^٢	١٠٠ نيوتن / ملم ^٢	مقاومة الانضغاط قوة الشد امتصاص الماء
١٨ نيوتن / ملم ^٢	١٠ نيوتن / ملم ^٢	
صفر	صفر	

١١-٢/١٢ المواد الخشبية :

راجع الفصل الخاص بالمواد النجارية (الفصل الخامس عشر) .

١١-٢/١٣ السقوف المعلقة :

أ- الواح الالياف المعدنية (Mineral Fiber board) تكون اللواح المستعملة للسقوف المعلقة من النوع (Type III) صنف ٢٥ (Class 25) حسب المواصفة الفيدرالية الامريكية (SS-5-118A) وتكون مقاساتها حسبما مؤشر في المخططات ويتراوح سمكها بين ١٣-٢٥ ملم حسب حجمها على ان لايزيد التفاوت البعدي للالواح المستعملة في الطول والعرض عن (١) ملمتر وفي السمك .التربيع عن (٢ر٠) ملمتر. وان يكون اختزال الضوضاء عند فحصها بموجب المواصفة القياسية الامريكية (ASTM E413) ودرجة انتقال الصوت عند الفحص بموجب المواصفة الامريكية (ASTM C433) ودرجة انتقال الصوت عند الفحص بموجب المواصفة الامريكية (ASTM E413) بموجب ما هو محدد في جداول الكميات او وفق ما يحدده المهندس .

وان يكون اشتعال السطح عند الفحص بموجب المواصفة القياسية الامريكية (ASTM E84) ضمن المدى من صفر الى ٢٥ درجة تكون الدخان عند الفحص بموجب المواصفة الامريكية (ASTM E84) ضمن المدى صفر الى ١٥ ومقاومة الحريق عند الفحص بموجب المواصفة القياسية البريطانية (BS476-Part8) والمواصفات القياسية الامريكية (ASTM E119) لا تقل عن ساعة واحدة . وانعكاس الضوء عند الفحص بموجب المواصفة القياسية الامريكية (ASTM C523) مساويا للقيمة في جداول الكميات .

ب - المشبكات المعدنية :

تكون المشبكات اما مغلوطة او مصبوغة ضد الصدأ . تكون المشبكات المغلوطة قياس ٢٠ ولا يقل وزنها عن ١٦ ر ٢ كغم / م^٢ اما المصبوغة ضد الصدأ فيكون قياسها ٢٣ في الاقل ووزنها لا يقل عن ١٨٥ كغم / م^٢ .

ج- الواح الجبس :

تكون مواصفاتها كما في المخططات التفصيلية وجداول الكميات ومطابقة للمتطلبات الواردة في مواصفات الالواح الجبسية العامة الواردة في الفقرة (١١-٤/٢) من هذا الفصل.

د- شرائح الالمنيوم والفولاذ المدهون :

تحدد مواصفاتها في المخططات وجداول الكميات او تطبق مواصفات الشركة المنتجة لغرض القبول وبموجب نماذج يوافق عليها المهندس .

١١-٣ اعمال الانهاء

١١-٣/١ البياض بالجص :

يستعمل البياض بالجص للجدران والسقوف غير المعرضة للرطوبة اي الداخلية فقط.

١١-٣/١/١ البياض بالجص على الجدران :

يجب ان يكون سطح الجدران جافا نظيفا وخاليا من الاتربة والاملاح والزيوت والتزهر وغيرها من المواد الغريبة . يغسل الجدار وينثر بمونة السمنت والرمل (١ : ١) بقوام سائل كثيف (شربت) ويرش بالماء قليلا ويترك ليجف قبل المباشرة بوضع طبقات الجص عندما يكون سطح الجدران صقيلا كالجدران الخرسانية التي يستعمل في انشائها قوالب معدنية والواح الخشب الرقائقي وكذلك جدران الكتل الخرسانية الناعمة الوجه ، عندئذ يتطلب تخشين السطح بواسطة فرشاة او تنقيره لتأمين ربط جيد لطبقة البياض بالجص .
ينفذ البياض بالجص بثلاث طبقات ، الاولى (render coat) لتسوية الجدار وتكون بسمك ١٠ ملم تقريبا ، والثانية (floaten coat) بسمك ٦ ملم للحصول على استوائية جيدة للسطح . يستعمل في هاتين الطبقتين

جص الكور او الجص الفني الممزوج بالرمل ، اما الطبقة الثالثة وهي طبقة الختم (المخمر) فتكون بسمك من ٢-٣ ملم ويستعمل فيها البورك النقي يمكن دمج الطبقتين الاولى والثانية وتنفيذها كطبقة واحدة بسمك ١٠ ملم عندما يكون سطح الجدار ذو استوائية جيدة بحيث تنطبق عليه المسطرة الخشبية تماماً وفي جميع الاتجاهات . ويجب تدوير حافات البياض اي عملها على شكل قوس عند التقاء الجدران مع بعضها في الزوايا وعند التقاء الجدران بالسقوف وعند حافات الابواب والشبابيك وذلك لمنع تكسر البياض في هذه الاماكن.

١١-٢/١/٣ البياض بالجص للسقوف :

يتبع في بياض السقوف نفس الاساليب المتبعة في بياض الجدران وينفذ بطقتين اضافة الى نثر السقوف بمونة السمنت والرمل (الشريت) ويؤخذ بنظر الاعتبار ان يوفر للسطوح التي يوضع عليها البياض ربطاً جيداً مع اعادة الشريته وذلك لاحتمال تشقق وتساقط البياض بالجص اثناء التنفيذ او بعده . ويكون السمك لطبقات البياض اقل ما يمكن وان لايسمح بالحركة او التحميل للسقوف في الفترة بين بدأ البياض بالجص ولحين تصلب المادة الرابطة بدرجة كافية .

تعالج مفاصل السقوف الخرسانية السابقة الصب او من العقادة وذلك بتغطيتها بشريط من المشبك المعدني ويملج بمونة السمنت ١ : ٣ وبعد تصلبها يباشر بالبياض بالجص بالطريقة الاعتيادية .

١١-٢/١/٣ طريقة عمل انواع البياض بالجص على الجدران الداخلية :

أ- بياض عادي :

تكون طبقات البياض موازية تقريبا لسطح الجدار .

ب- بياض مسطرة :

ينفذ بوضع مساطر شاقولية تمتد من حد السقف الى قاعدة الجدار وتكون عادة من خشب الصاج . تبعد المساطر من وجه الجدار في اقرب نقطة بما يساوي اقل سمك مرغوب للمادة الرابطة وتضبط شاقولية وجه المسطرة بواسطة الشاقول ثم يملأ الفراغ بين المسطرة والجدار على طول المسطرة بالمادة الرابطة . وبعد تماسك المادة الرابطة تضرب المسطرة بصورة خفيفة فتفضل من المادة الرابطة .

يتم ملئ المسافات بين المساطر بالمادة الرابطة . ثم تسحب مسطرة خشبية على وجه الجدار لازالة المادة الرابطة الزائدة وتحديد استوائية الطبقة . وتعدل المناطق الواطئة وتعاد عملية سحب المسطرة لحين ضبط استواء الوجه تماماً ثم ينهى السطح بوضع طبقة من المخمر بسمك ٢ ملم باستعمال المالج الحديدي .

ج- بياض مسطرة تكنيد :

يشابه بياض مسطرة وبالإضافة الى ذلك تضبط الزوايا والاركان بحيث تكون مستقيمة تماماً وتكون السطوح المتلاقية عندها متعامدة بزوايا قائمة .

١١-٣/٤ متطلبات عامة :

أ- لا يجوز البدء باعمال البياض الا بعد اخذ موافقة المهندس على مواد البياض ووضع السطوح واستقامتها وحاجتها الى معالجات خاصة بسبب عدم استوائيتها . كما على المقاول استحصال موافقة المهندس التحريرية على المباشرة باعمال طبقة الختم النهائي (المخمر) وللمهندس الحق في طلب ازالة البياض الذي يتضح ضعف تماسكه مع الجدار او عدم استوائه وشاقوليته وغير ذلك من العيوب واعادة العمل حسب المواصفات وعلى نفقة المقاول .

ب- يجب ان يكون سطح الطبقات التحتية خشنا لتأمين الربط الجيد بين طبقات البياض بالجص .

ج- لا يسمح باستعمال الملاط المتساقط .

د- يراعى عدم المباشرة باعمال البياض بالجص الا بعد الانتهاء من اعمال الطبقات المانعة للرطوبة والتأكد من جفاف سطوح الجدران . كما يجب غلق المبنى بعد انجاز البياض بالجص بتركيب الابواب والشبابيك .

١١-٣/٥ متطلبات خاصة :

أ- تحدد المخططات او جداول الكميات كيفية معالجة التقاء السقوف بالجدران والتي قد تكون على شكل خسفة او افريز ذات شكل محدد اوان تدور الاركان بقوس ربع دائري باستعمال مالج خاص يسمى (مالج كوي) او ان تكون زوايا التقاء الجدران مع السقوف وكذلك الاركان على زوايا حادة . وفي حالة عدم تحديد ذلك في المخططات للمهندس اختيار الطريقة التي يجب ان تعالج بها خطوط التقاء السقوف بالجدران وكذلك اركان الجدران وبدون ان يؤثر قرار المهندس على السعر المقدم من قبل المقاول .

ب- لاغراض تنفيذ اعمال البياض بالجص بنوعية جيدة ، تستعمل ملحقات معدنية تثبت في البياض لغرض ضبط الوجه والسك والحافات والمحافظة على الاركان من التثلم ، وهذه الملحقات عبارة عن صفائح معدنية مغلونة مكبوسة ومتقبة او من الاسلاك الملوية او المحاكة وعند عدم الاشارة الى هذه الملحقات في المخططات او جداول الكميات ويطلبها المهندس فيحق للمقاول طلب فرق سعر عن هذه الاعمال .

١١-٣/٢ البليخ باستعمال مونة السمنت او مونة السمنت والنورة :

١١-٣/٢/١ تهيئة السطوح :

تنتثر السطوح (الجدران والسقوف) بعد غسلها بالماء جيذا بمونة السمنت والرمل (١:١) بقوام سائل وكثيف (شريت) ويرش بالماء لمدة يوم او يومين .

١١-٣/٢/٢ الملاط :

يستعمل الملاط مع مونة السمنت او السمنت والنورة بالمواصفات الواردة في الفقرة (١١-٢-١) من هذا الفصل .

١١-٣/٢ انواع اللبخ :

أ- لبخ عادي

تكون طبقات اللبخ موازية تقريبا لسطح الجدار او السقف ويتم بطبقة واحدة للسقوف وطبقتين للجدران ، وجه الاولى خشنا لتحسين الربط مع الطبقة . يكون سمك هذا النوع من اللبخ ١٥ ملم للسقوف و ٢٠-٢٥ ملم للجدران .

ب- لبخ مسطرة :

تطبق نفس متطلبات البياض بالجص الواردة في الفقرة (١١-٣/١/٣ ب) من هذا الفصل ويكون هذا النوع من اللبخ بطبقتين سمك الطبقة الاولى ١٥ ملم تقريبا والثانية ١٠ ملم .

١١-٣/٢ ختم اللبخ :

يختم اللبخ بالسمنت باحد الاساليب الاتية :-

أ- اللبخ المخمر :

يختم اللبخ المخمر بمونة السمنت البورتلاندي العادي او الملون والنورة بنسبة ٥٠% من كمية السمنت لاعطاء المزيج ليونة جيدة ويصقل الوجه جيدا بالمالج الخشبي ويكون سمك هذه الطبقة بحدود ٢-٣ ملم .

ب- ختم مسند بالمالج :

تصقل طبقة اللبخ الثانية في هذا النوع من الختم والتي سبق نشرها على الجدار بعد فترة زمنية كافية عندما تبدأ هذه الطبقة بالتماسك ويمكن صقلها .

١١-٣/٢ المعالجة :

يحافظ على الجدران الملبوخة رطبة لمدة لا تقل عن ثلاثة ايام برشها بالماء لغرض تصلبها .

١١-٣/٣ النثر بالسمنت :

١١-٣/٣/١ يستعمل في اعمال النثر بالسمنت سائل كثيف من السمنت البورتلاندي العادي او الملون والرمل بنسبة ١ : ٢ ويكون النثر اما ناعما او خشنا ، نسبة الى كثافة المزيج او تدرج الرمل المستعمل وحسب المتطلبات المؤشرة في المخططات او جداول الكميات .

١١-٣/٣/٢ تخلط كمية من مواد النثر كافية لانجاز العمل باكملة وهي بشكل جاف ثم يضاف الماء الى جزء منها حسب حاجة العمل للحفاظ على تجانس اللون .

١١-٣/٣ يتم النثر اما

(١) يدويا بواسطة الضرب على حزمة من اغصان الصفصاف او عتق النخيل (الديخة) على خشبة قرب الجدار .

(٢) تستعمل ماكينة يدوية بسيطة قاعدتها خزان المونة وفي داخلها زعانف مدببة تدور باليد محوريا . ان هذا النوع من النثر يكون اكثر تجانسا من النثر اليدوي .

(٣) يمكن اجراء ايضا النثر بواسطة المغرفة عندما يكون المطلوب نثر الجدران نثرا خشنا وعندئذ يستعمل في المزيج الحصى الناعم قياس (٦-١٠ ملم) .

(٤) وقد يعالج الوجه بالمالج بعد النثر حيث يكبس بمالج خشبي وعندئذ يسمى نثر مكبوس .

١١-٣/٤ :الانتهاء باستعمال البلاط السيراميكي المزجج والفسيفساء :

يستعمل البلاط السيراميكي لختم جدران المطابخ والحمامات ومخازن الاغذية وغيرها حيث يكون الوجه الخارجي للانتهاء صقيلا لا يمتص الرطوبة وقابلا للغسل وصلدا .

اما الفسيفساء فتستعمل لتغليف الجدران من الداخل او من الخارج لاغراض جمالية .

١١-٣/٤ :تنفيذ البلاط :

تستعمل مواد لاصقة خاصة كالواردة في الفقرة(١١-٣/٢) من هذا الفصل او تستعمل مونة السمنت والرمل كمادة رابطة .

١١-٣/٤/١ :التنفيذ بمونة السمنت :

أ- تستعمل مونة السمنت والركام الناعم بنسبة حجمية تتراوح بين ١ : ٣ و ١ : ٤ (سمنت : رمل على التوالي) وحسبما يناسب العمل بحيث تستعمل اقل كمية من الماء لتعطي القوام المطلوب بأقل انكماش ناتج عن الجفاف .

ب- تتبع التعليمات الواردة في الفصل السادس (الملاط - المونة) الخاصة بتهيأة تركيبه .

ج - ينقع البلاط الذي يثبت بهذه الطريقة بالماء لمدة (٢٤) ساعة قبل تركيبه .

د- تنظف السطوح جيدا وترش بالماء بشكل يضمن عدم امتصاص تلك السطوح لماء المونة عند تطبيقها عليه .

هـ- ينثر معجون السمنت الصافي على ظهر البلاط ثم يترك ليتصلب لايام قليلة يرش خلالها بالماء حيث تساعد هذه العملية على زيادة الترابط بين البلاط والمادة الرابطة المستعملة .

و- يهيأ سطح الجدار كما ورد في فقرة البياض وينثر عليه شربة السمنت ثم يطلى ظهر البلاط بمونة السمنت : رمل (بالنسبة التي وردت اعلاه) لتسهيل التماسك مع الجدار ثم تضغط البلاطة في محلها على الجدار وتطرق بصورة خفيفة حيث تنتشر المونة تحتها بالكامل (وخصوصا زوايا البلاطة) مع ملاحظة ان يعبىء الملاط الاخاديد الموجودة بظهر البلاطة ، وتنسحب المونة الزائدة خارج البلاطة . خلال ذلك يحكم وضع البلاطة من حيث استقامة المفاصل افقيا وعموديا وتضبط شاقولية الوجه ، يكون سمك المونة بين ٦-٢٠ ملم ويتم ضبط الاستقامات بواسطة الخيوط والشاقول وافقية السوف بالميزان الكحولي (قبان) .

ز- هناك طريقة ثانية لتثبيت البلاط تتلخص بوضع طبقة تحتية من مونة سمنت :رمل بنسبة ٣:١ على وجه الجدار بطريقة بياض المسطرة التي سبق ذكرها في اعمال البياض ثم يلصق الكاشي باستعمال مزيج من السمنت الصافي (بدون ركام) مع الماء بسمك حوالي ٣-٤ ملم . تعطي هذه الطريقة استوائية وشاقولية جيدين وقد يستعمل السمنت الملون وحسب الحاجة .

ح- يمنع كسر البلاط لأغراض الغلق او حول الفتحات والتمديدات وانما يجب استعمال ادوات قص معدة خصيصا لهذا الغرض وان يكون القص مستقيما او مستديرا حسب الحاجة ودون حدوث اي تنلم او تكسر للقطعة .

ط- اذا ورد نص صريح في المخططات باستعمال قطع البلاط المرافقة (كالقطع ذات الحواف المستديرة عند نهايات التبليط او قطع الزوايا) فمن الواجب استعمالها .

توضع طبقة تحشية من مونة سمنت : رمل بنسبة ٣ : ١ على وجه الجدار بطريقة بياض مسطرة والواردة في الفقرة (١١-٣/٢/٣ ب) من هذه المواصفات وتراعى الامور الآتية :

أ- يحضر ترطيب السطح الذي سيتم تكسيته مع مراعاة عدم المباشرة باعمال التكسية الا بعد جفاف السطح تماما .

ب- لا يجوز نقع البلاط بالماء وانما يتم تركيبه وهو جاف تماما .

ج- تكون طريقة خلط المادة اللاصقة والادوات المستعملة في فرشها وزمن التشغيل وغيرها حسب تعليمات الشركة المصنعة.

د- تفرش المادة اللاصقة على السطح باستعمال المالح الخاص بشكل متساو حسب تعليمات الشركة المصنعة ، ويثبت البلاط فوق تلك الطبقة ويجري تحريكه عليها حتى يشبع ظهره ثم يثبت في مكانه الصحيح بالطرق الخفيف .

١١-٣/٤/٢/١ السوف :

أ- تكون السوف مستقيمة متساوية العرض متوازية ومتعامدة في الاتجاهين .

ب- تنفذ الحول بسماكة منتظمة مقدارها ٢ملم او حسبما مبين في المخططات او جداول الكميات .

ج- يتم تعبئة السوف التي لا يزيد سمكها على ٣ ملم بشربت السمنت وباللون المطلوب . بحيث يعبئ الشربت كامل السوف على ان يزال الفائض بمسحه عن البلاط بقطعة قماش رطبة .

د- للسوف بسمك يزيد على ٣ملم يستعمل الملاط السمنتي او المواد اللاصقة الراتنجية (تعد حسب تعليمات الشركة المصنعة) .

هـ تعبأ السوف بالدرز (المسح او الخسف) وحسب ما مثبت في المخططات او جداول الكميات مع مراعاة عدم خدش وجه البلاط بجوار السوف اثناء العمل .

١١-٣/١/٤/٣ : المفاصل :

لايفضل تطبيق الجدران بالبلاط السيراميكي بمساحات كبيرة مستمرة لاحتمال تساقطه بل يفضل تقطيع المساحات الى مساحات اصغر لا يتجاوز اكبر بعديها عن (٣م) ، يفصل بينها مفصل بعرض ١٠ ملم يملئ بمعجون خاص على ان يكون المفصل نافذا ليشمل البطانة ايضا.

١١-٣/٤/٢ : تثبيت الفسيفساء :

أ- يجرى تثبيت الفسيفساء بنفس المواد السابقة (ملاط السمنت اوالمواد اللاصقة الراتنجية) وحسبما ورد في الفقرة (١١-٣/٤/١ ، و ١١-٣/٤/٢) من هذا الفصل .

ب- تعبأ السوف بين قطع الفسيفساء بالمادة اللاصقة قبل تثبيت الواح الفسيفساء على الجدار مباشرة .

ج- يرسم خط افقي تماما على الجدار باستعمال القبان عند نهاية التغطية العليا ثم يجري تثبيت الواح الفسيفساء من ذلك الخط باتجاه اسفل الجدار بصفوف راسية متتابعة .

د- يراعى ان تكون السوف بين كل لوح واخر مساوية للسوف بين قطع الفسيفساء ضمن اللوح الواحد .

هـ تثبت الواح الفسيفساء في مكانها تماما وذلك بتثبيت الحافة العليا للوح اولا ثم مسحه بالضغط من الطرف العلوي الى الطرف السفلي عدة مرات حتى يتم التثبيت .

و- بعد ان يتم تثبيت عدد من الالواح يجري كبس تلك المنطقة بواسطة اداة مسطحة كالمالغ الخشبي لضمان التصاق واستواء التغطية كمايتم ضبط السوف بشكل نهائي قبل تصلد المادة .

ز- لا يزيد تفاوت استواء السطح عن ١٠ ملم بالمتر مع مراعاة اجراء اعمال الاصلاح قبل مرور ١٠ دقائق على تثبيت الواح الفسيفساء .

ح- يرطب السطح باستعمال قطعة قماش مبللة او يرش بالماء رشا خفيفا لنزع الاوراق الجامعة لقطع الفسيفساء .

١١-٣/٥ : تغطية الجدران بالالواح الجبسية او الليفيه :

١١-٣/٥/١ تكون التغطية بالالواح بانواعها التي وردت في الفقرتين (١١-٣/٥/٢ ، ١١-٣/٥/٦) من هذا الفصل وكما يأتي :

أ- تنتهى المفاصل بين الالواح باشكال متعددة تعتمد على نوع حافة اللوح ، قد يكون الانهاء من نوع مسح فتستعمل في هذه الحالة مواد خاصة لملئ المفاصل مع اشربة انهاء المفاصل .

ب- او تنتهى المفاصل باغطية ذات نقشة بارزة وتكون الاغطية من ورق القماش الخشن ، المعدن ، البلاستيك ... الخ وقد تترك المفاصل بدون انهاء في القطع ذات الحافات المشطوفة ليشكل المفصل حرف (٧) وتملاء المسافات بين القطع تحت اوجه المفصل بمادة مائلة للمفصل لاعطاءه شكلا كاملا واضحا ولغلق الفجوة بين اللوحين تعالج الزوايا والاركان بطريقة تكون عادة مماثلة لانهاء المفاصل على انتكون ذات مقاومة جيدة مع مراعاة الناحية الجمالية .

ج- قد تستعمل زوايا معدنية او افارير من الجص المزخرف او غيره من المواد لانهاء الزوايا والاركان والحافات .

١١-٢/٥/٣ طرق تثبيت الالواح الجبسية والليفية بطرق عديدة وكما يأتي:

١١-٢/٥/٣ فوق شرائح من البياض :

وتتم بلصق اشربة من الواح البياض على الجدران بلاصق خاص ، ثم تثبت الواح التكسية فوق هذه الشرائح بواسطة المسامير او باللصق او بكليهما .

١١-٢/٥/٣ فوق قطع الواح الياف ومونة :

تؤخذ قطع من الواح الياف مشبعة بالقيير مستطيلة بابعاد معينة وتثبت على الجدار بواسطة المونة وحسب السمك المطلوب ، بعد ذلك يتم وضع المونة على شكل لطخ على الجدار بقطر حوالي ١٠٠ ملم وبسمك كبير وتكون المسافة بين لطخة واخرى حوالي ٢٥٠ ملم افقيا وعموديا ثم تضغط الالواح الى الجدار وتطرق خفيفا لغرض انتشار المونة لتصبح بقطر ٢٥٠ ملم ثم تثبت الواح البياض الى قطع بالمسامير المقاومة للصدأ .

١١-٣/٢/٥ فوق شرائح خشبية :

تؤخذ شرائح خشبية (معالجة ضد الرطوبة والتعفن) بمقطع حوالي ٤٠ مم × ١٥ مم (سمك) وباطوال مناسبة وتثبت على الجدران لا تزيد المسافة بين شريحة واخرى عن ٤٥٠ ملم ثم تثبت الواح البياض فوقها بمسامير مغلونة خاصة .

١١-٤/٢/٥ فوق المونة :

تفرش المونة على ظهر الالواح بواسطة صندوق فرش بحيث يكون بشكل شرائط بعرض ٥٠ ملم تقريبا وبسمك ١٢-٣٨ ملم موازية للحافة الطولية للالواح . تلصق الالواح بعد ذلك على الجدار .

١١-٦/٣/١١ الاكساء بالواح الفورمايكا والخشب والخشب الرقائقي :

١١-٦/٣/١١ تنهى الجدران والسقوف المراد اكساءها بالالواح بالبياض بالجص او اللبخ بالسمنت من النوع العادي وكما ورد في الفقرتين (١١-٣/١ ، ١١-٢/٣) من هذا الفصل وفق ما هو محدد ف جداول الكميات .

١١-٢/٦/٣ تثبيت ترايش من الخشب الرخو (الجام) ذات مقطع ١٢ ملم عرضا و ١٢ ملم سمكا وحسب الاطوال المطلوبة بمسامير معدنية مقاومة للصدأ على ان تؤمن الترايش استوائية متناهية الدقة لطيفة الاكساء .

١١-٣/٦/٣ في حالة استعمال الواح الفورمايكا او الصاج الرقائقى او الابيض فعندئذ تكبس هذه الالواح على الواح من الخشب المضغوط باستعمال الغراء المناسب ثم تثبت على التريش باستعمال مسامير دقيقة مقطوعة الرؤوس ، وتختم الفواصل باغطية خاصة ونقوش تحدد في المخططات التفصيلية .

11-٣/٦/٤ في حالة استعمال الواح من الخشب ذات مواصفات محددة في المخططات التفصيلية ، عندئذ تثبت الواح الخشب مباشرة على التريش وفق النظام المبين في المخططات ويضاف اليها اية نقوش او تفاصيل معمارية مثبتة في مستندات المقاوله .

11-٣/٦/٥ فيما عدا الواح الفورمايكا ينهى الاكساء بالخشب او الواح الخشب الرقائقى بالاصباغ الخاصة حسبما هو مثبت في جداول الكميات .

١١-٣/٧ الاكساء بالماريلكس :

١١-٣/٧/١ تهياً السطوح المراد انتهائها بمادة الماريلكس بلبخها بمونة السمنت وفق الفقرة (١١-٣/٢/٣) وتختم بموجب الفقرة (١١-٣/٢-٤-أ) من هذا الفصل .

١١-٣/٧/٢ يخلط الماريلكس في براميل خلطا خفيفا وبفرش بطبقتين الاولى بواسطة مالج من الفولاذ ويكون اتجاه الفرش من الاسفل الى الاعلى على ان يتم التأكد من كون المالج يشكل زاوية كبيرة مع السطح لضمان عدم خدش حبيبات الكوارتز للمادة .

وتفرش الطبقة الثانية بمغرفة لدائنية تمسك بشكل مستقيم مقابل السطح المراد تغطيته وباستعمال ضغط خفيف .

١١-٣-٧-٣ تنفذ طبقة الماريلكس بظروف جوية مناسبة (درجة حرارة بين ٥ - ٤٥ م° ورطوبة نسبية لا تزيد عن ٨٧ %) مع تجنب التنفيذ اثناء هبوب رياح قوية او سقوط الامطار او عند وجود دخان او غبار في الجو .

١١-٣/٨ الاكساء بالطابوق :

يجب ان يكون الطابوق متوازي المستطيلات حاد الزوايا منتظماً خالياً من الشقوق والتلثم وان يكون جيد الحرق ومن النوع المسمى بالابيض ويسمع له رنين عند طرقه ببعضه وأن يكون خالياً من الاملاح (الشورة) .

١١-٣/٨/١ يثبت طابوق الواجهات بانواعه (الطيني او الخرسانى) بعمل قاعدة ارتكاز مناسبة يركز عليها الساف الاول من الاكساء وتكون هذه القاعدة اما بشكل صبة خرسانية او مقاطع فولاذية معالجة بالطلاء ضد الصدأ، ويربط الاكساء بالجدار بمشبكات معدنية تثبت كل ثلاث سوف عند بناء الجدران المطلوب اكساءها .

١١-٣/٨/٢ تحسب المسافة بين القاعدة واعلى الجدار بحيث يكون هذا البعد من مضاعف سمك الساف للطابوق المستعمل .

١١-٣/٨/٣ عند استعمال طابوق ميكانيكي يجب اختيار الوحدات ذات الحافات المستقيمة ولا تحتوي على ثلمات أو أية تشوهات سطحية .

ويمكن تأمين ذلك بنجر الوجه والاركان بالفاس للحصول على المواصفات المطلوبة .

١١-٣/٨/٤ عند استعمال الطابوق المنجور ، يتطلب ذلك قص الطابوق الفرشي بالابعاد المطلوبة وصقل الالوجه بالفأس ومداواة الوجه بالغبرة بعد النشر وحسب تعليمات المهندس وجداول الكميات .

١١-٣/٨/٥ يحدد سمك مونة الربط للسوف والبندات بترابش خشبية ثابتة السمك ويتم الاكساء وفق ما تشير اليه المخططات من نقوش أو الاكساء بسوف واضحة افقيا وبندات عمودية أو بدون بندات .

١١-٣/٨/٦ تحدد المخططات وجداول الكميات نوع انهاء المفاصل والتي تكون عادة من نوع جفقيم أو خسف .

١١-٣/٩/٩ الاكساء بالرخام (المرمر) أو حجر البولي استر (المرمر الصناعي) أو الحجر الطبيعي .

١١-٣/٩/١٠ يستعمل الرخام أو المرمر الصناعي المطابق للفقرة (١١-٢-٩ ، ١١-٢-١١) من هذا الفصل وتكون مقاسات القطع كما مثبت في المخططات .

١١-٣/٩/٢ لا يزيد التفاوت في طول البلاطات المستعملة لاغراض التغطية وعرضها عن ١% ولا يزيد عن ٣% للسمك ولايزيد التفاوت في استواء السطح عن ١م لكل ١م مقاسا في جميع الاتجاهات .

١١-٣/٩/٣ تكون حافات البلاطات الرخامية متوازية ومتعامدة مع بعضها وضمن التفاوت المذكور اعلاه .

١١-٣-٩-٤ فيما يخص التغليف بالمرمر والحجر حيث هنالك طريقتان في التثبيت:

١- جافة : بدون استعمال المونة بأستخدام هيكل حديدي تركيب عليه قطع المرمر أو الحجر عن طريق كلاليب من الـ (Stainless Steel) مزودة ببرغي يؤمن المرونة في تحقيق الاستوائية .

٢- رطبة : بأستخدام المونة اضافة الى استخدام B.R.C سمك 5 ملم على الاقل يثبت على الجدران اذا كانت طابوق عن طريق مثبتات ذات نهاية معقوفة " عصافير " وبشكل مخالف المسافة بين كل واحد بالاتجاهين لا تزيد عن (١ م) الخ .

١١-٣/٩/٥ عند استعمال انواع الحجر الاخرى في الاكساء ، تثبت القطع على الجدار بعد عمل قاعدة ارتكاز مناسبة يتركز عليها الساف الاول من الاكساء وتكون هذه القاعدة امامشكل صبة خرسانية أو يمكن استعمال مقاطع فولاذية مطلية بصبغ مانع للصدأ ، كما وتكون كلاليب التثبيت اكبر من تلك المستخدمة في الرخام وكذلك بالنسبة للمفاصل ويمكن استعمال المشبكات المعدنية بدل الكلاليب التي تثبت في الجدار المراد اكسائه بمسافات لا يزيد عن ٥٠٠ ملم باتجاه ارتفاع الجدار وعلى طول الجزء المراد اكسائه .

١١-٣/٩/٦ يجب ان تكون قطع الاكساء خالية من العيوب والتشققات والتصدع والفجوات ومتجانسة اللون.

١١-٧/٩/٣ يجب ان تكون جميع مفاصل الربط المعدنية والكلايب مغلونة او معاملة بمواد مقاومة للصدأ.
١١-٨/٩/٣ يجب عمل مفاصل في هذا النوع من التكسيات بعرض يتراوح بين ٥ ملم الى ١٠ ملم على بعد يتراوح بين ١٥ - ٣٠ م من زوايا المبنى وحسبما هو محدد في المخططات وجداول الكميات .

١١-٩/٣-٩ الاكساء بصفائح الالمونيوم الالوكوبون (Alucobond) :

تتألف صفائح Alucobond من طبقتين من الالمونيوم بسمك ٤ ملم او اكثر لكل منهما يفصل بينهما مادة البولي ايثيلين غير قابلة للاشتعال الطبقة السطحية مطلية بطلاء (PVDF) اللولبي المقاوم للعوامل الجوية .

مميزات Alucobond

استواء عالي جداً

طلاء متجانس

وزن خفيف وصلابة عالية

قابل للتشغيل (لف - ثقب - انحناء)

يشكل حماية في حالة الحرائق

جدول رقم (١١-١٢)

جدول لخواص مادة الـ Alucobond

سمك 4mm	الوحدة	التفاصيل
7000	N / mm^2	- معامل مرونة
$RM \geq 130$	N / mm^2	- مقاومة الشد لطبقة الالمنيوم
0.5		- عامل الامتصاص الضوئي
5.5	Kg / m^2	- الوزن

المواصفات الفنية

$24 \times 10^{-6} / C^{\circ}$	معامل التمدد الحراري
$0.39 k Cal / m.h. C^{\circ}$	قابلية التوصيل الحراري
$1.9 C^{\circ}$	حرارة التشوه
26 Db	العزل الصوتي

١١-٣/١٠ السقوف المعلقة (الثانوية) :

تستعمل هذه السقوف اما لاغراض معمارية او لاختفاء الخدمات من مجاري هواء وانابيب الصرف الصحي والانارة وغيرها .

تعمل السقوف الثانوية من البياض فوق مشبك معدني (Metal Lath) او من الواح او شرائح معدنية من الالمنيوم او الحديد (Metal Strips) او الواح مانعة الصدى (Acoustic Tiles) او من الخشب او صفائح الاسبست او الواح البردى المضغوط وغيرها وفقا للتفاصيل والانواع المحددة في المخططات او جداول الكميات .

١١-٣/١٠ عام :

تتبع المخططات بدقة في تعيين مستوى السقوف والابعاد النهائية وان تكون مستوية تماما للاقسام الافقية وشاقولية الاقسام العمودية الا اذا حددت المخططات اشكال محددة .

يجب ان تبعد اقسام التثبيت والتعليق بما لا يقل عن ٥٠ ملم عن مدات الخدمات .

تعلق السقوف الثانوية بقضبان قطرها لا يقل عن ٨ ملم وبمسافات لا تزيد عن ١٢٠٠ مم تثبت في صبة السقوف الخرسانية بشكل لا يتعارض مع وحدات الخدمات يجوز استعمال براغي خاصة لتثبيت قضبان التعليق بعد الصب وبموافقة المهندس .

تصبغ كافة الاجزاء المعدنية غير المغلونة بصبغ مانع الصدأ وفي محلات وجود فاصل للتمدد يكون السقف الثانوي مفصولا كلياً ايضاً .

تثبت اماكن الفتحات واطاراتها لابواب التفتيش او موزعات الهواء او مدات الانارة بدقة ومطابقة للمخططات وبالنسبة الذي لا يحدث تعارضاً بينها .

لا يجوز تركيب السقوف الثانوية قبل اكمال وفحص الاعمال التي ستحبس في الفراغ بينها وبين السقوف الاعتيادية .

١١-٣/١٠/٢ السقوف المعلقة من المشبكات المعدنية هايبرب (Metal Lath) : وتسمى السقوف الثانوية (بغدادى) تثبت على قضبان التعليق المذكورة في (١١-٣/١٠) اعلاه مقاطع حديدية اما على شكل ساقية بعرض ٣٨ ملم او زوايا ٣٨×٣٨×٣ ملم وتكون المسافة بين خطوط المقاطع الحديدية لا تزيد عن ١٢٠٠ ملم ومن ثم تثبت عليها مقطع حديد التثبيت الثانوية على شكل ساقية بعرض ٢٥ ملم ولا يقل وزنها عن ٨٩ ر كغم / م وبمسافات لا تبعد اكثر من ٤٠٠ ملم عن بعضها . ثم تثبت على مقاطع التثبيت الثانوية المشبكات المعدنية المطابقة للفقرة (١١-٢-١٣ ب) من هذا الفصل .

يتطلب العمل ايضاً وضع مقاطع حديدية على شكل زوايا بالاركان والنهايات على ان تكون تلك المقاطع مغلونة وبقياس لا يقل عن ٢٤ . تشمع المشبكات المعدنية (هايبرب) بمونة السمنت الذي يجب ان يغطي

تماما كامل الشبكة ثم يبيض الوجه بالجص او بلبخ بمونة السمنت او السمنت والنورة كما جاء في الفقرة (١١-٣/١ ، ١١-٣/٢) من هذا الفصل .

١١-٣/١٠/٣ السقوف المعلقة من الالواح المعدنية او الكاتمة للصدى :

يكون نظام التعليق المستعمل مطابقا للمواصفات القياسية الامريكية (ASTM C635) على ان تكون الاجزاء الفولاذية معالجة ضد الصدأ والتآكل حسب المواصفات القياسية الامريكية (ASTM- A165 , B633 , A525) اوالمواصفة القياسية البريطانية (729 , 2989 , BS-434) وان تكون الاجزاء المصنوعة من الالمنيوم معالجة حسب المواصفة القياسية البريطانية (BS1615) .

هناك نظامين للتعليق ، الاول هو النظام المباشر ويتالف من المدادات الرئيسية (Main Runners) والمستعرضة (Cross Runners) وافريز الحائط (Molding Wall) وسلك التعليق (Hanger Wire) والثاني هو النظام غير المباشر :

ويتألف من العناصر الواردة ذكرها في النظام الاول . اضافة الى قناة حاملة (Carrying Channel) والملقط الحامل للمدادة الرئيسية (Support Clip For Main Runner) واللسين (Spline Spinning Cross Runners)

تفحص عناصر التعليق بالرداذ المالح (Salty Spray) حيث لا يجب ان يظهر اي تغير ظاهر للعيان على سطحها عند الفحص بالرداذ المالح بموجب المواصفة القياسية الامريكية (ASTM -B117) وعلى ان يتم التقييم للنتائج بموجب المواصفة القياسية الامريكية (ASTM -D1654) . تكون القدرة التحميلية (خفيف ، متوسط ، عال) وفق طريقة الاختيار لتحديد القدرة التحميلية بموجب المواصفة القياسية الامريكية (ASTM -C635) وحسب ما هو محدد في جداول الكميات او بموجب توجيهات المهندس .

١١-٣/١٠/٤ السقوف الثانوية الخشبية المعلقة :

تكون عناصر نظام التعليق من الخشب الجام وعلى شكل ترايش خشبية بالاتجاهين الطولي والعرضي تعلق باسلاك تعليق مشابهة بمواصفاتها لما ذكر في السقوف المعلقة المعدنية قطرا وانتشارا ثم تغطي الترايش الخشبية بالمواد الخشبية الانهائية وفق النظام والتفاصيل المعمارية المبينة في المخططات الخاصة بالعمل . ويراعى ايضا دقة توزيع فتحات التهوية والانارة والتفتيش وغيرها كما هو مثبت تفصيليا في المخططات تستحصل موافقة المهندس على كل مرحلة من مراحل التنفيذ وتقدم له نماذج للمصادقة عليها قبل فترة مناسبة من المباشرة في التنفيذ . تصبغ السقوف بالمواد الشمعية او السبورتو والدملوك طبقا لما هو منصوص عليه في جداول الكميات .

١١-٣/١٠/٥ **سقف الاكوستيك** : وهي من القطع المانعة للصدى (اكوستيك) او اي قطع اخرى مناسبة كصوف الزجاج المضغوط او الواح الستايروبور او غيرها وتكون هذه بابعاد مختلفة وحسب منشأها وتثبت هذه السقف عادة بعد مرحلة البياض بالجص للالوجه الداخلية .

١١-٤ **الكيل والشمولية :**

١١-٤/١ **البياض بالجص ، اللبخ ، النثر :**

يشمل السعر كافة المستلزمات من مادة وعمل بضمنها الملحقات المعدنية والطبقات كافة كما هو محدد في جداول الكميات . وكل مستلزمات العمل ويذرع بالمتر المربع على ان تطرح الفراغات التي تزيد مساحتها عن ٠,٥٠ متر مربع .

١١-٤/٢ **البلاط السيراميكي والفسيفساء :**

يشمل السعر اللبخ بالسمنت ومواد اللصق في حالة استعمال طريقة اللصق في التثبيت ومونة السمنت في حالة التثبيت بمونة السمنت والمفاصل بانواعها وكل متطلبات العمل مادة وعملا وتذرع المساحة المنفذة فعليا بالمتر المربع وتطرح الفراغات التي تزيد مساحتها عن ٠,٢٥ متر مربع .

١١-٤-٣ **تكسية الجدران بالالواح الجبسية او الليفيه :**

يشمل السعر الالواح الجبسية ومفاصلها واغطية المفاصل ومواد التثبيت المعدنية والخشبية وكل متطلبات العمل عدا طبقة البياض ان وجدت فتذرع بموجب الفقرة (١١-٤/١) اعلاه وتكون الذرعة على اساس المتر المربع للعمل المنفذ فعلا .

١١-٤/٤ **الاكساء بالواح الفورمايكا والخشب والخشب الرقائقي :**

يشمل السعر المواد والعمل ومواد التثبيت ولا يشمل طبقة البياض واللبخ التحتية ان وجدت . ويكون السعر بالمتر المربع ولا تطرح فتحات التهوية والتفتيش والانارة او الفتحات التي تقل مساحتها عن ٠,٢٥ متر مربع .

١١-٤/٥ **الاكساء بالماريلكس :**

يشمل السعر المادة والعمل وكا المستلزمات وعلى اساس المتر المربع ولا تطرح الفتحات التي تقل مساحتها عن ٠,٢٥ متر مربع .

١١-٤/٦ **الاكساء بالطابوق والمرمر وحجر البولي ستر والحجر الطبيعي :**

يشمل السعر المادة والعمل وانهاء المفاصل والملحقات المعدنية اللازمة للتثبيت وكل مستلزمات العمل وتحسب هذه الفقرة بالمتر المربع ولا تطرح الفراغات التي تقل مساحتها عن ٠,٢٥ متر مربع .

١١-٤/٧ **السقوف المعلقة :**

يشمل السعر المواد والعمل وانظمة التعليق وكل متطلبات العمل وتحسب هذه الفقرة بالمتر المربع ولا تطرح فتحات التهوية والتفتيش والانارة او الفتحات التي تقل مساحتها عن ٠,٢٥ متر مربع .

الباب الثاني عشر
الارضيات والسطوح

الباب الثاني عشر الارضيات والسطوح

١٢-١ المجال :

يشمل هذا الفصل تغطية الاجزاء الافقية (الارضيات والسطوح) بأنواع مختلفة من المواد وطرق اخذ النماذج ومطابقتها للمواصفات واساليب عمل الارضيات وانهاؤها .

١٢-٢ المواد :

١٢-٢/١ الكاشي المصنوع من الخرسانة بأنواعه المختلفة .

١٢-٢/١/١ الكاشي الموزائيك :

١٢-٢/١/١/١ يقصد بالكاشي الموزائيك ، الكاشي السمنتي المكبوس هيدروليكيًا والمكون من الركام والسمنت ويصنع من طبقتين مختلفتين في التركيب

الاولى : طبقة الوجه وتحتوي على نسبة معينة من الاحجار المكسرة الصلدة (الموزعة توزيعًا منتظمًا ومتجانسًا على كل مساحة وجه الكاشية) كالرخام ، البازلت ومسحوق الرخام وقد يضاف اليها الخضاب والسمنت العادي او الملون.

الثانية : طبقة القاعدة (الظهر) وتحتوي على نسبة معينة من الركام الخشن والناعم (الرمل الطبيعي) والسمنت العادي .

١٢-٢/١/١/٢ تكون مقاسات الركام الرخامي المستعمل في تصنيع الكاشي الموزائيك لطبقة الوجه بالحدود الاتية :

أ- لحد ٤ مم

ب- لحد ١٣ مم

ج- لحد ٢٥ مم

د- عشوائي

هـ - قطع الرخام

ويؤخذ بنظر الاعتبار سمك الكاشية عند اختيار مقاس الركام الرخامي .

التدرج التجاري:

وتكون المقاسات التقريبية للركام الرخامي المعادلة للدرجات التجارية كما هو مدرج في الجدول رقم (١٢-١)

جدول رقم (١٢-١)

مقاسات الركام الرخامي المعادلة للتدرج التجاري

التدرج التجاري	المقاس (ملم)
صفر	صفر - ١
١	١ - ٢
٢	٢ - ٥
٣	٥ - ٩
٤	٩ - ١٥
٥	١٥ - ٢٥

١٢-٢/١/١/٣ المواد الأولية :

ينتج الكاشي الموزائيك للارضيات من مزيج السمنت (المطابق للمواصفة القياسية العراقية رقم ٥) والركام الطبيعي والرخامي (المطابق للمواصفة القياسية العراقية رقم ٤٥) والماء (المطابق للمواصفة القياسية العراقية رقم ١٦٩٢) والخضاب (المطابق للمواصفة القياسية العراقية رقم ١٥٣٥) وذلك بطريقة الكبس .

١٢-٢/١/١/٤ الشكل والابعاد :

أ- تكون الكاشية ذات شكل متوازي الأضلاع وسطح علوي مستوي ويمكن التجهيز بابعاد اخرى حسب مامثبت في المخططات او حسب الاتفاق مع الجهة المستفيدة .

ب- تكون ابعاد الكاشية المربعة كما مبين في الجدول رقم (١٢-٢) .

١٢-٢/١/١/٥ التفاوت :

يسمح للارسالية الواحدة المكونة من (عدد او مساحة سطحية) بتفاوت مقداره (١ ملم) للطول و (٣ ملم) للسمك بين كاشية اخرى .

١٢-٢/١/١/٦ يجوز انتاج كاشي مستطيل الشكل بابعاد نصف كاشية (الازارة) .

جدول رقم (١٢-٢)
مقاس الكاشي المربع الشكل
(بعد الجلي والتنعيم)

السمك	طول الضلع (مم)
٣ ± ٢٠	١ ± ١٥٠
٣ ± ٢٠	١ ± ٢٠٠
٣ ± ٢٥	١ ± ٢٥٠
٣ ± ٣٠	١ ± ٣٠٠
٣ ± ٣٥	١ ± ٤٠٠
٣ ± ٤٠	١ ± ٥٠٠

١٢-٢/١/١/٧ الانتهاء والمظهر :

- أ- يجهز الكاشي بموجب الاتفاق مع الجهة المستفيدة او من يمثلها اما منعما ومعالجا بالماء او نصف منع ثم يتنعم ثانية موقعيا .
- ب- يكون الرخام موزعا بصورة متجانسة ومنظمة ويكون وجه الكاشية خاليا من النتوءات والفجوات و الانخفاضات و التشققات والتشوهات.
- ج- تكون حافات الكاشية عمودية على سطحها وتكون مستويات السطوح العليا والسفلى للكاشية متوازية والحافات الشاقولية المجاورة للكاشي المربع او المستطيل متعامدة فيما بينها .
- د- تكون جميع الحافات حادة وسليمة .
- هـ- يكون لون الكاشي متجانسا وبصورة خاصة للارسالية الواحدة عدا الحالات التي يراد فيها الحصول على كاشي بمظهر عشوائي .

١٢-٢/١/١/٨ المواصفات :

تطابق خواص الكاشي كالامتصاص الكلي وامتصاص وجه الكاشية ومقاومة التآكل المتطلبات الواردة في المواصفة القياسية العراقية (رقم ١٠٤٢) للكاشي الموزائيك.

١٢-٢/١/١/٩ النماذج :

- أ- تؤخذ نماذج الفحوص المختلفة بصورة عشوائية بحيث تكون مؤشرة ومعروفة من قبل المهندس المشرف او الجهة المستفيدة وبمعدل (١٢ كاشية) لكل (٥٠٠٠ كاشية) او اقل .

ب- يتم فحص الاعداد المذكورة في الجدول ادناه من النماذج المختارة بموجب الفقرة اعلاه لكل ارسالية تتكون من (٥٠٠٠ كاشية) او جزء منها .

عدد الكاشيات المطلوبة لكل فحص

ت	الفحص	عدد الكاشيات
١-	فحص الابعاد والمظهر	٦
٢-	فحص مقاومة الكسر	٦
٣-	فحص الامتصاص الكلي	٦
٤-	فحص مقاومة التآكل	٦

١٢-١٠/١/٢ الفحوص :

تفحص النماذج وفق طرق الفحص الواردة في الدليل الاسترشادي المرجعي (رقم ٣١) الصادر عن الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية .

١٢-١١/١/٢ المطابقة :

في حالة عدم مطابقة نموذجين على الأكثر من الأرسالية المجهزة لمتطلبات المواصفة القياسية العراقية (رقم ١٠٤٢) فتعتبر الارسالية مرفوضة وترحل خارج الموقع .

١٢-٢/١/٢ الكاشي العادي :

١٢-١/٢/٢ يقصد بالكاشي العادي هو الكاشي المكون اساسا من السمنت والركام والماء ويصنع من طبقتين مختلفتين في التركيب .

الاولى : طبقة الوجه من الركام الناعم (الرمل الطبيعي) والسمنت العادي او الابيض وقد يضاف اليها الخضاب .

الثانية : طبقة القاعدة (الظهر) وتحتوي على نسب من الركام الخشن والناعم والسمنت العادي .

١٢-٢-١-٢-٢ المواد الاولى :

ينتج الكاشي العادي من مزيج من السمنت (المطابق للمواصفة القياسية العراقية رقم ٥) والركام الطبيعي (المطابق للمواصفة القياسية العراقية رقم ٤٥) والماء (المطابق للمواصفة القياسية العراقية رقم ١٦٩٢) والخضاب (المطابق للمواصفة القياسية العراقية رقم ١٥٣٥) بطريقة الكبس .

١٢-٢/١/٣ الشكل والابعاد :

- أ- تكون الكاشية ذات شكل متوازي الأضلاع وسطح علوي (وجه) مستوي ويجوز تجهيز اشكال اخرى حسب المخططات المعتمدة وبالاتفاق مع الجهة المستفيدة ومن يمثلها
- ب- تكون ابعاد الكاشي المربع كما في الجدول رقم (١٢-٣) .

جدول رقم (١٢-٣)

مقاسات الكاشي المربع الشكل

طول الضلع	السك
1 ± 200	3 ± 22
1 ± 250	3 ± 25

١٢-٢/١/٤ لا يقل سمك طبقة الوجه عن ٣ ملم .

١٢-٢/١/٥ التفاوتات :

لا يسمح للارسالية الواحدة المكونة من (عدد او تذكر المساحة) بتفاوت مقداره (١ملم) للطول و (٢ ملم) للسك بين كاشية واخرى.

١٢-٢/١/٦ المظهر :

يكون سطح طبقة الوجه قائم الزوايا ومصقولا وخاليا من التتميل والنشريك الشعري والنشقق والتقشير والانفصال وان يكون الكاشي متجانس في اللون .

١٢-٢/١/٧ المواصفات :

يجب ان تطابق خواص الكاشي العادي المتطلبات الواردة في المواصفة القياسية العراقية (رقم ١٠٤٣) وتشمل الامتصاص الكلي للكاشية وامتصاص وجه الكاشية ومقاومة الكسر .

١٢-٢/١/٨ النماذج :

تتبع الطريقة الواردة في الفقرة (١٢-٢/١/٩) من هذا الفصل .

١٢-٢/١/٩ الفحوص :

يتم اجراء فحوص النماذج وفق طرق الفحص الواردة في الدليل الاسترشادي المرجعي (رقم ٣١) الصادر عن الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية .

١٢-٢/١/١٠ المطابقة :

في حالة عدم مطابقة نموذجين على الأكثر من الأرسالية المجهزة للمتطلبات الواردة في المواصفة القياسية العراقية رقم (١٠٤٣) فتعتبر الارسالية غير مطابقة وترحل او ترفع خارج الموقع .

١٢-٢/٢ البلاطات الخرسانية مسبقة الصب (الشتاير) :

هي بلاطات خرسانية مسبقة الصب تستعمل لتبليط المماشي والسطوح وتنتج من مزيج الخرسانة المرصوفة بطريقة الرج او الكبس او بكليهما .

١٢-٢/٢-١ المواد الاولية :

تنتج البلاطات الخرسانية مسبقة الصب من السمنت المطابق للمواصفة القياسية العراقية (رقم ٥) والركام المطابق للمواصفة القياسية العراقية (رقم ٤٥) ولا يزيد المقاس الاسمي الاعلى للركام عن (١٢ ملم) وبتدرج مناسب ، ويطابق الماء المواصفة القياسية رقم (١٦٩٢) والخضاب (في حالة استعماله) مسودة المواصفة القياسية العراقية (رقم ١٥٣٥) .

١٢-٢/٢-٢ الابعاد :

تنتج البلاطات بموجب الابعاد المبينة في الجدول (رقم ١٢-٤) .

١٢-٢/٢-٣ زوايا الوجه :

تكون زوايا الوجه قائمة لحد لا يتجاوز فرق طول قطري وجه ذلك النموذج عن (٣ ملم) . للبلاطات المهيئة للاستعمال في السطوح تكون حافاتها مهيأة لوضع حشوات المفصلات الخاصة .

١٢-٢/٢-٤ المواصفات :

تطابق خواص البلاطات المتطلبات الواردة في المواصفة القياسية العراقية (رقم ١١٠٧) وتشمل استواء الوجه والالتواء والتحمل المستعرض وامتصاص الماء .

جدول رقم (١٢-٤)

مقاسات البلاطات الخرسانية السابقة الصب حسب م.ق.ع ١١٠٧ / ٨٧

نوع البلاطة	الطول (ملم)	العرض (ملم)	السبك (ملم)
أ	٢±٥٠٠	٢±٥٠٠	٣±٥٠
ب	٢±٦٠٠	٢±٤٠٠	٣±٥٠
ج	٢±٤٠٠	٢±٢٠٠	٣±٥٠
د	٢±٨٠٠	٢±٨٠٠	٣±٤٢
هـ	٢±٤٠٠	٢±٤٠٠	٣±٥٠
و	٢±٦٠٠	٢±٢٠٠	٣±٥٠

١٢-٥/٢/٢ النمادج :

تؤخذ نماذج الفحص بصورة عشوائية وبعدد ثلاثة بلاطات كنموذج لكل ارسالية ذات (٢٠٠٠ بلاطة) او اقل. اما الارساليات التي تزيد عن (٢٠٠٠ بلاطة) فتؤخذ ثلاث بلاطات من كل (٢٠٠٠ بلاطة) من الارسالية او اقل .

١٢-٦/٢/٢ الفحوص :

تجرى الفحوصات على النمادج وفق طرق الفحص الواردة في المواصفات القياسية العراقية (رقم ١١٠٧) .

١٢-٧/٢/٢ المطابقة :

عند عدم مطابقة النموذج لأي من نتائج الفحوصات الواردة في المواصفة القياسية العراقية (رقم ١١٠٧) فيؤخذ نموذج جديد للفحص يحتوي على ضعف عدد البلاطات من نفس الارسالية ويعاد ذلك الفحص على ضعف العدد المطلوب وعند فشل عينة واحدة او اكثر من النموذج الجديد في مطابقة الفحص فتعتبر الارسالية التي تمثلها النمادج غير مطابقة وترحل خارج الموقع .

١٢-٣/٢ ارضيات الموزائيك المصبوبة في الموقع :

تستعمل نفس مواد الكاشي الموزائيك المذكورة في الفقرة (٢-١/١) من هذا الفصل مع شرائط المنيوم او زجاج او نحاس تستعمل كمفاصل للارضيات وفق ما هو مبين في المخططات .

١٢-٤/٢ الارضيات الخرسانية :

المواد المستعملة في الارضيات الخرسانية هي السمنت والركام والماء ومواد مضافة او خضاب ، بموجب مواصفات الخرسانة الواردة في الفصل الثالث من هذه المواصفات .

١٢-٥/٢ الارضيات المصنوعة من البولي فينيل كلوريد PVC الملون :

تصنع الارضيات من مركبات متجانسة تتكون من بوليمرات او كوبوليمرات فينيل كلوريد مع مواد حشو ومواد ملونة و مثبتات . تكون الملونات المستعملة مقاومة لمواد التنظيف والضوء ، وتجهز بشكل قطع (كاشي) او لفات .

١٢-١١/٥/٢ التصنيف :

تصنف ارضيات البولي فينيل كلوريد بموجب المواصفة القياسية العراقية رقم (١١٦٨) الى نوعين .

النوع -١-

ارضيات لا تقل مقاومتها لمقاومتها للحك عن ٢ميكانيونتن / م٢ وتطابق متطلبات المرونة عند درجة حرارة (صفر ± ٠,٥) م° .

النوع -٢-

ارضيات لم يحدد لها مقاومة الحك ولا تطابق متطلبات المرونة عند درجة حرارة (صفر ± ٠,٥) م° .

١٢-٢/٥/٢ المظهر:

يكون السطح ناعما وخاليا من التشققات والبثور ومتجانس اللون والتصميم.
إذا كانت الأرضية المطلوبة مرقشة بشكل رخامي ، عندئذ يجب ان يمتد الترقيش والتعرق خلال الارضيات
ويطابق النموذج المتفق عليه بين المقاول والمهندس المشرف . تعتمد ديمومة هذه السطوح على الكثافة
المرورية على الأرضية . حيث يجب اخذها بنظر الاعتبار عند اختيار هذا النوع من الارضيات .

١٢-٢/٥/٣ الأبعاد :

السبك - يكون السبك بالمقادير الآتية :

١,٥ ملم ، ٢ ملم ، ٢,٥ ملم ، ٣,١ ملم .

عرض الصحائف - يكون عرض الصحيفة القياسية مساويا الى احد القياسات الآتية : ما لم يتم الاتفاق
على غير ذلك .

١,٨ م ، ١,٢ م ، ١,٥ م ، ١,٨ م ، ٢ م ، ٢,١٠ م .

القطع (البلاطات) :

تكون البلاطات مربعة الشكل طول ضلعها يساوي احد القيم الآتية ما لم يتم الاتفاق على غير ذلك :

٢٢٥ ملم ، ٢٥٠ ملم ، ٣٠٠ ملم ، ٤٠٠ ملم ، ٥٠٠ ملم .

التفاوتات المسموحة :

لا تتجاوز التفاوتات المسموحة للسبك والمقاسات القيم المحددة في الجدول رقم (١٢-٥) .

١٢-٢/٥/٤ المواصفات :

تكون خواص الارضيات مطابقة للمتطلبات الواردة في المواصفة القياسية العراقية (رقم ١١٦٨) والمثبتة في

الجدول رقم (١٢-٥) .

١٢-٢/٥/٥ النماذج :

(أ) البلاطات

يؤخذ بصورة عشوائية من كل ارسالية مكونة من (١٠٠٠٠ بلاطة) نموذج يتكون من (٢٠ بلاطة) بنفس

القياس واللون والسبك مع مراعاة ان لا يؤخذ اكثر من بلاطتين من نفس الصندوق .

(ب) الصحائف

في حالة الصحائف يؤخذ نموذج لا يقل طوله عن (٠,٥ م) ويعرض كاف من كل لفة لكل ارسالية مؤلفة

من (٤٢٠ م) او اجزائها ولها نفس العرض والسبك واللون .

الجدول رقم (١٢-٥)

متطلبات ارضيات البولي فينيل كلوريد الملدن

طرق الفحص	المتطلبات	الخاصية
م ق ع ٧٠٠ الملحق - أ	لا يقل ثبات اللون عن المرجع القياسي رقم (٧) لا يختلف معدل السمك بأكثر من $\pm 0,15$ ملم عن السمك المحدد بشرط ان لا يزيد الفرق بين اية قراءة للسمك والسمك الاسمي عن $\pm 0,2$ ملم	ثبات اللون لضوء النهار السمك
الملحق - ب	لا يقل العرض عن العرض الاسمي المحدد للصحيفة و لايزيد عليه بأكثر من ٦ ملم	عرض الصحائف
الملحق - ج الملحق - د	لا تختلف الابعاد بأكثر من ١,١٥% عن الابعاد المحددة لا تزيد الفجوة بين جوانب البلاطة واذرع الموجة على $0,15$ ملم	مقاسات البلاطات تعادم اضلاع البلاطات
الملحق - هـ الملحق - و	لا يزيد الانبعاج المتبقي على ٠,١ ملم لا يظهر على النماذج اي تكسر او تشقق او اية علامة من علامات الفشل بكلا الوجهين	قياس الانبعاج المتبقي المرونة
الملحق - ز	لاتقل القوة اللازمة لفصل الطبقات لاية قطعة فحص عن ١ كيلو نيوتن / م	التصاق الطبقات
الملحق - ح	لا يتجاوز التغير في الابعاد الخطية ٠,٥ ملم في الاتجاهين الطولي والعرضي للبلاطات وفي الاتجاه العرضي للصحائف ولايتجاوز ٠,٨ ملم في الاتجاه الطولي للصحائف .	ثبات الابعاد
الملحق - ط الملحق - ي الملحق - ك	لا يزيد التجعد عن ٠,٧٥ ملم لا يزيد التغير في الابعاد الخطية عن ٠,٤ ملم لا يظهر اي نضوح للمادة الملدنة او اي تغير في المظهر، كما لا يسبب الفحص بعمود الدوران اي تشقق على سطح العينة .	التجعد انتقال الرطوبة التعتيق الحراري والنضوح

الجدول رقم (١٢-٥) تنمة
متطلبات ارضيات البولي فينيل كلوريد الملدن

طرق الفحص	المتطلبات	الخاصية
الملحق- ل	لا يزيد معدل عرض الخدش الناتج بعد غمر عينة الفحص على ٢ ملم ولا يحصل اي تغير ملحوظ في لون العينات عند مقارنتها بقطع فحص غير معاملة	مقاومة المواد
الملحق- م	لا يقل دليل مقاومة الحك عن (٢ميكا نيوتن/ م ^٢)	دليل مقاومة الحك (للنوع - ١) (فقط)
المواصفات الخاصة بفحص مقاومة البري رقم ١١٦٨ البولي فينيل كلوريد الملدن	لا يزيد فقدان بالسلك عن (٠,٥ ملم)	مقاومة البري

يتم اجراء الفحوص للنماذج وفق طرق الفحص الواردة في المواصفة القياسية العراقية رقم (١١٦٨) .
١٢-٥/٦ المطابقة :

تعتبر الارشالية مطابقة بمتطلبات المواصفة القياسية العراقية (رقم ١١٦٨) عندما تفي النماذج بمتطلبات المواصفة . تعتبر الارشالية غير مطابقة اذا فشل النموذج في اكثر من فحص واحد . وفي حالة فشل النموذج في احد الفحوص ، فيتم اختيار نموذج اخر لتجرى عليه جميع الفحوص الواردة في المواصفة القياسية العراقية مرة ثانية وتعتبر الارشالية مطابقة لهذه المواصفة اذا اجتاز النموذج الثاني كافة الفحوص .

١٢-٦ الكاشي السيراميكي والفسيفساء :

أ- الكاشي السيراميكي :

تطابق مواصفات الكاشي السيراميكي المتطلبات الواردة في الفصل الحادي عشرالمتضمن اعمال الانتهاء لفقرة الكاشي السيراميكي (١١-٢/٣) .

ب- الفسيفساء:

تطابق مواصفات الفسيفساء المتطلبات الواردة في الفصل الحادي عشرالمتضمن اعمال الانتهاء لفقرة الفسيفساء (١١-٢/٣) .

١٢-٢/٧ اللينوليوم :

يصنع اللينوليوم من دهن الكتان وصبغ نباتي وخشب مطحون ويكون باطوال او قطع مربعة وبسمك (١,٦ ملم - ٦,٧ ملم) ويصنع بعدة ألوان .

١٢-١/٧/٢ الأبعاد :

أ- أبعاد اللفات :

لا يقل عرض لفة اللينوليوم عن (١,٨٣ م) وبتفاوت قدره (± 3 ملم) ولا يقل طولها عن عشرة أمتار . يتراوح سمك اللينوليوم:

(٦,٧ ملم ، ٦,٠ ملم ، ٤,٥ ملم ، ٣,٢ ملم ، ٢,٥ ملم ، -٢ ملم ، ١,٦ ملم)

يحدد جدول الكميات او المخططات المعتمدة السمك المطلوب في المشروع .

ب- أبعاد البلاط :

يكون بلاط اللينوليوم مربع الشكل بمقاسات (٢٢٨ ملم ، ٣٠٥ ملم) وبتفاوت لا يتجاوز (٠,٤٥ ملم) وينفس اسماء اللفات الواردة اعلاه . ويحدد جدول الكميات او المخططات المعتمدة الأبعاد والسمك المطلوب في المشروع .

١٢-٢/٧/٢ المواصفات :

تطابق خواص اللينوليوم المتطلبات الواردة في المواصفة القياسية البريطانية رقم (BS- 810) للنوع الاملس والمواصفة القياسية البريطانية رقم (BS-1863) العراقية او العربية او اي مواصفة عالمية معتمدة من قبل الجهة المستفيدة بالنسبة للنوع ذي المظهر اللبادي وتشمل الجفاف الالتصاق ، امتصاص الماء ، المرونة ، وثبات اللون .

١٢-٣/٧/٢ الفحوص :

يتم اجراء الفحوص وفق طرق الفحص الواردة في المواصفة البريطانية رقم (BS-810) العراقية او العربية او اي مواصفة عالمية معتمدة من قبل الجهة المستفيدة.

١٢-٤/٧/٢ النماذج :

تؤخذ النماذج بالطريقة التالية :

أ- اللفات

يؤخذ نموذج بقياس لا يقل عن (٤٥٠ ملم) ويعرض اللفة كاملا من لفة اخذت عشوائيا من كل عشر لفات او اقل .

ب-البلاط

يؤخذ نموذج بصورة عشوائية مكون من عشر بلاطات لكل ارسالية تشتمل على (١٠٠٠ بلاطة) او اقل .

١٢-٢/٧/٥ المطابقة :

إذا فشلت النماذج سواء اللفات أو البلاط في مطابقة أي من الخواص الواردة في الفقرة (١٢-٢/٧/٢) فيؤخذ نموذج جديد بضعف عدد العينات ويجري الفحص نفسه عليها جميعا وإذا فشلت أي من العينات فتعتبر الأرسالية غير مطابقة ومرفوضة

١٢-٢/٨ ارضيات المطاط :

تصنع بلاطات ولفات المطاط من مركبات المطاط الصناعي أو الطبيعي أو خليط منهما بالإضافة إلى المواد المائلة كالألياف القطن أو حبيبات الفلين مع خضاب تلوين، يكون المطاط مقسى وخال من الشوائب الكبريتية أو الفقاعات الهوائية أو الكتل الحبيبية .

١٢-٢/٨/١١ الأبعاد :

أ - اللفات

يكون عرض لفات المطاط بالقيم المبينة أدناه :

(٠,٩ م و ١,٢٥ م و ١,٥ م و ١,٨ م و ٢, - م و ٢,١ م) ، ولا يقل عرضها عن العرض المحدد ولا يزيد عنه بأكثر من (- ٦, م) .

ب - البلاط :

يكون البلاط مربع الشكل بالقياسات التالية :

(٢٢٥ ملم و ٢٥٠ ملم و ٣٠٠ ملم) ويحدد القياس المطلوب في جدول الكميات .

ج - السمك :

تكون اللفات أو البلاط بأحد الأسماء الآتية :

(- ٣, ملم ، - ٤, ملم ، - ٥, ملم ، - ٦, ملم) .

١٢-٢/٨/٢ المواصفات :

تطابق خواص أرضيات المطاط المتطلبات الواردة في المواصفة القياسية البريطانية رقم (BS-1711) كالصلادة والامتصاص ، والتشوه بالضغط .

١٢-٢/٨/٣ النماذج :

أ - البلاط :

تؤخذ نماذج بشكل عشوائي بمعدل (٥ بلاطات) لكل أرسالية مكونة من عشرة آلاف بلاطة أو أقل مع مراعاة أن لا يؤخذ أكثر من بلاطتين من صندوق واحد .

ب - اللفات :

تؤخذ النماذج بمعدل (١٥٠ ملم) من طول اللفة ويعرضها الكامل وذلك لكل أرسالية مكونة من (٤٠٠ م^٢) أو أقل مع مراعاة أن يجري فحص السمك الكلي على طول اللفات بالكامل .

١٢-٢/٨/٤ الفحوص :

يتم اجراء الفحوص وفق طرق الفحص الواردة في المواصفة القياسية البريطانية رقم (BS-1711).

١٢-٢-٨-٥ المطابقة :

تعتبرالارسالية مطابقة للمواصفات اذا اجتازت النماذج جميع الفحوص الواردة في الفقرة (١٢-٢/٨/٢). وفي حالة عدم مطابقتها لاي من الفحوص فتؤخذ نماذج جديدة وتجري الفحوص عليها فاذا اجتازت العينات الاخيرة الاختبارات فتعتبر الارسالية مطابقة والا فتعتبر الارسالية غير مطابقة وترفض .

١٢-٢/٩ الارضيات الرخامية :

يستخدم الرخام المطابق للمتطلبات الواردة في الفقرة (١٢-٢/٣/٥) من الفصل الخامس المتعلقة بالرخام من هذه المدونة .

١٢-٢/١٠ السجاد المغرز(النافذ) :

وهو سجاد منتظم الصنع والعرض والالوان ويكون خال من العيوب التي تؤثر على مظهره او استعماله تكون مقاومة لحشرة العثة .

١٢-٢/١٠/١ مكونات غزول الخملة :

تصنع غزول الخملة من الالياف الاتية :

أ-الصوف

ب-خليط الصوف مع الالياف الصناعية

ج- الالياف الصناعية

١٢-٢/١٠/٢ ثبات الالوان :

لا تقل درجة ثبات الوان غزول الخملة تجاه الضوء عن الدرجة الخامسة وتجاه الاحتكاك والغسل عن الدرجة الرابعة عند فحصها وفق طرق الفحوص الواردة في المواصفات القياسيتين العراقيتين (رقم ١٦٨) (ثبات الالوان) و (١١٤٣) على التوالي .

١٢-٢/١٠/٣ تفاوت الابعاد :

يسمح بتفاوت $\pm 1\%$ في اتجاه العرض ولا يقل طول اللفة عن ماهو محدد ومثبت في الاتفاق . يكون عرض السجادة من (١-٥) م او حسب ما يتم الاتفاق عليه .

١٢-٢/١٠/٤ المواصفات :

تطابق خواص السجاد المغرز المتطلبات الواردة في المواصفة القياسية العراقية (رقم ١١٤٣) وتشمل كتلة الخملة وعدد الخصل وقوة سحب الخصلة والفقدان بالسبك وقوة لصق قماش الظهر .

مكونات قماش القاعدة :

يصنع قماش القاعدة من مادة البولي بروبيلين او الجوت .

مكونات ظهر السجاد :

يكسى ظهر السجاد باحدى المواد الاتية :

أ- طبقة من قماش الجوت

ب- طبقة صمغية

ج- طبقة مطاطية

١٢-٢/١٠/٥ النماذج :

تؤخذ النماذج وفق المواصفة القياسية العراقية (رقم ٢٢٧) .

١٢-٢/١٠/٦ الفحوص:

يتم اجراء الفحوص وفق طرق الفحص الواردة في المواصفة القياسية العراقية (رقم ١١٤٣) .

١٢-٢/١٠/٧ المطابقة :

تعتبر الارشالية مطابقة لمتطلبات المواصفة القياسية العراقية اعلاه اذا اجتازت النماذج جميع الفحوص الواردة في المواصفة .

١١-٢/١١/١٢ البلاط والطابوق السيراميكي المقاوم للاحماض :

١١-٢/١١/١١ البلاط السيراميكي غير المزجج المقاوم للاحماض .

١١-٢/١١/١١ المظهر :

يكون البلاط خاليا من المواد الضارة ، وعند كسر البلاطة يظهر مقطعها بشكل حبيبات ، ناعمة ، كثيفة ، متجانسة ويكون البلاط منتظم الشكل ، مسطحا وخاليا من الشقوق وعيوب التصنيع الاخرى التي تؤثر على استخدامه .

١١-٢/١١/٢ الابعاد والتفاوتات :

الابعاد:

تكون ابعاد هذا النوع من البلاط كالاتي:

أ- ١٠٠×١٠٠ ملم

ب- ١٥٠×١٥٠ ملم

ج- ٢٠٠×٢٠٠ ملم

د- ٢٠٠× ١٠٠ ملم

السبك:

يكون السبك كالاتي : (٢٥ ملم ، ٢٠ ملم ، ١٢ ملم ، ١٠ ملم ، ٨ ملم) ويحدد جدول الكميات السبك المطلوب استعماله في المشروع ولا يجوز ان يزيد عمق الاخاديد في ظهر البلاط عن (٣ ملم) .

التفاوتات :

لا يزيد التفاوت في الطول والعرض والسمك للبلاط عن $(\pm 2,5\%)$.

١٢-٢/١١/٣ المواصفات :

تطابق خواص البلاط المتطلبات الواردة في المواصفة القياسية العراقية (رقم ١٦٢٧) وتشمل خواص التعامد ، التقوس ، امتصاص الماء ، مقاومة الانضغاط ، مقاومة الكسر ، مقاومة الاحماض ، مقاومة التآكل بالحك .

١٢-٢/١١/٤ النماذج :

الدفعة :

تعتبر الدفعة هي كل البلاط ذو الشكل والابعاد والسمك الواحد والمنتج في نفس الوجبة .

حجم النموذج :

يكون اعداد النماذج المبينة في جدول (رقم ١٢-٦) لفحوص الابعاد والتفاوتات وكذلك فحوص التعامد والتقوس .على ان يتم اختيار البلاطات عشوائيا وتفحص كل بلاطة مأخوذة كنموذج لبيان مدى مطابقتها للخواص اعلاه .

جدول رقم (١٢-٦)

مقياس اخذ النماذج وعدد القبول للابعاد والتفاوتات

عدد البلاطات في الدفعة	عدد النماذج	العدد المسموح به للوحدات المعيبة
لغاية ٨	٥	صفر
٩ - ٢٥	٨	صفر
٢٦ - ٥٠	١٣	صفر
٥١ - ١٠٠	٢٠	١
١٠١ - ٥٠٠	٣٢	٢
٥٠١ وأكثر	٥٠	٣

بالنسبة الى المتطلبات الاخرى فيتبع الاتي:

بالنسبة للدفعات الحاوية على (١٠٠ بلاطة) فان عدد الفحوص ومعيار المطابقة بالنسبة للمتطلبات غير المبينة اعلاه فيتبع ما مثبت في الفقرة (١٢-٢/١١/٣) ويكون حسب ارشادات المهندس او الاتفاق بين المهندس والمقاول .

للدفعات الحاوية على (١٠١ - ٣٠٠ بلاطة) فيجرى فحصا واحدا عليها لكل من المتطلبات غير الواردة اعلاه (بقية الفحوص الواردة في فقرة المواصفات) على النماذج المختارة عشوائياً .
وبالنسبة للدفعات الحاوية على اكثر من (٣٠٠ بلاطة) فيجرى عليها فحصين لكل من المتطلبات غير المثبتة اعلاه (بقية الفحوص الواردة في فقرة المواصفات) على النماذج المختارة عشوائياً .

١٢-٢/١١/٥ الفحوص :

تجرى الفحوص وفق طرق الفحص الواردة في المواصفة القياسية العراقية (رقم ١٦٢٧) .

١٢-٢/١١/٦ المطابقة :

أ- تعتبر الدفعة مطابقة لمتطلبات المواصفة القياسية العراقية (رقم ١٦٢٧) اذا لم يتجاوز عدد الفشل في النموذج عدد القبول المبين في الجدول رقم (١٢-٦) بالنسبة لفحوص الابعاد والتفاوت والتعاند والتقوس .
ب- بالنسبة للفحوص الاخرى والدفعات اكثر من (١٠١ بلاطة) فتعتبر الدفعة مطابقة اذا طابق كل نموذج كافة متطلبات المواصفة القياسية (رقم ١٦٢٧) .

١٢-٢/١١/٢ الطابوق المقاوم للاحماض :

الطابوق يشمل الوحدات التي يزيد سمكها عن ٢٥ ملم اما التي يكون سمكها ٢٥ ملم فما دون فهي بلاط مقاوم للاحماض. يستعمل هذا الطابوق في تركيب الابنية وتبليط الارضيات المعرضة لتأثير الاحماض وفي تبطين الحجيرات والابراج في معامل الصناعات الكيماوية وتبطين بالوعات النفايات الصناعية ولحماية الاسطح من تأثير الاحماض ما عدا (حامض الهيدروفلوريك والبريتوريك) .

١٢-٢/١١/١ الاصناف :

يصنف الطابوق المقاوم للاحماض الى صنفين هما :

الصنف الاول :

يستعمل في البيئات المعرضة للتآكل الشديد كما في احواض الخزن واحواض التنظيف وكذلك في الارضيات المعرضة للمواد المسببة للتآكل الشديد .

الصنف الثاني :

يستعمل في الارضيات ومناطق العمل المعرضة للابخرة ولانسكاب الاحماض احيانا والتي تكون في تماس مع المواد الكيماوية الجافة .

١٢-٢/١١/٢٠٢٢ الابعاد :

تكون الابعاد كالآتي :

٢٣٠ ملم × ١١٤ ملم × ٦٤ ملم ، ويمكن الانتاج بابعاد اخرى وماهو موضح في المخططات .
ويكون التفاوت المسموح به للابعاد اعلاه كالآتي :

الابعاد ملم	التفاوت ملم
٢٣٠	±٣,٥
١١٤	±٢,-
٦٤	±١,-

١٢-٢/١١/٢٠٢٢ المواصفات :

تطابق خواص الطابوق المتطلبات الواردة في مسودة المواصفة القياسية العراقية (رقم ٣١٥٣) وتشمل
التقوس ، الانهاء وامتصاص الماء ومقاومة الانضغاط ومقاومة الكسر ومقاومة الاحماض .

١٢-٢/١١/٢٠٢٢ النماذج :

أ - في الارشالية الواحدة تعتبر الدفعة مجموعة الطابوق التي لها نفس الشكل وقياسات الصنع والمنتجة
في نفس الوجبة .

تفحص كل دفعة بصورة منفردة للتأكد من مطابقتها للمواصفات .

ب- يعتمد عدد الطابوق المنتخب عشوائيا من الدفعة على حجم الدفعة وكما في الجدول رقم (١٢-٧) .

جدول رقم (١٢-٧)

مقياس اخذ النماذج

عدد البلاطات في الدفعة	عدد النماذج المفحوصة	العدد المسموح به للوحدات المعيبة	حجم النموذج الثانوي
لحد ١٠٠٠	٥٠	٢	٢٤
١٠٠١-٣٠٠٠	٨٠	٣	٢٨
٣٠٠١-١٠٠٠٠	١١٥	٥	٣٢
اكثري من ١٠٠٠٠	٢٠٠	٧	٤٠

ج - يتم اختيار النموذج كالاتي :

يتم البدء من اي طابوقة في الدفعة وتعطى الرقم ١ ثم التي تليها الرقم ٢ ثم ٣ (تصاعديا) وهكذا الى الرقم س ثم يعاد الترتيم مرة اخرى من ١ الى س وهكذا (حيث ان س العدد الصحيح لحاصل قسمة عدد البلاطات في الدفعة على عدد النماذج المفحوصة) حيث يتم سحب كل طابوقة رقمها س وتجمع لتكون نموذج الفحص .

١٢-٥/٢/١١/٢ الفحوص :

يتم اجراء الفحوص على النموذج وفق طرق الفحص الواردة في مسودة المواصفة القياسية العراقية (رقم ٣١٥٣) .

١٢-٦/٢/١١/٢ المطابقة :

تعتبر الدفعة مطابقة للمتطلبات اذا كان عدد الطابوق المعني لا يتجاوز العدد المسموح به في الجدول رقم (١٢-٧) وتعتبر الدفعة غير مطابقة (معيبة) اذا فشلت في مطابقة واحد او اكثر من طرق الفحص الواردة في مسودة المواصفة العراقية رقم (٣١٥٣) .

١٢-٣ تهئية الارضيات :

١٢-١/٣ الارضيات فوق التربة :

١٢-١/٣ تسوية التربة :

تسوى التربة تحت الارضيات حتى المناسيب المثبتة في المخططات وحسب تعليمات المهندس وبطبقات لاتزيد عن (٢٠٠ ملم) وحسب ما ورد في الفصل الخاص بأعمال الردم والحفر . ثم ترش بالماء وترص حسب المطلوب باستعمال مدقات الية او يدوية وذلك للاماكن التي لا تسمح حرية الحركة فيها باستعمال الات ميكانيكية . يستمر رص التربة حتى تعرض طبقة التأسيس الى كثافة جافة في الموقع تعادل ما لا يقل عن (٩٥ %) من الكثافة الجافة القصوى بطريقة بروكسر المعدلة .

١٢-٢/١/٣ طبقة الاساس (التريبع) (Base Layer):

تفرش طبقة الاساس اما بكسر الطابوق او الحجر او الركام الخشن (ذو القياسات الكبيرة) ((الجلمود)) الخالي من الاملاح ويكون سمك هذه الطبقة كما مثبت في المخططات او جداول الكميات .

١٢-٣/١/٣ طبقة مانع الرطوبة :

تستعمل لفائف البولي اثيلين تحت الارضيات وفوق الارض الطبيعية السابقة الاعداد . وعندما تكون المادة المانعة للرطوبة مرنة ، ولمنع تنقبها ، تفرش طبقة من الخرسانة الضعيفة او من الرمل فوق طبقة الاساس وقبل وضع الطبقة المانعة للرطوبة . وفي حالة تسليح الطبقة الخرسانية فتوضع طبقة من الرمل او الخرسانة الضعيفة فوقها ايضا .

١٢-٤/١/٣ الطبقة الخرسانية :

يجب ان لا يقل سمك الطبقة الخرسانية عن ١٠٠ ملم مع مراعاة ما يثبت في المخططات وجداول الكميات على ان يتم رش هذه الارضية بالماء قبل وضع البلاطات او مواد ختم الارضيات وتكون نسب خلط هذه الطبقة هي ١ سمنت : ٣ رمل : ٦ حصى بالحجم للاحمال الصغيرة (مثل دور السكن) او خلطة خرسانية تحددتها جداول الكميات للارضيات ذات التحميل العالي وفي هذه الحالة تسليح عادة بمشبات حديد التسليح (BRC) لمنع او تقليل التشققات وتوزيع الاحمال ايضاً.

١٢-٥/١/٣ ارضيات الطوابق الخرسانية او العقادة :

أ- ينظف سطح ارضية الطابق جيداً من بقايا المواد او الاوساخ او المواد الغريبة .
ب- يراعى ما ورد في فصل المواد المانعة للرطوبة وخصوصاً الوحدات الصحية والمطابخ حيث يجب ان تكون الارضيات مانعة للرطوبة .
ج- لاغراض تركيب ارضيات الفسيفساء وارضيات بولي فينيل الملون والمطاط السجاد وما شابهها ، يتم اولاً تجهيز الارضية بسطح مستو وناعم سواء كان يعمل بطبقات خرسانية او بالتبليط وحسبما تنص عليه المخططات وجداول الكميات .

١٢-٤ التنفيذ :

١٢-١/٤ تركيب الكاشي (الموزائيك والعادي) وارضيات الموزائيك الموقعي :

١٢-١/٤/١ تركيب الكاشي (الموزائيك والعادي) :

أ- يورد الكاشي (الموزائيك والعادي) الى الموقع بعد مرور يوم او اكثر على تاريخ تصنيعه الا اذا اجريت له معالجة بالبخار فيورد عندئذ بعد مدة اقل .
ب- لايجوز المباشرة بتركيب البلاط قبل فحصه ونجاحه في الفحص وموافقة المهندس على ذلك .
ج- يجب تحديد مناسيب سطوح الارضيات النهائية لكامل المساحات المراد تغطيتها بالبلاط بموجب المخططات .
د- يثبت البلاط بالملاط السمتي المكون من السمنت والركام الناعم بنسبة (١ : ٤) ويستعمل السمنت الاعتيادي عدا ما هو معرض للتربة او الرطوبة فعندئذ يستعمل السمنت المقاوم للاملاح المطابق للمواصفات رقم (٥). يمكن استخدام ملاط الجص بالنسبة للطوابق العليا وفي المناطق البعيدة عن الرطوبة اذا اشير الى ذلك في المخططات او جداول الكميات .
هـ- يتم تركيب البلاط باستعمال الخيط والميزان واجهزة المسافة المتوفرة بحيث يكون سطح الارضية مستويا تماماً بتفاوت لا يزيد عن ٠,٥ بالألف وحسب موافقة المهندس.

و- يجب ان يكون عرض الحلول بين البلاطات لاغراض الغلق او الفتحات (غيرواضحة) ويجب قص البلاط بالمنشار المعد خصيصا لتلك الغاية على ان يكون القص بالمقاسات المطلوبة وان يكون مستقيما حاد الزوايا مطابقا لما ورد في هذا البند بالنسبة للحلول .

ح- لا يسمح بالمرور فوق او تحميل بلاط حديث التركيب قبل مرور اسبوع في الاقل على تنفيذه .

ط- يراعى توافق اللون للمساحة الواحدة ،وعليه يجب تبليط كل مساحة ببلاط من ارسالية واحدة .

ك- يشترط استمرارية الحلول للارضيات المتصلة عند الابواب او الفتحات.

ل- تركيب الازارة الموزائيك بحيث تشكل زاوية قائمة مع الارضيات ويعبأ خلفها بالملاط وبسمك لا يقل عن

١٠ ملم بحيث يكون بروزها عن بياض الجدران لايزيد عن ٥-١٠ ملم بشكل منتظم اوبحسب التفاصيل

المعمارية. يجب ان تتقابل حلول الازارة وحلول بلاط الارضيات عندما تكون مقاستها متساوية .

م- بعد أنتهاء عملية التركيب وموافقة المهندس عليها .تمليء الفراغات بين البلاطات بمحلول الاسمنت

الملون وذلك بعد رشه بالماء بحيث يعبىء الشريت الحلول كاملة . ثم يزال شريت السمنت الفائض بأستخدام

الوسائل المناسبة .

١٢-٢/١/٤ ارضيات الموزائيك المصبوبة في الموقع :

١٢-١/٢/١/٤ فواصل الصب :

أ- تكون المواد المستعملة في ملء فواصل الصب من النحاس او الالمنيوم او الزجاج وحسبما يرد في المخططات وجداول الكميات .

ب- تدهن جوانب المواد المعدنية المستعملة في ملء فواصل الصب بطبقة واقية .

ج- لا يقل سمك المواد المستعملة في ملء فواصل الصب عن (١,٥ ملم) ولا يقل ارتفاعها عن (٢٥ ملم)

.

د- تقص الاطراف السفلى للمواد المستعملة كفواصل للصب كل (٣٠٠ ملم) ، ولعمق لا يزيد عن ١٢

ملم . ثم تنثى القطع بالتبادل بزواوية قائمة لاحداث التعشيق الكافي بين الفواصل والارضية .

١٢-٢/٢/١/٤ تهيئة الارضيات :

تهيء الارضيات كما في الفقرة (١٢-٣) من هذا الفصل .

١٢-٣/٢/١/٤ صب الارضيات :

أ-تصب طبقة الظهر من خلطة خرسانية بنسبة (١:٥) سمنت/ ركام ناعم وخشن وزنا على ان لا يزيد

المقاس الاسمي للركام عن ١٢ ملم .

ب- تصب طبقة الوجه من خلطة خرسانية بنسبة ٣:١ سمنت / غيرة ركام او حجر وزنا ثم تمزج في

الحالة الجافة لتكن خليطا متجانسا يخلط بعدئذ مع الركام الرخامي وتكون نسبة خلط المزيج المتكون من

الاسمنت ومسحوق الحجر الى الركام حسب درجة الركام المستخدم وكما مبين في الجدول رقم (١٢-٨).

جدول رقم (١٢-٨)

نسب خلط مكونات طبقة الوجه لارضيات الموزائيك المصبوبة في الموقع

النسب الخلط بالوزن ١ سمنت . مسحوق الحجر الركام	التدرج التجاري للركام الرخامي
١ : ١,٧٥	صفر
١ : ١,٧٥	١
١ : ١,٥	٢
١ : ١,٥	٣
١ : ١,٥	٤
١ : ١,٢٥	٥

يستعمل السمنت الابيض او الملون في خلطة الوجه ليعطى اللون المطلوب .

د- لا يقل السمك الكلي للارضية المصبوبة (لطبقتي الوجه والظهر معا) عن ٤٠ ملم ويعتمد سمك طبقة الوجه بعد التتعيم على درجة الركام .

هـ- تقسم الارضية المراد صبها الى مساحات لا تتجاوز مترين مربعين الامرالذي يقتضي تجهيزها بفواصل صب مناسبة .

و- تثبت جميع فواصل الصب للمساحة الواحدة في اماكنها المحددة وللمناسيب المبينة في المخططات وذلك قبل المباشرة بصب طبقة الظهر .

ز- تنظف ارضية الصب من الشوائب والمواد الغريبة قبل المباشرة بصب طبقة الظهر ثم ترش بالماء جيدا ثم بمحلول السمنت مع مراعاة منع تجمع محلول السمنت على هيئة برك ، تفرش طبقة الظهر وتسوى بالمالح حتى المناسيب المطلوبة ، ثم تحرز طولا وعرضا لضمان التماسك الجيد بينها وبين طبقة الوجه .

ح- لاعداد خلطة الوجه ، يخلط السمنت مع خضاب التلوين اولا ثم يضاف مسحوق الرخام (الغبرة) ثم يخلط المزيج في الحالة الجافة مع الركام وحسب النسب المحددة . وبعد الحصول على خليط متجانس من المواد اعلاه يضاف ماء الخلط للوصول الى القوام المناسب .

ط- تفصل طبقة الظهر عن طبقة الوجه بشرية السمنت والخضاب بالنسب نفسها المستعملة في خلطة الوجه .

ي- تفرش طبقة الوجه بعد مرور مدة تتراوح بين (١٢ و ٢٤ ساعة) من صب طبقة الظهر وتسمى وترص هذه الطبقة ثم يجرى تنعيمها .

ك-تترك طبقة الوجه لتجف لمدة تتراوح بين (١٢ و ١٨ ساعة) وتغمر بعدها بالماء لمدة (٤ أيام) متتالية .
ل- بعد انتهاء فترة الانضاج السابقة يخلج السطح بحجر الكربوندم رقم (٦٠) باستعمال الماء ، ثم يغسل ويمعجن بملاط السمنت من لون الطبقة الوجه ذاته ، ثم يشربت ويترك لمدة ٤ أيام متتالية ، ثم يجلى السطح بحجر الكربوندم رقم (٨٠) ويغسل ويشربت ويجفف ويغمر بالماء كما سبق .

م- بعد انتهاء العمليات السابقة ينعم السطح بحجر الكربوندم رقم (١٢٠-١٥٠) ثم يغسل ويشربت ويترك ليالجف لمدة (١٢ ساعة)، ثم يغمر بعد ذلك بالماء لمدة (٤ ايام) متتالية . ثم يصقل باستعمال حجر الكربوندم رقم (٤٠٠) ويغسل وينظف باستعمال محلول حامض الاوكساليك بمعدل (٥ غرامات) من مسحوق الحامض لكل م ٢ من السطح المرطب وبعد ذلك ينظف بالماء .

١٢-٤-٢ تركيب البلاطات مسبقة الصب (الشتاير) :

تستخدم في المماشي الخارجية للمنشأ وفي انهاء السطوح او السقوف المستوية .

أ-يعمل الوجه النهائي للتسطيح بانحدار (١ % - ١,٥ %) حسب متطلبات السطح باتجاه المرازيب التي يجب ان تكون بقطر مناسب وعدد كاف كذلك يعطى نفس الانحدار في المماشي .

ب-تختتم المفاصل بمادة المعجون القيري المانع للرطوبة الذي يطابق فقرة المعجون القيري في المواد المانعة للرطوبة وذلك عند استخدام البلاطات في اعمال التسطيح .

ج-في حالة استخدام البلاطات المذكورة للمماشي والممرات فتختتم المفاصل بمادة ملاط السمنت .

د-تعمل المناسب حسب ماهو مثبت في المخططات وتكون منحدره باتجاه فتحات المرازيب للسطوح والحدائق المماشي .

هـ-يجب محافظة واحكام محلات اتصال المرازيب بالسطح .

١٢-٤/٣ تركيب ارضيات الكاشي السيراميكي والفرفوري والفسيفساء :

أ- يمنع المباشرة بتركيب البلاط قبل فحصه وموافقة المهندس .

ب-تحدّد مناسيب وميول سطوح الارضيات النهائي لجميع المساحات المراد تغطيتها ببلاط السيراميك بموافقة المهندس .

ج- تتم عملية تركيب البلاط باستعمال الخيط والميزان أو بأستخدام اجهزة المساحة المتوفرة بحيث يكون سطح الارضية مستويا تماما وبتفاوت لا يزيد على (٠,٥ بالالف) وحسب موافقة المهندس .

د- يثبت البلاط السيراميكي فوق طبقة الارضيات الخرسانية باستعمال مونة السمنت المكون من السمنت والركام الناعم بنسبة (٣:١) ويكبس البلاط (يضغط) بضغط متساوى لدفع المونة بين المفاصل بحيث لا يقل سمك طبقة المونة عن (٢٠ ملم) ولا يزيد على (٣٠ ملم) .

هـ- اما الفسيفساء فتفرش اولا طبقة من مونة السمنت بنسبة (٣:١) سمنت : رمل وبوجه صقيل جدا وتعالج بالماء لمدة لا تقل عن (٣ أيام) وبعدها تستعمل مواد لاصقة لتثبيت الفسيفساء .

و- يتطلب ترك مفاصل تمتد للمساحات الكبيرة وبطول ثلاثة امتار بالاتجاهين وتستعمل ترايش معدنية كالحناس لتغطية المفصل .

ز- تكون الحلول مستقيمة في الصف الواحد ، متساوية في العرض ومتوازية في الصفوف المتجاورة ومتعامدة في الاتجاهين .

ح- لا يسمح باستعمال بلاط مكسر الزوايا او مثلث ، كما لا يسمح مطلقا بكسر البلاط لاغراض الغلق والفتحات انما يجب قص البلاط بالمنشار (المعد خصيصا لتلك الغاية) وبالمقاسات المطلوبة وان يكون القص مستقيما حاد الزوايا .

ط- تركيب بلاطات الازارة السيراميكية كما في ازالة الموزائيك .

ي- ينظف الوجه من بقايا السمنت باستعمال قماش جاف او فرشاة ناعمة .

١٢-٤/ الارضيات الخرسانية :

أ- تسوى الارض الى المناسيب المطلوبة وحسب ما جاء في الفصل الثاني من هذه المدونة ووفق ما جاء في الفقرة (١٢-٣) عدا الفقرة (١٢-٣/٤) من هذا الفصل .

ب- بعد اجراء التسوية تغطى الارض بطبقة من اساس كما هو محدد في المخططات او جداول الكميات .

ج- اذا ورد في المخططات استعمال لفات من البولي اثيلين كطبقة عازلة للرطوبة عندئذ يجب ان لا يقل تراكيبيها في الاتجاهين عن (١٥٠ ملم) وكذلك يجب تغطية الرصفة (ان استعملت) بطبقة من الرمل الخشن لا يقل سمكها عن (٥٠ ملم) وحسبما يراه المهندس مناسبا لضمان عدم تمزق اللفات اثناء التنفيذ .

د- تفصل الارضيات الخرسانية عن الجدران باستعمال الواح من مواد قابلة للانضغاط لا تتأثر بالرطوبة كالالواح اللبفية المحقونة بالمواد الببتومينية ، على ان لا يقل سمك هذه الالواح عن ٥ ملم ويكون ارتفاعها بارتفاع المدة الخرسانية .

هـ- تقسم الارضيات الى وحدات الصب المبينة على المخططات وتثبت سكة الصب في مكانها المحدد وللمناسيب المطلوبة وتجهز الفواصل بالمقاسات المبينة في المخططات ، على ان تدهن تلك السكك بمسافة مناسبة لمنع التصاقها بالخرسانة عند ازالتها من مواقعها .

و- يشبع سطح الطبقة الواقعة تحت الارضية الخرسانية بالماء ومن ثم تصب الخرسانة داخل الوحدات وترص جيدا بالرجاجات المناسبة ، على ان يتم الصب على عرض الوحدة كاملا حتى فواصل الصب ، ثم يتم قص فواصل الانكماش بمنشار خاص (بعد مرور مدة لا تقل عن ١٢ ساعة ولا تزيد على ٢٤ ساعة) ويعتمد ذلك على درجة الحرارة وتماسك الخرسانة والا فتقسم الارضية الى وحدات لا تزيد طول اضلاعها عما هو مثبت في المخططات ، وتصب بالتبادل على ان تزود تلك الوحدات بفواصل صب من جميع الاتجاهات .

ز- يسوى سطح الطبقة الخرسانية حسب موافقة المهندس بدون ظهور مياه او نزف على سطح الخرسانة ، كما يحظر رش السطح بالماء او ترطيب الخلطة مطلقا .

ح - يترك السطح ليحفظ الى ان يصبح اثر القدم الحرة بعمق لا يتجاوز (٥ ملم) وبعدها ينعم السطح يدويا او ميكانيكيا حسبما مثبت في جدول الكميات والمخططات ويحظر الرش والترطيب ايضا .

ط- يغطي السطح المصبوب بالخيش او لفات البولي اثيلين .او يرش بمركبات الانضاج وحسب تعليمات المهندس .

ي- تزال سكك الصب بعد مرور ما لا يقل عن (٢٤ ساعة) من وقت الصب ولا يسمح باستعمال الوحدات التي صبت سابقا الا بعد مرور (٣ ايام) على صبها .

ك- ترفع الفواصل نهائيا وتعبأ بمادة الختم وكما ورد في فصل المواد المانعة للرطوبة .

ل- الفواصل :

تزود الارضيات الخرسانية بثلاثة انواع من الفواصل وحسب الضرورة وكالاتي :-

فواصل العزل : وهي التي تعزل العناصر الانشائية من اعمدة وجدران عن الارضية الخرسانية .

فواصل انكماش : وهي التي تؤمن ضبط الشقوق الناتجة عن انكماش الخرسانة بالجفاف وتتراوح المسافة بين هذه الفواصل ما بين (٣ و ٧ م) بعرض يتراوح ما بين (٥ و ١٢ ملم) وحسب المخططات وجداول الكميات.

فواصل الصب : وهي التي تحدد انتهاء اعمال صب الخرسانة ليوم عمل واحد ويراعى ان تبعد هذه الفواصل بما لا يقل عن (١ م) عن نوعين السابقين من الفواصل .

١٢-٤/٥ تركيب ارضيات البولي فينيل كلوريد الملدن :

- أ- تهيأ الارضية المراد تغطيتها بالبولي مثيل كلوريد الملدن (البلاطات او اللفات) بفرش طبقة من مونة السمنت سمك (٥٠ ملم) ذات سطح مستو تماما وصقيل وخال من البروزات وتترك لتجف تماما .
- ب- تخرج البلاطات من عبواتها قبل (٢٤ ساعة) من بدأ التركيب وتركب في جو لا تقل درجة حرارته عن (١٨ درجة) مئوية خلال تلك الفترة .
- ج- يطلى السطح المراد تغطيته بهذه المادة بمادة تأسيس معتمدة اذا تطلب الامر ذلك حسب توصيات الشركة المصنعة .
- د- يمنع المباشرة بتركيب البلاط قبل ان يكون الجزء المراد تبليطه معزولا تماما عن العوامل الجوية اي تكون جميع اعمال الابواب والنوافذ قد انجزت وجميع الفتحات المؤدية الى خارج المنشأ قد اغلقت تماما ويجب كذلك عدم المباشرة الا بعد الانتهاء من تنفيذ جميع الاعمال الرطبة كالدهان واعمال الديكور وغيرها من الاعمال .
- هـ- يتم تثبيت البلاط بمادة لاصقة مطابقة لتوصيات الشركة المصنعة للبلاط وحسب موافقة المهندس المشرف.
- و- تفرش المادة اللاصقة بالتساوي على الارضية السابقة التهيئة وبالقدر الذي يكفي لاحداث اللصق الجيد ، وذلك باستعمال مالج مسنن معد خصيصا لهذه الغاية .
- ز- يركب البلاط في موقعه مباشرة عندما تصبح المادة اللاصقة لزجة القوام مع استخدام حادلات خشبية لا يقل وزنها عن (٧٠ كغم) وذلك لتسوية وكبس البلاطات .
- ح- يكبس البلاط بالحادلات عدة مرات وعلى مراحل للتخلص من الهواء المحبوس تحته .
- ط- تنظف الارضيات بعد انتهاء عملية التركيب من المادة اللاصقة الزائدة ولا تغسل الارضيات قبل (٧ ايام) على تركيبها .
- ي- تغسل الارضيات بالماء والصابون بعد مرور على البلاط ويجفف سطحها جيدا وتلمع بالشمع المعد خصيصا لهذا الغرض وذلك بفرش الشمع بشكل دقيق ومتساو على السطح باستعمال ضمادات من القطن . ويجب اخذ موافقة المهندس المشرف على نوع مادة التلميع مع مراعاة تعليمات وتوصيات الشركة المصنعة وما ورد في المواصفات البريطانية (203-p-2 cp) .

١٢-٤/٦ تركيب ارضيات اللينوليوم :

- أ- تهيأ الارضيات كما جاء في فقرة تركيب ارضيات البولي فينيل كلوريد الملدن .
- ب- تكون الارضيات التي سيتم تغطيتها باللينوليوم نظيفة تماما وخالية من الغبار والزيوت والشحوم وغيرها . وان تكون جافة ويتم التأكد من ذلك بوضع لوح زجاجي مربع مقاسه (٤٠٠ ملم) على الارضية المراد اختبارها ويؤشر حول حدوده على الارضية ، يرفع لوح الزجاج ويوضع على الحدود

معجون النواذف بارتفاع (٢٠ملم) ثم يرش على الارضية داخل حدود اللوح السابق قدر ملعقة شاي من املاح كبريتات النحاس غير المميئة وبعدئذ يكبس لوح الزجاج على المعجون ويتم الكشف بعد ست ساعات فأذا وجد ان الاملاح قد تغير من الابيض الى الازرق او الاخضر فهذا يدل على ان الارضية غير جافة تماما .

ج- تحفظ لفات اللينوليوم بدرجة حرارة لا تقل عن (١٨ درجة) مئوية لمدة لا تقل عن (٢٤ ساعة) قبل فرش اللفات وتترك اللفات مفرودة لمدة (٤ ايام) قبل المباشرة بقصها وتركيبها .

د- يقوم بتركيب اللينوليوم عمال مهرة لهم خبرة سابقة بهذه الاعمال .

هـ- يمنع المباشرة بتركيب اللينوليوم قبل ان يكون الجزء من المبنى قيد التركيب مغلقا تماما امام العوامل الجوية وكما جاء في فقرة ارضيات البولي فينيل كلوريد الملدن .

و- يجري تركيب اللينوليوم على الارضيات وذلك بفرش المادة اللاصقة الموصى باستعمالها من قبل الشركة المصنعة للينوليوم بشكل متساو على السطح ثم يثبت اللينوليوم ويكبس في مكانه الصحيح عندما تصبح تلك المادة لزجة القوام وذلك باستعمال حادلات خشبية زنة (٧٠ كغم) .

ز- يلمع اللينوليوم بعد ذلك بالشمع المعد خصيصا لذلك .

١٢-٤/٧ تركيب ارضيات المطاط :

أ- يكون السطح المراد تغطيته بارضيات المطاط (البلاط او اللفات) مستويا املسا خاليا من النتوءات والنقر . وان يكون نظيفا وجافا تماما كما جاء في الفقرتين (١٢-٤-٥ أ) ، (١٢-٤-٦ ب) من هذا الفصل .

ب- في حالة الارضيات الخرسانية للطوابق الارضية (فوق التربة) يجب صب الارضيات على مرحلتين ووضع طبقة غير منفذة بينهما كالبولي اثيليت والا فتوضع طبقة عازلة اسفلتية فوق الارضية الخرسانية بسمك لا يقل عن (١٥ مم) ثم توضع فوقها الطبقة الخرسانية المشار اليها في الفقرتين (١٢-٤-٥ أ) ، (١٢-٤-٦ ب) من هذا الفصل .

ج- قبل فرش المادة اللاصقة يجب دراسة وتجربة تركيب المساحة كاملة تحت اشراف المهندس وذلك لتحديد اماكن الاغلاق ومعرفة استواء الارض من عدمها والتأكد من توحيد اللون .

د- يتم فرش المادة اللاصقة على الارضيات وتدهن البلاطات او اللفات بحيث يراعى ان توزع بانتظام وبشكل دقيق وذلك باستعمال آلة فرش مسننة ومعدة لهذا الغرض .

هـ- بعد فرش المادة اللاصقة يجب الانتظار مدة كافية قبل وضع المطاط (البلاط او اللفات) وذلك حسب تعليمات الشركة الصانعة للمساحة اللاصقة على ان لا تزيد عن نصف ساعة .

١٢-٤/٨ تركيب ارضيات الرخام :

أ- ان يكون بلاط الرخام موحداً في اللون والنعومة والمصدر وكما في المخططات وجداول الكميات المعتمدة .

ب - تثبت القطع الرخامية باستعمال مونة السمنت بنسبة (٣:١) سمنت : ركام ناعم على ان لاتقل المونة عن (٢٠ ملم) فوق البلاطات الخرسانية في الطوابق العليا و (٣٠ ملم) في الطابق الارضي .

ج- تركيب الازارة (قطع رخامية بعرض نصف قطعة ارضية) بحيث تشكل زاوية قائمة مع قطع الارضية ويحشى خلفها (طبقة الظهر) بالمونة بشكل جيد وبسبك لا يقل عن ١٠ ملم .

د- تشربت (سائل كثيف) البلاطات الرخامية بعد تركيبها بمونة السمنت الابيض وذلك تحت ظروف رطبة لمدة (٣ أيام) .

هـ - يصقل البلاط صقلاً نهائياً وينعم ويلمع .

١٢-٤/٩ تركيب السجاد الغرز (النافذ) :

أ- تهيأ الارضيات وفق ما جاء بالفقرتين (١٢-٤-٥ آ) ، (١٢-٤-٦ ب) من هذا الفصل فيما يخص تسوية سطح الارضيات بمونة السمنت سمك (٥ ملم) صقيل ومستو تماماً كذلك نظافة الارضيات وخلوها من الغبار والزيوت والشحوم والرطوبة .

ب- تفرش المادة اللاصقة بعد جفاف السطح تماماً وحسب تعليمات الشركة المصنعة وكما مثبت في المخططات وجداول الكميات المعتمدة .

ج- يياشر بفرش السجاد في اماكنه المحددة بالضبط قبل تصلب المادة اللاصقة، ولايزيد وقت وضع السجاد عن نصف ساعة من وقت وضع المادة اللاصقة.

د- يجوز لصق السجاد على ارضيات سبق ان تم تبليطها بالكاشي الموزائيك او العادي او ان تتخذ هذه الوسيلة من الانتهاء كاساس لتغطيتها بالسجاد .

١٢-٤/١٠ تركيب الكاشي والطابوق المقاوم للاحماض :

تستخدم نفس اساليب التركيب الواردة في فقرة تركيب الكاشي السيراميكي (الفقرة ١٢-٤/٣ في هذا الفصل) مع مراعاة استخدام مونة مقاومة للاحماض بدلاً من مونة السمنت - ركام .

١٢-٥ الشمولية والكيل :

١٢-٥/١ يشمل سعر المتر المربع الواحد من الكاشي بانواعه المختلفة تجهيز المواد والعمالة ومونة السمنت بالاضافة الى الشربة ومعالجة مفاصل التمدد وملئها والجلي ان تطلب الامر وغيرها من الأعمال.

١٢-٥/٢ تسعر ازالة الكاشي بالمتر طول ، وتشمل نفس متطلبات الفقرة (١٢-٥/١) .

١٢-٥/٣ البلاطات الخرسانية السابقة الصب :

يشمل سعر المتر المربع من هذه البلاطات تجهيز المواد والعمالة ومعالجة مفاصل التمدد وملئها بالماستك واية معاجين اخرى يحددها جدول الكميات استعمالها في المماشي فقد تطبق على طبقة من الرمل او مونة السمنت وفي كلا الحالتين تكون طبقة الرمل او المونة السمنتية مشمولاً بسعر البلاطات .

١٢-٥/٤ يشمل سعر المتر المربع من ارضيات الموزائيك المصبوبة في الموقع الاساس والتشميع بعد الانجاز والمفاصل المعدنية او الزجاجية والجلي بمراحله المختلفة . وحتى الحصول على المظهر المطلوب وكل ما يتطلبه العمل لانجاز الفقرة من مواد وعمال وبموجب المواصفات وجداول الكميات المعتمدة من قبل الجهة المستفيدة.

١٢-٥/٥ الارضيات الخرسانية :

يشمل سعر المتر المربع كافة متطلبات العمل (مواد وعمال وملئ المفاصل بالمواد المائلة) المبينة في جداول الكميات المعتمدة من قبل الجهة المستفيدة والمثبتة في المخططات .

١٢-٥/٦ يشمل سعر المتر المربع الواحد لارضيات البولي فينيل كلوريد الملون السجاد ، الكاشي السيراميكي الفسيفساء ، اللينوليوم ، المطاط مادة انهاء الارضية والمواد اللاصقة لها اذا لم يشر في جداول الكميات خلاف ذلك اذ قد تشمل طبقة الخرسانة الصقيلة التي تحتها في هذه الظروف .

١٢-٥/٧ يشمل السعر المتر المربع لأرضيات المرمر والطابوق السيراميكي المقاوم للاحماض :
مادة الارضية والمونة المستعملة في التشييد وختم المفاصل وكل متطلبات العمل .

الباب الثالث عشر
الطلاء والوارنيش
والمواد اللاصقة

الباب الثالث عشر

الطلاء والوارنيش والمواد اللاصقة

١٣-١ المجال :

يشمل هذا الفصل انواع الاصباغ المستعملة في طلاء الجدران الخارجية والداخلية والسقوف والاعمال الخشبية والحديدية ، وخواص هذه الاصباغ وطرق فحصها وتخزينها وتنفيذها ومطابقتها للمواصفات وكيفية حساب كمياتها .

١/١٣ تعرف الاصباغ بأنها المواد التي تطلّى السطوح بها على شكل سائل خفيف او كثيف والتي تجف بسرعة مقبولة وتترك على هذه السطوح قشرة تكسبها لونا" وتحفظها من تغييرات العوامل الخارجية.

١٣-٢ انواع الاصباغ

تحتوي الأصباغ على حبيبات ناعمة معلقة في سائل وهذه الحبيبات هي المواد الملونة (pigments) وهي على الغالب تحتوي على مواد غير شفافة وتصنف بالنسبة للسائل المعلق او مادة الصبغ الى الانواع التالية :

- ١- الاصباغ المائية التي يستعمل فيها الماء كسائل مخفف للصبغ .
- ٢- الدهان و هي التي يستعمل فيها الزيوت كسائل مخفف .
- ٣- الوارنيش وهي التي يستعمل فيها الزيوت كسائل مخفف.
- ٤- الاصباغ الكحولية وهي التي يستعمل فيها الكحول كسائل مذيب ومخفف لمادة شفافة غالبا" .

١٣-٢ المواد :

١٣-٢/١ طلاء المسحوق السمنتي :

ويكون على شكل مسحوق يمزج بالماء حسب النسب المقررة من قبل الشركة الخاصة وتستعمل عادة للواجه الخارجية ، لتزيين وحماية السطوح والكتل المسامية الخرسانية و سطوح الاسبست السمنتي ولا يستعمل هذا النوع في طلاء السطوح الجبسية او السطوح المحتوية على كبريتات قابلة للذوبان في الماء بكميات كافية ، ويتكون الطلاء اساساً من سمنت بورتلاندي مطابق للمواصفة القياسية العراقية (رقم ٥) بنسبة لا تقل عن (٦٥ %) وزناً مع خضاب وممدات ، تشمل الممدات حجر جيرى ومسحوق الطباشير ، ومواد سيليكية او جير مطفاً ويتكون الخضاب المستعمل عموماً من اكاسيد الحديد ، اكاسيد الكروم ، اسود الكربون ، ثاني اوكسيد التيتانيوم واخضر وازرق الفثالوسيانين .

١٣-٢/١ المظهر :

يكون الطلاء خالياً من الكتل وقابلاً للمرور من خلال منخل مقاس (١,٥ ملم) وتستثنى من ذلك المساحيق المخصصة لاعطاء مظهراً حبيبيّاً خاصاً .

١٣-٢/٢ المواصفات :

يجب ان تطابق خواص الطلاء المتطلبات الواردة في المواصفة القياسية العراقية (رقم ٩٤٢) وتشمل نسبة السمنت البورتلاندي وكلوريد الكالسيوم والمواد العضوية غير المتطايرة القابلة للذوبان في الماء والمواد المضافة والخضاب والممدات .

١٣-٢-١-٣ استعمال طلاء المسحوق السمنتي :

يستعمل مسحوق الطلاء السمنتي في تزيين الابنية وفي تحسين مقاومة السطوح المطلية ضد نفاذية مياه الامطار وذلك بملى المسامات الكبيرة فيها.

يكون الطلاء السمنتي بالوان متعددة وان بعضاً منه يتأثر بالعوامل الجوية حيث تصبح فاتحة وينصح بان تستعمل على السطوح الجافة المظلمة . يلائم هذا الطلاء معظم الاجواء المعتدلة وخاصة عندما تطلّى السطوح به بطبقتين، يتأثر الطلاء السمنتي كثيراً بالاجواء الملوثة ويكون تأكل طبقات الطلاء على اشده في الاجواء الحامضية .

يستعمل الطلاء السمنتي لسطوح مواد البناء المسامية كالطابوق والاحجار الطبيعية والسطوح والكتل الخرسانية .

١٣-٢/٤ النماذج :

يتم اخذ نماذج الفحص وفق الدليل الاسترشادي المرجعي (رقم ٤٦) الصادر عن الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية وكما سيرد ذكره في الفقرة (١٣-٣) من هذا الفصل .

١٣-٢/٥ الفحوص :

يتم اجراء الفحوص للنماذج وفق طرق الفحص الواردة في المواصفة القياسية العراقية (رقم ٩٤٢) .

١٣-٢/٦ المطابقة :

تعتبر الارشالية مقبولة اذا اجتازت النماذج كافة الفحوصات الواردة في المواصفة اعلاه .

١٣-٢/٣ طلاء تحت النهائي (الاساس) :

يتكون الطلاء الاساس من خليط من خضاب وراتنجات ومذيبات مناسبة ومواد مجففة بنسب معينة بحيث تعطي منتوجاً مطابقاً لمتطلبات المواصفة القياسية العراقية (رقم ١٧٦٤) . يستعمل هذا النوع من الطلاء على السطوح المعدنية والخشبية والاسمنتية والبنائيات المطلية بطلاء اساس من الداخل والخارج.

١٣-٢/٢-١ حالة الطلاء في العلبه :

يكون الطلاء خاليا من القشور والكتل او اي تتخن غير طبيعي ولا يظهر ترسبا للخضاب او تصلبا ويمكن مزجه الى حالة متجانسة بمجرد التقليب اليدوي المعتاد عند فحصه وفق المواصفة القياسية العراقية (رقم ١٠٥٥) .

١٣-٢/٢-٢ المظهر واللمعان :

يكون مظهر الطبقة الجافة ناعما ومتجانسا ومستويا وخاليا من عيوب السطح وانفصال اللون وان لا يزيد اللمعان عن (٣٠ °) عند زاوية (٦٠ °) باستعمال جهاز قياس اللمعان .

١٣-٢/٢-٣ المواصفات :

تطابق خواص الطلاء المتطلبات الواردة في المواصفة القياسية العراقية (رقم ١٦٧٤) وتشمل نعومة الطحن ، زمن الجفاف ، اللزوجة ، المرونة ، والالتصاق .

١٣-٢/٢-٤ الاستعمال :

أ - خاصية النشر .

يكون الطلاء قابلا للنشر بسهولة بواسطة الفرشاة وعند الجفاف تتكون طبقة ناعمة خالية من السيلان وعيوب السطح الاخرى .

ب - خاصية الرش .

يكون الطلاء قابلا للرش بسهولة وعند الجفاف تتكون طبقة ناعمة متجانسة خالية من السيلان وعيوب السطح الاخرى .

١٣-٢/٢-٥ النماذج :

يتم اخذ نماذج الفحص وفق الدليل الاسترشادي المرجعي (رقم ٤٦) الصادر من الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية وكما سيرد ذكره في الفقرة (١٣-٣) من هذا الفصل .

١٣-٢/٢-٦ الفحوص :

يتم اجراء الفحوص للنماذج وفق لطرق الفحص الواردة في المواصفة القياسية العراقية (رقم ١٧٦٤) .

١٣-٢/٢-٧ المطابقة :

تعتبر الارشالية مقبولة اذا اجتازت النماذج كافة الفحوص الواردة في المواصفة اعلاه .

١٣-٢-١ مركب مائي ومانع لنفاذ الرطوبة (مركب الطلس) :

يحتوي مركب الطلس على رابط زيتي او راتنجي مع مواد مائلة (ممدات) مثل كاربونات الكالسيوم ، الكاؤولين ،المايكا ،التالك بنسب معينة لتعطي منتوجا مطابقا للمواصفة القياسية العراقية (رقم ١٤٨٠) . يستعمل لملىء الشقوق والفواصل الثابتة بمختلف الاحجام والاشكال على السطوح المختلفة في الابنية .

١٣-٢/٢١ المركب داخل العلبة :

يجب ان يكون المركب داخل العلبة خالياً من التجلد والتصلب والتعفن .

١٣-٢/٣٢ المظهر :

تكون الطبقة الرقيقة الجافة للمركب ناعمة ملمساً وخالية من التجعد وعيوب السطح الاخرى .

١٣-٢/٣٣ المواصفات :

تطابق خواص مركب الطلس المتطلبات الواردة في المواصفة القياسية العراقية (رقم ١٤٨٠)، وتشمل اللون ، الرائحة ، نقطة الوميض ، اختلاط اللون (النزف) يجب ان لا تقل المواد الصلبة عن (٧٥ %) معبرا عنها كنسبة وزنية عند اجراء الفحص وفقاً لطريقة الفحص الواردة في المواصفة القياسية العراقية (رقم ٦٧) .

١٣-٢/٣٤ النماذج :

يتم اخذ نماذج الفحص وفق الدليل الاسترشادي المرجعي (رقم ٤٦) الصادر من الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية الخاص بطرق اخذ نماذج الطلاء والورنيش وكما سيرد ذكره في الفقرة (١٣-٣) من هذا الفصل .

١٣-٢/٣٥ الفحوص :

يتم اجراء الفحوص وفق طرق الفحص الواردة في المواصفة القياسية العراقية (رقم ١٤٨٠) .

١٣-٢/٣٦ الثبات عند الخزن :

يجب ان يبقى المركب محتفظاً بخواصه الأساسية لمدة لا تقل عن سنة واحدة من تاريخ الانتاج عند خزنه في الظروف الاعتيادية .

١٣-٢/٣٧ المطابقة :

تعتبر الارشالية مقبولة اذا اجتازت النماذج كافة الفحوصات الواردة في المواصفة القياسية العراقية (رقم ١٤٨٠) .

١٣-٢/٤١ وارنيش الشيلاك (الدملوك) :

وارنيش الشيلاك هو طلاء نهائي يستعمل لاعمال الخشب وخاصة الصاج ويستعمل للاغراض العامة ويحتوي على كتلة (٢٠±٢ %) من مادة الشيلاك مذابة في كحول معدوم .

١٣-٢/٤١ المظهر :

يكون مظهر الطبقة الرقيقة لماعاً وملساً وخالياً من عيوب السطح.

١٣-٢/٣ المواصفات :

تطابق خواص وارنيش الشيلاك المتطلبات الواردة في المواصفة القياسية العراقية (رقم ١٠٥٨) وتشمل قيمة اليود حيث لا تزيد بعد التبخير عند درجة حرارة (٤٠ م °) وتحت ضغط مخلخل عن (٢٠) ، اللون ، محتوى الرماد ، وقت الجفاف ، الخلو من الفلثونيات .

١٣-٢/٤ النماذج :

يتم اخذ نماذج الحص وفق الدليل الاسترشادي المرجعي الصادر من الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية (المرقم ٤٦) الخاص باخذ نماذج الطلاء والوارنيش وفقاً لمتطلبات المواصفة القياسية العراقية (رقم ١٠٥٨) .

١٣-٢-٤-٤ الفحوص :

يتم إجراء فحص النماذج وفق لطرق الفحص الواردة في المواصفة القياسية العراقية (رقم ١٠٥٨) .

١٣-٢/٥ خواص الحفظ :

يجب ان تحتفظ المادة بخواصها الأساسية لمدة لا تقل عن سنة واحدة من تاريخ الإنتاج وعند حفظها في عبوات مناسبة .

١٣-٢/٦ المطابقة :

تعتبر الارشالية مقبولة اذا اجتازت النماذج كافة الفحوصات الواردة في المواصفة القياسية العراقية (رقم ١٠٥٨) .

١٢/٤ الطلاء الكيدي للماع للسطوح الداخلية والخارجية :

يتكون الطلاء من خليط من الخضاب والراتنجات الاكيدية ومذيبات مناسبة ومواد مساعدة ضرورية بنسب معدنية لكي تعطي منتوجا مطابقا للمواصفة القياسية العراقية (رقم ٩٦٠) ولمختلف الاغراض .

١٣-٢/٥ حالة الطلاء داخل العلبة :

يكون الطلاء خاليا من القشور والكتل أو أي تثخن غير طبيعي ولا يظهر ترسبا للخضاب او تصلبا ويمكن مزجه بسهولة للحصول على قوام ناعم متجانس ويجب فحصه بموجب متطلبات المواصفة القياسية العراقية (رقم ١٠٥٥) .

١٣-٢/٥ المظهر :

يجب ان يكون مظهر طبقة الطلاء الجافة لماعا وخاليا من التسيل والتشقق او اي عيوب اخرى ويجب ان لا يختلف مظهر طبقة الطلاء الجافة عن طبقة طلاء لعينة متفق عليها مجهزة بنفس الطريقة وفي نفس الوقت .

١٣-٢/٥/٣ المواصفات :

يجب ان تطابق خواص الطلاء المتطلبات الواردة في المواصفة القياسية العراقية رقم ٩٦٠ وتشمل القوام ، اللزوجة ، درجة الوميض ، النعومة ، الرائحة و زمن الجفاف وأية فحوصات أخرى .

١٣-٢/٥/٤ الفحوص :

يتم اجراء الفحوص وفق طرق الفحص الواردة في المواصفة القياسية العراقية (رقم ٩٦٠) او اي مواصفة عربية او عالمية يوافق عليها رب العمل.

أ- النشر : يكون الطلاء قابلاً للنشر بسهولة باستعمال فرشاة ناعمة ويخفف الى طبقة ناعمة ولماعة متجانسة خالية من السيالان و عيوب السطح الاخرى .

ب- خاصية الرش :

يكون الطلاء قابلاً للرش بسهولة بعد تخفيفه بمذيب مناسب حسب النسبة المقررة من قبل المنتج مكوناً سطحاً مستوياً خالياً من التسييل أو أي عيوب أخرى والتحبب (مظهر قشرة البرتقال) .

١٣-٢/٥/٥ الخزن :

يحتفظ الطلاء بخواصه الاصلية المذكورة في المواصفة القياسية العراقية (رقم ٩٦٠) اذا ما ترك في عبواته الاصلية محكمة الغلق عند الظروف الاعتيادية لمدة لا تقل عن سنة واحدة من تاريخ الصنع .

١٣-٢/٥/٦ النماذج :

يتم اخذ نماذج الفحص وفق الدليل الاسترشادي المرجعي (رقم ٤٦) الصادر من الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية الخاص بأخذ نماذج الطلاء والوارنيش وكما سيرد ذكره في الفقرة (٣) من هذا الفصل.

١٣-٢/٥/٧ المطابقة :

تعتبر الارشالية مقبولة اذا اجتازت النماذج كافة الفحوصات الواردة في المواصفة القياسية العراقية (رقم ٩٦٠) .

١٣-٢/٣ طلاء الألكيد مطفاً لللمعة للاستعمال الداخلي :

هو طلاء جاهز مطفاً لللمعة يجف في الهواء (عدا المستحلبات المائية) للاستعمال الداخلي كطلاء نهائي على المعدن والخشب وعلى جدران الجبس المختومة والمواد المشابهة المطلية بطلاء اساس مناسب .

١٣-٢/٦/١ حالة الطلاء داخل العلبة :

لايظهر الطلاء في اوعيته الاصلية المفتوحة حديثاً تكتلاً او تلبداً او وجود مواد مترسبة جافة . ويكون كذلك خالياً من التكتل والقشور ويمكن مزجه بسهولة الى حالة ناعمة متجانسة .

١٣-٢/٦/٢ المواصفات :

أ- المواصفات القياسية :

تطابق الخواص الكيميائية للطلاء الألكيد (Alkyd) مطفاً للمعة المتطلبات الواردة في المواصفة القياسية العراقية (رقم ١٠٥٧) وتشمل هذه المتطلبات نسبة المواد المتطايرة ونسبة الماء غير المتحد.

ب- المواصفات الفيزيائية :

تطابق الخواص الفيزيائية للطلاء المتطلبات الواردة في المواصفة القياسية العراقية (رقم ١٠٥٧) وتشمل القوام و المرونة و نعومة الطحن و انعكاس الطلاء الابيض واصفرار الطلاء الابيض و لمعان مرآوى عند زاوية (٦٠° ، ٨٥°) ، مقاومة تغير اللون.

١٣-٢/٦/٣ خواص الاستعمال :

أ- التخفيف بالصفوة المعدنية :

ان يكون الطلاء قابلاً للامتزاج عند تخفيف اربعة احجام منه مع حجم واحد من الصفوة المعدنية نسبة المركبات العطرية له (١٢-١٨%) .

ب- النشر :

يجب ان يكون للطلاء أنسيابية وان يكون سهل النشر بالفرشاة وتكون طبقة الطلاء بعد الجفاف خالية من السيلائن والارتخاء ، ولا تظهر طوفانا للخضاب او التلدن بلون مغاير او ظهور اثار للفرشاة او خواص اخرى غير مرغوب فيها .

ج- الطلي باسطوانة التسوية (حادلة) :

عند استعمال الطلاء من العبوة مباشرة او بعد تخفيفه وحسب تعليمات المنتج ويجب ان يكون الطلاء قابلاً للطلي بواسطة اسطوانة تسوية (الحادلة) كما ويجب ان يكون الطلاء جيد الانسياب وان لا يظهر طوفاناً او سيلاناً او اي صفات اخرى غير مرغوبة عندما تكون طبقة الطلاء رطبة او جافة.

د- الرش :

يجب ان يكون للطلاء خواص رش جيدة عند تخفيفه بالمذيب حسب النسبة التي يقررها المنتج ولا يظهر اي ميل للارتخاء او السيلائن ولا يظهر تأثير قشرة البرتقال.

١٣-٢/٦/٤ النماذج :

يتم اخذ نماذج الفحص وفق الدليل الاسترشادي المرجعي (رقم ٤٦) الصادر عن الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية الخاص بـ (اخذ نماذج الطلاء والوارنيش) وكما سيرد ذكره في الفقرة (٣) من هذا الفصل .

١٣-٢/٦/٥ الفحوص :

يتم اجراء الفحوص على النماذج وفق طرق الفحص الواردة في المواصفة القياسية العراقية (رقم ١٠٥٧) .

١٣-٦/٦/٢ المطابقة :

تعتبر الارشالية مقبولة اذا اجتازت النماذج كافة الفحوصات الواردة في المواصفة اعلاه .

١٣-٧/٢ طلاء مستحلب الاكريلك:

يتكون الطلاء من خضاب و مادة بوليمر اكريلك بنسبة (١٠٠ %) مثبتة في الماء مع بعض الاضافات الضرورية لتثبيت المستحلب ويستعمل هذا النوع من الطلاء للاوجه الخارجية للابنية .

١٣-١/٧/٢ حالة الطلاء داخل العلية :

يكون الطلاء قابلا للمزج بسهولة مكونا رغوة بسيطة ويكون في حالة متجانسة وخالياً من الكتل والجزيئات الخشنة والروائح الكريهة .

١٣-٢/٧/٢ المواصفات :

يجب ان تطابق خواص الطلاء المستخدم المتطلبات الواردة في المواصفة القياسية العراقية (رقم ١٧٠٩) وتشمل نسبة المواد الصلبة والخضاب ونعومة الطحن ووزن الجفاف ، قابلية الحك المبلى ونسبة الرصاص .

١٣-٣/٧/٢ الاستعمال :

أ- خواص النشر

يجب ان يكون الطلاء قابلا للنشر بالفرشاة بسهولة وله خواص انتشار جيدة .

ب- اعادة الطلاء :

يجب ان يكون الطلاء قابلا للاستخدام ثانية بعد ساعة واحدة من جفاف الطبقة الاولى في الهواء وبدون حدوث اي تشوه لطبقة الطلاء .

١٣-٤/٧/٢ الثبات عند الخزن :

يجب ان يحتفظ الطلاء على خواصه الاصلية عند خزنه لمدة لا تزيد عن سنة واحدة من تاريخ الانتاج في الظروف الاعتيادية وفي عبواته الاصلية المحكمة الغلق .

١٣-٥/٧/٢ النماذج :

يتم اخذ نماذج الفحص وفق الدليل الاسترشادي المرجعي (رقم ٤٦) الصادر من الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية الذي سيرد ذكره في الفقرة - (١٣-٣) من هذا الفصل .

١٣-٦/٧/٢ الفحوص :

يتم اجراء الفحوص وفق طرق الفحص الواردة في المواصفة القياسية العراقية (رقم ١٧٠٩) .

١٣-٧/٧/٢ المطابقة :

تعتبر الارشالية مقبولة اذا اجتازت النماذج كافة الفحوصات الواردة في المواصفة اعلاه .

١٣-٨/٢ الطلاء الألكيد شبه اللامع :

يتكون الطلاء من خليط من الخضاب والراتنجات الالكيدية ومذيبات مناسبة ومواد مساعدة ضرورية بنسب معينة لتعطي منتوجاً مطابقاً للمواصفات القياسية العراقية (رقم ١٥٠٦) ويستعمل لمختلف الأغراض .

١٣-٨/٢/١ المظهر :

أ- حالة الطلاء في العلبة :

يكون الطلاء خالياً من القشور والكتل واي تثخن غير طبيعي ولا يظهر ترسباً للخضاب او تصلباً ويمكن مزجه ناعماً ومتجانساً عند فحصه وفق المواصفة القياسية العراقية (رقم ١٠٥٥) .

ب- القوام :

يعطي الطلاء بمجرد التقليب اليدوي المعتاد قواماً متجانساً سهل الاستعمال بالفرشاة او الرش بعد تخفيفه بمخفف مناسب وبالنسبة التي يحددها المنتج .

١٣-٨/٢/٢ المواصفات :

يجب ان تطابق خواص الطلاء المتطلبات الواردة في المواصفة القياسية العراقية (رقم ١٥٠٦) وتشمل اللزوجة ودرجة النعومة وزمن الجفاف والمرونة والالتصاق .

١٣-٨/٢/٣ الاستعمال :

أ- خاصية النشر :

يكون الطلاء قابلاً للنشر بفرشاة ناعمة ويخفف الى طبقة ناعمة متجانسة خالية من السيالان وعيوب السطح والفرشاة .

يكون الطلاء قابلاً للرش بسهولة بعد تخفيفه بمخفف مناسب وحسب تعليمات المنتج ويجب ان تكون طبيعة الطلاء جافة خالية من السيالان وطوفان اللون على السطح .

١٣-٨/٢/٤ النماذج :

يتم اخذ نماذج الفحص وفق الدليل الاسترشادي (رقم ٤٦) الصادر من الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية وكما سيرد ذكره في الفقرة (١٣-٣) من هذا الفصل .

١٣-٨/٢/٥ الفحوص :

يتم اجراء الفحوص على النماذج وفق طرق الفحص الواردة في المواصفة القياسية العراقية رقم (١٥٠٦) .

١٣-٨/٢/٦ المطابقة :

تعتبر الارشالية مقبولة اذا اجتازت جميع النماذج كافة الفحوص الواردة في المواصفة اعلاه .

١٣-٢/٩ الوارنيش التركيبي للاستعمال الخارجي :

يتكون الوارنيش التركيبي اساسا من راتنجات تركيبية ويستعمل للاعمال الخشبية والمعدنية .

١٣-٢/٩/١ المظهر :

يكون مظهر الطبقة الجافة من الوارنيش املسا ولماعا .

١٣-٢/٩/٢ المواصفات :

تطابق خواص الوارنيش التركيبي المتطلبات الواردة في المواصفة القياسية العراقية (رقم ١٠٤٨) وتشمل المقاومة للخدش والمرونة والالتصاق ونسبة المواد الطيارة واللزوجة مقاومة الوارنيش للحوامض والقواعد والماء .

١٣-٢/٩/٣ خواص الحفظ :

يحتفظ الوارنيش بخواصه الاصلية لمدة لا تقل عن سنة واحدة من تاريخ الانتاج .

١٣-٢/٩/٤ النماذج :

يتم اخذ نماذج الفحص وفق الدليل الاسترشادي المرجعي (رقم ٤٦) الصادر عن الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية الخاصة بأخذ نماذج الطلاء بالوارنيش وكما سيرد ذكره في الفقرة (٣) من هذا الفصل .

١٣-٢/٩/٥ طرق الفحص :

يتم اجراء الفحوص على النماذج وفق طرق الفحص الواردة في المواصفة القياسية العراقية (رقم ١٠٤٨).

١٣-٢/٩/٦ المطابقة :

تعتبر الارشالية مقبولة اذا اجتازت النماذج جميع الفحوص الواردة في المواصفة اعلاه

١٣-٢/١٠ طلاء مستحلب راتنجات اصطناعية :

يتكون الطلاء من خضاب مع ممدات بنسب ملائمة وفي وسط مستحلب راتنج اصطناعي مع عناصر اخرى مناسبة كلما كان ضروريا لانتاج مادة تطابق متطلبات المواصفة القياسية العراقية (رقم ٩٨٥) . يستعمل الطلاء للسطوح الداخلية والخارجية للابنية .

١٣-٢/١٠/١ التصنيف :

يصنف الطلاء الى صنف للاستعمال الخارجي والى صنف للاستعمال الداخلي .

١٣-٢/١٠/٢ حالة الطلاء في العلبة :

يكون الطلاء متجانسا خاليا من الكتل الصلبة والقشور والروائح المهيجة والكريهة .

١٣-٢/١٠/٣ المواصفات :

تطابق خواص الطلاء بصنفيه الخارجي والداخلي المتطلبات الواردة في المواصفة القياسية العراقية (رقم ٩٨٥) وتشمل الثبات في درجات الحرارة المنخفضة و زمن الجفاف ومقاومة الماء و قابلية الغسل ونسبة التباين للألوان البيضاء والالوان الاخرى .

١٣-٢/١٠/٤ النماذج :

يتم اخذ نماذج الفحص وفق الدليل الاسترشادي المرجعي (رقم ٤٦) الصادر من الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية الذي سيرد ذكره في الفقرة (١٣-٣) من هذا الفصل .

١٣-٢/١٠/٥ الفحوص :

يتم اجراء الفحوص على النماذج وفق طرق الفحص الواردة في المواصفة القياسية العراقية (رقم ٩٨٥).

١٣-٢/١٠/٦ المطابقة :

تعتبر الارشالية مقبولة اذا اجتازت النماذج كافة الفحوص الواردة في المواصفة اعلاه .

١٣-٢/١١/١١ طلاء اساس اوكسيد الحديد الاحمر - زيت بذر الكتان :

يتكون الطلاء من خضاب اوكسيد الحديد الاحمر (محتوى Fe_2O_4 ٧٥% كحد ادنى) بصورة اساسية وزيت بذر الكتان المطابق للمواصفة القياسية العراقية (رقم ١٤١٥) وممدات ومواد مائلة ومذيبات بنسب وزنية معينة ، ويستعمل كطلاء اساس للمعادن الحديدية .

١٣-٢/١١/١٢ المظهر:

يكون مظهر طبقة الطلاء الرقيقة الجافة خاليا من عيوب السطح كالتجعد والتحبب .

١٣-٢/١١/٢٢ حالة الطلاء داخل العلبة :

يكون الطلاء خاليا من القشور ، الكتل او اي تتخن غير طبيعي ولا يظهر ترسبا للخضاب او تصلبا وان ظهر ذلك فيمكن مزجه الى حالة متجانسة بسهولة .

١٣-٢/١١/٣ المواصفات :

يطابق خواص الطلاء المتطلبات الواردة في المواصفة القياسية العراقية (رقم ٨٧١) وتشمل زمن الانسياب (اللزوجة) ، زمن الجفاف ، نعومة الطحن ، قابلية الانحناء ، درجة الوميض .

١٣-٢/١١/٤ قابلية الخزن :

يحتفظ الطلاء بخواصه الاصلية لفترة لا تقل عن (٦) أشهر من تاريخ الانتاج.

١٣-٢/١١/٥ النماذج :

يتم اخذ نتائج الفحص وفق الدليل الاسترشادي المرجعي (رقم ٤٦) الصادر من الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية الخاص بأخذ نماذج الطلاء والوارنيش الذي سيرد ذكره في الفقرة (١٣-٣) من هذا الفصل.

١٣-٢/١١/٦ الفحوص:

يتم اجراء الفحوص على النماذج وفق طرق الفحص الواردة في المواصفة القياسية العراقية (رقم ٨٧١).

١٣-٢-١١-٧ المطابقة :

تعتبرالارسالية مقبولة اذا اجتازت النماذج كافة الفحوص الواردة في المواصفة اعلاه .

١٣-٢/١٢ طلاء اوكسيد الحديد الاحمر - اساس الكيدي :

يتكون الطلاء بصورة اساسية من خضاب اوكسيد الحديد الاحمر وراتنجات الكيدية ومذيبات ومواد مساعدة بنسب وزنية معينة ويستعمل كطلاء اولي للمعادن الحديدية التي لا تتعرض لظروف جوية قاسية.

١٣-٢/١٢/١ المظهر:

أ- حالة الطلاء داخل العلبة :

يكون الطلاء خالي من القشور و الكتل أو اي تثنخ غير طبيعي ولا يظهر اي ترسباً للخضاب او تصلباً ، وان ظهر ذلك فيمكن مزجه بسهولة الى حالة ناعمة متجانسة .

ب- مظهر الطبقة الجافة :

يكون مظهر طبقة الطلاء الجافة خاليا من عيوب السطح كالتحبب والتجعد ويجب ان لا يختلف مظهرها باي حال من الاحوال عن مظهر طبقة الطلاء الرقيقة من النموذج المتفق عليه .

ج- الطبقة الرقيقة :

تكون الطبقة الرقيقة من الطلاء ناعمة الملمس ذات مظهر غير لامع او شبه لامع وتكون جيدة الالتصاق على السطح خالية من عيوب التحبب والتجعد والسيلان ويمكن طلاءها بعد فترة (٢٤ ساعة) بطلاء كامل اللمعة بحيث لا يسبب رفضها او نضح اللون .

١٣-٢/١٢/٢ المواصفات :

تطابق خواص الطلاء المتطلبات الواردة في المواصفة القياسية العراقية (رقم ١٠٥٦) وتشمل نعومة الطحن و قابلية الانحناء و مقاومة الماء البارد و اللزوجة و درجة الوميض و المواد الطيارة وكمية خضاب اوكسيد الحديد الاحمر حيث يجب ان لاتقل عن (٢٥ %) .

١٣-٢-١٢-٣ استعمال الطلاء :

يكون الطلاء قابلا للاستعمال بالفرشاة او بالرش بعد تخفيفه بمذيب مناسب وحسب تعليمات المنتج .

١٣-٢/١٢/٤ النماذج :

يتم اخذ نماذج من الفحص وفق الدليل الاسترشادي المرجعي (رقم ٤٦) الصادر من الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية الخاص بأخذ نماذج الطلاء والوارنيش الذي سيرد ذكره في الفقرة (١٣-٣) من هذا الفصل.

١٣-٢/١٢/٥ الفحوص:

يتم اجراء الفحوص على النماذج وفق طرق الفحص الواردة في المواصفة القياسية العراقية (رقم ١٠٥٦).

١٣-٢/١٢/٦ المطابقة :

تعتبر الارشالية مقبولة اذا اجتازت النماذج كافة الفحوص الواردة في المواصفة القياسية (رقم ١٠٥٦) .

١٣-٢/١٣ طلاء اوكسيد الحديد - اصفر الزنك :

يستعمل لوقاية الهياكل الفولاذية من الصدأ، حيث ان الحديد يتآكل بسبب التحليل الكهربائي بوجود الهواء والرطوبة ، لذلك يطلى بطبقة تمنع وصول الهواء والرطوبة الى الحديد.

١٣-٢/١٣/١ الاصناف :

أ- صنف (١) :

طلاء اوكسيد الحديد - اصفر الزنك (راتنج الكيدى . زيت بذر الكتان الخام ٥٠ / ٥٠ وزنا) .

ب- صنف (٢) :

طلاء اوكسيد الحديد . اصفر الزنك (راتنج الكيدى) .

١٣-٢/١٣/٢ حالة الطلاء داخل العلبة :

لا يظهر الطلاء اي ترسب زائد ويكون قابلا للمزج بسهولة الى حالة ناعمة ومتجانسة وخالية من مجاميع خشنة و دقائق عالقة و قشور او مواد غريبة عند فحصه وفق المواصفة القياسية العراقية (رقم ١٠٥٥) .

١٣-٢/١٣/٣ المواصفات :

تطابق خواص الطلاء للصنفين (١ و ٢) المتطلبات الواردة في المواصفة القياسية العراقية (رقم ٨٧٧) حسب المواد الكيميائية (اصفر الزنك ، اوكسيد الحديد ، ممدات سيليكية) ونسبة الخضاب والمواد الصلبة والجفاف ونعومة الطحن ونقطة الوميض والمرونة والالتصاق ومقاومة الغمر بالماء ومقاومة المذيبات الهيدروكربونية وقابلة للتقشر .

١٣-٢/١٣/٤ الاستعمال :

أ - النشر :

يكون الطلاء قابلا للنشر بالفرشاة بسهولة مكونا سطحاً مستويًا ومتجانسًا ولا يظهر سيلانًا او ارتخاء .

ب - الرش :

يكون الطلاء قابلا للرش بعد تخفيفه بمذيب مناسب مكونا سطحاً مستويًا خالياً من التحبب (مظهر قشرة البرتقال) او السيلان .

١٣-٢/١٣/٥ النماذج :

يتم اخذ نماذج الفحص وفق الدليل الاسترشادي المرجعي (رقم ٤٦) الصادر من الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية الذي سيرد ذكره في الفقرة (١٣-٣) من هذا الفصل .

١٣-٢/١٣/٦ الفحوص :

يتم اجراء الفحوص وفق طرق الفحص الواردة في المواصفة القياسية العراقية (رقم ٨٧٧) .

١٣-٢/١٣/٧ المطابقة :

تعتبر الارشالية مقبولة اذا اجتازت النماذج كافة الفحوصات الواردة في المواصفة اعلاه .

١٣-٢/١٤ طلاء اساس اوكسيد الحديد الاحمر - كرومات الزنك :

يتكون الطلاء من خضاب وراتجات صناعية ومذيب هيدروكربوني مخففات سائلة بالنسب التي تعطي منتوجاً مطابقاً للمواصفة القياسية العراقية (رقم ١٣٦٢). يستعمل الطلاء للسطوح المعدنية قبل طلائها بطلاء نهائي مناسب لحماية الهياكل الفولاذية من الداخل والخارج وتحت الماء.

١٣-٢/١٤/١ الانواع :

أ- قابل للاستعمال بالفرشاة

ب- قابل للاستعمال بالرش

١٣-٢/١٤/٢ المواصفات :

تطابق خواص الطلاء المتطلبات الواردة في المواصفة القياسية العراقية (رقم ١٣٦٢) وتشمل الوزن النوعي وصلابة الخدش وقابلية المرونة والالتصاق ومقاومة الرش بمحلول الملح و حماية السطح ضد التآكل و نقطة الوميض و محتوى الماء و زمن الجفاف .

١٣-٢/١٤/٣ النماذج :

يتم اخذ نماذج الفحص وفق الدليل الاسترشادي المرجعي (رقم ٤٦) الصادر من الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية والذي سيرد ذكره في الفقرة (١٣-٣) من هذا الفصل .

١٣-٢/١٤/٤ الفحوص:

يتم اجراء الفحوص وفق طرق الفحص الواردة في المواصفة القياسية العراقية (رقم ١٣٦٢) .

١٣-٢/١٤/٥ المطابقة :

تعتبر الارشالية مقبولة اذا اجتازت النماذج كافة الفحوصات الواردة في المواصفة اعلاه .

١٣-٢/١٥ طلاء اساس ايبوكسي ذو عبوتين :

يتكون الطلاء من راتجات الايبوكسي والامينات العضوية ، تراعى احتياطات الامان بارتداء الملابس الواقية (بدلة العمل والكفوف) لتقليل التماس مع الجلد. يستعمل لحماية الهياكل الفولاذية من التآكل بسبب العوامل الجوية الخارجية .

١٣-٢/١٥/١ حالة الطلاء في العلبه :

يكون كل من مركبي الطلاء عند استلامهما خاليا من المواد الهلامية والجزئيات الخشنة والقشور والمواد الغريبة عند فحصها وفق المواصفة القياسية العراقية (رقم ١٠٥٥) الخاصة بفحص حالة الطلاء في العلبه.

١٣-٢/١٥/٢ المواصفات :

تطابق خواص الطلاء المتطلبات الواردة في المواصفة القياسية العراقية (رقم ١٧٠٧) وتشمل نعومة الطحن ، محتوى المواد الصلبة على ان لا تقل عن (٤٠ %) حجما ، زمن الجفاف ، اللمعان ، قابلية الالتصاق ومقاومة التآكل .

١٣-٢/١٥/٣ الاستعمال :

أ- خاصية النشر :

ينشر الطلاء بسهولة بأستعمال فرشاة ناعمة ويجف الى طبقة مستوية خالية من السيلائن وعيوب السطح الاخرى .

ب- خاصية الرش :

يكون الطلاء قابلاً للرش بسهولة بعد تخفيفه بمخفف مناسب وحسب تعليمات المنتج ، وتكون طبقة الطلاء الجافة خالية من السيلائن وعيوب السطح الاخرى .

ج- خاصية الطلي بالحادله :

يكون الطلاء قابلاً للطلي بالحادله ويحف الى طبقة مستوية وخالية من السيلائن .

د- فترة النضج النهائي :

تتحمل طبقة الطلاء بعد (٧أيام) من جفافها ثقل (١٥ كغم) دون حدوث اي خلل.

١٣-٢/١٥/٤ النماذج :

يتم اخذ نماذج الفحص وفق الدليل الاسترشادي المرجعي (رقم ٤٦) الصادر من الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية والذي سيرد ذكره في الفقرة (٣) من هذا الفصل .

١٣-٢/١٥/٥ الفحوص :

يتم اجراء الفحوص وفق طرق الفحص الواردة في المواصفة القياسية العراقية (رقم ١٧٠٧) .

١٣-٢/١٥/٦ المطابقة :

تعتبر الارشالية مقبولة اذا اجتازت النماذج كافة الفحوصات الواردة في المواصفة اعلاه .

١٣-١٦/٢ طلاء الالمنيوم :

يتكون الطلاء من خضاب الالمنيوم على هيئة قشور مصقولة ناعمة وحامل ومواد مضافة مناسبة وينسب وزنية معينة لتعطى منتوجاً مطابقاً لمتطلبات المواصفة القياسية العراقية (رقم ١٠٢٦) يستعمل هذا الطلاء للسطوح الداخلية والخارجية والمطلية بطلاء اساس مناسب في الظروف الاعتيادية .

١٣-١٦/٢ القوام :

يعطي الطلاء بمجرد التقليب اليدوي المعتاد قواماً متجانساً سهل الاستعمال بالفرشاة او الرش بعد تخفيفه بمخفف مناسب وبالنسبة التي يحددها المنتج .

١٣-١٦/٢ حالة الطلاء داخل العلبة :

يكون الطلاء خالياً من القشور والكتل واي تشخن غير طبيعي ولايظهر ترسباً للخضاب أو تصلباً ويمكن مزجه بسهولة الى حالة ناعمة متجانسة .

١٣-١٦/٢ ٣ المواصفات :

تطابق خواص الطلاء المتطلبات الواردة في المواصفة القياسية العراقية (رقم ١٠٢٦) وتشمل النسبة المئوية لخضاب الالمنيوم حيث تكون بين (١٣% - ١٧%) ونسبة المواد الطيارة و مقاومة الماء واللزوجة و زمن الجفاف و المرونة والالتصاق ونضوج اللون .

١٣-١٦/٢ ٤ النماذج :

يتم اخذ نماذج الفحص وفق الدليل الأسترشادي المرجعي (رقم ٤٦) الصادر من الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية والذي سيرد ذكره في الفقرة (١٣-٣) من هذا الفصل .

١٣-١٦/٢ ٥ الفحوص:

يتم اجراء الفحوص وفق طرق الفحص الواردة في المواصفة القياسية العراقية (رقم ١٠٢٦) .

١٣-١٦/٢ ٦ الاستعمال :

أ- النشر:

يكون الطلاء قابلاً للنشر بسهولة بفرشاة خاصة ويجف الى طبقة ناعمة خالية من عيوب السطح .

ب- الرش :

يكون الطلاء قابلاً للرش بسهولة بعد تخفيفه بمخفف مناسب وحسب النسب التي يقررها المنتج ، وتكون طبقة الطلاء الجاف خالية من التسيل والتجش ومظهر قشرة البرتقال .

١٣-١٦/٢ ٧ المطابقة :

تعتبر الارشالية مقبولة اذا اجتازت النماذج كافة الفحوصات الواردة في المواصفة (رقم ١٠٢٦) .

١٣-١٧/٢ طلاء الالمنيوم المحبب للسطوح المعدنية :

يتكون الطلاء من خليط معجون الالمنيوم (غير المتورق) وراتنجات الكيدية محورة ومذيبات اورماتية ، ومواد مساعدة وملونات ، يبين الجدول رقم (١٣-١) النسب المئوية للمكونات ، يستعمل لطلي السطوح المعدنية والمطلية سابقا بطلاء اساس مناسب .

الجدول رقم (١٣-١)

مكونات طلاء الالمنيوم المحبب

النسبة المئوية (%)	المكونات
٥-٢	عجينة المنيوم (غير متورق)
٤١	المواد المتطايرة (حد اقصى)
٥٢	راتنجات الكيدية محورة (حد اقصى)
٣	مواد مساعدة وملونات (حد اقصى)

١٣-١٧/٢/١ المظهر :

يكون مظهر الطبقة الجافة من الطلاء لماعا ومحببا .

١٣-١٧/٢/٢ حالة الطلاء داخل العلبة :

يكون الطلاء خاليا من القشور ، الكتل او اي تتخن غير طبيعي ولا يظهر اي ترسب لمعجون الالمنيوم او تصلبا حيث يمكن مزجه بسهولة الى حالة ناعمة متجانسة .

١٣-١٧/٢/٣ المواصفات :

تطابق خواص الطلاء المتطلبات الواردة في المواصفة القياسية العراقية (رقم ١٠٤٧) ، وتشمل مدة الجفاف ، اللزوجة ، درجة الوميض قدرة التغطية ،قابلية الانحناء .

١٣-١٧/٢/٤ ثبات التخفيف وعيوب السطح :

يجب ان يبقى الطلاء متجانسا ولا يظهر عليه اي تخثر او ترسب او انفصال عند تخفيفه بحجم واحد من الطلاء مع حجم واحد من الزايلين او التولوين وتكون طبقة الطلاء الرقيقة الجافة خالية من عيوب السطح كالتجمد والتبثر والنقر .

١٣-١٧/٢/٥ النماذج :

يتم اخذ نماذج الفحص وفق الدليل الأسترشادي المرجعي (رقم ٤٦) الصادر من الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية والذي سيرد ذكره في الفقرة (١٣-٣) من هذا الفصل .

١٣-٢/١٧/٦ الفحوص:

يتم اجراء الفحوص وفق طرق الفحص الواردة في المواصفة القياسية العراقية (رقم ١٠٤٧) .

١٣-٢/١٧/٧ المطابقة :

تعتبر الارشالية مقبولة اذا اجتازت النماذج كافة الفحوصات الواردة في المواصفة (رقم ١٠٤٧) .

١٣-٣ اخذ النماذج للطلاء والوارنيش :

تعتمد طرق اخذ النماذج المناسبة للطلاء والوارنيش على الخواص الفيزيائية لكليهما حيث يمكن تقسيمها الى عدة انواع .

١٣-١/٣ الانواع :

النوع (أ) :

المنتجات المائعة المتكونة من طور متجانس سائل واحد كالوارنيش والمخففات .

النوع (ب) :

المنتجات المائعة المتكونة من طورين سائلين كالمستحلبات .

النوع (ج) :

المنتجات المائعة المتكونة من طور او طورين سائلين مع طور او طورين صلبين كالطلاء وبضمنه الطلاء المستحلب .

النوع (د) :

المنتجات اللزجة المتكونة من طور او طورين صلبين مع كميات قليلة من طور سائل مثل المعاجين ، المواد الرابطة ، معاجين الخضاب في زيت او وارنيش .

النوع (هـ) :

المنتجات الصلبة المتكونة من مساحيق مثل طلاء المسحوق المنتج .

١٣-٢/٣ اوعية اخذ النماذج :

تكون الاوعية المستعملة للنماذج السائلة ، قناني زجاجية او علب معدنية ، اما في حالة المعاجين وخليط السوائل والمواد الصلبة ، فتستعمل علب معدنية او زجاجية واسعة الفتحة . تتكون الاوعية واغطيها من مادة لا تلوث النماذج .

تفضل القناني الزجاجية العديمة اللون وذلك لامكان رؤية نظافتها والتأكد من خلو النموذج من الماء او الشوائب الاخرى ، توفر القناني الزجاجية الملونة حماية جزئية لمحتوياتها من تاثير الضوء وفي حالة المواد ذات الحساسية الخاصة للضوء فيجب حمايتها وذلك بوضع القناني في صناديق من الورق المقوى او بتغطيتها بورق اسود او رقائق الالمنيوم .

يراعى عدم استعمال العلب وغطيتها المغلونة او المصنوعة من الالمنيوم لاختذ نماذج المواد الكحولية .
تغلق القناني الزجاجية اما بالفلين او بسدادات زجاجية او باغطية لولبية وتستعمل سدادات لولبية او اغطية
مناسبة عند استعمال العلب المعدنية . ولا تستعمل السدادات المطاطية . تكون السدادات الفلينية من نوعية
نظيفة وخالية من الشقوق .

يمنع التماس بين النموذج والسداد وذلك بتغطية الاخير برقيقة من القصدير او الالمنيوم قبل ادخالها في القنينة
 . يتم التأكد من عدم تسرب المحتويات من القناني ذات السدادات الزجاجية . يفضل استعمال الاغطية
 اللولبية المحمية بأقراص من الفلين مغطاة برقائق القصدير او الالمنيوم او اي مادة لا تتفاعل (تلتوث) مع
 النموذج لاستعمل رقائق الالمنيوم مع المواد الكحولية بل تستعمل رقائق البولين فلوراثيلين .

١٣-٣ أدوات اخذ النماذج :

تصنع ادوات اخذ النماذج من الفولاذ غير القابل للصدأ او من النحاس الاصفر او الزجاج لضمان عدم
تأثرها بالنماذج اضافة الى سهولة تنظيف مثل هذه الادوات و يجب عدم استخدام المعادن الحاوية على
نحاس لاختذ نماذج الزيوت النباتية .

وللتأكد من امكانية تنظيف الادوات بسهولة يجب ان تكون سطوحها ملساء وبدون طيات او اخاديد .

١٣-٤ انماط اخذ النماذج :

هناك اسلوبان لاختذ النماذج وفقاً الى المراحل الاتية :

١٣-٣/٤ ١ عندما يكون المنتج كامل التصنيع وفي اوعيته الاصلية او معبأ في عبوات التجهيز (تشمل
العلب والبراميل وغيرها) .

١٣-٣/٤ ٢ عندما يكون اخذ النماذج من عبوات التجهيز التي قد تكون عبوات نقل كبيرة حيث يتم اخذ
النماذج في موقع الانتاج الا اذا اتفق على غير ذلك بين الاطراف ذات العلاقة .

١٣-٥ طريقة اخذ النماذج :

١٣-٣/٥ ١ عند اخذ النماذج وفق النمط (١٣-٣/٤) تتبع الاساليب الاتية :-

أ- المنتجات السائلة (الانواع أ، ب ، ج) .

عند اخذ النموذج من وعائه الاصلي مباشرة يمزج المنتج بصورة جيدة ويؤخذ النموذج بواسطة علبة اخذ
النماذج معلومة الكتلة من مستويات مختلفة في الوعاء . وعند اخذ النموذج خلال عملية نقل المنتج الى
عبوات التجهيز تؤخذ نماذج ثانوية على فترات منتظمة خلال عملية التعبئة لتهيئة النموذج وفي هذه الحالة
يكون من الضروري تصفية النموذج قبل تعبئته في العبوات . تفتح كل عبوة منتخبة بالتعاقب وتفحص
لوجود القشرة او انفصال المحتويات او ماء او مذيب او وجود الشوائب .

يدخل المحرك بعد ازالة القشرة ان وجدت ، داخل العبوة ويلاط مقدار ونوع الترسب فيما اذا كان رخوا او صلبا او صلبا جافا كما يلاحظ وجود او عدم الهلام ويجب التمييز بين الهلام والحالة النيكستروبية . يعاد تبريد الخضاب المترسب ان وجد بواسطة المحرك ويلاحظ سهولة العملية . يعاد غلق الغطاء بأحكام وتقلب العبوة وتترك في هذه الصورة خلال عملية فحص باقي النماذج . بعد ذلك ترج العبوات وتدرج للمساعدة في الحصول على تبريد كامل ولإعادة الخضاب الى وضعه الطبيعي في الطلاء ويفضل استعمال وسائل آلية لهذا الغرض .

يعاد فتح العبوات لفحص تجانسها . يتم تحريك ورج ودرجة العبوات بصورة متعاقبة ومستمرة حتى تتجانس المحتويات وتفحص نهاية المحرك بين فترة وأخرى ويلاحظ وجود الخضاب غير المبدد ويدون الزمن للوصول الى الحالة المتجانسة .

يؤخذ نموذج من كل عبوة بعد تجانس محتوياتها بواسطة عملية غمر انبوب لنقل المنتج الى وعاء الفحص الذي يملئ بحيث تترك فسحة هواء حوالي (٥%) يغلق وعاء الفحص وكذلك العبوة التي اخذ منها النموذج وينظف من الخارج مباشرة ويؤشر .

ب- المنتجات اللزجة • نوع (د) :

تجهز هذه المنتجات عموما في عبوات ذات فتحات عريضة . تفحص حالة العبوات ويختار بطريقة عشوائية عدد مناسب منها بموجب الجدول رقم (١٣-٢). تفتح كل عبوة من العبوات المنتخبة ويزال اي غطاء واقى وتفحص المحتويات للتجانس او انفصال الاطوار (كمثال طور الزيت ،المذيب ، الماء) اذا كانت محتويات المنتج تبدو متجانسة او جعلت متجانسة بالتحريك .

يؤخذ النموذج على طول العمق الكلي للمنتج باستعمال انبوب معدني مناسب لآخذ النماذج او اي معدات مناسبة . يوضع النموذج في وعاء مناسب بحيث يملئ مع ترك فسحة هوائية تقدر بحوالي (٥%) ويغلق الوعاء مباشرة .

ج - المنتجات ذات اللزوجة العالية او الصلبة (النوعين د ، هـ) يفحص النموذج بصريا في وعاء الصنع بالمراحل النهائية للإنتاج واذا كان متجانس المظهر تؤخذ نماذج متعددة من اجزاء مختلفة من الكتلة الكلية باستعمال انبوب اخذ النماذج او المغرفة او ملعقة اخذ النماذج ويمكن اخذ نماذج صغيرة في فترات مختلفة خلال التعبئة من عبوات التجهيز .

١٣-٢/٥ عند اخذ النماذج وفق (١٣-٢/٤) تتبع الاساليب الآتية :

عند تجهيز المنتج في عبوات كبيرة يتبع نفس الاسلوب في اخذ النماذج من اوعية الصنع النهائية ، وعند عدم توفر مضخات تدوير او اية مادة تحريك من الضروري اخذ نماذج بحجوم متساوية تقريبا من مستويات مختلفة ، وذلك للحصول على نموذج ممثل للكتلة الكلية .

إذا جهز المنتج على شكل ارسالية يلاحظ الرقم الكلي لعدد العبوات وينتخب عدد من النماذج بطريقة عشوائية ويفضل ان يحدد هذا العدد بالجذر التربيعي لنصف عدد العبوات الكلية اي :

$$\text{عدد النماذج} = \frac{\sqrt{N}}{2}$$

حيث ان (ن) عدد العبوات في الارسالية .

ويتبع الجدول رقم (١٣-٢) كدليل لعدد العبوات التي تؤخذ. تؤخذ النماذج من العبوات غير المفتوحة الا اذا طلب فحص العبوات التالفة او المفتوحة.

جدول رقم (١٣-٢)

عدد النماذج

عدد العبوات في الارسالية	عدد النماذج
١٠-٢	٢
٢٠-١١	٣
٣٥-٢١	٤
٥٠-٣٦	٥
٧٠-٥١	٦
٩٠-٧١	٧
١٢٥-٩١	٨
١٦٠-١٢٦	٩
٢٠٠-١٦١	١٠

إذا تجاوز عدد العبوات الـ ٢٠٠ عبوة ، تؤخذ عبوة واحدة من كل ٥٠ عبوة اضافية .

١٣-٤ طرق الطلاء :

١٣-٤/١ الطلاء بالفرشاة :

أ- تكون الفرشاة المستعملة من صنف جيد ومطابقة للمواصفة القياسية البريطانية رقم (BS 2992).

- ب- يستعمل نوع الفرشاة الملائم لنوع الدهان المستعمل .
- ج- تغسل الفرشاة جيداً قبل الاستعمال للتخلص من الشعر السائب او اية شوائب اخرى تكون عالقة بها.
- د- يراعى استعمال الفرشاة بكل مهارة واتقان وبالضغط المناسب لانتاج طبقة منتظمة من الطلاء خالية من اية اثار لضربات الفرشاة وسيلان الطلاء وغير ذلك من العيوب .

١٣-٢/٤ الطلاء بالحادلة :

- أ- تكون الحادلة المستعملة من صنف جيد وذات علامة تجارية معروفة .
- ب- تستعمل الحادلة لطلاء السطوح بواسطة عمال مهرة لهم خبرة باستعمالها .
- ج- تكون البكرة عند استعمالها نظيفة ، خالية من الغبار وشوائب الطلاء وخلافها...
- د- بعد انتهاء عملية الطلاء يجب تنظيف البكرة جيداً بتحريكها على سطح ماص كسطح جريدة مثلاً ومن ثم غسلها باستعمال مذيب ملائم للغرض واخيراً يتم غسلها بالماء الصافي والصابون او اي منظف ملائم.
- هـ- يجب ان يكون السطح المطلي خالياً من علامات واثار البكرة تماماً .

١٣-٣/٤ الطلاء بالرش :

- أ- يجب اخذ موافقة المهندس على طريقة ومعدات رش الطلاء قبل المباشرة بالعمل.
- ب- ان تتم عمليات رش الطلاء في غرفة مهواة جيداً بالنسبة لانواع الطلاء التي يدخل في تركيبها مواد متطايرة .
- ج- يجب اتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة للمحافظة على الصحة العامة كتزويد العاملين بالاقنعة والنظارات الواقية وما شابهها .
- د- تجري عمليات الرش عمال ذوي خبرة جيدة ويحق للمهندس طلب اجراء تجربة امامه لتحديد كفاءة اولئك العمال .

هـ- تراعى ارشادات الشركة المصنعة لمعدات الرش والشركة المصنعة للطلاء .

- و- تجرى عملية الرش بامساك مسدس رش بزاوية قائمة على مسافة تتراوح ما بين (١٥٠ ملم و ٣٠٠ ملم) من السطح المراد رشه على ان تكون كمية وسرعة الرش منتظمة خلال عملية رش الطلاء بطبقات مختلفة .

١٣-٥ شروط عامة لاعمال الطلاء :

- ١٣-١/٥ يكون الطلاء المستعمل من النوع المنصوص عليه في جدول الكميات او المخططات .
- ١٣-٢/٥ على المقاول تقديم شهادة صادرة من هيئة معتمدة تثبت مطابقة ذلك النوع من الطلاء للمواصفات الخاصة به . وفي كل الاحوال للمهندس الحق في اجراء الفحوص على المواد عند توريدها للموقع .

١٣-٥/٣ يورد الطلاء او مادة الطلس او المعجون داخل عبواته الاصلية المختومة والمبين عليها اسم الشركة المصنعة ونوع الطلاء وتاريخ الانتاج وتاريخ انتهاء الصلاحية وارشادات الاستعمال وما شابهها . وان يجري تخزينها بمكان وطريقة مناسبة .

١٣-٥/٤ يمنع تخفيف الطلاء بالمواد المخففة او الزيوت او الماء الا اذا سمحت تعليمات الشركة المصنعة بذلك وبموافقة المهندس .

١٣-٥/٥ يمنع استعمال الطلاء الذي يحتوي داخل عبواته المختومة على اية مواد مترسبة او تترسب اثناء الاستعمال .

١٣-٥/٦ على المقاول تقديم تفاصيل السقالات والسلام والعدد والادوات الضرورية لانجاز العمل الى المهندس للمصادقة ضمانا لانجاز الاعمال على اكمل وجه وبما يحافظ على سلامة العاملين والسلامة العامة.

١٣-٥/٧ ينفذ اعمال الطلاء فنيون ذو خبرة في هذا المجال ويحق للمهندس الطلب من المقاول اجراء الاختبارات امامه لاثبات كفاءتهم .

١٣-٥/٨ على المقاول المحافظة على نظافة الاعمال الاخرى نظافة تامة ويشمل ذلك الارضيات والتמידات الكهربائية والصحية والتدفئة المركزية وغيرها . ويتم ذلك بتغطيتها حسب الاصول باستعمال رقائق البولي اثيلين والخيس والجوادر وخلاف ذلك ، وان التزام المقاول بتنظيف كل الاعمال الاخرى من اثار الطلاء لايغفيه من الالتزام بما ورد في هذه الفقرة .

١٣-٥/٩ تستعمل الالوان الواردة في المخططات وبموافقة المهندس .

١٣-٥/١٠ يتم تجهيز الطلاء حسب تعليمات الشركة المصنعة وتتم تصفيته من الكتل الصغيرة (اذا تطلب الامر) باستعمال منخل ناعم ويجري تحريك الطلاء حتى الوصول الى قوام متجانس قبل المباشرة بالاستعمال ، ويمنع خلط انواع مختلفة من الطلاء من حيث نوعيتها وعلامتها التجارية .

١٣-٥/١١ على المقاول ان يضع علامات تحذيرية وتكتب بخط واضح وبموافقة المهندس اثناء عمليات الطلاء وحتى جفافه تماما .

١٣-٥/١٢ يحق للمهندس الطلب من المقاول تنفيذ مساحات معينة بكل انواع الاصباغ للسطوح المختلفة تمهيدا للموافقة عليها واعتمادها كمرجع لحين التنفيذ .

١٣-٥/١٣ يتم تنفيذ الاعمال بموافقة المهندس على كل مرحلة اولا باول ويحضر على المقاول المباشرة باية مرحلة قبل الحصول على موافقة المهندس للمرحلة التي سبقتها .

١٣-٥/١٤ يحضر تنفيذ عمليات الدهان في الظروف المناخية غير المعتادة وذلك عندما تكون درجة الحرارة (٥٠) درجة مئوية او اكثر او عندما تقل عن (٤) درجة مئوية بالاضافة الى الايام الممطرة وتلك التي يكثر فيها الضباب او الغبار .

١٣-٦ التنفيذ :

١٣-٦/١ تهيئة السطوح :

يُهيأ السطح بحيث يكون صالحا لاستلام طبقات الصبغ ويكون السطح املسا ونظيفا من المواد الترابية والدهنية او المساحيق الناتجة عن الانتهاء وجافا وثابتا وخاملا كيميائيا لتجنب التفاعلات التي قد تؤثر بصورة سلبية على الاصباغ كالتفاعل القلوي الناتج عن النورة والسمنت في السطوح الحديثة .

١٣-٦/٢ طبقات الصبغ :

تكون طبقات الصبغ ثلاث في الاقل وهي :

١٣-٦/٢/١ طبقة الاساس :

وهي طبقة الصبغ الاولى ويجب ان تكون مناسبة للسطح الذي توضع فوقه وكذلك لنوع الاصباغ التي سوف توضع فوقها اي في الطبقات التحتية وكذلك تؤدي واحدا او اكثر من الاغراض الاتية :

أ- غلق مسامات السطح المراد صبغه لتحسين مقاومته كما في السطوح الخشبية والخرسانية والبياض واللبخ .

ب- عزل بعض التفاعلات الكيميائية القلوية الضارة بالاصباغ في السطح من طبقات الصبغ الاخرى كما في السطوح السمنتية الحديثة او الحاوية على النورة .

ج- منع او وقاية السطح من التآكل كما في السطوح المعدنية الحديدية او القابلة للصدأ والتأكسد .

د- زيادة العزل الحراري او اي خواص ثانوية اخرى قد تطلب في المخططات .

١٣-٦-٢-٢ الطبقة التحتية :

تستعمل لتعمية طبقة الاساس وتسهيل ترابطها مع طبقات الصبغ الاخرى وكذلك لتوفير غلاف من لصبغ بسمك مقبول وبانتهاء مناسب لاستقبال طبقة الختم . تكون الاصباغ المستعملة بلون يتماشى ولون طبقة الانتهاء ولكنه لا يشترط ان يكون بنفس لونها تماما ويعتمد عدد الطبقات التحتية على نوع الصبغ ودرجة الدقة المطلوبة في الانتهاء .

١٣-٦/٢/٣ طبقة الختم :

هي الطبقة التي تعطي اللون والانتهاء المطلوب من حيث اللمعان والنسجة كأن يكون لماعاً براقاً او مطفاً وكذلك املساً صقيلاً او ذو نسجة او نقشة معينة .

١٣-٦/٣ الصبغ فوق البياض بالجبس (الجص) :

تصبغ السطوح الجص الداخلية باحدى الطريقتين الاتيتين :

١٣-٦/٣ الطريقة الاعتيادية :

- أ- يطلى السطح بعد تهيئته وتنظيفه كما ورد سابقا بمحلول كبريتات الخارصين والماء بواسطة الفرشاة .
- ب- تصلح العيوب الظاهرة بمعجون مناسب (مركب مائي ومانع للرطوبة مطابق للمواصفة القياسية رقم ١٤٨٠) وتتم المعالجة بتوسيع اماكن الثقوب والفراغات وغيرها من العيوب وفي السطح وتعبئتها بالمعجون ثم تركها لتجف تماما او تعبئتها باستخدام المالج للحصول على سطح املس تماما .
- ج- تترك السطوح لتجف تماما بعد تنعيمها بالورق المسنفر او حجر الكريورندم وقبل المباشرة باعمال الصبغ .

د- يعاد الصقل والتنظيف ثم تطلى الطبقة الاولى التي يفضل ان تكون الطبقة الملونة فيها حاوية على اوكسيد الخارصين تعدل وتصلح بعد جفافها ثم توضع طبقة تحتية من نفس لون الختم وتوضع بعدها طبقة الختم ، ان عدد الطبقات يعتمد على الحصول على الانتهاء واللون المطلوب . لا توضع طبقة الا بعد جفاف الطبقة التي تحتها ، تعتمد سرعة جفاف طبقات الصبغ على درجة حرارة المحيط اثناء الصبغ ورطوبته وتوفر التهوية الملائمة .

١٣-٦/٣ طريقة الطلس :

- أ- يطلى السطح بالكامل بدهان اساس مقاوم للقلويات ثم يغطى كاملاً بالمعجون الذي ورد سابقاً .
- ب- ينعم السطح باستعمال ورق التنعيم لغاية الحصول على درجة النعومة المطلوبة .
- ج- يطلس السطح باكملة بطبقة ناعمة وقليلة السمك من عجينة الزنك تفرش وتسوى بمالج خاص ثم يعدل السطح ويصقل وتكون هذه بمثابة طبقة اساس بعد جفافها تؤخذ عدد من الطبقات التحتية بلون مناسب لطبقة وتصلح العيوب التي تظهر في كل طبقة .
- واخيراً تنفذ طبقة الختم باللون المطلوب وكما ورد في الطريقة الاعتيادية .

١٣-٦/٤ الصبغ فوق السطوح السمنتية :

١٣-٦/٤ اعداد السطوح :

- أ- في حالة وجود جيوب هوائية او ثقوب او تعشيش او ما شابهها من عيوب في السطوح الخرسانية فتعالج سطوحها والخرسانة في الحالة الرطبة باستخدام معجون سمنتي وذلك بتوسيع اماكن الثقوب والفراغات في السطح وتعبئتها بالمعجون ثم تركها لتجف . يجري بعد ذلك انضاج السطوح المعالجة بشكل جيد لعدة ايام متتالية بحيث يبقى المعجون خلالها رطباً بشكل مستمر .

ب- تترك السطوح لتجف تماماً قبل تنعيمها بورق التنعيم او حجر الكريورندم وقبل المباشرة باعمال الدهان .

١٣-٢/٤/٦ الطلس بالمعجون :

أ- يطلى السطح بالكامل بدهان اساس مقاوم للقلويات ثم يغطى بمعجون طلس (مركب مائي ومانع . لنفاذ الرطوبة) .

ب- ينعم السطح باستعمال ورق التنعيم وحتى درجة النعومة المطلوبة وذلك بعد جفاف المعجون تماماً.

١٣-٣/٤/٦ الصبغ بالاصباغ الدهنية :

يتم اعداد السطح بموجب (١٣-١/٤/٦) وطلسه بالمعجون بموجب (١٣-٢/٤/٦) ثم يصبغ بالدهان وباللون المطلوب ويعدد من الطبقات تكفي لاعطاء التجانس المطلوب للسطح .

١٣-٥/٦/٦ الصبغ فوق السطوح الطابوقية :

أ- لا يفضل عادة صبغ السطوح الطابوقية وقد تصبغ لتحسين مقاومتها لنفاذ الرطوبة او لتحسين انعكاس الضوء وكما مثبت في جداول الكميات.

ب- تستخدم اما الاصباغ الاسمنتية (المطابقة لمسودة المواصفة القياسية العراقية رقم ١٥٣٥) وخاصة في السطوح الخارجية او يستعمل طلاء الكيدي مطفاً لللمعة للاستعمال الداخلي (المطابقة للمواصفة القياسية العراقية رقم ١٠٥٧) في طلاء السطوح الداخلية .

١٣-٦/٦/٦ طلاء المسحوق السمنتي :

١٣-١/٦/٦ تحضير السطوح :

أ- تكون السطوح المراد طلائها مسامية ولها قابلية امتصاص الرطوبة بسهولة .

ب- تكون السطوح بصورة عامة خالية من الاوساخ والأتربة والدهون والشحوم والمواد سهلة الانفصال ومن طلاء سمنتي مطلي سابقة عليه علامات طبشرة وفي هذه الحالة يتم تنظيف هذه السطوح بواسطة فرش خشنة (عصا الفرس السليكية) ثم تغسل . لا يستعمل الطلاء السمنتي في تزيين السطوح المطلية بانواع اخرى من الطلاء ... تعامل السطوح التي يظهر عليها نمو الفطريات او الاشنات باحدى محاليل مبيدات الفطريات والاشنات وبعد ذلك ترفع بواسطة فرشاة وبعد طلي الطبقة الاولى وتصلبها تغسل الطبقة بمحلول المبيد مجددا لمنع نمو الفطريات والاشنات ثانية .

١٣-٢/٦/٦ الخلط :

أ- تتبع ارشادات المنتج بدقة عند الخلط . من الضروري عدم استعمال خلطتين منفصلتين لاماكن الاتصال البارزة وذلك لاحتمالية التباين في اللون .

ب- يستعمل طلاء المسحوق السمنتي مع الرمل لملئ الفراغات عند طلي السطوح الخرسانية الخشنة او يضاف رمل ناعم الى الطلاء السمنتي وقد يستعمل ملاط السمنت والرمل على السطوح قبل الطلي وفي كل الحالات تتم مراجعة واستشارة المهندس مسبقاً.

١٣-٦/٣ عملية الطلي :

أ- ترطب السطوح المراد طلاءها بصورة جيدة متجانسة للمساعدة على تصلب طلاء المسحوق السمنتي وان لا يكون هناك ماء جار على السطح قبل الطلاء . يستحسن ان تكون الطبقة الاولى بأستخدام فرشاة جيدة وتجنب طلاء السطوح في ضوء الشمس مباشرة .

ب- ان الطبقة الثانية ضرورية لاعطاء السطح مظهراً جيداً على ان تكون بعد مدة ٢٤ ساعة من الطبقة الاولى وبعد ترطيب السطح ثانية . يتم تنفيذ الطبقة الثانية بأستخدام الفرشاة او الرش ، وعند استعمال جهاز الرش يحرك المزيج ويستعمل نفث ذو فتحات ملائمة للطلاء السمنتي . يستحسن عدم تنفيذ الطلاء السمنتي عندما تكون درجات الحرارة واطئة .

١٣-٦/٤ الانضاج :

يكون من الضروري بقاء الطلاء السمنتي رطباً خلال فترة الانضاج وذلك للحصول على خواص جيدة ، وان ترطيب السطح المراد طلاءه قبل بدء عملية الطلي كافية للحصول على هذه الخواص على ان تكون السطوح المطلية في الظل أما في الاجواء الجافة فيستعمل الرش الخفيف بالماء النظيف بين فترة واخرى خلال الـ ٢٤ ساعة الاولى بعد عملية الطلي .

١٣-٦/٧ صبغ السطوح المعدنية :

١٣-٦/١١ السطوح الحديدية الفولاذية :

أ- تنظف السطوح الحديدية والفولاذية بمادة مذيبة للتخلص من الزيت والشحوم ، كما تنظف السطوح الحاوية على صدأ او قشور ناتجة من الدلفنة او اي مواد غريبة اخرى ، كالتنظيف بالسفع الرملي او فرشاة سلكية او استخدام المذيبات العضوية كالبنزين .

ب- ان يوفر السطح قفلاً كافياً مع مادة الاساس وان يعطي خشونة مناسبة (حيث ان السطوح الحديدية او الفولاذية هي سطوح ملساء) باستعمال مواد اساس مخرشة او فوسفاتية مثبتة .

ج - تطلى السطوح بعد التنظيف مباشرة وخلال يوم عمل واحد بطلاء اساس مناسب وحسبما يرد في المواصفات الخاصة وبعدد الطبقات المنصوص عليها في جدول الكميات .

د- لا تعتبر الطبقة الغشائية التي تكسى بها بعض الانابيب المعدنية في المصنع طبقة اساس ، بل يجب ان تطلى بطلاء اساس قبل طلاءها بالطبقات اللاحقة .

هـ- تطلى السطوح الحديدية او الفولاذية بما لا يقل عن طبقتين من الطلاء بعد طبقة الاساس وهما الطبقة التحتية وطبقة الختم على ان يراعى ما ورد في المخططات وجداول الكميات من حيث نوع الطلاء المستخدم وعدد الطبقات .

و- يراعى ما ورد في المواصفات البريطانية رقم (CP 231) فيما يتعلق بتهيئة السطوح الحديدية والفولاذية .

١٣-٢/٧ سطوح الفولاذ المغلون :

أ- يجب ان تنظف سطوح الفولاذ المغلون بمادة مذيبة قبل استخدام طلاء الاساس ويراعى ما ورد في المواصفات البريطانية.

ب- تطلى السطوح بمواد اساس مخرشة لجعل السطوح خشنة ثم بطلاء اساس من مادة كرومات الخارصين لمعادلة الخارصين الموجود في الغلونة او بطلاء اساس من رصاص الكالسيوم بدون استعمال مادة مخرشة .

ج - تطلى السطوح بعد ذلك بالطبقتين التحتية والختم ويراعى ما جاء في المخططات وجداول الكميات .

١٣-٣/٧ سطوح المعادن غير الحديدية :

أ- يجب تنظيف السطوح بمادة مذيبة مناسبة (حسب نوع المعدن) ثم يجرى طلاءها بمادة اساس مخرشة لتخشين السطح . من الممكن معاملة سطوح الالمنيوم باستخدام طرق الكرومات .

ب- تطلى السطوح بعد ذلك بالطبقتين التحتية والختم ويراعى ما جاء في جدول الكميات والمخططات .

ج - يراعى ما ورد في المواصفات البريطانية رقم (CP231) .

١٣-٨/٦ طلاء السطوح الخشبية :

١٣-٨/٦ يجب ان يكون السطح جافا بدرجة كافية وأن لا يزيد محتوى الرطوبة عن (١٢ %) للاخشاب المعرضة للظروف الجوية ولا عن (١٨ %) للاخشاب غير المعرضة للظروف الجوية .

١٣-٨/٦ يعالج وينظف السطح بازالة العقد الرخوة المنكمشة وكذلك العقد الحاوية على اصماغ ويوضع محلها قطع مناسبة من الاخشاب ثم تطلى وجوه كافة العقد الاخرى بمعجون العقد الخاص لمنع نضوح الاصماغ الى طبقة الصبغ وتستعمل المساحيق الحاوية على الشلك المطابقة للمواصفة القياسية العراقية (رقم ١٠٥٨) واساس المنيوم وينفذ ذلك بطبقتين توضع الثانية بعد جفاف الاولى ثم يطلى السطح باكملة بطبقة الاساس .

١٣-٨/٣ تطلى سطوح الاخشاب بما لا يقل عن طبقتين من الطلاء بعد طبقة الاساس وهما الطبقة التحتية والتي تصقل بعد جفافها بورق السنفرة ثم طبقة الختم او الانتهاء وحسب اللون المطلوب . حيث يستخدم طلاء الكيدي المطفأ للمعة او اللماع بموجب المواصفة القياسية العراقية (رقم ١٠٥٧) والمواصفة القياسية العراقية (رقم ٩٦٠) على التوالي :

١٣-٧ الشمولية والكيل :

٣-٧/١ يشمل السعر المواد والعمل وكافة المستلزمات وسلالم واسكالات ووسائل الصبغ .
٣-٧/٢ تحسب الاعمال للسطوح المغطاة فقط عدا صبغ السطوح المتعرجة او المزخرفة فتحسب بصورة منفصلة .

٣-٧/٣ تطرح الفراغات التي تزيد مساحتها عن (٥٠ متر مربع) .
٣-٧/٤ تحسب الاجزاء المنجزة على اساس المتر المربع والاجزاء المزخرفة او المتعرجة على اساس المتر الطول .

٣١-٧/٥ تحسب التمديدات والانابيب والمجاري المصبوغة على اساس المتر الطول .

١٣-٨ المواد اللاصقة لاعمال الترميم :

١٣-٨/١ اولاً - المواد الايبوكسية لربط الخرسانة القديمة بالجديدة :

وهي عبارة عن مواد سائلة متوسطة اللزوجة اساسها مادة الايبوكسي (Epoxy Resin) على هيئة مركبين تخلط وتدهن على الخرسانة القديمة قبل صب الخرسانة الجديدة مباشرة وتزيد من مقاومة الشد للخرسانة عند اوجه التماس وتستعمل في اعمال الترميم.

ثانياً - المونة الايبوكسية اللاصقة والمالئة للتشققات :

عبارة عن مونة ايبوكسية خالية من المذيبات على هيئة مركبين يتم خلطهما قبل الاستعمال مباشرة وتستخدم في ترميم التشققات الخرسانية وربط الحديد والخرسانة وأشبار حديد التسليح في الخرسانة وعمل الطبقات المقاومة للاحتكاك والتآكل والاحمال الميكانيكية والمواد الكيماوية.

١٣-٨/٢ وتتميز هذه المواد بالخواص التالية :

- مقاومة عالية للانحناء تصل الى (٢٥٠ كغم / سم^٢) .
- مقاومة عالية للانضغاط تصل الى اكثر من (٦٠٠ كغم / سم^٢) .
- مقاومة عالية للتماسك مع الخرسانة تصل الى اكثر من (٢٥٠ كغم / سم^٢) .
- مقاومة عالية للاحتكاك .
- مقاومة عالية للكيماويات .
- غير قابلة للانكماش .

١٣-٨/٣ المونة الايبوكسية لحقن الشقوق :

عبارة عن مواد ايبوكسية من مركبين يتم خلطهما قبل الاستعمال مباشرة وتتميز هذه المواد بدرجة لزوجة منخفضة تضمن امكانية تسرب كبيرة الى اعماق الشقوق قليلة الاتساع وتتميز ايضاً بقوة التصاق عالية مع الخرسانة ويجب الا تحتوي هذه المواد على اي مواد مذيبة تتطاير بعد اتمام الجفاف والتصلب والتي تساعد على تكوين الفراغات.

١٣-٨/٤ المونة الأيوكسية للأرضيات :

تستعمل هذه المونة عندما يكون هناك حاجة الى مقاومة الاحمال الميكانيكية مثل البري بجانب الحاجة الى مقاومة المياه والمواد الكيميائية وذلك مثل ارضيات المصانع خاصة مصانع الاغذية والمشروبات والادوية التي تتعرض فيها الارضيات الى عوامل ميكانيكية بجانب تعرضها الى المياه الملوثة بالمواد الكيميائية. تنتج هذه المونة بخلط المواد الايوكسية التي لا تحتوي على مذيبيات مثل مادة كيما بوكس ١٥٠ مع المواد المائلة من الكوارتز المتدرج وعادة يتم خلط المواد الايوكسية بالمواد المائلة بنسبة (٣:١) الى (٨:١) طبقاً لدرجة السيولة المطلوبة.

تنتشر المونة الايوكسية بسمك (٣-١٠) ملم على طبقة دهان اولي من كيما بوكس ١٥٠ ويمكن دهان السطح النهائي في حالة استعمال نسب عالية من المواد المائلة اما بمادة كيما بوكس ١٥٠ الشفافة او كيما بوكس ١٥١ الملونة .

١٣-٩ مادة اديبوند ٦٥

١٣-٩/١ الوصف الفني

وهي مادة لاصقة متعددة الاغراض على هيئة سائل ابيض اللون اساسها مادة لاتكس البوتادين ستيرين ، ويستعمل ايضاً كأضافة لتحسين خواص المونة والخرسانة الاسمنتية بصفة عامة وزيادة قوة الالتصاق وتقليل نفاذية المياه بصفة خاصة .

يوفي الاشتراطات المنصوص عليها في المواصفات الامريكية ASTM C 631

مادة غير سامة من مركب واحد يمكن تخفيفها بالمياه ولذلك فهي غير قابلة للاشتعال وسهلة الاستعمال في جميع المجالات المتعددة.

لصناعة البناء

يصلح للاستعمال الداخلي والخارجي .

يستعمل كمادة لاصقة لمعظم مواد البناء ومادة مقوية للأرضيات ومقوية لاسطح البياض وكأضافة للمونة لعمل الارضيات الاسمنتية ذات الاسماك القليلة و اعمال لصق الخرسانة القديمة بالخرسانة الجديدة وفي اعمال الترميم واعمال تسوية الاسطح الخرسانية وعلاج عيوبها وفي اعمال العزل المائي وتقوية مواد البناء الجبسية وغيرها .

يحسن مقاومة الخرسانة والمونة الاسمنتية للعوامل الجوية والاحماض المخففة والاملاح والمواد البترولية والمذيبيات وغيرها .

١٣-٢/٩ اديبوند ٦٥ يحسن خواص مقاومة الانضغاط والشد والانحناء والصدم والاحتكاك ومعامل المرونة بالإضافة الى الزيادة الواضحة في قوة الالتصاق مما يمكن في استعمال طبقات الخرسانة والمونة الاسمنتية بدون حدوث ظاهرة الانكماش مما يمنع تكون الشقوق السطحية .

١٣-٣/٩ الخواص الفنية لمادة الاديبوند ٦٥:-

الاساس الكيميائي : لاتكسى البوتادين ستيرين

اللون : سائل ابيض اللون

التأثير الفسيولوجي : لم يلاحظ حتى الان اي اثار ضارة على صحة الانسان

المواد المخففة : الماء

مواد تنظيف المعدات : الماء

نسبة المواد الصلبة : ٤٤ %

الكثافة عند ٢٥ ° م : ١.٠١ غم / سم^٣

الرقم الايدروجيني : ١٠ ± ٠.٥

اللزوجة : ١٥ ثانية باستعمال مقياس فورد رقم ٤ اقل درجة حرارة لتكون طبقة من اللاتكس ٤ م

قوة الشد السطحية : ١٥ دايين / سم^٣

المواصفات القياسية : ASTM C631

مدة التخزين : عام واحد في عبواته المغلقة

العبوات : ١٢٥ ، ٢٠ ، ١٠٥ كغم

١٣-٤/٩ المجالات المتعددة لاستعمال مادة الاديبوند ٦٥ :-

- ١- مادة لاصقة لمعظم مواد البناء
- ٢- مادة مقوية ومانعة لتكون الغبار للأسطح الاسمنتية
- ٣- مادة لتقوية وغلق مسام اسطح البياض
- ٤- اضافة لمونة الارضيات الاسمنتية قليلة السمك
- ٥- اضافة للمونة اللاصقة المستعملة للارضيات الخرسانية واعمال الترميم وفواصل الصب .
- ٦- اضافة لمونة تسوية الاسطح والاركان الخرسانية وملء الفراغات والتعشيش
- ٧- اضافة لمونة لصق السيراميك على الاسطح المستوية الناعمة
- ٨- اضافة للمونة الاسمنتية لترميم الفطور او الشروخ
- ٩- اضافة لمونة ملئ فواصل السيراميك والطوب الزجاجي وطوب الصرف الصحي

الباب الرابع عشر
الاعمال الزوجية

الباب الرابع عشر الاعمال الزجاجية

١-١٤ المجال :

يشمل هذا الفصل انواع الزجاج المستعمل في الشبائيك والابواب والاثاث والمرايا والطابوق الزجاجي ومواد وطرق التثبيت وكذلك طرق احتساب الكميات وشموليتها .

٢-١٤ المواد :

١-٢/١٤ الزجاج العادي :

١-٢/١/١٤ تعاريف :

أ- الزجاج المسطح العادي :

زجاج مسطح شفاف ناتج بعملية السحب الالي ويحتوي على بعض التموجات بالرغم من انه يبدو املس السطح ومستوي .

ب- الزجاج المعوم :

زجاج شفاف ، سطحه متوازيان بحيث يعطي رؤيا واضحة غير مشوهة مصنوع بتعويم شريط زجاج ساخن على سائل مسخن ذو كثافة اعلى من كثافة الزجاج .

ج- الزجاج المصقول :

زجاج شفاف ذو سطحين منعمين ومشغولين لجعلهما مستويين ومتوازيين بحيث يمكن تأمين رؤيا واضحة غير مشوهة خلاله .

د- الزجاج المنقوش :

زجاج نصف شفاف يكون احد سطحيه منقوشا بطريقة الضغط على عجينة الزجاج اثناء تشكيله ، وتتوقف درجة الشفافية على نوع الوحدة الزخرفية المنقوشة.

هـ-الزجاج مطفاً للمعة :

زجاج مسطح عادي او معوم بسطح مطفاً للمعة او بالمعالجة الكهربائية او الالية (مثل التجليغ) بحيث تمنع الرؤيا المباشرة مع السماح بنفاذ جزء من الضوء خلاله ويستعمل في النوافذ وله استعمالات اخرى في الابنية .

١-٢-١-٢-١٤ الانواع :

١-٢-١-٢-١-٢-١٤ النوع الاول : الزجاج المسطح العادي (١-٢-١-٢-١-٢-١٤)

أ- التصنيف :

تصنف الالواح الزجاجية حسب سمكها (٢ ملم ، ٣ ملم ، ٤ ملم ، ٥ ملم ، ٦ ملم) .

ب- التفاوتات في السمك والأبعاد :

يسمح بالتفاوتات في السمك والأبعاد للزجاج العادي كما في الجدول رقم (١٤-١) .

جدول رقم (١٤-١)

التفاوت المسموح به بسمك وأبعاد الزجاج العادي

السمك (مم)	التفاوت المسموح به في السمك (مم)	التفاوت المسموح به في الأبعاد (الطول والعرض) (مم)
٢	$\pm 0,3$	$\pm 1,5$
٣	$\pm 0,3$	$\pm 1,5$
٤	$\pm 0,3$	$\pm 1,5$
٥	$\pm 0,3$	$\pm 2,0$
٦	$\pm 0,4$	$\pm 2,5$

ج- المواصفات :

تطابق خواص الزجاج المسطح العادي المتطلبات الواردة في المواصفة القياسية العراقية رقم (١٣١٨) وتشمل الفقاعات ، الشوائب ، التعرجات ، الخدوش والبقع والتموج والتقوس (عدم استقرار السطح) .

١٤-٢/٢/١/٢ النوع الثاني : الواح الزجاج المعوم والمصقول

(١٤-٢/١/٢) و (١٤-١/٢/١) ج .

أ- التصنيف :

تصنف الواح الزجاج المعوم والمصقول حسب سمكها الى الاصناف الآتية : (٣ مم ، ٤ مم ، ٥ مم ، ٦ مم ، ٨ مم ، ١٠ مم ، ١٢ مم ، ١٥ مم ، ١٩ مم) .

ب- التفاوتات في السمك والأبعاد :

يسمح بالتفاوتات في السمك للزجاج من النوع الثاني كما في الجدول رقم (١٤-٢) والطول والعرض كما في الجدول رقم (١٤-٣) .

الجدول رقم (١٤-٢)

التفاوت المسموح به في سمك الزجاج المعوم والمصقول

التفاوت المسموح به (ملم)	السمك (مم)
$\pm 0,3$	٣
	٤
	٥
$\pm 0,6$	٦
	٨
	١٠
$\pm 0,8$	١٢
	١٥
	١٩

ج- المواصفات :

تطابق خواص الزجاج من النوع الثاني المعوم والمصقول المتطلبات الواردة في المواصفة القياسية العراقية رقم (١٣١٨) وتشمل الفقاعات والشوائب وعدم انتظام جسم اللوح ،الخطوط الشعرية ، التشقق ، التموج ، النفوس .

جدول رقم (١٤-٣)

التفاوت المسموح به في الطول والعرض للزجاج المعوم والمصقول

التفاوت المسموح به (ملم)		الصنف حسب السمك
٣ م و اقل	فوق ٣ م الى ويضمنه ٥ م	
± 1	—	٣ ملم
± 2	—	٤ ملم
± 2	—	٥ ملم
± 2	—	٦ ملم
± 2	± 2	٨ ملم
± 2	± 4	١٠ ملم
± 3	± 4	١٢ ملم
± 3	± 5	١٥ ملم
± 5	± 6	١٩ ملم

١٤-٢/١/٣ النوع الثالث : الزجاج المنقوش (١٤-٢-١-١-١-٤)

أ- التصنيف :يصنف الزجاج المنقوش حسب سمكه الى :

٢ ملم ، ٤ ملم ، ٦ ملم

ب- التفاوت في السمك والابعاد :

١- التفاوت في السمك :

يكون التفاوت المسموح به في السمك كما في الجدول رقم (١٤-٤)

جدول رقم (١٤-٤)

التفاوت المسموح به في سمك الزجاج المنقوش

الصنف	السمك (ملم)	التفاوت المسموح به (ملم)
٢ملم	٢,٢	±٠,٣
٤ملم	٤,٠	±٠,٤
٦ملم	٦,٠	±٠,٥

يعرف السمك على انه القياس من اعلى نقطة للنقشة على الوجه الى الظهر .

٢- التفاوت في الطول والعرض .

يكون التفاوت في الطول والعرض كما في الجدول (١٤-٥) .

الجدول رقم (١٤-٥)

التفاوت المسموح به في الطول والعرض للزجاج المنقوش

الصنف	التفاوت المسموح به (ملم)
٢ملم	±١
٤ملم	±٢
٦ملم	±٢

ج- المواصفات :

يطابق خواص الزجاج المنقوش المتطلبات الواردة في المواصفة القياسية العراقية رقم (١٣١٨) وتشمل

عدم احتواء النقشة على عيوب ظاهرة ، الفقاعات ، الشوائب ، التقوس ، التلثم ، الشقوق .

٤/١٤

٢٠١٢ م / ١٤٣٣ هـ

٣٠٠ ع.ب.م

١٤-٣/١/٢ : النماذج :

تؤخذ النماذج عشوائياً وحسب الاتفاق بين الاطراف المعنية لكافة الانواع المذكورة سابقا .

١٤-١/٢/٤ : الفحوص :

تفحص النماذج المأخوذة اعلاه وفق طرق الفحص الواردة في المواصفة القياسية العراقية رقم (١٣١٨) .

١٤-١/٢/٥ : المطابقة :

تعتبر الارشالية مطابقة لمتطلبات المواصفة ومقبولة اذا اجتازت العينات (حسب كل نوع) جميع الفحوص

١٤-٢/١/٢/٤ : النوع الرابع : الزجاج المطفاً لللمعة (١٤-١/٢/٥-هـ)

وينتج هذا النوع من الزجاج بأخضاع احد سطحي الزجاج لعملية اطفاء لللمعة باستعمال التجليخ بالرمال او السطح بالرمال او الحك بحيث لا يترك اي جزء من السطح يمكن ان تكون الرؤيا من خلاله واضحة نتيجة لعدم تكامل عملية اطفاء لللمعة .

أ - التصنيف :

ويصنف الزجاج مطفاً لللمعة الى :-

١- الزجاج العادي المطفاً لللمعة (٢ ملم ، ٣ ملم ، ٤ ملم ، ٥ ملم ، ٦ ملم) .

٢- الزجاج المعوم مطفاً لللمعة ٥ ملم .

ب-التفاوت في السمك والابعاد

ب-١ يكون التفاوت المسموح به في السمك والأبعاد للزجاج العادي مطفاً لللمعة كما في الجدول (١٤-١) من النوع الاول .

ب-٢ التفاوت للزجاج المعوم مطفاً لللمعة .

١- التفاوت في السمك :

يكون السمك - ٥ ملم والتفاوت $\pm 0,3$ ملم

٢- التفاوت في الطول والعرض :

يكون التفاوت في الطول والعرض ± 2 مم .

١٤-٢/٢ : الزجاج المسلح :

هو الزجاج الذي تغمر فيه شبكة سلكية معدنية اثناء مرحلة تشكيل الزجاج المنصهر خلال تصلبه ويعتبر احد انواع الزجاج الامين لكونه يوفر حماية مناسبة من انتشار الحريق من احد طرفيه الى الطرف الاخر وكذلك من التشطي . ينتج الزجاج المسلح بنوعين حسب مظهره الاول المسلح العادي والثاني المسلح المنقوش .

١٤-٢/٢/١ المظهر العام :

أ- الشبكة السلكية المعدنية :

تصنع من اسلاك من الفولاذ الكربوني العادي بقطر لا يقل عن (٤ ر ٠ ملم) او من الفولاذ الخاص بقطر لا يقل عن (٣ ر ٠ ملم) وتكون مغمورة كلياً في لوح الزجاج بعمق لا يقل عن (١ ملم) عن السطح ولا تكون مكشوفة في السطح في اي موضع كان على اللوح .

ب-الاسلاك المكسورة في الشبكة :

يجب ان لا تحتوي الشبكة السلكية المعدنية على اكثر من (٣ اسلاك) مكسورة لكل (١ م^٢) من نوع الزجاج المسلح .

١٤-٢/٢/٢ المواصفات :

تطابق خواص الزجاج المسلح المتطلبات الواردة في المواصفة القياسية العراقية رقم (١٦٠٨) وكما مبين ادناه :

أ- النقوش : لا يزيد عن (١ %) في الزجاج المسلح المنقوش .

ب-الشوائب : لايسمح بوجود الشوائب التي تؤثر على استعمال الزجاج .

ج . الشقوق : لايسمح بوجود الشقوق الممكن رؤيتها بالعين المجردة .

د-التلثم : عدم وجود تلثم يزيد عرضه او طوله عن سمك لوح الزجاج .

هـ- التفاوت في الابعاد: يسمح بتفاوت مقداره ($\pm 9\%$) بالنسبة للسمك و (± 2 ملم) للطول والعرض .

و- مقاومة اللهب :

يجب ان يجتاز لوح الزجاج المسلح العادي او المنقوش فحص مقاومة اللهب عند اجراءه وفق طريقة الفحص الواردة في المواصفة القياسية العراقية رقم (١٦٠٨) .

١٤-٢/٢/٣ النماذج :

أ- تفحص النماذج لكل دفعة على انفراد لبيان مدى مطابقتها لمتطلبات هذه المواصفات .

ب- يعتمد عدد النماذج الواجب اختيارها للفحص على حجم الدفعة ويتم اخذها حسب الجدول رقم (١٤-٦) وتؤخذ هذه النماذج عشوائيا من الدفعة.

ج- لضمان اخذ النماذج عشوائيا من الدفعة يتبع الاسلوب التالي :-

يرقم عدد الالواح الزجاجية بدءاً بأي لوح في الدفعة مع اعطاء الرقم ١ ويستمر بالعدد ٢ ، ٣ الخ ، الى حد العدد س والذي يكون العدد الصحيح الناتج من قسمة حيث ان م هو عدد الالواح في الدفعة اما فهو عدد الالواح الواجب اخذها كنموذج وعلى هذا الاساس تؤخذ كل لوحة زجاجية يكون تسلسلها (س) ومضاعفته من الدفعة لتكون النموذج

الجدول رقم (١٤-٦)
مقياس اخذ النماذج للزجاج المسلح

الدفعة	كمية النموذج	عدد النماذج لفحص مقاومة للهب	عدد النماذج للفحوص الأخرى			
			المرحلة	عدد النماذج لكل مرحلة	النموذج المتراكم	عدد * القبول
لحد ١٠٠	١٢	٢	الاولى	٥	٥	صفر
١٠١-٣٠٠	١٩	٣	الثانية	٥	١٠	١
٣٠١-٥٠٠	٣٠	٤	الاولى	٨	٨	صفر
٥٠١-١٠٠٠	٤٥	٥	الثانية	٨	١٦	٣
١٠٠١- فما فوق	٧٠	٦	الاولى	١٣	١٣	١
			الثانية	١٣	٢٦	٤
			الاولى	٢٠	٢٠	٢
			الثانية	٢٠	٤٠	٦
			الاولى	٣٢	٣٢	٣
			الثانية	٣٢	٦٤	٨

* عدد القبول : هو الحد الأدنى للنماذج المعابة .

** عدد الرفض هو الحل الأعلى للنماذج المعابة.

١٤-٣/٣/٤ الفحوص:

تفحص النماذج وفق طرق الفحص الواردة في المواصفة القياسية العراقية رقم (١٦٠٨) .

١٤-٢/٢/٥ المطابقة :

تجري فحوص المتطلبات (عدا فحص مقاومة الالهب) بمرحلتين ويعتبر اي لوح غير مطابق لاحدى هذه المتطلبات معابا .

أ-المرحلة الاولى : يؤخذ في المرحلة الاولى من الفحص نصف عدد الالواح المتبقية في النموذج بعد فحص المقاومة الالهب ثم تفحص لبيان مطابقتها للمتطلبات المذكورة في هذه المواصفة .

إذا كان عدد المعابات اقل من او مساو لعدد القبول في الجدول (٦-١٤) المقابل للمرحلة الاولى ، فتقبل الدفعة بدون فحص الالواح المتبقية في النموذج في المرحلة الثانية .

إذا كان عدد المعابات اكبر من او مساو الى عدد الرفض المقابل للمرحلة الاولى في الجدول (٦-١٤) ، فترفض الدفعة بدون فحص الالواح المتبقية في المرحلة الثانية .

إذا كان عدد المعابات بين عدد القبول و عدد الرفض بالنسبة للمرحلة الاولى فيتم اجراء الفحص بالانتقال الى المرحلة الثانية .

ب-المرحلة الثانية : فحص الالواح المتبقية في النموذج :

لبيان مدى مطابقتها للمتطلبات كما في المرحلة الاولى يضاف عدد المعابات في المرحلة الثانية الى عدد المعابات في المرحلة الاولى فاذا كان العدد الكلي اقل من او مساو الى عدد القبول المقابل للمرحلة الثانية في الجدول (٦-١٤) فتعتبر الدفعة مطابقة لمتطلبات المواصفة ، اما اذا كان العدد الكلي للمعابات مساويا او اكبر من عدد الرفض المقابل للمرحلة الثانية في الجدول (٦-١٤) فتعتبر الدفعة مرفوضة .

٣/٢-١٤ مرايا الزجاج المفضض :

تتكون المرايا من زجاج مصقول او معوم مطلي بالفضة على احد سطحيه وتحمى طبقة الفضة بطبقة من النحاس وتغطى بطلاء مناسب لحمايتها من المؤثرات الخارجية .

١٤-٣/٢/١ زجاج المرايا :

يكون الزجاج المصقول او المعوم للمرايا مطابقا لمتطلبات المواصفة القياسية العراقية رقم (١٣١٨) الخاصة بالزجاج المسطح ويراعى ان يكون سمك الزجاج كما يأتي : -

المساحة م ^٢	الحد الادنى للسمك (مم)
لحد ٠,٥	٣
٠,٥ - ١	٤
او اكثر	٦

١٤-٢/٣/٢ التفضيض :

أ- يتالف الطلاء من الفضة المرسبة من العيوب او الشوائب في سطح الانعكاس كأنتفاخ او اية بقع اخرى وكذلك يكون خاليا من الضباب او اية عيوب ظاهرية اخرى ، ويجب ان يكون هناك التصاق قوي بين الفضة ووسطح الزجاج .

ب- لا تقل كمية الفضة المرسبة عن (٦,٥ مغم/ دسم^٢) عند تعيينها وفق طريقة الفحص الواردة في المواصفة القياسية العراقية رقم (١١٣٧) .

ج . تحمي طبقة الفضة من النحاس المترسب عند فحصه وفق طريقة الفحص الواردة في المواصفة القياسية العراقية رقم (١١٣٧) .

د- يستعمل طلاء واق مناسب كالوارنيش فوق طبقة النحاس لحمايتها من المؤثرات الميكانيكية والجوية والتي تؤدي بمرور الزمن الى تقشر طبقات الفضة والنحاس .

١٤-٣/٣ : المواصفات :

أ- التموجات :

يجب ان تكون المرايا خالية من التموجات .

ب- فحص الرشاش الملحي :

عند اجراء الفحص يجب ان لا يؤدي الى حدوث ثقوب صغيرة او بقع تعيب انفصال او اي عيوب ظاهرية اخرى في طبقة الفضة .

١٤-٣/٣ : النماذج :

تمثل الدفعة في اي ارسالية جميع المرايا المقطوعة من زجاج مصقول او معوم ذو سمك واحد ومن نفس اللوحة .

تفحص النماذج لكل دفعة على حدة للتحقق من مطابقة المرايا لمتطلبات المواصفة القياسية العراقية رقم (١١٣٧) وتتخذ النماذج عشوائيا ويعتمد العدد الواجب اخذه على حجم الدفعة وكما مبين في الجدول رقم (١٤-٧) .

جدول رقم (١٤-٧)

مقياس اخذ النماذج وعدد القطع الفاشلة المسموح بها لمرايا الزجاج المفضل

عدد المرايا في الدفعة (١)	الفحوص البصرية			عدد القطع الفاشلة			حجم النموذج الثانوي
	المرحلة (٢)	حجم النموذج (٣)	حجم النموذج المتراكم (٤)	(٥)	(٦)	(٧)	(٨)
لحد ١٠٠	الاولى	٨	٨	صفر	٢	-	٢
١٠١-٣٠٠	الثانية	٨	١٦	-	-	٢	-
	الاولى	١٣	١٣	صفر	٣	-	٣
٣٠١-٥٠٠	الثانية	١٣	٢٦	-	-	٤	-
	الاولى	٢٠	٢٠	١	٤	-	٤
٥٠١-١٠٠٠	الثانية	٢٠	٤٠	-	-	٥	-
	الاولى	٣٢	٣٢	٢	٥	-	-
اكثر من ١٠٠٠	الثانية	٣٢	٤٦	-	-	٧	٦
	الاولى	٥٠	٥٠	٣	٧	-	-
	الثانية	٥٠	١٠٠	-	-	٩	-

١٤-٢/٣/٥ الفحوص :

تجري الفحوص وفق طرق الفحص الواردة في المواصفة القياسية العراقية رقم (١١٣٧) .

١٤-٢/٣/٦ المطابقة :

١٤-٢/٣/٦ تجري على نماذج المرايا المأخوذة حسب الاعمدة (٢) و(٣) من الجدول (١٤-٧)

الفحوص البصرية المبينة في الفقرة (١٤-٢-٣-٢-أ) وفحص التموجات وبمرحلتين . تعتبر نماذج

المرايا الغير مطابقة لهذه المتطلبات فاشلة .تعتبر الدفعة مطابقة للمتطلبات اذا كان عدد النماذج الفاشلة في المرحلة الاولى اقل او مساو للعدد الموجود تحت العمود (٥) من الجدول (١٤-٧) وترفض الدفعة بدون اجراء اي فحوص اخرى اذا كان عدد النماذج الفاشلة اكبر او مساو للعدد الموجود تحت العمود (٦) في الجدول (١٤-٧) .

١٤-٢/٣/٢ اذا كان عدد النماذج الفاشلة بين العدد الموجود تحت العمود الموجود (٥) و(٦) فيؤخذ نموذج ثاني حجمه كما مبين تحت العمود (٣) من الجدول (١٤-٧) .

تعتبر الدفعة مطابقة لهذه المتطلبات اذا كان عدد النماذج الفاشلة المتراكمة (اي النماذج الاولى والثانية مدموجة) اقل من العدد الموجود تحت العمود (٧) من الجدول (١٤-٧) فيما عدا ذلك تعتبر الدفعة فاشلة .

١٤-٢/٣/٣ ان الدفعة التي نجحت في الفحوص البصرية تجرى عليها الفحوص الاتلافية الاخرى ، ولهذا الغرض يؤخذ نموذج ثانوي كما مثبت في العمود رقم (٨) من الجدول (١٤-٧) ويؤخذ من تلك النماذج المفحوصة تحت الفقرة (١٤-٢/٣/٢) والتي نجحت في الفحص ويخضع كل نموذج ثانوي للفحص المذكور في الفقرات (١٤-٢/٣/٢) وفحص الرشاش الملحي ، تقطع عينات الفحص بالابعاد المطلوبة من كل نموذج ثانوي ويعرض للفحوص المذكورة اعلاه .

تعتبر الدفعة مطابقة لمتطلبات هذه الفقرة اذا نجحت جميع عينات النموذج الثانوي في مطابقة جميع الفحوص المذكورة اعلاه .

تعتبر الدفعة مطابقة لمتطلبات هذه المواصفة اذا تحققت الفقرتين (١٤-٢/٣/٢) و(١٤-٢/٣/٣) :

١٤-٢/٤ أنواع أخرى من الزجاج :

١٤-٢/٤/١ الزجاج المقسى :

حيث يسخن الزجاج الى درجة حرارة معينة ثم يبرد بشكل سريع عن طريق تعريض سطح الزجاج لتيارات هواء بارد لذا فهو يتميز بما يلي :

١- يمكن للزجاج المقسى تحمل صدمات ميكانيكية اشد مما يتحمله الزجاج الملون العادي بـ (٥-٧ مرات) ، وعندما يتكسر الزجاج نتيجة صدمة شديدة يتحول الى عدد كبير من الشظايا الصغيرة التي لا تجرح ولا تؤذي احد (لهذا السبب يسمى زجاج امان مقسى) وخلافاً للزجاج المقسى فأن الزجاج العادي يتناثر عند تكسره الى شظايا حادة جارحة بالغة الضرر . ويستخدم هذا النوع في زجاج السيارات والابنية .

٢- يمكن للزجاج المقسى تحمل الفارق بين درجات الحرارة الداخلية والخارجية تصل الى (٣٠٠ درجة مئوية) في حين لا تتجاوز هذه الفروق (٧٠ درجة مئوية) للزجاج العادي الملون مما يعرضها للكسر مباشرة.

١٤-٢/٤ الزجاج المظلل :

هو عبارة عن زجاج مسطح وشفاف ، في مكوناته اصباغ من اجل اكسابه خواص التظليل وامتصاص اشعة الشمس ، هذا النوع من الزجاج يقلل من اختراق اشعة الشمس لزجاج المباني. والزجاج الملون جزء مهم في التصميم المعماري والمظهر الخارجي للمباني ، كما انه يتم استخدامه في الديكور الداخلي مثل الابواب واطراف السلالم والمرآيا.

١٤-٢/٤/٣ الزجاج العازل المزدوج (ذو طبقتين) :

الزجاج العازل هو عبارة عن طبقتين من الزجاج بينهما منطقة فارغة مغلقة بأحكام . من أهم فوائد الزجاج العازل توفير الشفافية التامة وتقليل الفقد الحراري والذي يؤدي الى تقليل الأستهلاك الكهربائي وتخفيض حمل التكييف اضافة الى كونه عازل صوتي جيد .

١٤-٢/٤/٤ الزجاج المقوى :

الزجاج المقوى عبارة عن نوع من الزجاج المسخن او المقوى بالحرارة ، احد اوجه هذا النوع من الزجاج يكون مغطى اما بصورة كاملة او جزئية بواسطة احد انواع المعادن . وبالإضافة للدور الجمالي الذي يلعبه هذا النوع من الزجاج فإنه يتحكم بدخول اشعة الشمس ، يستخدم هذا النوع من الزجاج في العزل الحراري وتغطية الاسقف.

١٤-٢/٤/٥ الزجاج المرشوش بالرمل :

هذا النوع من الزجاج يصنع بواسطة رش الرمل بسرعة عالية على سطح الزجاج ، وفي هذه العملية يتم تغطية الاجزاء التي يراد ان تبقى شفافة ويتم رش الرمل على الاجزاء الاخرى ، تأثير هذه العملية على شفافية الزجاج يعتمد على قوة الرش ونوعية الرمل المستخدم. وهذا النوع من الزجاج يستخدم للاغراض المنزلية والتجارية على سبيل المثال الابواب وابواب الحمامات والآثاث والفواصل والزجاج الداخلي.

١٤-٢/٤/٦ الزجاج المقوس :

هو عبارة عن زجاج عادي مقوس بطريقة خاصة يمكن استعماله في الاماكن الخارجية مثل الشرفات ووجهات المحلات . كما انه يتم استخدام هذا النوع على نطاق واسع كأبواب الحمامات والثلاجات والخزائن.

١٤-٢/٤/٧ الزجاج المعشق:

يتميز هذا النوع من الزجاج بأنه غير مستقيم تماماً ، حيث توجد رسومات على سطح هذا الزجاج وان عمق و حجم و شكل هذه التشكيلات يعتمد على انعكاسات هذه التشكيلات .يسمح هذا النوع بمرور الضوء بحجم اقل من الزجاج الشفاف العادي ويمكن استخدامه في الديكورات الداخلية.

١٤-٢/٤/٨ الزجاج العاكس :

وهو زجاج عادي مغطى بطبقة رقيقة من المعادن لتقليل اثر الشمس. ان استخدام المعادن يعطي الزجاج خاصية عدم الشفافية من جهة الطبقة حيث لايمكن للشخص ان يرى من خلال الزجاج من الخارج ويسمح بالرؤيا من الداخل .

١٤-٢/٤/٩ الزجاج الشمسي :

يستخدم هذا النوع من الزجاج في عملية تصنيع الواح الطاقة الشمسية التي تمتص الحرارة وتحولها الى طاقة كهربائية.

١٤-٢/٤/١٠ الزجاج المصفح :

يتم تصفيح الزجاج بصقل لوحين او ثلاثة الواح معاً بواسطة غشاء رقيق من البولي فينيل والمعروفة ايضاً بمادة الـ PVB. يوضع غشاء الـ PVB الذي لا تبلغ كثافته المليمتر الواحد بين لوحين من الزجاج ، ثم يتم ضغط اللوحين بين اسطوانتين هوائيتين لاخلاتها من اي فقاعات هوائية . ثم تسخن الى درجة حرارة لالتحامها بقوة الضغط وباستخدام ادوات كهربائية. يلين ذلك غشاء الـ PVB وبعد ثلاثة او اربعة ساعات تذوب المادة بالكامل. بعد ان اصبح الزجاج يتميز بالشفافية الكاملة اصبح الـ PVB يقوم بدور اللحمة بين الواح الزجاج ليجعلها بصلابة اذا ما تحطم الزجاج سيحفظ الـ PVB الشظايا ويمنعها من التبعثر ، الزجاج المصفح بسماكة ستة مليمترات كثير الاستعمال في المدارس والمنشآت الرياضية. احياناً ما تنشأ الحاجة لتعزيز النوافذ اكثر من ذلك فلا بد للزجاج المضاد للرصاص ان يكون بسماكة تصل الى العشرة سنتمترات.

١٤-٢/٣ الطابوق الزجاجي (Glass Bricks) :

وهو قطع بنائية زجاجية بوجه زجاجي واحد او وجهين زجاجيين المجوفة من الداخل . ينتج الطابوق بأبعاد وأشكال متعددة وقد يكون الوجه مربعاً او مستطيلاً . يستعمل الطابوق الزجاجي لأغراض معمارية في الزخرفة والأضاءة في المحلات التي يتطلب فيها أنارة طبيعية بدون رؤيا بين الداخل والخارج وبدون أستعمال الشبابيك وذلك لمنع الغبار من الدخول كما في بعض معامل الصناعات الدقيقة كالأدوية والألكترونيات والساعات والأغذية وغيرها . يستعمل كذلك في الجدران والسقوف التي لا يمكن أستعمال شبابيك فيها لأحتمال تكس الزجاج الأعتيادي بسهولة بالأضافة الى حجب الرؤيا مثل جدران وسقوف السرايب وخاصة المجاورة الى أملاك أخرى .

١٤-٢/٥ مقاسات الطابوق :

تكون ابعاد الطابوق كما في الجدول رقم (١٤-٨) وبتفاوت لا يزيد عن (صفر) و(٣-) مم للطول والعرض على الترتيب ولايزيد عن ١٠ مم للسك .

جدول رقم (١٤-٨)

مقاسات الطابوق الزجاجي

الشكل	الطول مم	العرض مم	السماك ملم
مربع	٢٩٨	٢٨٩	٩٨
	١٩٧	١٩٧	٩٨
	١٤٦	١٤٦	٩٨
مستطيل	٢٩٨	٩٥	٩٨
	١٩٧	٩٥	٩٨

١٤-٢/٥/٢ المواصفات :

تطابق خواص الطابوق الزجاجي المتطلبات الواردة في المواصفة القياسية الهندسية رقم ١١٣٠٧ وتشمل :

أ- الكثافة الظاهرية :

يكون معدل الكثافة الظاهرية للطابوق 160 ± 5 كغم / م^٣.

ب- الموصلية الحرارية :

معدل الموصلية الحرارية يكون كالآتي :

درجة الحرارة م° الموصلية الحرارية حد اقصى واط / م .كلفن

١٥٠	٠,٠٨٢
٦٥	٠,٠٦٤
صفر	٠,٠٤٨
-٦٥	٠,٠٤٣

١٤-٣/٥/٢ الخواص الفيزيائية :

يصنع هذا الطابوق من الزجاج الخام غير المصفى ، ان افضل هذه الانواع هو النوع الذي يحتوي على وجهين زجاجيين وفي داخله فراغ جزئي والذي يصنع بطبق قطعتين مصنوعتين بطريقة كبس الزجاج المنصهر في قالب تحت ضغط معين ثم تؤخذ وتطبق على بعضها وهي في حالة توهج ثم تترك لتبرد وتكون جاهزة للاستعمال . ان سمك الزجاج في هذا الطابوق هو غالباً (٨ - ١٠) ملم . ان الجهات الخارجية المحيطة لوجه الكتلة غالباً ماتعالج بالرمل وهي في حالة التوهج او اثناء الصب بحيث تكون خشنة نسبياً كي تتماسك مع مواد المونة المستعملة كما وأن الوجه قد يكون صقيلاً او مضلعاً او

مخططاً او مقسماً الى اشكال هندسية وكذلك الالوجه الداخلية . أن طريقة انتخاب نوع الطابوق غالباً ما يتوقف على مصدر الضوء وكميته المطلوبة . أن وجه الطابوق غير صالح لامتصاص الصوت وهو رغم امراره للضوء فهو غير شفاف وهو مقاوم للنار وغير ناقل للحرارة وخصوصاً الفارغ منه وقد يعمل بألوان مختلفة ويستعمل حسب الحاجة الفنية لذلك.

١٤-٢/٥/٤ تركيبه في البناء :

يبني الطابوق الزجاجي بمونة سمكها حوالي (٦ ملم) مكونة من (١) سمنت نورة (٤) رمل او (٣) رمل (١) سمنت ويفضل استعمال سمنت ابيض ابيض ويستحسن ان تكون ليونة المونة قليلة بحيث لايمكن للطابوق ان يمتص اي ماء من المونة .ان المسافة التي يمكن عملها من هذا الطابوق لوجه ما بدون اي عضو بنائي افقي او عمودي هي (١٥ م^٢) مع طول ضلع لايتجاوز (٦ أمتار) ويجب استعمال مفصلات تمتد في الحافات الملامسة للجدران والاعضاء البنائية الاخرى و يفضل ان تكون من الفلين او اي مادة مشابهة . أن مساحات اكبر في ذلك يجب ان تسلم القيمة فيها بقضبان حديد بقطر قليل (٦ - ٨ ملم) طولياً او عرضياً او تقسيم المسافة الى اجزاء لا تزيد عن (١٥ م^٢) بأعضاء بنائية افقياً وعمودياً.

١٤-٢/٦/٢ معجون تثبيت زجاج النوافذ :

يتكون المعجون من خليط متجانس من ممدات وزيت او راتنجات ملائمة وينسب كافية لتكوين عجينة . وتكون المواد الصلبة المستعملة خالية من الشوائب التي يزيد حجمها الحبيبي عن ٣٠٠ مايكرون .

١٤-٢/٦/١ استعمال :

يكون المعجون بعد عجنه ذو مرونة جيدة عند الاستعمال وله خاصية عدم الالتصاق باليد مما يسهل استعماله تحت السكين بدون تكسر او تشقق او تجعد ويعطي اعلى درجة من الالتصاق على السطح المستعمل عليه .

١٤-٢/٦/٢ المواصفات :

يجي ان تطابق خواص المعجون المتطلبات الواردة في المواصفة القياسية العراقية رقم ٤٧٧٧ وتشمل درجة التصلب والتكسر والتقشر للسطح والتكسر العميق وفقدان الالتصاق ونضوح الزيت وثبات الشكل والندب الاعتيادية .

١٤-٢/٦/٣ الخزن :

يجب ان لايتصلب او يتكتل المعجون عند خزنه في علبته الاصلية غير المفتوحة لمدة لاتتجاوز ثلاثة اشهر في ظروف حرارة المحيط الاعتيادية .

١٤-٢/٦/٤ النماذج :

تؤخذ النماذج وفق المواصفة القياسية العراقية الخاصة بطرق اخذ نماذج الطلاء والوارنيش والمواد المتعلقة بها .

١٤-٢/٦/٥ الفحوص:

تفحص النماذج وفق طرق الفحص الواردة في المواصفة القياسية العراقية رقم ٤٧٧٧.

١٤-٢/٦/٦ المطابقة :

تعتبر الارشالية مقبولة اذا اجتازت النماذج كافة الفحوصات الواردة في المواصفة القياسية العراقية رقم ٤٧٧٧ .

١٤-٣ التنفيذ :

١٤-٣/١ تثبيت الالواح الزجاجية :

١٤-٣/١/١ تثبيت الالواح الزجاجية على الجدران :

تثبت الالواح الزجاجية على الجدران او المساند الخلفية او ما شابهها باستعمال البراغي او المشابك او الاشرطة الحاملة وحسبما يرد في المخططات . وقد تثبت الالواح الزجاجية باستخدام مركبات كيميائية لاصقة اذا ورد ذلك في المخططات او جداول الكميات وان تتماشى طرق التنفيذ مع المواصفة القياسية البريطانية (CP 152) .

١٤-٣/١/٢ التثبيت باستخدام البراغي :

أ- تزود الالواح الزجاجية بثقوب على مسافات متساوية وباقطار مناسبة وكما يرد في المخططات .
ب- تزود الثقوب في الالواح باكمام بلاستيكية وتثبت الالواح باستعمال دسرمصنوعة من مادة مبلمر البولوبلين او باستعمال البراغي التي يركب عليها غطاء مطلي بالكروم .
ج - توضع لطخ من المركبات الكيميائية اللاصقة خلف الالواح في مواضع مناسبة تساعد على تثبيت الالواح شاقوليا وفي المستوى ذاته لتعمل كوسائد تقلل من احتمال تكسر الالواح .
د- يراعى عدم شد البراغي لدرجة تسبب حدوث اجهادات في الالواح الزجاجية ويكتفي بالشد للحصول على التثبيت المطلوب .

هـ- تزود الالواح الزجاجية التي تزيد مساحتها عن ١٠م^٢ بأشرطة حاملة من الاسفل ترتكز عليها هذه الالواح ولايعتمد على البراغي فقط في حملها .

و- اذا تطلب الامر تملئ الحلول بين الالواح بمركبات تكحيل خاصة بحيث ترتد عن الوجه الخارجي للوح ويراعى ان تكون الحلول بعرض ١ ملم ، الا اذا ورد نص صريح في المخططات خلاف ذلك .

١٤-٣/١/٢ التثبيت باستخدام الاشرطة الحاملة :

أ- تصنع الاشرطة الحاملة من الخشب او المعدن او البلاستيك .

ب - تثبت الاشرطة الحاملة على الجدران او المساند الخلفية باستعمال ادوات مناسبة وكما يرد في المخططات .

ج .توضع لطخ من المركبات الكيميائية اللاصقة وكما ورد في فقرة تثبيت الألواح بالبراغي .

١٤-٢/٣/٢ تثبيت باستخدام المشابك :

أ- تستعمل المشابك لتثبيت الألواح الزجاجية التي لا تزيد مساحتها عن ٠,٠٥ م^٢ اما بالنسبة للمساحات الأكبر فيحضر استعمال المشابك كوسيلة منفردة للتثبيت .

ب- تستعمل فقرتي لطخ المركبات الكيميائية اللاصقة ومركبات التحويل الواردة في فقرة التثبيت باستعمال البراغي .

ج .تحدد نوعية المشابك وعددها بموافقة المهندس .

١٤-٢/٣/١ تثبيت الألواح الزجاجية على الشبائيك :

تثبت الألواح باستعمال المعاجين في الابواب والشبائيك الحديدية وشرائط (PVC) او مطاط في الابواب والشبائيك من الالمنيوم .

١٤-٢/٣ تثبيت المرايا :

أ- تثبت المرايا على الجدران او المساند الخلفية حسبما ورد في فقرة تثبيت الزجاج على الجدران .

ب- تثبت المرايا على الجدران او المساند الخلفية كما جاء في الفقرة (١٤-٣-١) اعلاه على ان تحدد طريقة التثبيت في المخططات وجدوال الكميات .

ج -خلافاً لاستعمال لطخ من المركبات الكيميائية اللاصقة خلف المرايا لتثبيتها على الجدران ، يسمح باستعمال ضوابط للمسافات مصنوعة من البلاستيك بالعدد الكافي يتم تثبيتها على الجدار لتساعد في تركيب المرايا شاقولياً وفي المستوى ذاته . عند استعمال المركبات الكيميائية اللاصقة يجب حماية طلاء الفضة للمرايا باستعمال الورق المعدني (Metal Foil) وذلك بالاضافة الى طبقة الحماية الخلفية الاصلية .

١٤-٣/٣ بناء الطابوق الزجاجي :

١٤-٣/٣/١ تبنى الجدران بالطابوق الزجاجي باستعمال مونة السمنت (٤:١) (سمنت : رمل) او مونة

سمنت-نورة (١:١:٦) ويكون سمك المونة (٨-١٢ مم) وتكون المفاصل العمودية (البنات) مستمرة .

١٤-٣/٣/٢ لا تستعمل جدران الطابوق الزجاجي كجدران حاملة ، لذا يجب عزل الساف الاعلى من الجدار عن البناء الذي فوقه بترك فجوة ذات سمك مناسب تملئ بمادة مائلة للمفاصل قابلة للانكماش كالفلين او الماسنك .

١٤-٣/٣/٣ لا يستحسن ان تكون مساحة السطح المبني بالطابوق الزجاجي كبيرة جداً" لان ترابط هذا النوع

من البناء يكون ضعيفاً ويراعى ان لا تزيد مساحة البناء عما مبين في الجدول رقم (١٤-١٠) .

جدول رقم (١٤-١٠)
مساحة البناء لجدران الطابوق الزجاجي

الابعاد	داخل اطارات	دون اطارات
اقصى طول (م)	٧,٥	٣,-
اقصى ارتفاع (م)	٦,-	٣,-
اقصى مساحة (م ^٢)	١٣,٥	-

١٤-٣/٣/٤ التسليح:

تسلح جدران الطابوق الزجاجي باستعمال قضبان مغلوطة قطرها ٤ مم ويفضل تسليح البناء عن طريق عمل اضلاع تقوية افقية وعمودية او كليهما وتكون هذه الاضلاع عبارة عن خرسانة مسلحة او مونة مسلحة تعمل على مسافات لا تزيد عن متران بشرط ان تكون الفسحة فيما بينهما مساوية الى عرض الطابوقة الزجاجية او مضاعفاتها .

١٤-٣/٣/٥ التسقيف بالطابوق الزجاجي :

يكون استعمال الطابوق الزجاجي في السقوف لتغطية مساحة صغيرة شريطة استعمال روافد معدنية او خرسانية لاثزيد المسافة بينهما عن متر واحد مع تسليح المفاصل طوليا" وعرضيا" ويربط التسليح بالروافد المعدنية .

١٤-٤ الشمولية والكيل :

١٤-٤/١ يشمل سعر الزجاج والمرايا والطابوق الزجاجي المواد ومستلزمات التركيب واللوازم والمثبتات الكيماوية وكل ما يتطلبه العمل .

١٤-٤/٢ يحدد جدول الكميات سمك ونوع الزجاج او المرايا المطلوب تنفيذها في المشروع .

١٤-٤/٣ يذرع الزجاج بالمتر المربع لكل سمك بالابعاد المنفذة في الموقع فعلاً ولايدفع عن التليفات الناتجة عن القص والتفصيل .

١٤-٤/٤ تذرع الجدران والسقوف المشيدة بالطابوق الزجاجي بالمتر المربع ويشمل السعر الروافد والمثبتات ومعاجين انتهاء المفاصل ولا تطرح اسماك الروافد او العوارض الاخرى .

١٤-٤/٥ تذرع المرايا بالعدد والابعاد والاسماك المحددة في جدول الكميات .

الباب الخامس عشر
الاعمال التجارية

الباب الخامس عشر

الاعمال النجارية

١٥-١ عام :

يشمل هذه الفصل انواع الاخشاب المستعملة في البناء وخواصها وطرق خزن وتنفيذ ومعالجة الاخشاب وكذلك يشمل المواد اللاصقة واصناف الالواح البنائية الليفية .

١٥-٢ المواد :

١٥-٢/١ الخشب

١٥-٢/١/١ انواع الخشب :

يصنف الخشب بشكل عام الى نوعين اساسيين وهما :

١- نوع الخشب غير المصنع او المعالج ويكون في الطبيعة على نوعين:

الاشخاب الرخوة (Soft Wood): وهي الناتجة من انواع اشجار الصنوبر وتكون اشجارها دائمة الخضرة وخفيفة الوزن تستعمل في الأعمال النجارية داخل الدور كأبواب الغرف والمرافق .

الاشخاب الصلبة (Hard wood) : وهي الناتجة من اشجار الجوز والبلوط وتكون اشجارها غير دائمة الخضرة وثقيلة الوزن وتستعمل في اعمال النجارة خارج الدور وداخلها .

٢- نوع الخشب المصنع وهو الخشب الذي يصنع قبل الاستعمال في معامل خاصة من الياف او نشارة الخشب.

١٥-٢/١/٢ الخشب غير المصنع : ويكون على الانواع التالية:

١- خشب صاج (Teak wood)

ويعتبر من احسن انواع الخشب واثمنها وذلك لصلابته وقوة وتماسك اليافه وتحتوي أليافه على كمية قليلة من الأملاح والمواد الصمغية والعضوية مقارنة مع انواع الخشب الأخرى لذا فهو قليل التأثر بالرطوبة والحرارة والحشرات والأرضة.

٢- الخشب الابيض خشب الجام (White Wood)

وهو خشب رخو من فصيلة الصنوبر ذو لون ابيض يميل الى الحمرة في بعض الاحيان اليافه قوية ولكنها ضعيفة التماسك مع بعضها يمتص الرطوبة في الجو ويجف في موسم الحر، لذا فهو يتمدد في الشتاء ويتقلص في الصيف مما يستوجب معالجته وتجفيفه قبل الأستعمال وطلاءه بالأصباغ الدهنية الواقية.

٣- خشب جايوي (Red Wood)

يشبه هذا النوع من الخشب في اللون الخشب الصاج الا انه اكثر تبايناً منه اذ يبدأ باللون الاصفر الفاتح وينتهي باللون الاحمر الغامق ، اليافه قوية وصلبة ومتماسكة له القابلية على امتصاص الرطوبة من الجو . هذا النوع من الخشب معرض لحشرات اكثر من غيره لاحتوائه على مواد دهنية وخصوصاً حشرة الارضة لذا عند استعماله يستوجب طلاءه بمادة دهنية واقية.

١٥-٢/١/٣ الخشب المصنع : وهو الخشب الذي يعالج في معامل خاصة ، وان من اهم انواع هذا الخشب هي :

١-الواح المعاكس الواح الخشب الرقائقي (Plywood)

٢-الواح الألياف (الماسوناييت) (Fibrous wood)

٣-الواح النشارة (الخشب المضغوط) (Compressed wood)

١٥-٢/١/٤ تصنيف الخشب :

ييصنف الخشب الطبيعي لاغراض هذه المواصفات حسب جودته كمايأتي :

صنف ممتاز

صنف اول

صنف ثاني

صنف ثالث

١٥-٢/١/٥ عمر الاشجار :

يمكننا معرفة عمر اية شجرة من خلال الحلقات ذات مركز واحد هو لب الجذع وتدل هذه الحلقات على عمر الشجرة وتختلف من حيث السمك باختلاف العوامل التالية : ١- نوع الشجرة ٢- موقع الحلقة ٣- نمو الشجرة ٤- كثافة الاشجار في محل النمو ، وهناك اشجار طويلة العمر، اشجار متوسطة العمر ، واشجار قصيرة العمر .

١٥-٢/١/٦ ميل الالياف :

يجب ان لايزيد ميل الالياف عن القيم المبينة في الجدول رقم (١٥-١) عند فحصه حسب المواصفات البريطانية (BS 1186 Part 1) .

جدول رقم (١٥-١)

الميل الاقصى لالياف الخشب القاسي والطري

نوع الخشب	اقصى ميل للالياف
الخشب القاسي	٨ : ١
الخشب الطري	١٠ : ١

١٥-٢/١/٧ عيوب الخشب :

أ- العقد :

يجب ان لا تزيد مقاسات العقد القوية في الاخشاب المستعملة للاغراض النجارية عما هو مبين في الجدول رقم (١٥-٢) مع الاخذ بنظر الاعتبار ازالة العقد التالفة اوالميتة وسد مكانها بسدادة خشبية كما سيرد لاحقا .

ب- التشققات والتصدعات :

يجب ان لا تزيد مقاسات التشققات والتصدعات في الاخشاب المستخدمة للاغراض النجارية عما هو مبين في الجدول رقم (١٥-٣) مع مراعاة وجوب معالجة التشققات التي يزيد عرضها عن (١,٥ ملم) اما عن طريق ملئها بمادة لاصقة او سدها بالسدادات الخشبية كما سيرد لاحقا .

ج . الجيوب الراتنجية الصمغية :

لايسمح مطلقاً بوجود جيوب راتنجية في خشب الصنف الممتاز ولكن يسمح لأخشاب الصنف الاول والثاني والثالث في الاعمال النجارية في حالة ازالة الجيوب الراتنجية وسد مكانها بالسدادات الخشبية .

جدول رقم (١٥-٢)

المقاسات القصوى للعقد القوية في الاخشاب المستعملة للاغراض النجارية

نوع الاستعمال	صنف الخشب	مقاس مقطع الخشب	اقصى مقاس للعقد المسموح به
السطوح المكشوفة	ممتاز	لايسمح بوجود عقد تزيد مقاساتها عن ٦ ملم	
	ثاني	اقل من ٢٥ ملم (٢٥-٥٠) ملم (٥٠-١٠٠) ملم اكبر من ١٠٠ ملم	نصف عرض المقطع (٣٠) ملم ربع عرض المقطع (٥٠) ملم
	ثالث	اقل من ٤٠ ملم (٤٠-٦٠) ملم (٦٠-١٥٠) ملم اكبر من ١٥٠ ملم	نصف عرض المقطع (٢١) ملم ثلث عرض المقطع (٥٠) ملم
السطوح المدفونة وغير الظاهرة	لكافة الاصناف	اقل من ٤٥ ملم (٤٥-٦٠) ملم (٦٠-١٠٠) ملم اكبر من ١٠٠ ملم	ثلث عرض المقطع (٣٠) ملم نصف عرض المقطع (٥٠) ملم

جدول رقم (١٥-٣)

المقاسات القصوى للتصدعات والتشققات في الاخشاب

صنف الخشب	اقصى طول للتشقق او التصدع (ملم)	اقصى عرض للتشقق او التصدع (ملم)	اقصى عمق للتشقق او التصدع (ملم)
ممتاز واول وثان وثالث	٣٠٠ ٣٠٠	٣ ٥	ربع سمك مقطع الخشب ربع سمك مقطع الخشب

د- خشب العصارة : (Sap Wood)

لايسمح مطلقاً بوجود خشب العصارة في اخشاب الصنف الممتاز او اي سطح خشبي معرض للعوامل الجوية الخارجية بالنسبة للاصناف الاخرى .

هـ- التنخر ومهاجمة الحشرات :

لايسمح مطلقاً بوجود اي نوع من انواع الثقوب الناتجة عن التنخر ومهاجمة الحشرات في الاخشاب المستعملة للاغراض النجارية .

و- التعفن :

يتكون التعفن نتيجة وصول الرطوبة الى الخشب اما بعد تركيبه في البناء او من الرطوبة المتبقية بعد قطع الشجرة او نتيجة وضع العضو الخشبي في محل بنائي في قسم عديم التهوية فتتكون بعض الفطريات والحشرات التي تحول الخشب الى مسحوق متسوس .

١٥-٨/٢ معالجة عيوب الاخشاب بواسطة السدادات الخشبية :

أ- يجب ان تزال جميع العيوب غير المسموح بها في الخشب المراد استعماله للاعمال النجارية كالعقد التالفة او الميتة او الجيوب الراتنجية .

ب-املاء الفجوات بسدادات خشبية لا يقل عرضها عن (٦ ملم) مع مراعاة ان تكون الياف السدادة الخشبية موازية لالياف الخشب .

ج - يجب ان يكون عمق السدادة مساوياً لعمق الثغرة .

د-لا يجوز استعمال اكثر من سدادتين خشبتين موازية لسد ثغرة واحدة مهما كبرت .

هـ- يمنع استعمال السدادات الخشبية لمعالجة العيوب في اخشاب الصنف الممتاز .

و- تستعمل نوعيات جيدة من المواد اللاصقة في عملية سد الثغرات بالسدادات الخشبية من النوع المقاوم للعوامل الجوية كما سيرد لاحقاً .

١٥-٩/٢ محتوى الرطوبة :

يجب ان يكون محتوى الرطوبة في الاخشاب عند تصنيعها وتركيبها حسب الجدول رقم (١٥-٤) .

جدول رقم (١٥-٤)

محتوى الرطوبة في الاخشاب المستعملة في اعمال النجارة

محتوى الرطوبة (%)		اعمال النجارة في المباني	
ادنى	اقصى		
١٥	١٩	اعمال النجارة الخارجية	
١٣	١٧	المباني غير مزودة بتدفئة مركزية	اعمال النجارة الداخلية
٨		المباني المزودة بتدفئة مركزية	

١٥-٢/٢ الالواح البنائية الليفية (الماسونيات)(Fibrous Wood):

تصنع هذه الالواح من تقطيع الخشب ومعالجته كيميائياً وضغطه افقياً لعمل صفائح سمك يزيد عل ١,٠ ملم وتكون مترابطة نتيجة تلبد أليافها او نتيجة اضافة مواد لاصقة بالنسبة للالواح المصنوعة بالطريقة الجافة ومن الممكن استعمال طريقة اللصق والتشبع او اي طريقة اخرى لتحسين بعض الخواص .

١٥-٢/٢ الانواع والاصناف :

أ- الالواح الصلدة القياسية (ل ص ق)

الواح بنائية ليفية تزيد كثافتها عن (٨٠٠ كغم / م^٣) ولها محددات دنيا من حيث المقارنة واستقرارية الابعاد وتصنف الى ثلاث اصناف (أ - ب - ج) حسب قوامها تنازلياً .

ب- الالواح الصلدة المعالجة (ل ص ج) .

الواح بنائية ليفية صلدة لها متانة ومقاومة امتصاصها للماء اعلى من الالواح الصلدة القياسية وتزيد كثافتها عادة عن (٩٦٠ كغم / م^٣) وتصنف الى صنفين (عالي الجودة) و(اعتيادي الجودة) .

ج الواح متوسطة الصلادة واطئة الكثافة (م ص و ك)

الواح متوسطة الصلادة تتراوح كثافتها عادة بين (٣٥٠ كغم / م^٣) الى (٦٥٠ كغم / م^٣) وتصنف الى صنفين (عالي الجودة) و(اعتيادي الجودة) .

د- الواح متوسطة الصلادة عالية الكثافة (ل و ص ع ك)

الواح بنائية ليفية متوسطة الصلادة تتراوح كثافتها عادة بين (٦٠٠ كغم / م^٣) الى (٨٠٠ كغم / م^٣) وتصنف الى صنفين (عالي الكثافة) و(اعتيادي الجودة) .

هـ-الواح متوسطة الكثافة (ل م ك)

تصنع الالواح البنائية الليفية متوسطة الكثافة بالطريقة الجافة بحيث يتم ترابطها باستعمال مواد لاصقة تزيد كثافتها عن (٦٠٠ كغم / م^٣) وتصنف الى صنفين (اعتيادي) و(مقاوم للرطوبة) .

و-الواح لينة (ل ل)

الواح لينة هي الواح بنائية ليفية لا تزيد كثافتها عن (٣٥٠ كغم / م^٣) ولا يزداد معدل توصيلها الحراري عن (٠,٠٥٥ واط / م .كلفن) .

ز-الالواح اللينة المشبعة (ل ل ش)

الالواح اللينة المشبعة هي ألواح رخوة محسنة بتشبييعها بالاسفلت أو اي مضاعفات مقاومة للرطوبة خلال او بعد عملية التصنيع لا تزيد كثافتها عن (٤٠٠ كغم / م^٣) ولا يزداد معدل توصيلها الحراري عن (٠,٠٥٥ / م .كلفن) وتصنف الى صنفين آ (اعتيادي) ب (مغلقة) .

١٥-٢/٢/٢ المظهر العام :

أ- الابعاد والتفاوت :

يجب ان يكون الطول والعرض والسّمك للالواح ضمن التفاوت المسموح بها الواردة في الجدول رقم (١٥-٥)

الجدول رقم (١٥-٥)

التفاوتات المسموح بها لابعاد اللوح الواحد وبين الالواح

التفاوت المسموح به		معدل السمك المقاس (س) ملم	نوع اللوح
الطول والعرض / ملم	السمك / ملم		
٥,٠±	٠,٤± ٠,٥± ٠,٧±	١ ≥ س > ٣,٢ ٣,٢ ≥ س > ٦,٤ ٦,٤ > س	الواح صلدة (كل الالواح)
	٠,٦± ٠,٧± ١,٠±	٦,٤ ≥ س > ٩ ٩ ≥ س > ١٣ ١٣ > س	الواح متوسطة الصلادة
٢,٠+ لكل ١٠٠٠ ملم من طول اللوح على ان لايزيد على ١٠ م	٠,٢± ٠,٣±	١٩ ≥ س ١٩ > س	الواح متوسطة الكثافة (كل الانواع)
٥,٠±	٠,٧± ١,٠±	١٣ ≥ س ١٣ > س	الواح رخوة (كل الانواع)

ب-الاستقامة :

يجب ان لايزيد انحراف استقامة الحافات عن (٠,١٢٥ %) من طول الحافة المناسبة .

ج . التعامد :

يجب ان لايزيد انحراف الالواح عن (٢ ملم) عند قياسها عمودياً على امتداد مسافة مقدارها (١٠٠٠ ملم).

١٥-٢/٢ المواصفات :

تطابق مواصفات الالواح البنائية الليفية المتطلبات الفيزيائية والميكانيكية الواردة في المواصفة القياسية العراقية رقم (٧١٧) .

١٥-٢/٢ ٤ النماذج :

تؤخذ النماذج للالواح البنائية الليفية وفق المواصفة القياسية العراقية رقم (٢٩٦٤) .

١٥-٢/٢ ٥ الفحوص :

تفحص النماذج وفق طرق الفحص الواردة في المواصفة القياسية العراقية رقم (٧١٧) .

٢-٢/٦ المطابقة :

تعتبرالارسالية مطابقة للمواصفات اذا اجتازت النماذج كافة الفحوص الواردة في المواصفة القياسية العراقية رقم (٧١٧) .

١٥-٢/٢ ٧ توصيات حول نقل و تخزين وتكييف الالواح البنائية الليفية :

أ- النقل :

تتمدد الالواح البنائية الليفية بامتصاص الرطوبة الجوية وتنقلص بفقدانها لذا من الضروري حماية الالواح من الجو اثناء النقل وحماية حافاتها من التلف الناتج عن اشرطة الربط او عن اي نوع من الربط ، كما يجب ان تربط هذه الالواح لتجنب التوائها .

ب-الخرن :

يجب ان تخزن الالواح في المخازن لحمايتها من الامطار وحوادث الطوفان واشعة الشمس المباشرة لتجنب جفافها حيث يتم رصفها على منصات وعند عدم امكانية خزن الالواح على منصات توضع على عدد من العوارض المستوية لضمان المحافظة على استواء الالواح وقد ترتب بصورة شاقولية في حالة وجود اعداد كبيرة من حزم الالواح كما وتسند الالواح القليلة السمك بواسطة لوح سميكة على ان يترك مجال بين حافات الالواح وبينها وبين الارض .

ج - التكييف :

قبل اجراء عمليات التصنيع او الاستعمال للالواح من الضروري معرفة محتوى الرطوبة المناسبة لذلك الاستعمال وللتأكد من ذلك يجب تكييف الالواح باحدى الطريقتين الاتيتين :

التكييف في الهواء :

من الملائم ولمعظم الاستعمالات ان يتم تكييف الالواح في الهواء وذلك بتعريض وجهي كل لوح الى الجو ولحين استعماله .

التكليف في الماء :

من الضروري تكيف الألواح الصلدة والمتوسطة الصلادة في الماء وذلك لاستعمالها في أجواء رطبة بعد تثبيتها ويتم في هذه الطريقة تفريش الوجه الشبكي لكل لوح وترتب بحيث تكون أوجه الألواح الشبكية متقابلة . هذه الطريقة لا تلائم بعض الألواح المعالجة مثل الألواح المؤخرة للهب والألواح المزخرفة .

١٥-٢/٣ ألواح الخشب الرقائقي (المعاكس) (Ply Wood)

١٥-٢/٣/١ الأنواع :

أ-تتطبق المواصفات الواردة في هذه الفقرة على الألواح المصنوعة من رقائق الخشب الاستوائي القاسي (Hard Tropical Wood Veneer) بشرط ألا يقل عدد الرقائق المكونة للوح الواحد عن ثلاث رقائق .

ب- يجب أن تكون الألواح المصنوعة من رقائق خشب الزان (Beech Veneer) مطابقة للمواصفات القياسية العالمية (ISO 2426) .

ج- يجب أن تكون الألواح المصنوعة من رقائق خشب البتولا (Beech Veneer) مطابقة للمواصفات القياسية العالمية (ISO 2430) .

د- يجب أن تكون الألواح المصنوعة من رقائق خشب الحور (Poplar Veneer) مطابقة للمواصفات القياسية العالمية (ISO 2430) .

هـ- لا تنطبق المواصفات الواردة في هذه الفقرة على الألواح المكسية برقائق من نوع خاص قد تستعمل لأغراض الديكور أو أي استعمال خاص .

١٥-٢/٣/٢ التكوين :

أ- تكون العروق (الألياف) الخشبية في الرقائق الواحدة متعامداً مع اتجاه العروق في الرقائق التي تليها مباشرة .

ب- لا تزيد سماكة رقاقة الوجه أو الظهر (٣,٥) ملم ولا تزيد سماكة الرقائق الجوفية عن (٥) ملم .

ج - تكون جميع الرقائق الجوفية في اللوح الواحد متطابقة السماكة والخصائص الفيزيائية مع الخشب المستعمل في تكوين هذه الألواح .

د- تكون الرقائق الخشبية المستعملة لأكساء وجه أو ظهر اللوح مكونة من رقاقة واحدة للسطح كاملاً أو من رقائقتين متساويتين يتم وصلهما جيداً يسمح باستعمال ثلاثة رقائق متساوية العرض لوجه أو ظهر اللوح الذي يزيد عرضه عن (١٤ متر) على أن يتم وصل الأجزاء الثلاث بشكل جيد ومتقن .

هـ-تكون وصلات الرقائق الخشبية المستعملة لأكساء الوجه او الظهر مقطوعة بدرجة عالية من الدقة والنعومة وخاصة الواح الصنف الممتاز .

و- تكون الرقائق الخشبية المستعملة لأكساء وجه او ظهر اللوح متناسقة الالوان والالياف وخاصة الصنف الممتاز .

١٥-٣/٣/٢ التصنيف :

أ-يصنف الوجه الواحد لالواح الخشب الرقائقي حسب مظهره كما يأتي:

ممتاز ، اول ، ثاني ، ثالث ، رابع .

ب- تصنف الواح الخشب الرقائقي بالنسبة لمظهر وجهي اللوح معاً حسب الجدول رقم (١٥-٦) .

جدول رقم (١٥-٦)

تصنيف الواح الخشب الرقائقي

ممتاز / اول	ممتاز / ثاني	ممتاز / ثالث	ممتاز / رابع
اول / اول	ثاني / ثاني	ثالث / ثالث	رابع / رابع
اول / اول	ثاني / ثاني	ثالث / ثالث	رابع / رابع
اول / اول	ثاني / ثاني	ثالث / ثالث	رابع / رابع
اول / اول	ثاني / ثاني	ثالث / ثالث	رابع / رابع

١٥-٤/٣/٢ الاستعمالات :

أ- يستعمل كل من الصنفين الممتاز والاول في الاحوال التي تتطلب بقاء وجه اللوح ظاهراً على طبيعته .

ب- يستعمل كل من الصنفين الثاني والثالث في الاحوال التي تتطلب تغطية الوجه بالدهان وبموافقة المهندس .

ج . يستعمل الصنف الرابع في الاحوال التي يكون فيها وجه اللوح مخفياً .

١٥-٢/٣/٥ العيوب :

يجب ان لايزيد عدد العيوب المبينة في الجدول رقم (١٥-٨) في وجه او ظهر اللوح بالكامل عما هو مبين في الجدول رقم (١٥-٧) .

جدول رقم (١٥-٧)
العدد الاقصى للعيوب في وجه وظهر اللوح

الصف	عدد العيوب
ممتاز	صفر
اول	٣
ثاني	٦
ثالث	٩
رابع	غير محدد

١٥-٢/٣/٦ النماذج :

تؤخذ النماذج بشكل عشوائي عند توريد الارسالية وبما لا يقل عن ثلاث الواح ويكون النموذج المأخوذ اما مربع الشكل ابعاده (١٥٠ × ١٥٠) ملم او مستطيل ابعاده (٢٠٠ × ١٠٠) ملم .

جدول رقم (١٥-٨)
العيوب المسموح بها لاصناف الخشب الرقائقي المختلفة

الاصناف					العيوب	
رابع	ثالث	ثاني	اول	ممتاز		
يسمح بوجود العيوب بشرط الا تؤثر على خصائص الالواح الفيزيائية او قدرتها التشغيلية	غير محدد	لا تزيد عن ٢م / ٦	لا تزيد عن ٢م / ٣	العيوب غير مسموح بها اطلاقا"	العقيدات	
	لا يزيد قطر العقدة الواحدة عن				العقد القوية	
	(٦٠) ملم	(٣٠) ملم	(١٥) ملم		العقد التالفة او الميتة	
	ولا يزيد مجموع اقطار العقد عن					
	(٣٠٠) ملم	(٥٠) ملم	(١٥) ملم			
	لا يزيد القطر عن (٢٥) ملم ولا يزيد العدد عن (١) لكل متر مربع	غير مسموح بها	غير مسموح بها			
	مسموح به	مسموح اذا كان :			عدم انتظام بنية الخشب	
		قليلًا"	قليلًا" جدا"			
	يسمح بها بشرط ملئها بالمواد المناسبة		غير مسموح بها		التفصلات والتصدعات المفتوحة	
	اقصى عرض (٥) ملم اقصى طول (٥٠٠) ملم	اقصى عرض (٣) ملم اقصى طول (٤٠٠) ملم				

جدول رقم (١٥-٨) (تتمة)

الاصناف					العيوب	
رابع	ثالث	ثاني	اول	ممتاز		
يسمح بوجود العيوب بشرط الا تؤثر على خصائص الالواح الميكانيكية او قدرتها التشغيلية	غير محددة اللوح	اقصى عدد ٢/ متر طول وبعرض اللوح	اقصى عدد (٢) على ان لا يزيد مجموع الاطوال عن ١٠٠ ملم لكل متر طول من عرض اللوح	العيوب غير مسموح بها اطلاقاً	المفتوحة	التفلاقات والتصدعات
	مسموح بها	مسموح بها			المغلقة	
	مسموح بها	اقصى قطر للنقوب (١,٥) ملم	غير مسموح بها		الثقوب الصغيرة	التآخر ومهاجمة النباتات الطفيلية
	اقصى قطر للنقوب (١,٥) ملم وفي حالة الثقوب المستطيلة اقصى طول (٥٠) ملم اقصى عرض (١,٥) ملم	غير مسموح بها	غير مسموح بها		الثقوب الكبيرة	

جدول رقم (١٥-٨) تنمة

الاصناف					العيوب	
رابع	ثالث	ثاني	اول	ممتاز		
يسمح بوجود العيوب بشرط الا تؤثر على خصائص الالواح الميكانيكية او قدرتها التشغيلية	مسموح به	يسمح به لدرجة (٢٠) % من سطح اللوح	يسمح به اذا كان قليلاً	العيوب غير مسموح بها اطلاقاً	صدأ الخشب	
	مسموح بها بشرط معالجتها جيداً"				الوصلات المفتوحة	
	اقصى عرض (٤) ملم	اقصى عرض (١) ملم لكل متر من عرض اللوح	غير مسموح به		التراكيب	
	مسموح بها بحد اقصى في الطول مقداره :		غير مسموح به		البثور	
	(٣٠٠) ملم	(١٠٠) ملم				
	وفي العدد مقداره					
	(٢) م	(١) م	غير مسموح بها		الفراغات او العلامات او المشوهة	
	غير مسموح به	غير مسموح به	غير مسموح بها		خشونة الالياف	
	مسموح بها اذا كانت					
	قليلة	قليلة جداً"				
	مسموح بها اذا كانت					
	قليلة	قليلة	قليلة جداً"			

جدول رقم (١٥-٨) تنمة

الاصناف					العيوب
رابع	ثالث	ثاني	اول	ممتاز	
يسمح بوجود العيوب بشرط الا تؤثر على خصائص الالواح الميكانيكية او قدرتها التشغيلية	مسموح به كحد اقصى مقداره (١٠٠٠) ملم مربع لكل متر مربع من سطح اللوح	غير مسموح به	غير مسموح به		التعيم غير المستوى
	يسمح بحد اقصى مقداره (٥) % من مساحة اللوح	مسموح به اذا كان قليلا" او نادرا"	غير مسموح به	العيوب غير مسموح	انبثاق الصمغ
	مسموح بها	مسموح بها	غير مسموح بها	بها اطلاقا"	جزيئات معدنية
	غير محددة	مسموح بها اذا عولجت جيدا" وبحد اقصى مقداره (٤/م ^٢) وبحيث لا تزيد عن (٤) % من مساحة اللوح الاجمالية	غير مسموح بها		الرقع
	مسموح بها لمسافة (٥) ملم من الحافة	مسموح بها لمسافة (٥) ملم من الحافة	غير مسموح بها		عيوب الحواف

١٥-٢/٤ الألواح اللاتية: (Block Board or Lamin Board)

١٥-٢/٤/١ الأنواع :

تطبق هذه المواصفات على الواح اللاتية الكتلية (Block Board) المكونة من شرائح من الخشب على ان يكون العرض اكبر من (٢٥ ملم) ولا يقل عن (٨ ملم) مع مراعاة ان تجمع وتلصق الشرائح جنباً الى جنب بطريقة مناسبة مكونة سطحاً مستوياً يغطي من الجهتين برقائق من الخشب الطبيعي .

تطبق كذلك هذه المواصفات على الواح اللاتية الصفائحية (Lamin Board) المكونة من شرائح الخشب على ان لا يزيد عرض الشريحة فيها عن ٧ ملم مع مراعاة ان الشرائح تجمع وتلصق وجه لوجه بطريقة مناسبة مكونة سطحاً مستوياً يغطي من الجهتين برقائق من الخشب الطبيعي.

لاغراض هذه المواصفة تسمى الألواح اللاتية المكونة من طبقة جوفية واحدة وطبقة واحدة للوجه واخرى للظهر بالالواح الثلاثية الطبقات اما في حالة وجود طبقتين من دقائق الخشب للوجه وطبقتين للظهر فتسمى هذه الالواح بالخماسية الطبقات .

١٥-٢/٤-٢ التصنيف :

أ- يصنف الوجه الواحد لانواع الخشب الرقائقي حسب مظهره كما يلي :-

صنف ممتاز

صنف اول

صنف ثاني

صنف ثالث

صنف رابع

ب- تصف الالواح اللاتية بالنسبة لمظهر وجهي اللوح معاً حسب الجدول رقم (١٥-٦) .

١٥-٢/٤/٣ التكوين :

أ- يكون اتجاه العروق الخشبية في رقائق الوجه والظهر متعامداً مع اتجاه العروق في الشرائح الخشبية الجوفية اما بالنسبة للالواح الخماسية الطبقات فيكون اتجاه العروق الخشبية للرقائق الاحتياطية متعامداً مع اتجاه العروق الخشبية للرقائق السابقة .

ب- لا تقل سماكة رقاقة الوجه او الظهر للالواح الثلاثية الطبقات عن (٢,٧) ملم ولا تزيد عن (٣,٦) ملم .

ج - الالواح الخماسية الطبقات لا تقل سماكة الرقائق الخشبية الداخلية عن (١,٥) ملم ولا تزيد عن (٣,٦) ملم ولا تزيد سماكة رقاقة الوجه او الظهر لهذه الالواح عن (٢,٥) ملم مع مراعاة الا يزيد مجموع سماكة اي رقاقتين عن (٥) ملم .

د-تكون جميع الرقائق الخشبية المستعملة في صناعة اللوح متشابهة من حيث المصدر والخصائص الفيزيائية .

هـ- تطبق الفقرات (١٥-٢/٣/٢) (هـ ، و) من هذا الفصل على هذه الالواح .

١٥-٢/٤/٤ الاستعمالات :

كما ورد في الفقرة (١٥-٢/٣/٤) من هذا الفصل .

١٥-٢/٤/٥ العيوب :

كما ورد في الفقرة (١٥-٢/٣/٥) من هذا الفصل .

١٥-٢/٤/٦ النماذج :

كما ورد في الفقرة (١٥-٢/٣/٦) من هذا الفصل .

١٥-٢/٥ الواح الميلامين : Melamine Panel (MCP)

تكون الواح الميلامين المستعملة مطابقة للمواصفة القياسية البريطانية رقم (BS/3794) بحيث تكون طبقة الميلامين من نوع فورمالديهايد الميلامين المطابق للمواصفات القياسية الأمريكية (ASTM-D704) وتكون الحشوة الداخلية بين طبقتي الميلامين من الخشب الرقائقي (Play Wood) او الخشب الحبيبي (Chipboard) او اللاتية (Block Board) .

١٥-٢/٥/١ المقاسات :

تكون مقاسات الواح الميلامين كما مبين في الجدول رقم (٩) او ان يحدد المقاس المطلوب في جدول الكميات او المواصفات الخاصة وحسب موافقة المهندس .

جدول رقم (٩-١٥)

مقاسات الواح الميلامين

مقاسات وجه اللوح (م)	التفاوت	سمك اللوح (مم)	التفاوت
٢,٤٤×١,٢٢	٢٥+ - صفر	٩,٥	٠,٤
٢,٤٤×١,٥٢	٢٥+ - صفر	١٢,٧	٠,٤
٣,٦٦×١,٥٢	٢٥+ - صفر	١٥,٩	٠,٤
٣,٦٦×١,٥٢	٢٥+ - صفر	١٩,١	٠,٤

١٥-٢/٥/٢ الفحوص :

تجرى الفحوص الآتية :

أ- التريبع :

يجب ان لايزيد الفرق بين قطري اللوح عن ٣ ملم / ٢٥ متر .

ب-مقاومة الاهتراء :

عند فحص الواح الميلامين حسب المواصفة القياسية البريطانية رقم (BS/3794) يجب ان لاتقل مقاومة الاهتراء لتلك العينات عن (٤٠٠) دورة .

ج . مقاومة الحرارة الجافة :

عند اجراء فحص مقاومة الحرارة الجافة حسب المواصفة القياسية البريطانية رقم (BS/3791) على النماذج يجب ان لا يظهر اي تبثر (Blistering) او اي اضطراب على السطح بأستثناء فقدان اللمعان .

د- مقاومة الخدش :

عند فحص مقاومة الخدش حسب طريقة غاردينر (Gardener) على النماذج يجب ان تقع مقاومة الخدش لها بين ٤٠٠ و ٦٠٠ غم .

هـ-مقاومة التبقع : (Stain Resistanc)

عند اجراء فحص مقاومة التبقع على النماذج وفق المواصفة القياسية البريطانية رقم (BS/3794) يجب ان تحقق النماذج المتطلبات الواردة في المواصفة اعلاه .

و-مقاومة الضوء :

عند اجراء فحص مقاومة الضوء على النماذج وفق المواصفة القياسية البريطانية رقم (BS/3794) يجب ان لا يقل مقياس ثبات اللون تحت الضوء الصناعي والضوء الطبيعي عن المعيار (٥) .

ز-التغير البعدي (Dimensional change):

عند اجراء فحص التغير البعدي على النماذج وفق المواصفة القياسية البريطانية رقم (BS/3794) يجب ان لايزيد التغير البعدي (Dimensional Change) عن ٠,٥% بالاتجاه الطولي (اتجاه التصنيع) وعن (٠,٩%) بالاتجاه المتعامد مع الأتجاه اعلاه .

ح- استواء السطح :

عند اجراء فحص استواء السطح على النماذج وفق المواصفة القياسية البريطانية رقم (BS/3794) يجب الا يتجاوز الانحراف الاقصى للسطح عن حافة القياس المستقيمة (Straight Edge) عن (٠,٤%) في الطول و(٠,٥%) في العرض .

ط-معايير المرونة :

عند اجراء فحص معايير المرونة على النماذج وفق المواصفة القياسية الامريكية رقم (ASTM/D1036) يجب ان لا يقل معايير المرونة عن (٤٢٠ ميغانيوتن / م^٢) بالاتجاهين .

ي- المقاومة القصوى للثني :

عند اجراء فحص المقاومة القصوى للثني على النماذج وفق المواصفة القياسية الامريكية رقم (ASTM/D1036) يجب ان لا تقل المقاومة القصوى للثني عن (١٧ نيوتن / مم^٢) بالاتجاهين الطولي والعرضي .

ك- مقاومة الصدم :

عند اجراء فحص مقاومة الصدم على النماذج وفق المواصفة القياسية البريطانية رقم (BS/3794) يجب ان لا تقل مقاومة الصدم عن (٣٥٠ نيوتن / م^٢) .

ل- امتصاص الماء :

عند اجراء فحص امتصاص الماء على النماذج وفق المواصفة القياسية البريطانية رقم (BS/3794) يجب ان لا يزيد امتصاص النماذج للماء عن (١٠ %) من الوزن و ان لا يظهر عليها اي اثر للتجزع او التبرثر او الترقق .

م- تضخم السمك Thickness Swell :

عند اجراء فحص تضخم السمك على النماذج وفق المواصفة القياسية البريطانية رقم (BS/3794) يجب ان لا يزيد التضخم في السمك عن ٥ % .

ن- ثبات البراغي :

عند اجراء فحص ثبات البراغي على النماذج وفق المواصفة القياسية الامريكية رقم (ASTM/D1036) يجب ان لا تقل القوة اللازمة لثبات البراغي مقاس (٤,٨ ملم) عن ١,٣٥ كيلونيوتن عمودياً على السطح .

س- مقاومة الحريق :

عند اجراء فحص مقاومة الحريق على النماذج وفق المواصفة القياسية الامريكية رقم (ASTM/E84) يجب ان تكون معاملات الحريق والتي تمثل انتشار اللهب والوقود المساهم والدخان المتكون كما مبين بالجدول رقم (١٥-١٠) وذلك للنوع العادي والنوع المبطن للحريق .

معاملات الحريق لالواح الميلامين

نوع اللوح	انتشار اللهب	الوقود المساهم	الدخان المتكون
عادي	١٠٥-٩٥	١١٠-٥٩	١٨٠-١٥٥
مبطئ للحريق	١٠-٥	١٠-٥	٧٥-٥

١٥-٢/٥ المسامير والبراغي المستعملة في الاعمال النجارية

١٥-٢/٥/١ المسامير :

تكون المسامير المستعملة للاغراض النجارية مصنوعة من الفولاذ او الالمنيوم او النحاس على ان تكون هذه المسامير مستقيمة ودائرية المقطع ومدببة الرأس وخالية من عيوب الصناعة كالنتوءات او الفجوات ومطابقة للمواصفات القياسية البريطانية رقم (BS 1210) او ما يعادلها من المواصفات القياسية العالمية الاخرى .

١٥-٢/٥/٢ البراغي :

تكون البراغي المستعملة للاغراض النجارية مصنوعة من الفولاذ او الالمنيوم او النحاس او البرونز وتكون لولبية مستمرة وخالية من عيوب الصناعة كالنتوءات او الفجوات او من اي مواد عالقة بين المسننات ومطابقة للمواصفات القياسية البريطانية رقم (BS 1210) او ما يعادلها من المواصفات القياسية العالمية الاخرى .

١٥-٢/٦ الملحقات المعدنية :

١٥-٢/٦/١ Hinges المفصلات

أ- تكون المفصلات (ومنها مفصلات الحركة والغالقات) المستعملة في الاعمال النجارية بجميع انواعها خالية من عيوب الصناعة كالفجوات أو النتوءات مع مراعاة ان تكون ثقوب البراغي ذات حواف غاطسة تضمن تساطح رأس البرغي مع سطح المفصل وان تكون مطابقة للمواصفات القياسية البريطانية رقم (BS 1277) او ما يعادلها من المواصفات القياسية العالمية الاخرى .

ب- تحدد المواصفات الخاصة او جدول الكميات نوع المفصلات وصنفها ومقاسها بالاضافة الى نوع المادة المصنوعة منها هذه المفصلات سواء اكانت من الفولاذ ام الحديد او النحاس او الالمنيوم .

أ- تكون الاقفال والمزاليق المستعملة في الاعمال النجارية بجميع انواعها خالية من عيوب الصناعة كالفجوات والنتوءات وان تكون مطابقة للمواصفات القياسية البريطانية رقم (BS 5872 4951) من حيث المقاس والنوعية والمواصفات القياسية البريطانية رقم (BS 3624) من حيث مقاومتها للسرقات او ما يعادل هذه المواصفات من المواصفات القياسية العالمية المعتمدة .

ب- يتم تحديد نوع الاقفال والمزاليق وصنف كل منها في جدول الكميات او في المواصفات الخاصة .

١٥-٢/٧ المواد الواقية للخشب :

١٥-٢/٧/١ الانواع

المذيبات العضوية (OS) Organic – Solvent Type

الانواع الذائبة في الماء (WB) Water Borne Type

زيت القطران (TO) Tar Oil Type

١٥-٢/٧/٢ الاستعمال :

أ- تستعمل المواد الواقية للخشب لحماية الخشب من التعفن الفطري الذي يحدث نتيجة تعرض الاخشاب للرطوبة المستمرة التي تزيد عن (٢٠%) او حماية الخشب من مهاجمة الحشرات المتلفة ، الامر الذي يحدث نتيجة نقصان التهوية اللازمة للاخشاب .

ب- عند طلب معالجة الاخشاب بالمواد الواقية ، يجب ذكر نوع المادة المطلوبة وطريقة المعالجة في جدول الكميات والمواصفات الخاصة وطبقاً للمواصفات القياسية البريطانية رقم (BS 1282).

١٥-٢/٧/٣ تجهيز الاخشاب المعالجة :

أ- يتم ازالة اي اثار للماء في الخشب الداخلي والخارجي قبل بدء عملية المعالجة .

ب- يجب ان لا تزيد نسبة الرطوبة في الاخشاب عن ٣٠% عند اجراء عملية المعالجة .

ج- يراعى ان تكون سطوح الخشب نظيفة خالية من الغبار والافساخ واي اثر للرطوبة الظاهرة على السطح .

د- يجب الانتهاء من عمليات تصنيع الاخشاب من قص وجف وتنعيم قبل اجراء عملية المعالجة ، واذا

تطلب الامر اجراء اي عمليات قص او حف اثناء التركيب وبعد المعالجة يجب عندئذ اعادة معالجة اجزاء

الخشب التي تعرضت لهذه العمليات بالمواد الواقية واتباع الطريقة المناسبة وبموافقة المهندس .

هـ - بالنسبة للاخشاب المقاومة لامتناس المواد الواقية كأخشاب دوجلاس، يجب تجريح الخشب لمساعدته على امتصاص المواد الواقية وذلك وفق للمواصفات القياسية البريطانية رقم (BS 913) ويحضر استعمال هذه الطريقة للاخشاب التي يقل سمكها عن (٧٥ ملم) .

١٥-٢/٧ طرق معالجة الاخشاب :

أ- المعالجة بالغمر الساخن :

١- الغمر في الاحواض الساخنة :

تغمر الاخشاب المراد معالجتها في احواض مليئة بالمادة الواقية حيث يتم تسخين الاحواض لدرجة تتراوح ما بين (٨٠ و ٩٠ درجة مئوية) وحفظها ساخنة لبضع ساعات ومن ثم تبريدها مع مراعاة بقاء الاخشاب المغمورة تماماً في احواض المادة الواقية خلال عملية المعالجة حتى انتهاء عملية التبريد .

٢- الغمر في الاحواض الباردة :

تستعمل هذه الطريقة لانواع المواد الواقية التي لا تتحمل التسخين كالمواد الواقية المذابة في الماء (WB) وبعض انواع المذيبات العضوية (OS) . يتم تسخين الخشب باستعمال الماء الساخن بدرجة حرارة (٨٠ او ٩٠ درجة مئوية) او البخار ومن ثم يدخل الى الحمام من المادة الواقية الباردة .

ب- المعالجة بالغمر البارد :

يتم غمر الخشب في احواض مملوءة بالمادة الواقية ويترك لفترة تحدد حسب مقاس مقاطع الخشب ودرجة الامتناس المطلوبة وقابلية الخشب لامتصاص وتعتبر هذه الطريقة اقل كفاءة من طريقة المعالجة بالغمر الساخن .

ج . المعالجة بالتغطيس او الطلاء او الرش :

يتم تغطيس القطع الخشبية في احواض المادة الواقية ويترك لفترة قصيرة لا تقل عن عشرة ثوان للاجزاء الصغيرة ولا تزيد على ثلاث دقائق للاجزاء الكبيرة . يستعمل الطلاء او الرش للاعمال الصغيرة التي لا تحتاج الى وقاية عالية ويراعى عدم استعمال طريقة الطلاء عند استعمال مواد واقية ذات لزوجة عالية .

يجب ملاحظة طلاء او رش جميع المناطق او الاجزاء الخشبية المراد وقايتها دون ترك اية فجوات .

د- المعالجة بالحقن :

يجب الا تتم معالجة الاخشاب بالحقن الا تحت اشراف هيئات ومصانع متخصصة وتعتبر هذه الطريقة لمعالجة الاخشاب من افضل الطرق المتبعة حيث يتم حقن جميع الفراغات بالمواد الواقية المناسبة وبكفاءة عالية .

١٥-٨/٢ المواد اللاصقة :

تستعمل المواد اللاصقة الاتية في لصق الاعمال النجارية والقطع الخشبية :

١٥-١/٨/٢ الغراء الحيواني :

يكون الغراء الحيواني المستعمل في صناعة الخشب مطابق للمواصفات القياسية الاردنية م ق أ / ٢٣٩ .

١٥-٢/٨/٢ الراتنجات اللاصقة الصناعية :

الانواع :

أ- النوع المقاوم للعوامل الجوية والغليان

(WAP) Weather – Proof and Boil-Proof

ب- النوع المقاوم للغليان (BR) Boiling Resistance

ج . النوع المقاوم للرطوبة والعوامل الجوية المعتدلة (MR) Moisture Resistance

د- النوع المقاوم للماء البارد ويقتصر استعماله على اعمال النجارة الداخلية

١٥-٣/٨/٢ الفحوص :

أ- مقاومة الماء البارد :

عند اجراء الفحص وفق المواصفات القياسية البريطانية رقم (BS 1204) على جميع الراتنجات اللاصقة الصناعية يجب الا يقل متوسط حمل القص لخمس نماذج فحص عن (١٨ كيلو نيوتن) للوصلات المتباعدة ، وعن (٢٢ كيلو نيوتن) للوصلات المتقاربة .

ب- مقاومة الماء الساخن :

عند اجراء الفحص للمواصفة القياسية البريطانية رقم (BS104) على جميع انواع الراتنجات اللاصقة الصناعية يجب ان لا يقل متوسط حمل القص لخمس نماذج فحص كما هو مبين في الجدول رقم (١٥-١١) .

جدول رقم (١٥-١١)
متطلبات اختبار مقاومة المواد اللاصقة للماء الساخن

النوع	متوسط حمل القص (كيلو نيوتن)	
	وصلات متقاربة	وصلات متباعدة
١	١,٤٥	١,٠
٢	١,١٠	٠,٩
٣	١,٣٠	١,٠

ج- مقاومة العضويات المجهرية :

عند فحص الراتنجات اللاصقة الصناعية من الانواع المقاومة للغليان والعوامل الجوية (WBP) والمقاومة للغليان (BR) والمقاومة للرطوبة وعوامل الجو المعتدلة (MR) لاختبار مقاومتها لمواجهة العضويات المجهرية حسب المواصفة القياسية البريطانية رقم (BS 1204) يجب الا يقل متوسط حمل القص لخمس نماذج فحص عن (١,٣ كيلونيوتن) للوصلات المتباعدة وعن (١,٨ كيلونيوتن) للوصلات المتقاربة .

١٥-٢/٨/٤ شروط خاصة :

أ- يجب التقيد بتعليمات وارشادات الشركة المصنعة بكل دقة ويحضر استعمال اي نوع من انواع الراتنجات اللاصقة الصناعية الغير مؤشر عليها تاريخ انتاج الصلاحية بشكل واضح .
ب- يجب ان تبقى جميع انواع الراتنجات اللاصقة الصناعية صالحة للاستعمال حتى تاريخ انتهاء الصلاحية مع وجوب اثبات ذلك مختبريا" كلما اقتضى الامر .

١٥-٣ التنفيذ :

١٥-١/٣ شروط عامة :

أ- يتم تصنيع الاعمال الخشبية من قص وتنعيم للاجزاء حسب الاصول المتبعة في الورش المخصصة لتلك الغاية ومن المواد المطابقة للمواصفات التي وردت سابقاً على ان يراعى الحفاظ على محتوى الرطوبة في الاخشاب كما ورد في الفقرة (١٥-٢/١/٦) من هذا الفصل .
ب- يتم طلاء الاخشاب بطلاء اساس كما ورد في فصل الطلاء والوارنيش مع مراعاة حرق جميع العقد الموجودة في الخشب قبل عملية الطلاء .

ج . يمنع استعمال المسامير والبراغي او اية قطع معدنية اخرى لتثبيت الوصلات في الاعمال النجارية التي يتطلب فيها بقاء وجه الخشب ظاهراً" بدون اية تغطية .

د - يمنع استعمال المطرقة في عمليات تثبيت البراغي وانما تستخدم المفكات الخاصة لادخال البراغي بطريقة لولبية صحيحة في جسم الخشب .

هـ- تعالج جميع السطوح الخشبية الملاصقة للجدران المعرضة للتقلبات الجوية بالمواد الواقية وكما ورد في فقرة المواد الواقية للخشب في هذا الفصل وذلك قبل عملية الدهان والتركيب لحماية هذه الاجزاء من انتقال الرطوبة اليها .

و - توضع الاعمال النجارية الجاهزة في مستودعات خاصة تحت درجات حرارة ورطوبة مماثلة لدرجات الحرارة والرطوبة التشغيلية للمبنى حتى يحين موعد تركيبها .

ز - يجب اعادة معالجة اية اجزاء خشبية تتعرض لعملية قص وتنعيم اثناء التركيب .

١٥-٢/٣ تنفيذ لصق الاخشاب :

أ- تكون المواد اللاصقة المستعملة في الاعمال النجارية مطابقة للمواصفات الواردة في فقرة المواد اللاصقة ، ويتم تخزينها واستعمالها حسب تعليمات وارشادات الشركة المصنعة مع مراعاة نظافة الوعاء الذي توضع فيه المواد اللاصقة تماماً وكذلك استعمالها دون تعريضها لأي مصدر تلوث سواء قبل البدء بالعمل او اثناءه حفاظاً على خصائص هذه المادة اللاصقة .

ب- توزع المادة اللاصقة على جميع اجزاء او سطوح الخشب المطلوب لصقها بشكل جيد يضمن التوزيع المتجانس على السطح كاملاً .

ج . تعرض الاجزاء المطلوب لصقها لضغط تلامسها حتى يتم تماسك وتصلد المواد اللاصقة .

د- يجب التأكد من عدم وجود اي تأثير للمادة اللاصقة المستعملة على لون الخشب الطبيعي او اللون الصناعي المراد استعمالها لدهان الخشب قبل تحديد نوع المادة اللاصقة والدهان المطلوبين على ان يكون ذلك بموافقة مهندس .

الباب السادس عشر
الابواب والشبابيك

الباب السادس عشر

الابواب والشبابيك

١٦-١ المجال:

يشمل هذا الفصل مواد وطرق تنفيذ الابواب والشبابيك بأنواعها المختلفة وطرق قياسها .

١٦-٢ انواع الابواب :

١٦-٢/١ الابواب الخشبية

يتكون الباب الخشبي من الفردة والاطار والملحقات وكل منها تتكون من عدة اجزاء تجمع الى بعضها بتعاشيق مختلفة حسب تفاصيل ومقاسات الاخشاب المستعملة فيها وتطابق المواد الخشبية المتطلبات الفنية الواردة في الفصل الخامس عشر من هذه المواصفات والخاص بالاعمال النجارية .

١٦-٢/١/١ تصنيف الابواب الخشبية :

تصنف الابواب الخشبية نسبة الى نوع التصنيع الى :

أ- ابواب تعبأة (Panelled Doors)

ب- ابواب كبس (Flush Doors)

ج - ابواب غير اطارية

١٦-٢/١/٢ الاطار

أ- يتكون الاطار من قطعتين جانبيتين وتسمى (بازيات Posts) وقطعة علوية تسمى بالعتبة العلوية وقطعة سفلية تسمى بالعتبة السفلى تستعمل في الابواب الخارجية وابواب المرافق والشرفات ، اما الابواب الداخلية فتكون بدون هذه العتبة لاستمرار تطبيق الارضيات . تثبت البازيات بالجدار بواسطة اذانات العتبة الطويلة أو اذانات معدنية من راسطة حديدية او حديد زاوية ، تعشق مقاطع الاطار في النهايات بواسطة تعشيقة نقر ولسان او تعشيقة لسان مزدوج او تعشيقة مشط حسب ابعاد ومقاسات الاطار .

ب- يكون موقع الاطار بالنسبة الى سمك الجدار اما في وسطه او مسح مع طبقة الانتهاء لاحد الوجهين او ان يكون سمك الاطار مساويا الى سمك القاطع او الجدار مع طبقات الانتهاء (ان وجدت) وكما هو محدد بالمخططات .

ج- يثبت الاطار في موقعه اثناء البناء او بعد الانتهاء منه ، يثبت الاطار في موقعه بوجود الاذانات وهي بروز العتبة العليا واذانات حديدية بشكل زاوية موزعة على ارتفاع الاطار وبعدد لا يقل عن ثلاث من كل جهة .

د- يتم وضع ترايش (قبلمة) (١٢×٦٠مم) لتغطي المفصل بين الاطار والجدار وذلك عندما يكون الاطار بعرض الجدار ، وعندما يكون عرض الجدار اكثر من عرض الاطار فيثبت الاطار في منتصف الجدار او في اية جهة من الجدار وفي كلتا الحالتين تكمل المسافة الباقية بالخشب المكبوس وعندها توضع الترايش على المفصل بين الخشب المكبوس والجدار وفي كل الاحوال يجب ان تكون الترايش وفق ما هو مثبت في المخططات اذا كانت خلافاً لما جاء اعلاه .

هـ- يجري تثبيت الاطارات بصورة دقيقة ومضبوطة في اماكنها المعينة في المخططات بحيث تكون اعمدتها شاقولية وعتباتها افقية .

و- يجب وضع شكال زاوية مؤقت (Knee Braces) وفرشة خشبية (Spreaders) في مكان الاطارات اثناء فترة نقل الابواب والنوافذ ولغاية تركيبها . وذلك في حالة عدم وجود عتبات سفلى لها للاحتفاظ بشكل الأطارات منتظماً حتى موعد التثبيت .

ز- يجب ان تكون جميع الاطارات مجهزة بفجوة مستطيلة للتثبيت او الثابتة ويجب ان تكون مجهزة كذلك بالفجوات اللازمة لتثبيت بوابات الظل او مانعة الذباب او مشبكات الامان .

وينبغي ان تكون الفجوة في الاطار الخارجي عند النقاط التي توضع فيها الاقسام المعدنية على ان تكون سطوحها فيما بعد متساوية مع سطوح الخشب ويجب ان يترك فاصل بين البناء والاطار بحدود (٠,٥ - ١ سم) كما ان جوانب الاطار المحاذية للجدار يجب ان تعالج بمواد سامة للحشرات ومواد محافظة للخشب ضد التعفن والرطوبة وافضل هذه المواد هي المواد الاسفلتية.

١٦-٣/١/٢ تصنيع الابواب الخشبية :

آ- الابواب التعباه (الاطارية) :

وهو عمل الفردة من كتل خشب بدون فراغات و تصنع فردة باب التعباء من قطع عمودية (بازي) (Post) وقطع (كفاسيج) (Rail) تعشق مع بعضها بعد عملية التغرية وتحصر بينها قطع تعباه (panels) واحدة او اكثر ويكون الكفاسيج السفلي اعرض من غيره من الكفاسيج لتحمله اكبر كمية من وزن الفردة . تعمل قطع التعباه من الصاج او الاختشاب الصلدة بأشكال وتصاميم مختلفة وكذلك يستعمل الزجاج والمعاكس والفورمايكا مكبوسة على المعاكس او قطع الواح تعشق مع بعضها وهذا اكثر مقاومة للتمدد والتقلص ولكنها اعلى سعراً من غيرها في جميع الأحوال وحسبما هو محدد في المخططات .

ب- الابواب الكبس (التجليد) :

تطابق الابواب الكبس الدليل الاسترشادي المرجعي العراقي رقم (٢٦١ - ١٩٩١).

تصنع فردة باب الكبس من هيكل من الخشب ويكبس عليه من الوجهين الخشب الرقائقي او المعاكس .
تمتاز هذه الابواب بخفة وزنها وعزلها للحرارة والصوت وقلة تأثرها بالتمدد والتقلص وسهولة تنظيفها ، يصنع الهيكل من الاخشاب الرخوة وعادة من خشب الجام . ويتكون من بازيات وكفاسيح تعشق هذه القطع مع بعضها وتغرى جيداً ويملىء الاطار بأحدى المواد الاتية :-

١- المساطر الخشبية او النركات :

وتكون بنفس سمك البازيات ويعرض يتراوح من (٣٠-٥٠) ملم والمسافة بين واحدة واخرى تتراوح بين (٥٠-٦٠) ملم وكلما قلت المسافة بين النركات كلما اصبحت نتيجة الكبس افضل وعادة يستعمل نرك عريض في وسط الباب لوضع القفل فيه . يعمل ثقب صغير يخترق الكفيسج العلوي والسفلي والنركات لغرض التهوية واخراج الهواء كي يساعد على عدم التواء المعاكس عند الكبس .

٢- الاخشاب المصنعة :

يمكن املاء الفراغ داخل الهيكل بالاشخاب المصنعة وكذلك يمكن املاء الفراغ بمواد مصنعة اخرى مثل نشارة الخشب والاسفنج الصناعي الصلب ، وهناك ابواب مصنعة من طبقات "Mdf" مع استخدام قشرة الصاج او الميلامين بمختلف الانواع كأنهاء خارجي ، كذلك هناك الابواب الخفيفة " كبس معاكس " على هيكل خشبي " الاطارات فقط والداخل مقوى بأستخدام الكارتون او مواد اخرى خفيفة " .

٣- المشبك :

يعمل مشبك من الخشب الفاير بمساطر متعامدة طولية وعرضية تترك بينها فراغات على شكل مربع ضلعه لا يتجاوز (١٠٠ملم) ، يمتاز هذا الاملاء بعدم تقوس المعاكس وامكان استعمال معاكس اقل سمكاً كما يجب استعمال خشب مجفف جيداً والا فهناك احتمال كبير بتقوسه .

ج- ابواب غير اطارية (السجي) :

ان ابسط اشكال هذا النوع من الابواب يتألف من الواح خشبية (١٠٠-١٢٠) ملم مترابطة مع بعضها ومسمرة الى سكك افقية الشكل ولمعالجة هطول هذا النوع من الابواب توضع مساند مائلة وبذلك تكون الباب متينة ومقاومتها للهطول جيدة .

يستعمل هذا النوع في الابنية المؤقتة او القليلة الكلفة ، ويمكن تقوية هذا النوع باستعمال اطار ومساند مائلة .

١٦-٢/١/٤ انواع الوصلات المستعملة في الابواب الخشبية :

١٦-٢/١/٤/١ وصلة نقر ولسان :

تكون وصلة نقر ولسان بالانواع التالية :

آ- وصلة نقر ولسان بسيطة .

ب- وصلة نقر ولسان ذو حدة تساعد على مقاومة الالتواءات .

ج- وصلة نقر ولسان مخفي الشكل

د- وصلة ربط اجزاء الاطار الوسطى والسفلى الى القوائم .

١٦-٢/٤/١/٢ وصلات المسمار :

تعمل الوصلة بعد صنع ثقب في القوائم السكك تدخل فيها مسامير خشبية نصفها في السكك والنصف الاخر في القوائم . يجب ان لا يقل عددها عن اثنين لربط السكة العليا بالقائم ولا يقل عن ثلاثة لربط السكة الوسطى او السفلى ولا تقل المسافة بين مسمار واخر عن (٥٠٠ ملم) .

١٦-٢/٢ الابواب المعدنية :

تستعمل انواع عديدة من مقاطع الحديد الصلب المدرفل على الحار في عمل الاطار وتستعمل الصفائح المعدنية والزجاج (اوغيره) للحشوات وتأتي المتانة الانشائية لهذه الابواب عن طريق تجميع الاجزاء بأستعمال اللحام الذي يجب ان يكون مستمراً وبسمك يناسب سمك المقطع ونظيفاً ، اما الابواب التي تعتمد مقاطع الحديد الصلب المدرفل على البارد او مقاطع الالمنيوم المتبعة في ربط الاجزاء بأستعمال المسامير الملولبة (البراغي) والملحقات الفنية الاخرى .

يحدد جدول الكميات والمخططات تفاصيل الابواب المعدنية وتفاصيل اطاراتها وكذلك طريقة انهاء الوجه بالالواح الزجاجية او المعدنية وهل تكون كبس وجه واحد او كبس وجهين واية تفاصيل اخرى .

١٦-٣ ملحقات الابواب :

١٦-١/٣ المفاصل (النرمادات) :

أ- تثبت بالمسامير اللولبية على مسافة الاطار والباب بعد حفر مواضعها بحيث لا يبرز عن سطح حافة الاطار او الباب .

ب- يجب ان لا يقل عددها عن ثلاث لكل فردة بأستثناء الابواب الخفيفة .

ج . تصنع المفاصل وكذلك الدبوس الاوسط من الفولاذ او الصفر .

د- قد تصمم بأشكال اخرى لاغراض معينة مثل رفع الباب عند فتحها للابتعاد عن مواد الانهاء او لفتح الباب بزاوية ١٨٠ ° .

١٦-٣/٢ الغالقات :

وتستعمل لخلق الابواب بأنواع مختلفة ، فقد تكون مخفية في ارضية الباب او قد تتركب في اعلى الفردة ومنها ما يعمل بسرعة تباطئية او بعجلة هيدروليكية او كهربائية .

١٦-٣/٣ الاقفال والسراكي (المزاليق):

١٦-٣/٣/١ الاقفال :

تثبت الاقفال اما بالمسامير المطلوبة في سطح الباب او في تجاويف معمولة في جانب الباب وهناك انواع تدخل في تجاويف صغيرة (ثقب) والية القفل مصممة ضمن المقبض .

١٦-٣/٣/٢ المزاليق :

تستعمل علاوة على الاقفال لتوفير امان اضافي للباب ولتثبيت الفردات التي لا تستعمل بشكل دائم في الاطار من اعلى ومن اسفل .

١٦-٣/٣/٣ التأشير على المخططات :

من الامور التي يجب الاهتمام بها هي توضيح مكان النرمادات والمقابض والاقفال على المخططات حيث ان العديد من الابواب مصممة للعمل اما من اليمين او من اليسار .

١٦-٤ الشبائيك :

١٦-٤/١ انواع الشبائيك حسب المادة المستعملة في تصنيعها :

أ-الشبائيك الخشبية

ب-الشبائيك الحديدية

ج-شبائيك الالمنيوم

د-شبائيك البلاستيك

١٦-٤/٢ المكونات :

يحتوي الشباك الكامل بعض او جميع الاجزاء الاتية :

أ- الاطار :

يتكون من البازيات والعتب العلوي والعتب السفلي وكذلك مقاطع وسطية أفقياً او عمودياً ويحتوي على اذانات لتثبيت الشباك مع الجدار .

ب-الفردة :

تتكون من البازيات والكفاسيح العلوية والسفلية وتعمل كاطار لزجاجة الفردة وقد تكون للفردة تقسيمات افقية وعمودية لتكون زجاجة الفردة بمساحات صغيرة .

ج-الزجاج :

تكون زجاجة الفردة بانواع واشكال متعددة (كما في المخططات) مطابقة للمواصفات الواردة في الفصل الرابع عشر من هذه المواصفة والخاص بالاعمال الزجاجية ، تثبت في الفردة باستعمال معجون تثبيت الزجاج حسب المواصفة القياسية العراقية رقم (٤٧٧) أو باستعمال اشرطة خشبية ومعدنية خاصة او كلاليب معدنية .

د-اشرطة خاصة من المطاط او البلاستيك او معدن النحاس : وتثبت حول اطار الفردة لمنع الغبار والرطوبة والهواء وجعل الفردة محكمة .

هـ - سلك مانع الذباب يطابق المواصفة القياسية العراقية رقم (١١٨٨) .

و- فردات اضافية تعمل كعاكسات شمس .

ز-يدات ، نرمادات ، مزحقات لتثبيت فتحة الفردة ، حاملات ستائر .

١٦-٣/٤ الشبائيك الخشبية :

تعمل الشبائيك الخشبية من مقاطع الخشب وتفاصيل المقطع مماثلة لتلك التي وردت في فقرة الابواب الخشبية مع اختلاف الابعاد . ومن الامور الواجب مراعاتها هي تأثر الخشب بالحركة الناتجة عن اختلاف نسبة الرطوبة واحتمال تعفن بعض انواعه ، لذا فإنه يعالج بالاصباغ الدهنية الواقية .

١٦-٤/٤ الشبائيك المعدنية :

١٦-١/٤/٤ الشبائيك الحديدية :

تصنع من الحديد الصلب الطري (Mild Steel) المدرفل على البارد او الحار وقد يستعمل الفولاذ الذي لا يصدأ كذلك تجمع المقاطع وتلحم لانتاج الشبائيك وقد تتلوى اثناء النقل . وللحد من هذه الحالة تقوى الشبائيك بأستعمال الاطارات الثانوية من الخشب او الحديد الصلب.

تصنع شبائيك الحديد من مقاطع قياسية من الاشكال (T) او (Z) والزواية (L) و الخندق بأبعاد واشكال متعددة كما ويمكن تركيبها مع بعضها لعمل اطار الشباك واطار الفردة .

١٦-٢/٤/٤ شبائيك الالمنيوم :

تتشكل من مقاطع من معدن الالمنيوم وهي لاتحتاج الى صبغ ولكن من الضروري طلاءها بمادة زيتية لوقايتها اثناء التركيب من تأثير البياض والسمنت . ويتراوح سمك الصفيح الالوميني من (١,٥٨٣ ملم - ٣,١٧٥ ملم) للابنية الاعتيادية وللابنية المهمة بسمك (١,٥٨٣ ملم - ٤,٧٦٣ ملم) وتكون بأشكال ومقاطع مختلفة .

١٦-٤/٥ الشبائيك البلاستيكية (PVC):

ويمتاز هذا النوع من الشبائيك ببروفيل بسماكة لا تقل عن (٣ ملم) بالاضافة الى وجود غرف بداخله تقوم بخاصية العزل وحسب المواصفات العالمية بحيث يحتفظ بما لا يقل عن (٥٠ %) من الوقود المستهلك سواء كان ذلك في عملية التبريد او التدفئة .

تتحمل كافة الظروف الخارجية حرارة كانت او برودة تتحمل درجة حرارة اكثر من (٧٠ م°) واقل من (٦٠ م°) تحت الصفر ، كذلك تمنع دخول الغبار .

لاحتياج الى الدهان والصيانة و لا تتأثر بالعوامل الخارجية وهي ذات ألوان مختلفة وعديدة تلائم ديكورات جميع الابنية .

تحجب الاصوات والضجة الخارجية الى داخل البناء.

تتكون من مادة (PVC) الشديد الاساس فهي عديمة الاشتعال وذلك بسبب مكوناتها تجعل الوسط آمناً.

توجد في البروفيل البلاستيكي عدة ساعات منها ساعات تستخدم الزجاج المفرد واخرى للزجاج المزدوج ويمكن استخدام الزجاج الثلاثي.

يوجد لاقط الزجاج مجهز بجلدة تعمل على تثبيت الزجاج ومنع دخول الغبار والصوت.

البروفيل يوجد بداخله حديد جلفنايز (Glvanized) عديم الصدأ يعمل على مضاعفة قوة البروفيل بالاضافة الى ان الاكسسوارات يتم تثبيتها به عن طريق البراغي غير المرئية ويكون سماكة الحديد جلفنايز (١,٥ ملم) وهي من نفس النوعية والشاكلة المستخدمة في كل من بروفيل الاطار وبروفيل القائم الوسطي وبروفيل الجناح .

يوجد مجرى في اسفل البروفيل يعمل كمثبت البروفيل على الحائط لزيادة القوة والمتانة .

المواصفات اعلاه تعمل للابواب (البلاستيكية) ايضاً .

١٦-٤/٦ انواع الشبائيك حسب حركة فرداتها :

- آ- ذات فردات ثابتة لا تتحرك وتكون محكمة وتغزل الغبار والهواء الخارجي.
- ب- ذات فردات معلقة من الجانب وتكون حركتها حول محور عمودي نحو الداخل او نحو الخارج .
- ج . ذات فردات معلقة من الاسفل أو من الأعلى .
- د - ذات فردات متحركة حول محور افقي أو محور عمودي .
- هـ - ذات فردات مترحلة باتجاه عمودي أو باتجاه أفقي .

و- ذات فردات منطبقة (Folding) .

ز- ذات فردة مترحلة تتفتح بزواوية لتصبح افقية و باتجاه نحو الداخل او نحو الخارج .

١٦-٧ طرق التثبيت :

يتم التثبيت بطرق مختلفة باستعمال الاشرطة (الرواسط) او المرابط المعدنية او المسامير الملولة . يجب تجنب التثبيت من منتصف الشباك لمنع حدوث التشوهات ، ولمنع حدوث التشوهات في شبابيك الالمنيوم يجب ان تكون نقاط التثبيت على مسافات اقل من تلك التي في حالة الحديد الصلب .

١٦-٥ شروط عامة (للأبواب والنوافذ الحديدية) :

١٦-٥/١ تكون المقاطع الفولاذية سليمة خالية من العيوب كالآلتواء والتثني والتشقق وضعف سمك المقطع .

١٦-٥/٢ لايزيد التفاوت البعدي في مقاسات الفولاذ المستعمل عن (٣,٠ ملم) للسمك و (٥,٠ ملم) للمقاسات الاخرى .

١٦-٥/٣ تصنع كل من الابواب والنوافذ حسب التفاصيل المبينة في المخططات .

١٦-٥/٤ يركب لكل مصراع باب (٣) مفاصل بطول ١٠٠ ملم مالم تبين في المخططات خلاف ذلك .

١٦-٥/٥ يقوم بعمليات اللحام فنيون ذوي خبرة ، وان تكون السطوح التي ستجرى عليها اللحام نظيفة وخالية من التقشر والخبث والصدأ .

١٦-٥/٦ يحضر اجراء اية عمليات لاحقة لعملية اللحام كالدهان مثلاً الا بعد ان يقوم المهندس بالكشف على مناطق الحام والموافقة عليها .

١٦-٥/٧ تزويد العاملين باللحام بالاقنعة والنظارات والقفايات وما يلزم لوقايتهم .

١٦-٥/٨ يثبت الزجاج الى اطارات الابواب او الشبابييك باستعمال الشرائط المعدنية او المطاطية او معجون تثبيت الزجاج مطابقة للمتطلبات الواردة في الفصل الرابع عشر من هذه المواصفة .

١٦-٥/٩ تطلّى الابواب والشبابييك بطلاءات مقاومة للتأكسد ثم بأصباغ الاثاث المعدني وكما مبين في المخططات .

١٦-٥/١٠ لا يقل سمك الزجاج عن (٦ملم) عندما يكون بعد اللوح الزجاجي الاصغر (٥٠٠ ملم) او اكثر ويحدد جدول الكميات نوعية الزجاج الواجب استعماله.

١٦-٦ الشروط العامة لأبواب ونوافذ الالمنيوم :

١٦-٦/١ تصنع الألواح والصفائح من سبيكة الالمنيوم المطابقة للمواصفات القياسية العراقية (ASTM B209) .

١٦-٢/ يتم طلاء سطح مقاطع والواح وصفائح الالمنيوم بطريقة الاكسدة الكهربائية حسب المواصفة القياسية البريطانية رقم (BS1615) بلون او بدون لون حسب ما يرد في المخططات .

١٦-٣/ تكون لوازم التثبيت من براغي ومسامير ملولبة مصنوعة اما من الالمنيوم او الفولاذ عديم الصدأ .

١٦-٤/ تكون اشكال وتفاصيل مقاطع الالمنيوم المستعملة بحيث تسمح بأغلاق الابواب والنوافذ بأحكام .

١٦-٥/ لا يقل سمك الزجاج عن (٦ ملم) عندما يكون بعد اللوح الزجاجي الاصغر (٥٠٠ ملم) او اكثر ويحدد جدول الكميات نوعية الزجاج الواجب استعماله .

١٦-٧ الكيل والشمولية :

١٦-١/ يحدد جدول الكميات والاسعار شمولية ذرعة الابواب والشبابيك للزجاج والصبغ بأنواعها ولكن في جميع الاحوال يشمل السعر المواد والعمل والتركيب للاطار والفردة والملحقات اللازمة من مفاصل ومزالق وموقفات واقفال ونرمادات وغيرها من الملحقات اضافة الى الصبغ ضد الصدأ للشبابيك المعدنية .

١٦-٢/ تذرع الابواب والشبابيك على اساس وحدة المساحات (المتر المربع) والنتيجة من ذرعة ابعاد الباب او الشباك من خارج الاطار الى خارج الاطار قبل التثبيت في الموقع المحدد له .

١٦-٣/ يذرع النسيج السلبي على اساس المتر المربع ويشمل الاطار والنسيج السلبي والتثبيت .